

# LINEA 225°

## REFERENCIAS

- Suelo  
 Brecha tectónica  
 Monzonítico  
 Andesítico  
 Arcilla/zona argilizada  
 Mineralizada  
 Veta  
 Veta reticular


## ABREVIATURAS

- cp : calcopirita    carb : carbonato  
 gal : galena        ys : yeso  
 bl : blenda        clr : clorito  
 py : pirita        pol : polencia  
 lim : limonita    Mnox : óxidos de manganeso  
 hm : hematita    V : veta  
 Qz : cuarzo        monz : monzonítico  
 dis : diseminado    sil : silicificado  
 cal : calcita

0 25 50m

Escala 1:1,000

S45°0




NO.	Profundidad (m)	pot. (g/l)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Mn (%)	Nota
MJA-8-1	11325-11480	1.55	2.0	6.0	8.2	V.carb rosado Qz bandado sectores carb-Qz brechosa
2	11480-11580	1.00	0.40	5.5	5.9	V.carb Qz rosado brechosa drusas
3	11580-11680	1.00	0.74	7.4	4.9	idem
4	11680-11780	1.00	0.6	4.7	5.4	idem
5	11780-11920	1.40	3.5	14.7	10.6	idem
6	12160-12360	2.00	4.5	18	3.3	V.carb > Qz brechosa clastos de monzonita
7	12540-12640	1.00	1.3	6.8	5.0	V.carb > Qz rosado brechosa clastos de monzonita
8	12640-12740	1.00	1.1	3.4	3.4	idem
9	12740-12840	1.00	0.88	3.1	6.4	idem
10	12840-12920	0.80	0.84	9.5	7.8	idem
11	12920-13030	1.10	5.6	23.7	10.2	V.carb rosado brechosa irregular, drusas carb Qz
12	13030-13130	1.00	1.2	3.4	5.8	V.carb Qz, ys, Mnox
13	13130-13230	1.00	1.5	3.9	5.2	idem
14	13230-13330	1.00	0.7	2.7	5.6	idem
15	13330-13420	0.70	1.6	4.4	6.1	idem
16	13400-13500	1.00	0.8	6.9	12.8	V.carb rosado Qz bandado carb Qz
17	13500-13600	1.00	0.52	1.2	9.3	idem
18	13600-13700	1.00	0.5	3.2	7.6	idem
19	13700-13800	1.00	2.6	17.2	8.1	idem
20	13800-13945	1.45	2.2	4.5	5.4	idem
21	13945-14030	1.05	2.0	8.6	4.7	V.Mnox carb - Qz bandado
22	14030-14175	1.25	5.6	11.1	4.2	V.carb-Qz bandado rosado
23	14420-14520	1.00	1.5	5.8	4.7	V.carb rosado Qz bandado con poco Mnox
24	14520-14620	1.00	2.4	3.9	5.0	idem
25	14620-14700	0.80	5.6	6.9	2.2	idem
26	15250-15350	1.00	0.5	6.5	4.8	V.carb-Qz blanco y rosado brechosa con sulfuros (cp, gal, bl, py)
27	15350-15450	1.00	1.0	5.5	6.3	idem
28	15450-15550	1.00	0.5	2.7	4.0	idem
29	15550-15700	1.10	0.5	2.4	4.2	idem
30	16020-16120	1.00	0.6	1.5	3.8	V.carb, blanco y rosado, brechosa con clastos de monzonite
31	16120-16230	1.10	2.5	6.4	5.4	idem
32	16350-16450	1.00	0.6	1.0	5.4	V.carb, rosado Qz brechosa con sulfuros (gal, cp, py)
33	16450-16550	1.00	0.4	6.3	5.7	idem
34	16550-16650	1.00	0.5	6.6	4.2	idem
35	16650-16750	1.00	0.9	1.5	5.0	idem
36	16750-16850	1.00	2.3	4.9	6.3	V.carb, Mnox con sulfuros (cp, bl, py)
37	16850-16960	1.10	0.5	6.2	6.2	idem
38	17030-17180	1.50	4.3	9.2	4.6	V.carb rosado clastos monzoníticos con Mnox

Fig. 2-12 SECCION GEOLOGIA DEL SONDEO MJA-8



LINEA 294°



NO.	Profundidad (m)	pot. (V/m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)	Nota
MJA-9-1	14700-14800	1.00	0.44	4.1	4.1	V. carb. rosado Oz brechoso (carb-Oz) con sulfuros (gal, bi, cp, py)
2	14800-14960	1.60	0.6	48	3.8	idem
3	14960-15060	1.00	1.9	796	3.8	V. carb. rosado y blanco brechoso y bandedado con sulfuros (gal, cp, py) (carb-Oz)
4	15060-15180	1.20	4.5	1037	3.0	idem
5	15180-15330	1.50	1.0	72	2.9	V. carb. rosado y blanco brechoso (carb-Oz) escaso Mnax
6	15375-15670	0.95	1.2	33	4.9	V. carb. rosado y blanco brechoso
7	16640-16740	1.00	4.8	87	2.9	V. carb. rosado y blanco bandedado con sulfuros (carb-Oz)
8	16740-16840	1.00	1.45	12	4.8	idem
9	16840-16940	1.00	0.38	67	5.5	idem
10	16940-17040	1.00	0.7	21	3.5	idem
11	17040-17110	0.70	0.4	19	5.4	idem
12	17110-17210	1.00	0.48	7.6	2.8	V. carb. rosado y blanco brechoso (carb-Oz)
13	17210-17310	1.00	0.20	32	3.0	idem
14	17310-17410	1.00	0.34	10	3.4	idem
15	17410-17470	0.60	0.56	27	4.0	idem
16	16660-18750	0.90	0.68	2.9	2.9	V. carb. blanco brechoso con escasos sulfuros

REFERENCIAS

- Suelo
- Brecha tectónica
- Monzonítico
- Andesítico
- Arquilla/zona argilizada
- Mineralizada
- Veta
- Veta reticular

ABREVIATURAS

- cp : calcopirita
- gal : galena
- bi : bismuto
- py : pirita
- lim : limonita
- hm : hematita
- Oz : cuarzo
- dis : diseminado
- cal : calcita
- carb : carbonato
- ys : yeso
- clr : clorita
- pat : potencita
- Mnox : óxidos de manganeso
- V : veta
- manz : monzonítico
- sil : silicificado



Escala 1:1,000

Fig. 2-13 SECCION GEOLOGIA DEL SONDEO MJA-9



REFERENCIAS

- Suelo
- Brecha tafésica
- Monzahítica
- Andesítico
- Arcilla/zona argilizada
- Mineralizada
- Veta
- Veta reticular

ABREVIATURAS


- cp : calcopita
- gal : galena
- bl : blenda
- py : pirita
- lim : limonita
- hm : hematita
- Qz : cuarzo
- dis : diseminada
- cal : calcita
- carb : carbón
- ys : yeso
- cl : clorita
- pot : potencia
- Mnox : óxido de manganeso
- V : veta
- monz : monzonítico
- sil : silicificada

LINEA 225°

0 25 50m

Escala 1:1,000

S45°



NO.	Profundidad (m)	pot (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)	Nota
MJA-10-1	12065-12130	0.65	0.20	4.0	2.5	V. carb-ys. poco Qz con Py
2	12175-12325	1.50	1.45	3.1	4.1	Monzonita zona brechada argilizada venillas carb
3	12325-12425	1.00	1.5	1.6	6.4	V. carb-Qz con sulfuro (cp, gal, bl, Py)
4	12425-12525	1.00	1.4	3.0	4.5	idem
5	12525-12625	1.00	0.52	3.5	1.7	idem
6	12625-12760	1.25	0.12	3.8	1.7	Monzonita brechada venillas carb

NO.	Profundidad (m)	pot (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)	Nota
MJA-10-7	28810-28860	0.50	13.6	22	1.4	V. Qz-carb negro bandeado Mnox
8	28860-28960	1.00	1.5	1.1	3.7	V. Qz-carb negro bandeado Irregular limo
9	28960-29060	1.00	1.5	2.0	13.2	idem
10	29060-29190	1.30	1.2	1.6	3.5	idem
11	29190-29300	1.10	1.4	2.7	1.0	Monzonita silicificada
12	29300-29405	1.05	0.82	5.3	1.6	V. Qz-carb brechada
13	29405-29530	1.25	1.0	5.3	0.8	Monzonita silicificada y limonizada venillas carb
14	29530-29630	1.00	1.8	1.0	2.9	idem
15	29630-29730	1.00	1.4	4.5	1.1	idem
16	29730-29830	1.00	1.4	1.9	1.8	V. Qz-carb brechada Mnox
17	29830-29930	1.00	2.5	6.4	1.8	idem
18	29930-30030	1.00	7.2	1.5	0.9	idem
19	30030-30140	1.10	1.7	7.2	0.8	idem
20	30140-30260	1.20	3.1	4.5	1.4	V. carb Qz bandeado blanca y rosada poco Mnox
21	30260-30360	1.20	1.7	4.8	4.6	idem
22	30360-30450	0.70	2.2	4.7	2.9	Monzonita silicificada
23	30450-30550	1.00	4.5	7.8	4.8	V. carb-Qz blanca y rosada bandeado en partes brechada y con Mnox
24	30550-30650	1.00	1.7	6.2	1.4	idem
25	30650-30720	0.70	0.6	6.9	7.7	idem
26	30720-30815	0.95	24.0	4.80	4.8	V. carb-Qz blanca y rosada con Mnox bandeado
27	30815-30905	0.90	4.3	5.85	3.1	idem
28	30905-31005	1.00	0.8	13.4	0.8	V. carb-Qz blanca y rosada con sulfuro gal, bl
29	31005-31105	1.00	0.8	4.0	7.7	idem
30	31105-31205	1.00	3.1	1.98	7.8	idem
31	31205-31305	1.00	4.0	10.6	6.0	idem
32	31305-31405	1.00	10.0	21.0	7.2	idem
33	31405-31505	1.00	1.4	5.5	1.4	idem
34	31505-31600	0.75	1.1	5.5	8.1	idem
35	31600-31720	1.40	28.0	31.8	3.6	V. Qz-carb con sulfuro y Mnox brechada
36	31720-31800	1.60	1.3	1.6	7.2	Monzonita silicificada venillas carb con Mnox
37	31800-32020	1.20	0.48	5.0	3.1	V. carb-Qz blanca y rosada

Fig. 2-14 SECCION GEOLOGIA DEL SONDEO MJA-10



LINEA 240°

S60°0

2800m.

NIVEL +52m

2750m.

2700m.

NIVEL -33m (AB-1)

2650m.

MJA-11B  
(240° - 70° 50.30m)

NIVEL -93m

MJA-11A  
(60° - 85° 9.15m)

NO.	Profundidad (m)	pot. (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)	Nota
MJA-11B-1	25.10 - 26.60	1.50	3.1	2.16.3	7.9	V. carb > Oz con clastos de monzonita, con Mnax
2	26.60 - 27.60	1.00	0.46	27	8.5	V. carb > Oz color blanca y rosado con rodacrosita
3	27.60 - 28.60	1.00	7.3	26.3	7.9	idem
4	28.60 - 29.60	1.00	7.6	45.4	7.4	idem
5	29.60 - 30.60	1.00	3.8	24	15.7	idem
6	30.60 - 31.60	1.00	2.5	38	11.0	V. carb > Oz con clastos de monzonita, brachida
7	31.60 - 32.60	1.00	0.4	42	13.5	idem
8	32.60 - 33.60	1.00	1.1	29	7.9	idem
9	33.60 - 34.60	1.00	1.5	42	14.9	idem
10	34.60 - 35.60	1.00	0.6	23	8.1	V. carb > Oz rosado.
11	35.60 - 36.60	1.00	1.4	47	8.7	idem
12	36.60 - 37.50	0.90	0.4	27	11.9	idem
13	37.50 - 38.70	1.20	1.9	89	6.2	V. carb. Oz bandeada con Mnax
14	38.70 - 41.00	2.30	0.4	12	5.8	Monzonita, silicificación con Mnax
15	41.00 - 41.80	0.80	0.4	6	4.7	V. carb con clastos de Monzonita
16	41.80 - 42.90	1.10	0.7	32	6.0	Monzonita, alteración arcillosa con Mnax
						limonización

NO.	Profundidad (m)	pot. (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)	Nota
MJA-11A-1	59.05 - 59.05	1.00	1.3	15	6.3	V. carb > Oz color rosado masivo con poco Mnax
2	59.05 - 60.05	1.00	2.9	16	5.7	idem
3	60.05 - 61.05	1.00	0.7	33	15.9	idem
4	61.05 - 62.60	1.55	1.1	37	19.5	idem
5	62.60 - 63.60	1.00	0.7	36	4.4	V. Oz carb bandeada irregular brachida con Mnax
6	63.60 - 64.60	1.00	6.8	199	10.6	idem
7	64.60 - 65.60	1.00	0.9	51	5.3	idem
8	65.60 - 66.60	1.00	0.3	26	2.5	idem
9	66.60 - 67.60	1.00	1.3	49	7.1	idem
10	67.6 - 69.00	1.40	2.4	38	6.7	idem
11	69.00 - 70.00	1.00	0.3	20	5.9	V. carb Oz blanca y rosado, masiva
12	70.00 - 71.00	1.00	0.4	21	7.0	V. carb Oz bandeada con Mnax
13	71.00 - 72.00	1.00	4.1	88	8.6	idem
14	72.00 - 73.00	1.00	3.1	88	8.1	V. carb > Oz blanca y rosado con rodacrosita
15	73.00 - 74.20	1.20	2.5	37	8.0	idem
16	74.20 - 77.80	3.60	0.58	8	3.6	Monzonita, silicificación
17	77.80 - 78.80	1.00	0.76	7.3	7.7	V. carb rosado

REFERENCIAS

- Suelo
- Brecha tectónica
- Monzonita
- Andesítico
- Arcilla/zona argilizada
- Mineralizada
- Au < 3g/t / Au > 3g/t
- Silicificada

ABREVIATURAS

- cp : calcopirita
- gal : galena
- bl : blenda
- py : pirita
- lim : limonita
- hm : hematita
- Oz : cuarzo
- dis : diseminado
- cal : calcita
- carb : carbonato
- ys : yeso
- cir : clarita
- pot : potencia
- Mnax : óxidos de manganeso
- V : veta
- monz : monzonítico
- sil : silicificado




Escala 1:1,000

Fig. 2-15 SECCION GEOLOGIA DEL SONDEO MJA-11A Y MJA-11B





# LINEA 240°



NO.	Profundidad (m)	Pot. (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)	Nota
MJA-12B-1	15.70 - 16.40	0.70	0.5	9	4.6	V. carb.-ys con MnOx.
2	29.80 - 32.50	2.70	2.8	7.1	5.0	Zona de brecha silicificada con monzonita
3	32.50 - 33.50	1.00	0.7	27	6.6	V. carb.-ys MnOx
4	33.50 - 34.50	1.00	2.7	84	6.0	idem
5	34.50 - 35.50	1.00	0.5	34	6.3	V. carb.-Qz ys con MnOx
6	35.50 - 36.50	1.00	2.3	34	6.1	idem
7	36.50 - 37.50	1.00	0.4	7	5.9	idem
8	37.50 - 38.50	1.00	0.2	8	7.6	idem
9	38.50 - 39.20	0.70	0.2	11	6.5	idem
10	39.20 - 40.25	1.05	3.7	44	5.2	Monzonita brechosa con venillas de carb

NO.	Profundidad (m)	Pot. (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)	Nota
MJA-12A-1	37.60 - 38.55	0.95	1.1	24	6.4	V. carb.-Qz-ys MnOx
2	39.30 - 53.10	2.80	2.0	56	5.5	Arcilla con ys sat. limonitizada
3	53.10 - 54.20	1.10	22.5	144	8.8	V. carb.-Qz, bandejas con MnOx
4	54.20 - 55.40	1.20	3.4	242	13.2	idem
5	55.40 - 56.40	1.00	1.3	135	9.6	V. Qz-carb brechosa con MnOx
6	56.40 - 57.40	1.00	4.7	365	11.2	idem
7	57.40 - 58.00	0.60	259	525	6.5	idem
8	58.00 - 59.00	1.00	1.8	54	6.9	V. Qz-carb. MnOx con Monzonita
9	59.00 - 60.00	1.00	1.4	37	6.3	idem
10	60.00 - 61.00	1.00	3.9	116	7.2	idem
11	61.00 - 62.15	1.15	3.1	53	5.5	idem
12	62.15 - 62.80	0.65	3.4	134	6.9	V. carb.-Qz MnOx brechosa
13	62.80 - 64.80	2.00	1.6	14	3.1	Monzonita silicificada
14	64.80 - 65.80	2.00	2.1	12	3.0	idem
15	65.80 - 67.80	1.00	1.3	37	2.9	V. Qz-carb brechosa irregular con Monzonita
16	67.80 - 68.80	1.00	0.54	9	5.7	idem
17	68.80 - 69.80	1.00	0.84	5.5	5.0	idem
18	69.80 - 71.20	1.40	0.52	26	6.0	idem

**REFERENCIAS**

Suelo: [Symbol] Brecha técnica: [Symbol] Monzonítico: [Symbol] Andesítico: [Symbol]

Arcilla/zona argilizada: [Symbol] Mineralizada: [Symbol] Au < 3g/t / Au > 3g/t: [Symbol] Silicificada: [Symbol]

**ABREVIATURAS**

cp : calcopirita carb : carbonato  
 gal : galena ys : yeso  
 bl : blenda clr : clorita  
 py : pirita pot : potencia  
 lim : limonita MnOx : óxidos de manganeso  
 hm : hematita V : veta  
 Oz : cuarzo monz : monzonítico  
 dis : diseminado sil : silicificada  
 cal : calcita




Fig. 2-16 SECCION GEOLOGIA DEL SONDEO MJA-12A Y MJA-12B






Fig. 2-17 SECCION GEOLOGIA DEL SONDEO MJA-13A Y MJA-13B



LINEA 220°

S40°0


2800m

NIVEL +52m

2750m

2700m

NIVEL -33m (AB-1)



NO.	Profundidad (m)	Pot (g/t)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)	Nota	
MJA-16-1	11.43	12.80	1.35	0.7	10	3.3	Monzonita, ev. dilatada.
2	12.80	13.35	0.75	0.9	5.6	3.4	V. Oz-carb con Mn ox. brecha de irregular
3	13.35	14.55	1.00	1.7	3.7	10.4	V. Oz-carb con Mn ox. brecha de irregular
4	14.55	15.35	0.80	0.5	7	18.5	idem
5	15.35	16.35	1.00	2.2	4.7	0.9	Monzonita, limonizada con poco Mn ox.
6	16.35	21.45	5.10	0.4	1.1	0.7	Monzonita, propitizada con quechua de py
7	21.45	22.45	1.00	0.7	1.3	1.7	V. carb-Oz color bruno, brechoso
8	22.45	23.45	1.00	0.8	6	1.6	Monzonita, silicificada con venitas de Oz-carb
9	23.45	24.15	0.70	0.5	5	1.4	idem
10	24.15	25.50	1.35	0.5	4	2.7	Monzonita, limonizada con poco Mn ox.

MJA - 16  
(220° 0° 30.15m)

MJA - 14B  
(220° -60° 50.25m)

MJA - 14A  
(-90° 80.50m)

NO	Profundidad (m)	Pot (g/t)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)	Nota	
MJA-14A-1	25.30	25.90	0.60	0.1	3	6.4	V. carb-Oz Mn ox
2	39.40	39.90	0.90	0.3	6	3.0	V. carb-Oz con Mn ox
3	41.50	42.40	0.90	1.0	10.9	6.8	V. carb-Oz con Mn ox
4	47.60	49.30	0.70	6.0	13.9	4.5	V. carb-Oz con Mn ox
5	50.60	51.50	0.90	0.3	1.1	3.5	V. carb-Oz, ys. con Mn ox
6	51.50	54.50	3.00	0.5	1.6	1.6	Arilla, limonizada
7	54.50	57.50	3.00	0.1	2.6	1.1	idem
8	57.50	59.40	1.90	0.5	3.2	2.3	idem
9	59.40	60.40	1.00	0.2	1.0	2.3	V. carb-Oz, brecha con Mn ox
10	60.40	61.40	1.00	4.1	1.8	5.1	idem
11	61.40	62.45	1.25	1.2	1.2	5.2	idem
12	62.45	63.60	1.25	0.5	1.1	2.7	V. Oz-carb, Mn ox con venitas de Monzonita
13	66.20	67.20	1.00	1.1	1.2	1.0	Monzonita, silicificada
14	67.20	68.00	0.80	0.1	2.5	0.7	idem
15	69.60	70.60	1.00	0.3	2	1.4	Monzonita, silicificada
16	70.60	71.60	1.00	0.2	3	1.1	idem
17	71.60	72.90	1.30	0.1	6	1.6	idem

NO	Profundidad (m)	Pot (g/t)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)	Nota	
MJA-14A-1	25.30	25.90	0.60	0.1	3	6.4	V. carb-Oz Mn ox

- REFERENCIAS
- Suelo
  - Brecha técnica
  - Monzonítico
  - Andesítico
  - Arilla / zona argilizada
  - Mineralizada
  - Au < 3g/t / Au > 3g/t
  - Silicificada
- ABREVIATURAS
- carb : carbonato
  - ys : yeso
  - cl : clorita
  - pot : potasio
  - Mn ox : óxidos de manganeso
  - V : vea
  - monz : monzonítico
  - sil : silicificada
  - cal : caliza





Fig. 2-18 SECCION GEOLOGIA DEL SONDEO MJA-14A, MJA-14B Y MJA-16



# LINEA 200°



NO.	Profundidad m	pot. m	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)	Nota
MJA-15 - 1	0.00 - 1.00	1.00	3.1	1.50	11.1	V. carb-Qtz con Mnox, botósido, escaso brechamiento
2	1.00 - 2.00	1.00	3.3	5.5	12.6	idem
3	2.00 - 3.00	1.00	2.5	5.1	11.6	idem
4	3.00 - 4.10	1.10	3.3	13.0	11.1	V. carb-Qtz color blanco y rosado.
5	4.10 - 5.80	1.50	1.8	17	2.5	Monzonita con cv. venillas de carb.
6	5.80 - 7.20	1.80	1.4	14	2.1	idem
7	7.20 - 8.80	1.40	2.4	3.1	3.6	V. carb-Qtz poco con Mnox, escaso clastos de monzonita
8	8.80 - 11.20	2.80	1.6	13	2.3	Monzonita con venillas de carb.
9	11.20 - 13.40	2.20	2.4	38	2.0	idem
10	13.40 - 18.70	2.30	3.2	18	1.5	idem

### REFERENCIAS

- Suelo
- Brecha fécnica
- Monzonita
- Andesítico
- Arcilla / zona argilizada
- Mineralizada
- Au < 3 g/t / Au > 3 g/t
- Silicificado

### ABREVIATURAS

- cp : calcopirita
- gal : galena
- bl : bienda
- py : pirita
- lim : limonita
- hm : hematita
- Qz : cuarzo
- dis : diseminado
- cal : calcita
- carb : carbonato
- ys : yeso
- clr : clorita
- pat : patencia
- Mnox : óxidos de manganeso
- V : vera
- menz : monzonítico
- sil : silicificado



Fig. 2-19 SECCION GEOLOGIA DEL SONDEO MJA-15










Fig. 2-20 SECCION GEOLOGIA DEL SONDEO MJA-17








0 50m  
Escala 1:1,000


- REFERENCIAS**
- |  |                             |  |                              |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|
|  | Monzonita                   |  | Zona mineralizada            |
|  | Brecha volcanica andesitica |  | Veta Au $\geq 3 \text{ g/t}$ |
|  | Zona brechada               |  | Veta Au $\leq 3 \text{ g/t}$ |
|  | Zona argilizada             |  | a : Rumbo b : Inclinación    |
- ABREVIATURAS**
- |     |                       |      |             |
|-----|-----------------------|------|-------------|
| Mnx | : oxidos de manganeso | pot  | : potencia  |
| Qz  | : cuarzo              | carb | : carbonato |
| Py  | : pirita              | ys   | : yeso      |


Fig. 3-1 PLANO GEOLOGICO DE LA GALERIA AB-1











0 50m  
Escala 1:1,000

- REFERENCIAS
- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Monzonita                   | Zona mineralizada         |
| Brecha volcanica andesitico | Veta Au ≥ 3 g/t           |
| Zona brechada               | Veta Au ≤ 3 g/t           |
| Zona argilizada             | a : Rumbo b : Inclinación |
- ABREVIATURAS
- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Mnox : oxidos de manganeso | pot : potencia   |
| Oz : cuarzo                | carb : carbonato |
| Py : pirita                | ys : yeso        |

Fig. 3-2 PLANO GEOLOGICO  
DE LA GALERIA AB-1





LINEA D-D'

N45°E

S45°0

LINEA C-C'

N60°E

S60°0


LINEA B-B'


N60°E


LINEA A-A'

N46°E

S46°0







0 50m  
Escala 1:1,000

- REFERENCIAS**
- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Manzonita                   | Zona mineralizada       |
| Brecha volcanica andesitica | Veta Au ≥ 3 g/t         |
| Zona brechada               | Veta Au ≤ 3 g/t         |
| Zona argilizada             | a: Rumbo b: Inclinación |
- ABREVIATURAS**
- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Mnox : oxidos de manganeso | pot : potencia   |
| Qz : cuarzo                | carb : carbonato |
| Py : pirita                | ys : yeso        |

**Fig. 3-3 SECCION GEOLOGICA  
DE LA GALERIA AB-1**






Fig. 4-1 MAPA D





Fig. 4-1 MAPA DE LEYES










Fig. 4-2 MAPA DE LEYES






Fig. 5 AFLORAMIENTOS EN SURESTE DE LA VETA ESPERANZA



[BIBLIOGRAFÍAS DE REFERENCIA]

[ESTUDIOS GEOLOGICOS Y EXPLORACIONES GEOQUIMICAS]

Bassi, H. (1975): Sector "Bajo el Durazno", Inspecciones minerales, Serv. de Minería Nacional  
NOA: Geológico Minero

Fabricaciones Militares (1977): Informe geológico del Bajo "El Durazno".

García, H. H. (1969): Consideraciones sobre algunas alineaciones de desarrollos hidrotermales tipo pórfido cuprífero en el noroeste argentino, Revista de la Dirección Nacional de Geol. y Min., año 5, Nº 13, P.55-66.

García, H. H. (1970): Geología del yacimiento tipo pórfido cuprífero "Bajo las Pampitas", Departamento Belén, Prov. de Catamarca, República Argentina  
Revista de la Asoc. Geol. Arg., v. 25, P. 319-328.

García, H. H. (1971): Geología del pórfido cuprífero Bajo de San Lucas, Dept. Andalgalá, Prov. de Catamarca, República Argentina,  
Rev. de la Asoc. Geol. Arg., v.26, P. 327-342.

González, B. F. (1950): Geología y Petrográfica de las Hojas 12d (Capillitas) y 13d (Andalgalá) - Bol. Nº 70 de la D.G.I.M.

Llambía, E. J. (1970): Geología de los yacimientos mineros de Agua de Dionisio, Rev. de la Asoc. Arg. Mine., Petrol. Sedimentol., v.1, P.2-32.

Llambía, E. J. (1972): Estructura del grupo volcánico Farallón Negro, Catamarca, República Argentina, Rev. Asoc. Geol. Arg. v. 27, P.161-169.

Maisonave, H. M. y Guillou, J. (1969): Los yacimientos de cobre porfídico en el área de reserva minera de Y.M.A.D.

Malvicini, L. y Llambías, E. (1963): Mineralogía y origen de los minerales de manganeso y sus asociados en Farallón Negro, Alto de la Blenda y Los Viscos, RAGAT. XVIII Nº 3-4.

Miyashiro, A. (1974): Volcanic rock series in inland areas and active continental margins. An. J. Sci., vol. 274, P. 321-325.

Miyashiro, A. and Kushiro, I. (1975): MgO: FeO: (Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O) diagram and classification of volcanic rocks. Petrogy, vol. 2, P. 33-35, 59-63, Iwanami Press

Peirano, A. (1938): La Antigua Zona Minera de Dionisio-Cuad. de Mine. y Geol. de la U.N.T., V.L., Nº 1.

Peirano, A. (1944-1945): Un Centro Volcánico Moderno en el Distrito de Hualfín, Cuad. de Min. y Geol. de la U.N.T., V. IV Nº 13.

Quartion, B. J. (1962): Sobre la interpretación geológica del distrito volcánico de Farallón Negro (Prov. de Catamarca): An Primer. Jorn. Geol. Arg., v. 2, Buenos Aires, P. 267-278.

Romani, R. R. (1963): Los pórfidos cupríferos "Bajo la Alumbraera y Bajo el Durazno", Y.M.A.D., inf. ined.

Romani, R. R. (1968): Los pórfidos cupríferos "Bajo la Alumbraera y Bajo el Durazno", Y.M.A.D., inf. ined.

Sillitoe, R. H. (1971): Examination of porphyry copper prospects in Northwest Argentina, United Nations, New York, unpub. rept., 16p.

Sillitoe, R. H. (1973): Geología de los depósitos de cobre porfídico de Farallón Negro, noroeste de Argentina.

Sister, R. G. (1963): Informe geológico-económico de Farallón Negro y Zona Adyacente, Opera Lilloana VIII.

Sister, R. G. (1963): Informe geológico-económico de Farallón Negro y Zona Adyacente, Opera Lilloana XIV.

Subcommission on systematics of igneous rocks, International Union Geo-Science (1973): Classification of granitic rocks, Geotimes, Oct. 1973. P. 26-30.

Tosselli, A. (1976): "Geología y Alteración Hidrotermal en el Durazno, Farallón Negro, Catamarca". U. N. de Tucumán.

Roedder, E. (1984): Fluid Inclusions, Reviews in Mineralogy vol. 12, Min. Soc. of America, Washington D. C.

Japan International Cooperation Agency and metal Mining Agency of Japan (1987): Informe Sobre Exploración de Minerales del Area de Alto de la Blenda, República Argentina, Fase I

Japan International Cooperation Agency and metal Mining Agency of Japan (1988): Informe Sobre Exploración de Minerales del Area de Alto de la Blenda, República Argentina, Fase II

Japan International Cooperation Agency and metal Mining Agency of Japan (1989): Informe Sobre Exploración de Minerales del Area de Alto de la Blenda, República Argentina, Fase III

Japan International Cooperation Agency and metal Mining Agency of Japan (1990): Informe Sobre Exploración de Minerales del Area de Alto de la Blenda, República Argentina, Fase IV



[EXPLORACION GEOFISICA (METODO CSAMT)]

Goldstein, M. A., and D. W. Strangway (1975): Audio-frequency magnetotellurics with a ground electric dipole source, *Geophysics*, v. 40, n. 4, p.669-683.

González, R. A. (1968): Estudio geofísico en Farallón Negro (Y.M.A.D.), zona Alto de la Blenda, veta Esperanza, Provincia de Catamarca.

Ruque C., y R. Curcio (1974): Servicio nacional minero geológico Noa I geológico minero (Y.M.A.D.), Sector Bajo De La Alumbreira, Estudio geofísico por Polarización Inducida.

Ruque C., y R. Curcio (1974): Servicio nacional minero geológico Noa I geológico, Exploración minera de la región noroeste II fase (Y.M.A.D.), Sector Agua Tapada, Estudio geofísico por Polarización Inducida.

Triumf Carl-Axel (1986): Alto de la Blenda-veta Esperanza, Test-measurements with horizontal loop-EM and magnetometry over the outcropping vein Veta Esperanza, SGAB report.

Yamashita, M. (1984): CSAMT Controlled source audio magnetotellurics, Phoenix Geophysics ltd.



## APENDICE





Apéndice 1 CUADRO SINOPTICO DE LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS QUIMICOS DE LOS MINERALES (1)

No.	Numero de Muestra	Ancho de Muestra (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Pb (ppm)	Zn (%)	Mn (%)	Mo (ppm)
1	SM-1	0.90	0.5	43	72	0.04	5.20	6
2	2	1.80	5.8	108	351	0.08	1.91	< 5
3	3	0.60	2.3	47	35	0.01	2.24	9
4	4	1.00	7.6	235	5100	0.72	4.68	11
5	5	2.00	2.6	40	850	0.04	1.09	11
6	6	0.60	0.8	58	2190	0.54	2.45	13
7	7	0.30	1.1	8	680	0.19	2.18	< 5
8	8	1.10	0.5	14	371	0.16	2.32	< 5
9	9	1.00	0.5	6	37	0.18	1.08	< 5
10	10	0.45	0.9	29	179	0.19	0.64	11
11	11	0.35	0.5	10	730	0.35	1.99	< 5
12	12	0.30	1.4	45	354	0.42	4.58	15
13	13	1.00	6.6	22	1220	0.33	1.88	14
14	14	0.90	22.2	280	177	0.04	0.13	11
15	15	0.30	0.5	7	35	0.05	0.65	10
16	16	0.30	0.3	3	32	0.01	0.16	9
17	17	0.35	1.0	29	2420	0.22	1.33	11
18	18	0.70	1.2	26	1010	0.11	0.56	13
19	19	0.90	12.0	63	486	0.05	2.29	10
20	20	0.30	1.4	13	1590	0.31	2.32	16
21	21	1.60	13.9	210	336	0.07	2.08	16
22	22	1.50	8.0	106	231	0.04	1.39	9
23	23	0.30	1.1	8	890	0.27	1.04	12
24	24	1.00	0.7	17	2210	0.40	2.98	14
25	25	0.40	1.0	17	3010	3.15	6.88	9
26	26	0.40	0.4	12	1210	0.49	7.94	< 5
27	27	0.45	1.1	40	203	0.06	4.63	< 5
28	28	0.65	7.0	52	64	0.02	4.68	< 5
29	29	0.80	4.3	73	173	0.03	4.75	< 5
30	30	0.80	6.8	130	313	0.04	5.05	< 5
31	31	0.30	0.3	4	93	0.03	1.18	8

No.	Numero de Muestra	Ancho de Muestra (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Pb (ppm)	Zn (%)	Mn (%)	Mo (ppm)
32	SM-32	0.30	0.2	7	48	0.02	1.24	< 5
33	33	0.50	3.8	20	1830	0.39	2.25	< 5
34	35	0.70	4.1	67	152	0.06	3.45	< 5
35	36	1.20	2.2	89	1390	0.40	3.15	< 5
36	37	0.50	2.1	39	365	0.05	5.33	10
37	38	1.00	18.1	610	9400	1.12	12.2	16
38	39	0.90	0.7	25	360	0.36	4.39	10
39	40	0.30	1.0	21	2710	0.77	8.17	42
40	41	0.40	0.2	9	237	0.09	5.31	20
41	42	0.40	1.2	93	4220	0.44	5.79	10
42	43	6.00	1.5	49	7700	2.41	6.01	8
43	44	0.75	2.3	59	1350	0.35	4.72	< 5
44	45	0.75	2.4	51	241	0.05	4.38	< 5
45	46	0.50	0.5	8	282	0.13	9.37	9
46	47	0.80	1.5	28	6200	0.66	5.11	< 5
47	48	0.50	14.4	225	165	0.03	11.1	7
48	49	1.70	16.4	191	173	0.03	8.91	7
49	51	1.00	2.3	73	158	0.03	4.82	8
50	52	5.20	0.7	28	156	0.09	3.08	7
51	53	1.60	10.8	246	125	0.01	2.95	10
52	54	1.20	0.9	49	261	0.02	5.75	8
53	55	10.20	2.9	27	1080	0.21	7.90	< 5
54	56	5.00	2.3	69	5800	0.83	8.12	8
55	57	7.20	1.6	163	910	0.12	8.26	< 5
56	58	4.00	0.05	10	1900	0.30	7.26	8
57	59	1.80	0.2	20	2330	0.26	7.86	10
58	60	0.90	9.1	159	423	0.12	8.63	20
59	61	5.80	0.4	6	670	0.16	3.41	10
60	62	2.70	12.3	155	810	0.28	6.90	11
61	63	0.40	7.3	135	281	0.07	9.63	25
62	64	5.50	2.7	47	3810	0.85	8.71	11
63	65	6.00	1.4	29	4040	0.70	5.81	15

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Pb (ppm)	Zn (ppm)	Mn (%)	Mo (ppm)
1	86-1-1	50.50~51.30	0.80	1.1	22	92	128	8.85	< 5
2	2	51.30~51.85	0.55	5.3	76	74	124	7.96	8
3	3	51.85~53.15	1.30	4.8	86	108	273	1.35	16
4	4	53.15~53.77	0.62	3.0	47	450	1200	1.79	17
5	5	53.77~54.25	0.48	2.0	43	175	368	4.86	12
6	6	54.25~54.50	0.25	14.4	144	180	293	2.19	26
7	86-3-1	157.26~158.41	1.15	6.0	710	760	1410	11.2	< 5
8	2	158.41~159.96	1.55	7.3	329	306	610	5.85	< 5
9	3	159.96~161.21	1.25	7.4	55	19	55	2.04	7
10	4	161.21~161.91	0.70	3.6	1070	900	2100	13.6	< 5
11	5	161.91~162.81	0.90	6.8	138	90	274	6.12	16
12	6	162.81~165.21	2.40	5.8	59	51	130	7.43	5
13	7	165.21~166.26	1.05	0.5	13	86	334	3.21	7
14	8	166.26~167.26	1.00	0.6	21	186	347	9.95	10
15	9	167.26~168.46	1.20	1.3	4	288	453	1.29	13
16	86-3'-1	122.00~122.30	0.30	0.1	6	394	1290	1.37	< 5
17	2	122.30~122.80	0.50	0.1	8	710	1160	0.92	< 5
18	3	122.80~123.40	0.60	1.2	223	375	740	12.2	< 5
19	4	123.40~125.45	2.05	4.6	115	87	181	8.22	< 5
20	5	125.45~126.35	0.90	2.3	244	421	760	11.5	< 5
21	6	126.35~127.35	1.00	0.7	87	109	245	6.42	8
22	7	127.35~128.43	1.08	2.7	42	22	71	5.64	7
23	8	128.43~128.95	0.52	0.7	28	427	1220	3.76	11
24	9	128.95~129.83	0.88	1.9	47	54	202	6.24	7
25	10	129.83~130.53	0.70	0.7	158	510	1190	17.3	< 5
26	11	130.53~131.20	0.67	10.1	117	189	430	5.47	< 5
27	11'	131.20~131.85	0.65	0.4	29	600	1750	2.88	6
28	12	131.85~133.95	2.10	1.0	12	820	1910	3.09	7
29	13	133.95~135.15	1.20	6.2	91	690	1210	7.79	7
30	14	135.15~139.87	4.72	1.0	8	630	1420	3.77	28
31	86-7-1	24.50~25.60	1.10	1.3	106	76	158	6.05	13
32	2	25.60~26.85	1.25	6.0	212	104	374	8.17	7



Nº	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Pb (ppm)	Zn (ppm)	Mn (%)	Mo (ppm)
33	86-7-3	26.85~27.30	0.45	15.4	240	750	1170	2.20	9
34	4	27.30~28.33	1.03	1.3	47	540	1710	9.35	5
35	5	28.33~31.30	2.97	0.8	15	1100	1640	2.92	7
36	6	31.30~32.45	1.15	0.3	7	232	395	1.46	< 5
37	7	32.45~32.85	0.40	1.1	12	1330	1810	2.97	16
38	8	32.85~34.40	1.55	3.3	80	760	3420	6.19	5
39	9	34.40~36.30	1.90	7.0	224	272	630	7.04	< 5
40	86-7'-1	51.50~52.50	1.00	0.5	54	106	331	6.44	15
41	2	52.50~52.85	0.35	1.4	72	680	2750	5.26	21
42	3	52.85~54.10	1.25	6.2	195	1110	5100	9.62	8
43	4	54.10~56.20	2.10	6.6	408	9300	2910	6.24	14
44	5	70.20~70.45	0.25	0.1	1	163	198	1.31	5
45	6	71.80~72.00	0.20	1.5	32	112	129	4.64	5
46	7	73.23~73.55	0.32	0.9	14	411	790	3.20	6
47	86-7'-1	35.00~35.15	0.15	0.7	49	48	65	13.8	10
48	2	32.70~42.90	5.20	0.3	10	442	239	0.86	< 5
49	2'	42.90~43.80	0.90	0.4	1	1130	5300	5.54	10
50	3	43.80~44.60	0.80	8.9	23	650	2940	9.98	9
51	3'	44.60~44.80	0.20	0.3	< 1	464	3310	3.01	6
52	4	44.80~45.80	1.00	5.8	14	650	5100	5.96	8

(5)

Nº	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
1	MJA-1-1	13.60~14.60	1.00	3.2	35.2	10.7
2	2	16.55~18.40	1.85	7.8	237.4	5.0
3	3	81.55~82.75	1.20	1.1	9.3	7.0
4	4	82.75~84.10	1.35	1.7	20.5	6.2
5	5	84.10~87.40	3.30	0.78	6.6	6.4
6	6	87.40~88.65	1.25	1.0	23.9	5.0
7	7	88.65~89.40	0.75	1.1	13.1	4.5
8	8	89.40~91.45	2.05	0.38	7.2	3.7
9	9	91.45~93.50	2.05	1.7	12.6	5.0
10	10	93.50~95.10	1.60	0.82	7.6	5.9
11	11	95.10~96.25	1.15	2.1	17.9	6.8
12	12	96.25~97.60	1.35	0.54	4.1	5.0
13	13	100.30~101.90	1.60	0.70	5.2	5.0
14	14	106.50~109.55	3.05	4.9	29.6	5.0
15	15	109.55~111.80	2.25	3.4	12.9	7.1
16	16	117.80~119.10	1.30	2.0	45.1	6.4
17	17	120.95~123.15	2.20	5.5	171.7	8.2
18	18	123.15~125.00	1.85	1.5	54.3	8.0
19	19	125.00~126.10	1.10	4.6	184.0	4.6
20	20	132.35~132.80	0.45	2.0	88.7	4.8
21	21	159.80~161.50	1.70	10.5	128.3	6.2
22	22	171.20~173.15	1.95	8.8	83.2	2.7
23	MJA-2-1	34.25~34.65	0.40	0.27	8.8	4.4
24	2	91.00~92.70	1.70	1.3	59.7	7.8
25	3	103.05~104.70	1.65	1.0	11.5	7.0
26	4	107.10~108.35	1.25	0.50	7.0	4.9
27	5	108.35~110.70	2.35	0.80	24.3	7.5
28	6	110.70~113.10	2.40	0.35	10.7	8.0
29	7	116.60~118.15	1.55	0.42	9.6	3.6
30	8	118.15~118.95	0.80	0.17	6.4	8.6
31	9	118.95~120.05	1.10	3.3	38.7	5.2
32	10	121.40~123.20	1.80	0.76	9.1	7.9

Nº	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Mn (%)
33	MJA-2-11	123.20~125.10	1.90	0.30	3.9	8.0
34	12	125.10~127.50	2.40	0.30	4.1	7.2
35	13	127.50~130.50	3.00	2.6	49.2	6.4
36	14	147.80~148.20	0.40	2.5	47.8	10.7
37	15	148.20~149.80	1.60	4.3	51.9	8.1
38	16	149.80~150.95	1.15	1.8	18.0	7.0
39	17	150.95~153.10	2.15	14.5	165.6	8.0
40	18	153.10~155.05	1.95	0.8	40.0	13.6
41	19	155.05~156.30	1.25	0.72	56.9	10.1
42	20	156.30~157.70	1.40	2.9	65.3	6.0
43	21	157.70~160.40	2.70	1.7	139.7	11.7
44	22	160.40~161.25	0.85	2.4	96.5	7.2
45	23	161.25~164.95	3.70	2.8	61.4	5.8
46	24	164.95~167.35	2.40	52.8	883.2	6.1
47	25	167.35~169.85	2.50	0.18	31.8	11.2
48	26	169.85~171.60	1.75	0.48	81.6	8.7
49	27	171.60~174.60	3.00	3.4	38.2	6.6
50	28	174.60~176.80	2.20	3.3	32.3	9.9
51	29	176.80~178.25	1.45	5.6	30.0	10.3
52	30	178.25~180.30	2.05	1.7	41.5	10.3
53	31	180.30~183.05	2.75	0.64	61.1	12.2
54	32	183.05~184.75	1.70	2.4	30.1	9.5
55	33	184.75~186.35	1.60	3.1	57.9	11.8
56	34	186.35~188.05	1.70	7.8	100.0	16.2
57	35	188.05~190.90	2.85	7.6	81.4	8.7
58	36	190.90~193.50	2.60	0.67	47.9	12.1
59	37	193.50~195.05	1.55	0.21	27.1	10.3
60	38	195.05~196.60	1.55	0.61	24.9	6.7
61	39	196.60~198.55	1.95	0.9	40.1	11.1
62	40	198.55~201.35	2.80	0.25	20.1	10.8
63	41	201.35~202.65	1.30	0.46	26.2	7.8
64	MJA-3-1	151.60~152.10	0.50	0.56	66.3	7.3

(7)

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Mn (%)
65	MJA-3-2	152.10~152.70	0.60	1.6	89.1	2.8
66	3	152.70~154.10	1.40	1.7	55.1	5.8
67	4	154.10~155.85	1.75	3.4	478.7	18.7
68	5	155.85~157.60	1.75	0.64	90.2	4.0
69	6	157.60~158.40	0.80	2.0	70.0	8.3
70	7	158.40~160.00	1.60	22.4	150.0	14.5
71	8	160.00~162.00	2.00	5.1	60.3	18.4
72	9	162.00~163.70	1.70	5.7	30.8	23.7
73	10	163.70~165.90	2.20	3.2	56.6	11.7
74	11	166.45~167.35	0.90	0.47	56.5	12.6
75	12	167.70~170.55	2.85	0.28	27.4	13.9
76	13	170.55~171.75	1.20	0.26	8.6	3.8
77	14	171.75~173.05	1.30	0.44	29.2	12.5
78	15	176.20~177.45	1.25	2.3	31.4	5.4
79	MJA-4-1	114.40~116.45	2.05	8.8	289.2	18.2
80	2	116.45~117.90	1.45	2.7	112.2	7.4
81	3	117.90~119.70	1.80	9.1	95.2	11.0
82	4	119.70~120.55	0.85	3.0	75.1	8.8
83	5	120.55~121.65	1.10	72.2	652.8	22.4
84	6	121.65~122.10	0.45	1.8	67.6	10.2
85	7	122.10~123.25	1.15	15.3	39.8	10.0
86	8	123.25~123.65	0.40	1.0	14.2	5.9
87	9	125.80~127.25	1.45	3.5	64.1	4.4
88	10	129.15~129.80	0.65	1.6	33.0	6.7
89	11	131.65~132.10	0.45	3.6	25.9	4.1
90	12	132.10~132.90	0.80	3.8	24.5	1.8
91	13	132.90~134.55	1.65	0.97	10.5	3.0
92	MJA-5-1	139.95~141.10	1.15	6.0	58.3	11.0
93	2	141.10~142.95	1.85	1.9	75.7	10.9
94	3	142.95~144.10	1.15	5.9	573.2	18.8
95	4	144.10~144.60	0.50	0.34	38.4	33.0
96	5	144.60~145.15	0.55	4.3	37.1	6.5

(8)

No	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
97	MJA-5-5	145.15~146.60	1.45	2.2	38.2	4.1
98	MJA-6-1	208.65~209.60	0.95	268.5	224.9	9.9
99	2	209.60~210.75	1.15	5.5	23.6	10.4
100	3	210.75~212.05	1.30	0.6	21.8	6.7
101	4	212.05~213.05	1.00	1.1	10.1	3.8
102	5	213.05~214.35	1.30	6.7	38.5	9.8
103	6	214.35~215.20	0.85	1.6	11.4	13.1
104	7	215.20~215.80	0.60	1.6	34.0	26.6
105	8	216.30~217.10	0.80	1.4	28.6	14.4
106	9	217.10~217.90	0.80	0.66	55.5	3.8
107	10	217.90~219.15	1.25	1.6	34.0	2.4
108	11	219.15~221.00	1.85	0.72	11.3	10.2
109	12	222.10~223.35	1.25	3.0	17.0	2.4
110	13	223.35~225.20	1.85	6.0	27.0	1.5
111	14	227.50~230.00	2.50	1.2	12.0	3.6

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
112	AB-1-1	0.85	7.8	343.6	2.2
113	2	0.60	9.0	233.5	5.1
114	3 A	0.40	2.7	111.5	4.6
115	3 B	0.45	6.8	134.9	1.9
116	4 A	0.75	0.72	70.7	1.0
117	4 B	1.00	0.76	26.5	1.0
118	5 A	0.30	2.0	142.4	6.9
119	5 B	0.60	0.48	6.1	1.0
120	6 A	0.25	0.72	5.4	2.8
121	6 B	0.70	2.7	24.2	3.4
122	7 A	0.22	20.3	597.9	3.4
123	7 B	0.35	0.32	5.8	1.9
124	8	0.40	0.34	7.2	1.0
125	9 A	0.3	1.1	54.0	3.6
126	9 B	0.20	17.2	503.5	1.8
127	10A	0.2	0.30	12.1	1.5
128	10B	0.30	0.30	7.5	1.4
129	11A	0.20	0.70	7.8	4.0
130	11B	0.30	1.1	44.2	2.0
131	12	0.25	0.50	6.6	2.1
132	13	0.40	0.66	11.0	1.5
133	14	0.30	3.2	118.8	3.7
134	15	0.25	1.2	32.3	3.0
135	16	0.25	1.6	43.4	5.9
136	17	0.35	1.2	31.8	2.1
137	18	0.60	10.2	182.9	3.0
138	19A	0.30	8.5	246.1	6.7
139	19B	0.70	7.0	337.8	2.2
140	20	0.20	15.7	489.0	3.8
141	21	0.70	2.0	110.8	5.7
142	22A	0.83	4.0	126.0	5.4
143	22B	0.31	0.44	10.6	1.8

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
144	AB-1-23	0.40	0.72	42.1	5.2
145	24	0.90	4.5	191.1	5.9
146	25	0.43	9.2	320.6	9.8
147	26	0.35	4.8	181.0	7.8
148	27	0.35	3.2	251.6	6.6
149	28	0.45	3.6	154.6	6.7
150	29	0.40	2.7	149.8	8.3
151	30	0.35	4.9	162.8	4.2
152	31	0.90	4.6	160.7	3.7
153	32	0.35	1.3	51.1	4.1
154	33	0.95	2.2	86.3	3.5
155	34	0.25	6.8	182.7	3.1
156	35	0.80	0.96	25.0	3.5
157	36	0.30	3.0	140.6	3.1
158	37	0.30	1.0	20.4	2.8
159	38	0.60	2.2	53.0	2.8
160	39	0.40	1.0	34.0	3.6
161	40	0.26	1.2	61.0	2.2
162	41	0.40	1.9	115.1	1.0
163	42	0.20	2.8	48.2	1.5
164	43	0.33	0.48	11.2	1.9
165	44	0.30	1.4	39.3	2.6
166	45	0.40	8.4	136.6	4.4
167	46	0.90	30.4	738.3	5.7
168	47	0.70	8.8	174.6	3.8
169	48	0.60	10.3	210.7	2.7
170	49	0.40	7.7	235.6	1.2
171	50	0.60	6.8	255.1	6.7
172	51	0.40	2.1	45.9	2.2
173	52	0.35	2.0	142.2	6.1
174	53	0.83	1.7	77.7	5.6
175	54	0.63	1.8	135.8	7.3

No	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Mn (%)
176	AB-1-55	0.43	1.6	19.0	1.1
177	56	0.40	4.4	307.1	7.2
178	57	0.30	3.7	134.4	4.7
179	58	0.35	7.6	456.1	10.1
180	59	0.50	5.1	173.9	4.8
181	60	0.40	12.6	443.3	6.7
182	61	0.43	0.6	25.2	2.9
183	62	0.40	2.9	105.7	5.5
184	63	0.30	1.3	48.3	2.4
185	64	0.30	5.4	207.3	7.8
186	65	0.15	3.2	119.4	5.7
187	66	0.46	2.3	90.8	5.0
188	67	0.35	1.6	42.1	3.4
189	68	0.33	2.4	149.4	6.7
190	69	0.35	1.8	69.7	3.3
191	70	0.30	2.9	134.0	6.9
192	71	0.60	12.3	148.9	4.3



No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
1	MJA-7A-1	176.70~178.25	1.55	0.2	6.1	1.0
2	2	178.25~179.05	0.80	1.5	114	7.0
3	3	179.05~181.35	2.30	2.6	234	16.8
4	4	181.35~182.00	0.65	0.4	29	5.1
5	5	182.00~183.10	1.10	1.5	48	18.5
6	6	183.10~183.50	0.40	2.1	82	24.3
7	7	183.50~184.50	1.00	2.4	41	13.0
8	8	184.50~185.40	0.90	2.6	14	6.4
9	9	185.40~186.40	1.00	2.6	90	17.2
10	10	186.40~187.40	1.00	1.2	108	15.5
11	11	187.40~188.40	1.00	5.1	591	10.1
12	12	188.40~189.15	0.75	2.2	437	9.8
13	13	189.15~190.40	1.25	0.76	6.2	1.0
14	14	195.10~195.35	0.25	0.36	4.2	1.0
15	MJA-7B-1	206.10~210.10	4.00	0.18	9.6	1.8
16	2	210.10~211.30	1.20	1.5	7.9	2.1
17	3	211.30~211.65	0.35	1.3	9.8	2.0
18	4	212.10~212.90	0.80	2.0	26	5.8
19	5	212.90~213.70	0.80	2.4	9.1	4.8
20	6	213.70~214.60	0.90	4.8	30	4.0
21	7	214.60~215.65	1.05	0.86	27	5.0
22	8	215.65~217.00	1.35	0.20	12	1.3
23	9	217.00~218.15	1.15	0.44	10	1.0
24	10	218.15~219.15	1.00	0.18	9.6	1.6
25	11	219.15~220.15	1.00	tr	tr	1.3
26	12	220.15~221.15	1.00	tr	tr	1.2
27	13	221.15~222.15	1.00	0.10	2.0	1.0
28	14	222.15~223.20	1.05	0.18	11.1	2.0
29	MJA-7C-1	286.45~287.00	0.55	0.82	13	3.4
30	MJA-8-1	113.25~114.80	1.55	2.0	60	8.2
31	2	114.80~115.80	1.00	0.4	55	5.9
32	3	115.80~116.80	1.00	0.74	74	4.9

No	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
33	MJA-8-4	116.80~117.80	1.00	0.6	47	5.4
34	5	117.80~119.20	1.40	3.5	147	10.6
35	6	121.60~123.60	2.00	4.5	18	3.3
36	7	125.40~126.40	1.00	1.3	68	5.0
37	8	126.40~127.40	1.00	1.1	34	3.4
38	9	127.40~128.40	1.00	0.88	31	6.4
39	10	128.40~129.20	0.80	0.94	93	7.8
40	11	129.20~130.30	1.10	5.6	237	10.2
41	12	130.30~131.30	1.00	1.2	34	5.8
42	13	131.30~132.30	1.00	1.5	39	5.2
43	14	132.30~133.30	1.00	0.7	27	5.6
44	15	133.30~134.00	0.70	1.6	44	6.1
45	16	134.00~135.00	1.00	0.8	89	12.8
46	17	135.00~136.00	1.00	0.32	12	9.3
47	18	136.00~137.00	1.00	0.5	32	7.6
48	19	137.00~138.00	1.00	2.6	172	8.1
49	20	138.00~139.45	1.45	2.2	43	5.4
50	21	139.45~140.05	1.05	2.0	86	4.7
51	22	140.05~141.30	1.25	5.6	111	4.2
52	23	144.20~145.20	1.00	1.5	58	4.7
53	24	145.20~146.20	1.00	2.4	39	5.0
54	25	146.20~147.00	0.80	5.8	69	2.2
55	26	152.90~153.90	1.00	0.5	65	4.8
56	27	153.90~154.90	1.00	1.0	55	6.3
57	28	154.90~155.90	1.00	0.5	27	4.0
58	29	155.90~157.00	1.10	0.5	24	4.2
59	30	160.20~161.20	1.00	0.6	15	3.8
60	31	161.20~162.30	1.10	2.5	8.4	5.4
61	32	163.50~164.50	1.00	0.6	10	5.4
62	33	164.50~165.50	1.00	0.4	6.3	5.7
63	34	165.50~166.50	1.00	0.5	6.6	4.2
64	35	166.50~167.50	1.00	0.9	13	5.0

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
65	MJA-8-36	167.50~168.50	1.00	2.3	49	8.3
66	37	168.50~169.60	1.10	0.5	8.2	6.2
67	38	170.30~171.80	1.50	4.3	92	4.6
68	MJA-9-1	147.00~148.00	1.00	0.44	41	4.1
69	2	148.00~149.60	1.60	0.6	48	3.8
70	3	149.60~150.60	1.00	1.9	796	3.8
71	4	150.60~151.80	1.20	4.5	1087	3.0
72	5	151.80~153.30	1.50	1.0	72	2.9
73	6	155.75~156.70	0.95	1.2	33	4.9
74	7	166.40~167.40	1.00	4.8	87	2.9
75	8	167.40~168.40	1.00	1.45	12	4.8
76	9	168.40~169.40	1.00	0.38	6.7	5.5
77	10	169.40~170.40	1.00	0.70	21	3.5
78	11	170.40~171.10	0.70	0.40	19	5.4
79	12	171.10~172.10	1.00	0.48	7.6	2.8
80	13	172.10~173.10	1.00	0.20	3.2	3.0
81	14	173.10~174.10	1.00	0.34	10	3.4
82	15	174.10~174.70	0.60	0.56	27	4.0
83	16	186.60~187.50	0.90	0.68	29	2.3
84	MJA-10-1	120.65~121.30	0.65	0.20	4	2.5
85	2	121.75~123.25	1.50	1.45	31	4.1
86	3	123.25~124.25	1.00	1.5	46	6.4
87	4	124.25~125.25	1.00	1.4	50	4.5
88	5	125.25~126.25	1.00	0.52	55	1.7
89	6	126.25~127.60	1.35	0.12	5.8	1.7
90	7	288.10~288.60	0.50	13.6	22	1.4
91	8	288.60~289.60	1.00	1.5	11	3.7
92	9	289.60~290.60	1.00	1.9	20	13.2
93	10	290.60~291.90	1.30	1.2	16	3.5
94	11	291.90~293.00	1.10	1.4	2.7	1.0
95	12	293.00~294.05	1.05	0.92	5.3	1.6
96	13	294.05~295.30	1.25	1.0	53	0.8

No	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
97	MJA-10-14	295.30~296.30	1.00	1.8	1	2.9
98	15	296.30~297.30	1.00	1.4	4.5	1.1
99	16	297.30~298.30	1.00	1.4	1.9	1.8
100	17	298.30~299.30	1.00	2.5	8.4	1.8
101	18	299.30~300.30	1.00	7.2	15	0.9
102	19	300.30~301.40	1.10	1.7	7.2	0.8
103	20	301.40~302.60	1.20	3.1	45	1.4
104	21	302.40~303.80	1.20	1.7	48	4.6
105	22	303.80~304.50	0.70	2.2	47	2.9
106	23	304.50~305.50	1.00	4.5	1.6	4.8
107	24	305.50~306.50	1.00	1.7	62	1.4
108	25	306.50~307.20	0.70	0.6	69	7.7
109	26	307.20~308.15	0.95	24.0	1480	4.8
110	27	308.15~309.05	0.90	4.3	535	3.1
111	28	309.05~310.05	1.00	0.8	134	0.8
112	29	310.05~311.05	1.00	0.8	40	7.7
113	30	311.05~312.05	1.00	3.1	198	7.8
114	31	312.05~313.05	1.00	4.0	106	8.0
115	32	313.05~314.05	1.00	10.0	210	7.2
116	33	314.05~315.05	1.00	1.4	55	16.4
117	34	315.05~315.80	0.75	1.1	55	8.1
118	35	315.80~317.20	1.40	28.0	318	3.8
119	36	317.20~319.00	1.80	1.3	16	7.2
120	37	319.00~320.20	1.20	0.48	30	3.1

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
121	F-1	0.1	1.0	32	2.4
122	F-2	0.2	1.1	31	0.4
123	F-3	0.25	6.4	188	3.2
124	F-4	0.5	3.6	195	5.7
125	F-5	0.1	0.8	14	1.1
126	F-6	0.1	1.0	19	1.9
127	F-7	0.5	11.8	361	3.1
128	F-8	0.5	1.3	88	4.5
129	F-9	0.2	1.2	129	3.4
130	F-10	0.7	0.7	516	6.5
131	F-11	0.8	7.0	151	4.0
132	F-12	0.7	1.8	14	5.0
133	F-13	0.3	5.0	34	3.8
134	F-14	0.3	0.75	34	4.7
135	F-15	0.2	0.48	4	3.0
136	F-16	1.0	0.75	12	2.9
137	F-17	0.5	1.0	13	3.1
138	F-19	0.5	2.3	11	3.2
139	F-18	0.3	1.1	37	1.8
140	F-20	0.5	0.84	10	1.8
141	F-21	0.3	0.96	17	6.2
142	F-22	0.2	2.2	47	2.2
143	F-23	0.2	114.2	1487.1	Tr
144	F-24	0.25	18.7	397	11.0
145	F-25	0.2	3.8	73	6.6
146	F-26	1.6	3.8	153	9.4
147	F-27	0.9	6.6	274	8.5
148	F-28	0.8	4.6	84	9.1
149	F-29	1.0	8.4	87	14.6
150	F-30	1.0	9.6	111	22.6
151	F-31	0.6	10.9	121	20.2
152	F-32	0.7	4.2	54	20.8

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
153	F-33	0.8	9.1	42	3.3
154	F-34	1.0	4.4	95	6.8
155	F-35	1.0	3.5	81	1.7
156	F-36	0.8	9.2	265	8.1
157	F-37	0.8	1.6	56	4.9
158	F-38	1.0	7.5	85	16.8
159	F-39	1.0	22.4	102	5.3
160	F-40	1.1	7.4	53	2.6
161	F-41	1.5	12.1	24	0.5
162	F-42	1.0	0.24	7.6	1.5
163	F-43	1.0	4.1	24	5.6
164	F-44	1.0	0.52	14	1.9
165	F-45	2.0	2.4	9.4	1.0
166	F-46	1.0	11.8	75	8.1
167	F-47	0.8	6.0	97	2.7
168	F-48	1.0	4.4	35	5.8
169	F-49	0.6	5.0	71	8.0
170	F-50	0.6	4.8	22	13.3
171	F-51	0.70	7.3	78	8.3
172	F-52	0.70	4.2	79	9.0
173	F-53	1.20	1.3	29	5.8
174	F-54	1.80	2.0	82	5.1
175	F-55	2.00	2.2	210	6.8
176	F-56	0.80	1.6	32	4.6
177	F-57	2.10	2.7	70	6.6
178	F-58	1.40	1.5	20	6.2
179	F-59	2.00	7.8	268	7.0
180	F-60	1.00	3.7	26	4.0
181	F-61	0.70	1.2	57	7.0
182	F-62	2.00	3.0	135	5.3
183	F-63	0.80	1.0	16	1.7
184	F-64	1.20	0.32	Tr	6.4

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
185	F-65	2.00	19.7	342	4.2
186	F-66	2.20	0.4	9.5	5.8
187	F-67	2.00	0.4	20	7.2
188	F-68	2.30	0.4	27	7.2
189	F-69	2.00	0.6	38	5.8
190	F-70	2.80	0.6	24	6.8
191	F-71	2.00	3.5	31	3.8
192	F-72	3.00	1.0	20	6.0
193	F-73	2.00	0.6	8.4	4.2
194	F-74	4.00	0.76	20	5.7
195	F-75	2.40	1.7	202	4.8
196	F-76	1.60	4.6	65	4.6
197	F-77	1.00	7.6	447	3.6
198	F-78	2.00	0.64	28	4.9
199	F-79	1.60	0.4	13	8.5
200	F-80	2.00	0.56	5.3	3.4
201	F-81	2.00	0.56	9.2	9.1
202	F-82	2.00	0.32	13	4.9
203	F-83	2.00	0.68	12	7.7
204	F-84	2.00	0.48	12	5.3
205	F-85	2.20	0.20	3.7	8.0
206	F-86	2.00	0.32	38	6.2
207	F-87	2.40	1.2	54	6.7
208	F-88	2.00	1.5	91	12.2
209	F-89	2.20	2.4	123	10.2
210	F-90	2.00	1.0	61	12.9
211	F-91	2.20	1.2	134	10.7
212	F-92	2.00	1.0	56	18.2
213	F-93	2.40	2.4	239	4.9
214	F-94	2.50	0.6	32	7.8
215	F-95	1.00	4.7	568	5.0
216	F-96	1.00	2.3	363	3.0

No	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
217	F - 97	2.00	0.4	30	8.6
218	F - 98	1.00	0.72	59	5.8
219	F - 99	1.30	1.5	200	2.6
220	F - 100	2.00	0.72	79	4.7
221	F - 101	1.80	2.0	163	4.7
222	F - 102	2.00	8.9	167	5.0
223	F - 103	2.00	3.6	64	5.4
224	F - 104	2.00	3.1	32	6.2
225	F - 105	2.00	40.7	277	1.4
226	F - 106	2.00	26.7	120	3.0
227	F - 107	2.00	3.0	26	4.8
228	F - 108	2.40	3.4	91	1.4
229	F - 109	2.00	0.48	12	3.0
230	F - 110	2.20	3.4	90	1.7
231	F - 111	2.00	0.76	62	2.0
232	F - 112	2.20	4.5	54	2.3
233	F - 113	2.00	7.8	139	2.8
234	F - 114	2.20	2.1	68	1.1
235	F - 115	2.00	2.4	89	3.8
236	F - 116	2.60	9.0	205	7.4
237	F - 117	2.00	28.2	342	4.8
238	F - 118	2.00	3.1	46	3.0
239	F - 119	2.00	0.8	16	2.6
240	F - 120	1.60	0.68	5.5	2.2
241	F - 121	3.00	1.7	18	2.6
242	F - 122	2.00	0.92	8.1	3.3
243	F - 123	2.00	1.6	26	3.6
244	F - 124	2.00	0.2	6.6	0.7
245	F - 125	2.00	0.4	0.8	1.0
246	F - 126	1.00	0.9	28.5	1.2
247	F - 127	1.30	0.6	4.2	1.0
248	F - 128	1.30	0.7	14.2	1.5



No	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
249	F-129	1.70	0.8	22	6.5
250	F-130	1.00	0.7	29.7	1.1
251	F-131	1.00	1.6	40.3	2.7
252	F-132	1.50	1.7	6.9	1.4
253	F-133	1.50	1.0	6.2	1.4
254	F-134	1.50	2.3	29	2.5
255	F-135	1.50	0.7	5.2	1.7
256	F-136	1.50	2.0	23	1.8
257	F-137	2.00	4.4	107	2.6
258	F-138	2.00	1.4	17	1.8
259	F-139	2.00	2.3	6.4	1.7
260	F-140	2.00	3.0	43	2.8
261	F-141	2.00	2.0	12	2.3
262	F-142	3.00	0.96	18	2.4
263	F-143	1.00	1.2	30	2.2
264	F-144	0.40	17.0	62	6.5
265	F-145	4.00	0.84	21	3.7
266	F-146	3.50	3.3	42	5.3
267	F-147	1.00	5.3	61	6.0
268	F-148	1.00	5.6	191	1.2
269	F-149	2.00	1.2	13	4.7
270	F-150	2.00	21.1	123	7.4
271	F-151	2.00	6.4	59	3.4
272	F-152	2.00	1.3	4.6	3.0
273	F-153	1.00	2.0	7.7	1.1
274	F-154	2.00	7.5	46	3.9
275	F-155	1.50	6.4	36	3.9
276	F-156	2.00	7.4	35	4.7
277	F-157	1.60	8.0	104	4.6
278	F-158	1.00	0.88	17	3.4
279	F-159	2.00	2.4	237	6.9
280	F-160	2.20	5.3	29	3.2

No	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
281	F-161	2.00	4.1	20	9.6
282	F-162	2.40	7.1	24	2.6
283	F-163	2.00	3.4	20	6.6
284	F-164	2.40	8.0	66	7.0
285	F-165	2.00	1.9	40	9.0
286	F-166	2.20	1.6	19	7.4
287	F-167	2.00	5.4	357	10.2
288	F-168	2.40	0.76	45	7.4
289	F-169	2.00	2.8	48	6.1
290	F-170	2.10	0.88	40	8.7
291	F-171	2.00	6.1	45	5.8
292	F-172	2.20	2.7	119	9.4
293	F-173	2.00	8.8	46	7.4
294	F-174	2.20	2.2	40	6.0
295	F-175	2.00	2.9	34	5.6
296	F-176	3.50	1.3	67	7.8
297	F-177	2.00	1.2	79	11.8
298	F-178	2.20	1.6	51	9.5
299	F-179	2.00	13.0	123	7.2
300	F-180	2.40	3.8	55	9.8
301	F-181	2.00	3.7	62	6.5
302	F-182	2.10	2.6	37	5.8
303	F-183	2.00	9.8	290	12.7
304	F-184	2.30	9.1	120	6.6
305	F-185	4.00	1.6	57	3.4
306	F-186	2.00	1.5	15	12.4
307	F-187	2.00	2.8	190	8.0
308	F-188	2.00	1.2	37	9.7
309	F-189	2.20	2.4	109	10.5
310	F-190	2.00	5.4	82	8.0
311	F-191	2.60	1.0	51	12.2
312	F-192	2.00	1.9	121	9.3

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
313	F-193	2.40	0.4	31	7.0
314	F-194	2.00	1.6	63	8.0
315	F-195	2.20	1.4	27	9.6
316	F-196	2.00	0.92	60	9.4
317	F-197	2.30	3.6	48	6.8
318	F-198	2.00	2.7	103	6.8
319	F-199	2.40	3.5	62	8.7
320	F-200	2.00	8.7	248	5.0
321	F-201	2.20	2.0	60	6.7
322	F-202	2.00	1.6	40	6.8
323	F-203	2.20	3.2	13	3.8
324	F-204	2.00	6.5	78	4.3
325	F-205	2.20	1.9	28	5.1
326	F-206	2.00	2.2	57	5.1
327	F-207	2.20	2.0	77	5.4
328	F-208	2.00	3.0	27	7.3
329	F-209	2.30	2.1	30	5.9
330	F-210	2.00	5.2	61	6.5
331	F-211	2.20	7.8	43	5.8
332	F-212	2.00	1.0	28	7.4
333	F-213	2.60	8.0	114	5.3
334	F-214	2.00	0.8	6.8	6.7
335	F-215	2.60	4.7	147	4.6
336	F-216	2.00	1.0	17	5.7
337	F-217	2.40	1.0	37	6.1
338	F-218	2.00	0.4	19	8.7
339	F-219	2.20	4.0	31	5.6
340	F-220	2.00	0.72	39	7.0
341	F-221	2.20	2.8	22	5.4
342	F-222	2.00	0.64	13	5.8
343	F-223	2.20	7.7	37	3.8
344	F-224	2.00	2.0	18	3.6

No	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
345	F-225	2.20	6.7	34	5.8
346	F-226	2.00	2.5	72	3.9
347	F-227	2.20	2.8	37	5.8
348	F-228	2.20	1.7	70	4.8
349	F-229	0.50	0.48	17	11.0
350	F-230	0.70	0.84	120	10.6
351	F-231	1.00	0.44	129	8.0
352	F-232	0.50	0.56	77	5.5
353	F-233	0.50	1.3	161	9.6
354	F-234	2.20	1.6	54	2.8
355	F-235	0.50	1.5	125	9.8
356	F-236	1.50	8.6	741	8.7
357	F-237	2.80	1.3	110	8.6
358	F-238	2.00	0.76	80	9.5
359	F-239	2.30	3.6	119	8.2
360	F-240	2.00	1.2	92	9.0
361	F-241	2.30	2.6	96	7.5
362	F-242	2.00	1.6	85	8.2
363	F-243	2.30	2.6	164	8.2
364	F-244	2.00	3.4	76	7.3
365	F-245	2.40	0.96	40	7.8
366	F-246	2.00	2.2	37	8.0
367	F-247	2.30	2.6	43	8.3
368	F-248	2.00	3.8	95	8.8
369	F-249	2.20	12.1	30	7.2
370	F-250	2.00	9.9	94	7.4
371	F-251	2.20	14.4	86	10.0
372	F-252	2.00	23.8	149	22.1
373	F-253	2.30	9.2	25	7.2
374	F-254	2.00	5.4	23	5.7
375	F-255	2.20	6.1	47	8.6
376	F-256	2.00	3.8	42	6.5

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/l)	A g (g/l)	M n (%)
377	F-257	2.20	5.2	30	6.0
378	F-258	2.00	4.4	38	5.9
379	F-259	2.30	3.2	25	4.6
380	F-260	2.00	3.8	23	5.1
381	F-261	2.20	3.3	18	4.9
382	F-262	2.00	5.6	55	4.6
383	F-263	2.20	3.8	63	5.4
384	F-264	1.70	0.4	5.9	2.6
385	F-265	3.00	0.16	3.9	1.7
386	F-266	3.40	0.62	5.2	1.3
387	F-267	3.60	0.68	17	1.0
388	F-268	3.80	2.7	63	2.1
389	F-269	3.20	3.7	149	1.2
390	F-270	1.00	0.6	29	7.5
391	F-271	2.00	3.0	27	8.2
392	F-272	2.00	4.4	40	6.8
393	F-273	2.00	10.2	31	6.6
394	F-274	2.00	2.6	25	7.0
395	F-275	2.00	2.9	166	11.4
396	F-276	2.10	5.0	53	7.5
397	F-277	2.00	6.4	50	7.9
398	F-278	3.00	0.18	2.2	1.0
399	F-279	1.00	4.6	30	6.6
400	F-280	3.00	0.44	4.8	1.6
401	F-281	1.50	3.2	31	2.4
402	F-282	1.00	1.4	7.3	1.5
403	F-283	2.80	4.8	58	3.2
404	F-284	1.50	0.84	5.2	0.8
405	F-285	1.20	2.8	31	4.6
406	F-286	2.00	4.4	18	4.7
407	F-287	2.20	1.7	40	3.2
408	F-288	2.00	1.9	133	3.0

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
409	F-289	2.00	2.8	24	4.1
410	F-290	2.00	0.9	44	3.0
411	F-291	2.00	3.7	10	2.0
412	F-292	2.00	1.2	13	2.9
413	F-293	2.00	0.82	12	2.3
414	F-294	2.00	1.0	27	1.4
415	F-295	2.00	0.58	4.5	0.6
416	F-296	2.00	3.8	5.9	0.4
417	F-297	2.00	8.2	72	11.1
418	F-298	2.00	6.1	48	8.4
419	F-299	2.00	35.4	121	4.8
420	F-300	2.00	13.6	124	14.2
421	F-301	2.00	1.1	27	6.9

No	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
1	MJA-11A-1	58.05~59.05	1.00	1.3	15	6.3
2	2	59.05~60.05	1.00	2.9	16	5.7
3	3	60.05~61.05	1.00	0.7	33	15.9
4	4	61.05~62.60	1.55	1.1	37	19.5
5	5	62.60~63.60	1.00	0.7	36	4.4
6	6	63.60~64.60	1.00	6.6	159	10.6
7	7	64.60~65.60	1.00	0.9	31	5.5
8	8	65.60~66.60	1.00	0.5	26	2.5
9	9	66.60~67.60	1.00	1.3	49	7.1
10	10	67.60~69.00	1.40	2.4	38	6.7
11	11	69.00~70.00	1.00	0.3	20	5.9
12	12	70.00~71.00	1.00	0.4	21	7.0
13	13	71.00~72.00	1.00	4.1	88	8.6
14	14	72.00~73.00	1.00	3.1	88	8.1
15	15	73.00~74.20	1.20	2.5	37	8.0
16	16	74.20~77.80	3.60	0.58	8	3.6
17	17	77.80~78.80	1.00	0.76	7.3	7.7
18	MJA-11B-1	25.10~26.60	1.50	3.1	216.3	7.9
19	2	26.60~27.60	1.00	0.46	27	8.5
20	3	27.60~28.60	1.00	1.3	28.5	7.9
21	4	28.60~29.60	1.00	7.6	45.4	7.4
22	5	29.60~30.60	1.00	3.8	24	15.7
23	6	30.60~31.60	1.00	2.5	38	11.0
24	7	31.60~32.60	1.00	0.4	42	13.5
25	8	32.60~33.60	1.00	1.1	29	7.9
26	9	33.60~34.60	1.00	1.5	42	14.9
27	10	34.60~35.60	1.00	0.6	23	8.1
28	11	35.60~36.60	1.08	1.4	47	8.7
29	12	36.60~37.50	0.90	0.4	27	11.9
30	13	37.50~38.70	1.20	1.9	89	6.2
31	14	38.70~41.00	2.30	0.4	12	5.8
32	15	41.00~41.80	0.80	0.4	6	4.7

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
33	MJA-11B-16	41.80~42.90	1.10	0.7	32	6.0
34	MJA-12A-1	37.60~38.55	0.95	1.1	24	3.5
35	2	50.30~53.10	2.80	2.0	56	8.8
36	3	53.10~54.20	1.10	22.5	144	13.2
37	4	54.20~55.40	1.20	3.4	242	9.6
38	5	55.40~56.40	1.00	1.3	135	11.2
39	6	56.40~57.40	1.00	4.7	365	6.5
40	7	57.40~58.00	0.60	25.9	526	6.9
41	8	58.00~59.00	1.00	1.8	54	6.3
42	9	59.00~60.00	1.00	1.4	37	7.2
43	10	60.00~61.00	1.00	3.9	116	5.5
44	11	61.00~62.15	1.15	3.1	53	6.9
45	12	62.15~62.80	0.65	3.4	134	3.1
46	13	62.80~64.80	2.00	1.6	14	3.0
47	14	64.80~66.80	2.00	2.1	12	2.8
48	15	66.80~67.80	1.00	12.1	37	6.7
49	16	67.80~68.80	1.00	0.54	81	5.0
50	17	68.80~69.80	1.00	0.64	5.5	6.0
51	18	69.80~71.20	1.40	0.52	26	6.4
52	MJA-12B-1	15.70~16.40	0.70	0.3	9	4.6
53	2	29.80~32.50	2.70	2.8	71	5.0
54	3	32.50~33.50	1.00	0.7	27	6.6
55	4	33.50~34.50	1.00	2.7	84	6.0
56	5	34.50~35.50	1.00	0.5	34	6.3
57	6	35.50~36.50	1.00	2.3	54	8.1
58	7	36.50~37.50	1.00	0.4	7	5.9
59	8	37.50~38.50	1.00	0.2	8	7.6
60	9	38.50~39.20	0.70	0.2	11	6.5
61	10	39.20~40.25	1.05	3.7	44	5.2
62	MJA-13A-1	29.65~30.80	1.15	0.5	58	9.4
63	2	30.80~32.00	1.20	4.3	80	7.2
64	3	32.00~33.30	1.30	1.3	57	7.4



No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
65	MJA-13A-4	33.30~34.45	1.15	1.1	57	8.6
66	5	34.45~35.60	1.15	2.0	18	9.8
67	6	35.60~37.40	1.80	1.4	28	6.0
68	7	37.40~40.00	2.60	0.1	3	3.9
69	8	40.00~42.20	2.20	0.3	5	4.6
70	9	42.20~43.20	1.00	0.2	7	9.1
71	10	43.20~44.20	1.00	1.6	29	9.7
72	11	44.20~45.20	1.00	0.1	5	7.8
73	12	45.20~46.20	1.00	0.1	5	7.3
74	13	46.20~47.20	1.00	0.3	5	7.6
75	14	47.20~48.90	1.70	0.5	10	7.5
76	15	48.90~49.90	1.00	0.1	7	3.4
77	16	49.90~50.90	1.00	0.1	4	7.2
78	17	50.90~51.90	1.00	0.5	12	9.4
79	18	51.90~53.20	1.30	0.5	13	5.8
80	19	53.20~54.20	1.00	0.1	3	7.5
81	20	54.20~55.20	1.00	0.1	8	5.2
82	21	55.20~56.20	1.00	0.6	41	5.9
83	22	56.20~57.30	1.10	6.4	97	6.4
84	23	57.30~58.30	1.00	0.5	16	7.1
85	24	58.30~59.30	1.00	2.7	29	5.3
86	25	59.30~60.30	1.00	0.9	46	9.1
87	26	60.30~61.30	1.00	0.2	9	7.4
88	27	61.30~62.30	1.00	1.3	72	10.3
89	28	62.30~63.30	1.00	0.1	4	8.0
90	29	63.30~64.30	1.00	0.3	10	8.3
91	30	64.30~65.80	1.50	0.2	8	8.0
92	31	65.80~66.80	1.00	1.6	36	11.8
93	32	66.80~67.80	1.00	6.6	95	9.4
94	33	67.80~68.80	1.00	1.6	38	6.7
95	34	68.80~69.80	1.00	2.6	72	9.4
96	35	69.80~71.00	1.20	2.2	64	11.2

No	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Mn (%)
97	MJA-13A-36	71.00~73.20	2.20	0.6	24	6.1
98	MJA-13B-1	17.90~18.90	1.00	1.1	94	6.6
99	2	18.90~19.75	0.85	2.1	164	11.6
100	3	19.75~22.70	2.95	0.5	6	2.7
101	4	22.70~23.70	1.00	0.5	10	10.0
102	5	23.70~24.70	1.00	0.4	5	8.4
103	6	24.70~25.70	1.00	0.1	2	9.9
104	7	25.70~26.70	1.00	0.2	3	8.8
105	8	26.70~27.70	1.00	0.1	2	8.7
106	9	27.70~28.70	1.00	0.2	3	7.7
107	10	28.70~29.70	1.00	0.3	8	7.6
108	11	29.70~31.00	1.30	0.9	45	9.6
109	12	31.00~33.40	2.40	0.8	14	4.2
110	13	33.40~34.40	1.00	3.0	130	7.9
111	14	34.40~35.40	1.00	5.0	96	8.3
112	15	35.40~36.55	1.15	14.4	327	7.1
113	16	36.55~37.40	0.85	1.7	27	6.4
114	17	37.40~38.30	0.90	2.9	183	8.8
115	18	38.30~39.00	0.70	1.0	35	2.1
116	19	39.00~40.10	1.10	1.7	64	14.1
117	20	40.10~41.75	1.65	0.3	5	3.8
118	21	41.75~42.80	1.15	1.3	41	11.8
119	MJA-14A-1	25.30~25.90	0.60	0.1	3	6.4
120	2	39.40~39.90	0.50	0.3	6	3.0
121	3	41.50~42.40	0.90	1.0	109	8.8
122	4	47.60~48.30	0.70	6.0	139	4.5
123	5	50.60~51.50	0.90	0.5	11	3.6
124	6	51.50~54.50	3.00	0.5	18	1.6
125	7	54.50~57.50	3.00	0.1	26	1.1
126	8	57.50~59.40	1.90	0.5	32	2.3
127	9	59.40~60.40	1.00	0.2	10	2.3
128	MJA-14A-10	60.40~61.40	1.00	4.1	18	5.7

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
129	MJA-14A-11	61.40~62.65	1.25	1.2	12	5.2
130	12	62.65~63.80	1.25	0.5	11	2.7
131	13	66.20~67.20	1.00	1.1	12	1.0
132	14	67.20~68.00	0.80	0.1	25	0.7
133	15	69.60~70.60	1.00	0.3	2	1.4
134	16	70.60~71.60	1.00	0.2	3	1.1
135	17	71.60~72.90	1.30	0.1	6	1.6
136	MJA-14B-1	14.40~15.30	0.90	0.3	22	1.7
137	2	29.05~31.00	1.95	0.2	15	2.5
138	3	31.00~32.55	1.55	0.2	13	2.5
139	4	32.55~33.55	1.00	0.9	43	12.4
140	5	33.55~34.55	1.00	4.0	147	4.5
141	6	34.55~38.90	4.35	0.4	17	6.4
142	7	38.90~40.90	2.00	0.3	16	7.0
143	8	40.90~42.90	2.00	0.1	8	1.1
144	9	42.90~45.65	2.75	0.4	19	1.2
145	MJA-15-1	0.00~1.00	1.00	3.1	90	11.1
146	2	1.00~2.00	1.00	3.3	55	12.6
147	3	2.00~3.00	1.00	2.5	51	11.6
148	4	3.00~4.10	1.10	3.3	130	11.1
149	5	4.10~5.60	1.50	1.8	17	2.5
150	6	5.60~7.20	1.60	1.4	14	2.1
151	7	7.20~8.60	1.40	2.4	31	3.6
152	8	8.60~11.20	2.60	1.6	13	2.3
153	9	11.20~13.40	2.20	2.4	38	2.0
154	10	13.40~15.70	2.30	3.2	18	1.5
155	MJA-16-1	11.45~12.80	1.35	0.7	10	3.1
156	2	12.80~13.55	0.75	0.9	56	5.4
157	3	13.55~14.55	1.00	1.7	37	10.4
158	4	14.55~15.35	0.80	0.5	7	18.5
159	5	15.35~16.35	1.00	2.2	47	0.9
160	6	16.35~21.45	5.10	0.4	11	0.7

No	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
161	MJA-16 - 7	21.45~22.45	1.00	0.7	13	1.7
162	8	22.45~23.45	1.00	0.8	6	1.6
163	9	23.45~24.15	0.70	0.5	5	1.4
164	10	24.15~25.50	1.35	0.5	4	2.7
165	MJA-17 - 1	2.85~ 3.85	1.00	4.6	111	6.5
166	2	3.85~ 4.85	1.00	3.8	81	6.9
167	3	4.85~ 6.40	1.55	41.4	1150	8.4
168	4	6.40~ 7.60	1.20	4.8	43	1.8
169	5	7.60~ 8.85	1.25	4.3	39	3.7
170	6	8.85~ 9.85	1.00	2.5	60	12.8
171	7	9.85~12.40	2.55	2.9	23	6.8
172	8	12.40~13.30	0.90	4.3	19	1.3
173	9	13.30~16.75	3.45	3.8	17	1.5
174	10	16.75~18.75	2.00	7.4	20	1.0
175	11	18.75~20.70	1.95	2.1	17	1.6

No	Número de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
176	F-302	2.5	0.68	21	6.6
177	F-303	3.5	0.64	3	4.7
178	F-304	2.0	0.76	8	11.1
179	F-305	2.0	0.6	4	10.4
180	F-306	2.0	3.1	63	12.0
181	F-307	2.0	3.7	92	5.0
182	F-308	2.0	1.4	46	11.0
183	F-309	2.0	1.4	69	7.8
184	F-310	0.6	5.9	29	6.1
185	F-311	0.4	2.3	23	5.1
186	F-312	1.5	2.7	54	2.6
187	F-313	0.4	3.3	42	3.4
188	F-314	2.5	5.4	14	3.0
189	F-315	0.4	1.9	21	2.7
190	F-316	2.6	0.28	6	1.4
191	F-317	1.4	1.1	40	8.8
192	F-318	1.6	0.48	14	2.2
193	F-319	1.6	3.5	295	11.4
194	F-320	1.5	5.0	117	6.5
195	F-321	1.0	1.5	128	16.5
196	F-322	1.6	2.1	165	10.1
197	F-323	2.0	0.56	10.4	3.0
198	F-324	1.6	1.3	28.2	8.2
199	F-325	2.0	0.6	20.7	2.7
200	F-326	1.6	2.7	257	7.0
201	F-327	1.3	0.56	40	2.3
202	F-328	2.0	2.8	56.4	3.7
203	F-329	1.0	0.56	25	1.0
204	F-330	2.0	2.2	73	0.9
205	F-331	1.4	0.8	6.6	1.1
206	F-332	2.0	3.0	50	1.0
207	F-333	1.8	0.3	8.1	1.4

Nº	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
208	F-334	1.6	1.9	39	6.1
209	F-335	1.8	0.64	26	0.9
210	F-336	1.5	2.9	34	4.5
211	F-337	2.0	0.2	6.6	2.0
212	F-338	2.0	4.9	28	4.6
213	F-339	2.4	0.32	7.9	3.7
214	F-340	2.2	1.3	23	4.4
215	F-341	1.2	0.6	24	5.1
216	F-342	2.4	2.6	44	6.2
217	F-343	2.8	1.7	50	4.3
218	F-344	2.2	4.2	4.5	5.9
219	F-345	2.0	0.48	20	2.2
220	F-346	1.0	3.0	49	6.3
221	F-347	2.2	0.6	9.1	1.8
222	F-348	2.2	0.52	21	3.0
223	F-349	1.5	1.0	58	6.8
224	F-350	2.0	2.4	89	3.0
225	F-351	2.0	1.4	182	8.9
226	F-352	2.0	5.9	107	4.5
227	F-353	2.0	1.0	111	6.6
228	F-354	1.3	0.56	14.5	3.4
229	F-355	2.6	4.3	128	6.2
230	F-356	1.2	3.9	57	3.1
231	F-357	3.2	4.2	316	10.1
232	F-358	2.0	2.5	167	16.3
233	F-359	2.0	1.3	46	6.9
234	F-360	1.8	2.3	190	11.5
235	F-361	2.0	4.6	142	11.2
236	F-362	2.4	1.2	100	12.3
237	F-363	2.0	3.5	21	13.0
238	F-364	2.2	3.1	29	5.0
239	F-365	2.0	4.2	36	14.7

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
240	F-366	2.4	4.6	31	6.0
241	F-367	2.0	4.0	31	18.4
242	F-368	2.2	2.1	32	8.2
243	F-369	2.0	4.4	62	17.4
244	F-370	1.6	4.4	23	5.8
245	F-371	2.0	1.0	108	14.6
246	F-372	2.2	2.6	73	3.4
247	F-373	2.0	3.5	161	6.7
248	F-374	2.2	1.6	167	2.5
249	F-375	2.0	4.9	38	2.7
250	F-376	3.0	3.2	138	3.9
251	F-377	3.0	28.9	1503	13.1
252	F-378	1.2	0.32	14	1.7
253	F-379	3.0	2.2	112	7.0
254	F-380	1.4	2.6	92	4.1
255	F-381	2.6	2.2	261	5.4
256	F-382	2.0	1.7	12	3.3
257	F-383	2.6	5.0	43	3.6
258	F-384	2.0	18.1	114	6.4
259	F-385	2.4	5.0	34	6.6
260	F-386	1.8	0.28	14	1.7
261	F-387	2.0	3.0	59	3.8
262	F-388	2.4	1.6	55	3.3
263	F-389	2.6	6.0	85	3.3
264	F-390	1.6	2.4	37	3.4
265	F-391	3.6	2.8	34	6.5
266	F-392	1.0	1.6	38	3.2
267	F-393	3.0	2.8	41	7.8
268	F-394	1.0	1.8	10	3.4
269	F-395	2.5	19.4	87	7.8
270	F-396	1.0	3.4	46	7.1
271	F-397	1.5	6.8	69	4.9

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
272	F-398	1.8	2.4	29	3.1
273	F-399	2.0	8.3	43	11.3
274	F-400	2.4	8.1	111	6.3
275	F-401	2.0	4.0	44	5.2
276	F-402	1.8	2.8	134	9.4
277	F-403	2.0	2.1	82	8.5
278	F-404	1.4	4.8	82	9.3
279	F-405	2.0	8.4	135	16.1
280	F-406	2.0	5.0	82	13.5
281	F-407	2.0	1.0	114	10.4
282	F-408	2.2	0.9	28	5.6
283	F-409	1.7	2.2	38	3.2
284	F-410	1.8	1.1	20	2.4
285	F-411	1.5	1.1	14	2.4
286	F-412	1.5	0.8	26	2.4
287	F-413	1.5	2.3	26	6.4
288	F-414	2.0	0.8	12	4.0
289	F-415	2.0	0.9	50	3.2
290	F-416	2.0	1.0	26	3.2
291	F-417	2.0	9.0	38	0.8
292	F-418	1.0	6.2	100	19.2
293	F-419	2.0	0.4	20	0.8
294	F-420	1.6	6.2	184	12.8
295	F-421	1.6	3.2	74	17.6
296	F-422	2.0	1.1	36	11.2
297	F-423	2.8	1.8	26	12.8
298	F-424	2.0	2.3	74	7.2
299	F-425	2.4	4.8	53	13.6
300	F-426	2.0	1.7	98	17.6
301	F-427	2.0	10.8	47	6.4
302	F-428	2.0	3.7	34	20.0
303	F-429	2.4	2.6	79	12.8



No	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
304	F-430	2.0	10.0	189	15.4
305	F-431	2.3	2.1	164	12.6
306	F-432	2.0	0.3	53	14.2
307	F-433	2.4	0.5	57	10.2
308	F-434	2.0	5.0	35	9.9
309	F-435	2.4	2.5	80	6.3
310	F-436	2.0	3.8	30	3.6
311	F-437	2.4	1.9	33	12.8
312	F-438	2.0	3.7	24	14.1
313	F-439	2.5	2.8	26	13.2
314	F-440	1.5	1.1	38	6.3
315	F-441	3.5	1.1	28	6.5
316	F-442	2.5	11.7	158	2.6
317	F-443	3.0	1.1	40	9.3
318	F-444	2.0	2.4	16	3.2
319	F-445	2.5	9.3	62	4.0
320	F-446	2.0	0.3	8	4.4
321	F-447	1.6	1.7	248	5.0
322	F-448	2.0	0.7	14	1.3
323	F-449	1.4	2.8	26	18.9
324	F-450	2.0	1.0	6	13.7
325	F-451	1.0	2.2	52	0.6
326	F-452	2.0	0.5	16	5.7
327	F-453	1.0	4.1	58	0.8
328	F-454	2.0	0.4	24	13.3
329	F-455	0.8	4.8	32	4.7
330	F-456	0.5	2.4	74	6.7
331	F-457	0.5	4.9	120	3.6
332	F-458	0.5	2.0	76	8.7
333	F-459	0.5	3.3	509	10.5
334	F-460	0.5	1.6	117	6.3
335	F-461	0.5	1.3	40	8.1

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
336	F-462	0.8	1.3	38	140
337	F-463	0.7	0.9	26	13.2
338	F-464	0.5	1.2	51	16.5
339	F-465	1.3	4.8	46	15.0
340	F-466	1.5	1.9	236	11.4
341	F-467	2.0	6.0	96	13.9
342	F-468	1.2	1.1	19	4.0
343	F-469	2.2	5.2	68	18.2
344	F-470	1.2	1.4	77	8.5
345	F-471	2.4	6.8	57	11.2
346	F-472	1.5	3.7	58	10.8
347	F-473	3.0	3.0	42	11.8
348	F-474	1.5	3.1	30	1.5
349	F-475	2.2	0.5	46	20.2
350	F-476	0.8	2.5	88	27.0
351	F-477	2.1	6.8	104	20.5
352	F-478	2.0	2.2	66	20.0
353	F-479	2.2	1.9	88	15.7
354	F-480	2.0	1.0	46	21.2
355	F-481	2.3	14.2	122	20.1
356	F-482	2.0	4.2	172	19.0
357	F-483	2.2	3.8	154	18.6
358	F-484	2.0	3.0	84	19.2
359	F-485	2.0	9.0	1300	16.0
360	F-486	2.0	5.4	192	17.0
361	F-487	2.4	8.6	670	7.6
362	F-488	2.0	7.6	128	10.5
363	F-489	2.2	3.6	244	6.3
364	F-490	2.0	3.5	68	12.2
365	F-491	2.2	2.2	102	6.0
366	F-492	2.0	3.4	106	15.6
367	F-493	2.2	3.9	288	9.0

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
368	F-494	2.0	1.6	122	11.4
369	F-495	2.2	11.8	1650	6.7
370	F-496	2.0	6.0	122	10.2
371	F-497	2.1	7.7	211	12.1
372	F-498	2.0	2.8	37	7.8
373	F-499	2.2	4.0	110	10.0
374	F-500	2.0	37.9	338	14.7
375	F-501	2.0	4.3	23	7.7
376	F-502	2.0	5.6	77	14.8
377	F-503	2.0	1.0	9	3.0
378	F-504	2.0	1.3	61	20.2
379	F-505	1.9	1.7	16	5.3
380	F-506	2.0	3.4	50	11.4
381	F-507	2.2	2.5	58	11.2
382	F-508	2.0	1.4	68	16.7
383	F-509	2.1	2.1	50	9.9
384	F-510	2.0	2.2	49	12.1
385	F-511	2.0	7.4	139	7.6
386	F-512	2.0	11.3	75	5.9
387	F-513	1.4	7.0	152	17.1
388	F-514	2.0	3.2	52	7.7
389	F-515	1.4	6.8	68	2.2
390	F-516	2.0	2.3	31	2.3
391	F-517	1.4	7.4	25	1.3
392	F-518	2.0	2.5	62	6.3
393	F-519	1.5	4.9	98	0.2
394	F-520	2.0	1.6	27	4.0
395	F-521	1.5	3.6	211	12.1
396	F-522	2.2	8.4	181	7.4
397	F-523	2.0	3.2	32	7.0
398	F-524	2.0	9.8	241	6.3
399	F-525	1.5	4.2	54	11.5

No	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
400	F-526	2.5	19.2	390	2.5
401	F-527	1.5	6.7	113	3.1
402	F-528	3.0	0.7	43	5.2
403	F-529	2.5	1.3	35	12.6
404	F-530	2.0	0.9	11	3.8
405	F-531	2.4	1.8	131	8.3
406	F-532	2.0	0.6	7	9.1
407	F-533	2.0	4.0	27	6.8
408	F-534	2.0	0.2	6	3.7
409	F-535	2.0	2.4	101	3.8
410	F-536	2.0	3.4	37	1.4
411	F-537	1.7	6.4	56	13.8
412	F-538	2.0	0.1	3	1.4
413	F-539	1.7	2.0	40	17.6
414	F-540	2.0	0.6	5	0.8
415	F-541	1.2	0.7	23	11.4
416	F-542	3.0	0.1	4	9.8
417	F-543	1.5	5.0	45	10.5
418	F-544	2.5	0.8	8	1.5
419	F-545	1.5	3.9	38	8.3
420	F-546	2.5	2.4	20	17.4
421	F-547	1.5	2.5	19	18.1
422	F-548	2.5	4.4	44	3.5
423	F-549	2.0	7.2	46	4.8
424	F-550	2.0	1.4	36	10.1
425	F-551	1.6	2.4	18	10.1
426	F-552	2.5	7.6	62	10.1
427	F-553	1.8	2.9	14	8.2
428	F-554	2.5	3.3	48	7.8
429	F-555	2.5	4.0	36	9.0
430	F-556	2.0	1.7	32	6.7
431	F-557	2.5	2.7	22	7.5

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
432	F-558	2.0	2.1	32	6.6
433	F-559	2.5	0.4	8	0.9
434	F-560	2.0	2.8	15	5.6
435	F-561	2.5	1.5	49	8.3
436	F-562	2.0	3.1	38	6.9
437	F-563	2.2	1.0	34	8.5
438	F-564	2.0	16.0	54	9.9
439	F-565	3.0	1.4	26	3.8
440	F-566	2.5	3.0	24	5.3
441	F-567	2.5	1.0	14	1.6
442	F-568	1.0	0.9	47	12.4
443	F-569	1.5	2.5	48	9.2
444	F-570	1.8	4.0	59	9.6
445	F-571	2.0	5.9	53	20.3
446	F-572	2.2	8.8	46	11.2
447	F-573	2.5	1.4	34	13.2
448	F-574	2.5	1.5	40	10.5
449	F-575	2.5	1.8	78	15.1
450	F-576	2.2	2.3	121	16.5
451	F-577	2.2	1.3	76	17.4
452	F-578	2.0	0.8	78	12.5
453	F-579	2.3	2.5	237	17.8
454	F-580	2.0	0.5	72	14.2
455	F-581	2.3	5.8	684	15.1
456	F-582	2.0	1.0	73	12.6
457	F-583	2.4	8.9	473	8.8
458	F-584	2.0	3.4	91	11.2
459	F-585	2.4	1.7	99	2.2
460	F-586	2.0	0.2	64	12.7
461	F-587	2.3	0.8	63	13.1
462	F-588	2.0	0.6	77	11.9
463	F-589	2.2	1.5	107	13.8

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
464	F-590	2.0	2.3	73	8.7
465	F-591	2.2	5.2	180	16.7
466	F-592	2.0	1.7	85	10.2
467	F-593	2.0	6.0	200	9.1
468	F-594	2.0	5.8	72	6.6
469	F-595	2.0	3.7	210	10.7
470	F-596	2.0	3.2	76	10.4
471	F-597	2.3	5.1	90	9.3
472	F-598	2.0	1.5	6	2.4
473	F-599	2.0	1.7	20	6.6
474	F-600	2.0	12.0	200	7.8
475	F-601	2.0	0.5	8	2.1
476	F-602	2.3	3.4	120	6.1
477	F-603	2.3	3.1	24	4.5

