



Apc.42 Résultats d'analyse chimique
de carotte de sondage

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-1-01	30.98 ~ 31.55	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-02	56.20 ~ 57.05	0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-03	64.69 ~ 65.10	0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-04	65.10 ~ 65.70	0.07	<0.5	0.04	<0.01	0.01
MJNL-1-05	66.25 ~ 67.20	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	<0.01
MJNL-1-06	67.20 ~ 68.30	0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-07	72.75 ~ 73.47	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-08	75.00 ~ 75.83	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-09	75.83 ~ 76.65	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-10	88.10 ~ 88.60	0.69	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-11	89.55 ~ 90.05	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-12	90.05 ~ 91.20	0.14	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-13	91.20 ~ 92.10	0.07	0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-14	92.10 ~ 92.70	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-15	92.70 ~ 93.45	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-16	95.75 ~ 96.83	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-17	96.83 ~ 98.00	0.55	0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-18	98.00 ~ 98.67	0.07	0.8	0.03	<0.01	0.01
MJNL-1-19	98.67 ~ 99.45	1.78	1.2	0.05	<0.01	0.01
MJNL-1-20	99.45 ~ 100.15	0.55	<0.5	0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-1-21	100.15~100.90	0.48	0.9	0.05	<0.01	0.01
MJNL-1-22	100.90~101.90	0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-23	101.90~102.28	0.21	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-24	116.75~116.90	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-25	121.25~121.45	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-26	121.75~122.17	0.62	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-27	124.33~124.94	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-28	124.94~125.23	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-29	125.23~126.20	0.07	0.8	0.05	<0.01	<0.01
MJNL-1-30	126.87~127.65	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-31	127.65~128.22	0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-32	130.45~131.31	0.34	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-33	131.31~132.30	0.27	<0.5	0.01	0.01	<0.01
MJNL-1-34	136.55~137.90	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-35	141.70~142.40	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-36	142.40~143.40	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-1-37	143.40~144.42	0.21	0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-38	144.42~144.90	0.14	0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-39	144.90~145.40	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-40	145.40~146.40	0.27	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01

(MJNL-1)

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-1-41	146.40~147.40	0.07	0.6	0.02	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-2-01	49.25~50.55	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-02	50.55~51.10	0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-03	51.10~51.20	4.05	0.8	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-04	51.20~52.10	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-05	52.10~53.20	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-06	69.58~70.50	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-07	70.50~71.38	0.41	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-08	77.68~78.10	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-09	78.10~78.53	2.13	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-10	78.53~79.25	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-11	85.15~85.90	1.17	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-12	93.20~93.35	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-13	101.80~102.63	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-14	102.63~103.00	0.21	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-15	103.00~103.93	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-16	109.75~109.83	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-17	110.20~110.28	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-18	117.65~118.20	0.41	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-19	118.20~119.10	0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-20	119.10~119.90	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-2-21	126.40~126.72	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-22	131.20~131.70	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-23	132.62~133.00	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-24	137.00~138.10	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-25	138.10~138.25	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-26	138.25~139.20	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-27	139.20~139.85	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-28	139.85~140.45	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-29	140.45~141.45	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-30	141.45~142.45	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-31	142.45~143.20	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-32	143.20~143.95	<0.07	<0.5	0.03	<0.01	0.01
MJNL-2-33	143.95~144.52	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-34	144.52~145.00	1.99	0.6	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-35	145.00~145.25	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-36	145.25~145.97	3.67	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-37	145.97~146.47	0.96	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-38	146.47~146.97	0.69	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-39	146.97~147.85	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-40	147.85~148.50	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-2-41	148.50~149.35	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-42	149.35~150.00	0.14	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-43	151.77~151.87	0.07	0.6	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-44	151.87~152.35	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-45	152.35~153.00	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-3-01	39.87~40.06	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-02	40.19~40.48	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-03	40.82~41.24	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-3-04	41.50~41.65	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	<0.01
MJNL-3-05	41.90~42.56	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-3-06	44.61~44.76	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-07	51.67~52.05	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-08	75.79~76.33	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-09	76.89~77.10	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-10	81.59~82.30	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-11	83.25~83.71	0.48	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-12	83.71~84.23	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-13	84.23~84.96	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-3-14	85.40~85.54	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-15	86.30~86.42	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-3-16	100.58~100.98	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-17	100.98~101.08	0.82	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-18	101.08~101.34	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-3-19	112.11~112.82	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-3-20	112.82~113.56	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-3-21	113.56~114.00	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-22	114.00~114.67	0.48	<0.5	0.02	<0.01	<0.01
MJNL-3-23	114.67~115.05	7.27	1.0	0.01	0.01	<0.01
MJNL-3-24	115.05~115.02	9.29	1.2	0.04	<0.01	0.01
MJNL-3-25	123.91~124.19	0.41	<0.5	0.02	<0.01	<0.01
MJNL-3-26	124.19~125.06	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-27	130.10~130.82	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-28	133.57~134.55	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-29	147.42~147.78	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-30	149.00~149.30	0.55	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-31	149.30~149.96	0.75	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-32	149.96~150.26	0.82	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-33	150.26~150.50	0.62	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-34	150.75~151.32	1.71	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-35	151.32~151.84	4.94	0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-36	151.84~152.78	4.94	0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-37	152.78~153.50	2.33	<0.5	0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-4-01	5.30~	1.99	<0.5	0.02	<0.01	0.03
MJNL-4-02	6.20~	0.27	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-4-03	6.79~	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-04	6.95~	0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.03
MJNL-4-05	19.30~	0.07	0.5	0.03	<0.01	0.04
MJNL-4-06	20.10~	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-4-07	59.70~	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.02
MJNL-4-08	60.55~	0.21	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-4-09	75.80~	3.36	0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-10	77.90~	0.55	0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-11	78.78~	1.10	0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-12	81.20~	6.03	1.0	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-13	81.50~	7.65	1.2	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-4-14	82.05~	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-4-15	82.60~	0.82	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-4-16	83.00~	6.21	0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-17	99.00~	0.27	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-4-18	100.00~	0.55	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-19	126.63~	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-4-20	148.20~	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-4-21	148.70~149.15	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-4-22	149.15~150.05	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-4-23	150.05~150.50	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-5-01	34.40~35.10	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-02	38.25~38.40	3.29	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-03	48.55~48.71	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-04	58.75~58.95	0.14	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-05	67.25~67.50	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-06	84.60~84.93	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-07	84.93~85.10	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-08	85.10~85.48	1.23	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-09	85.48~85.85	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-10	92.35~92.85	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-11	92.85~93.10	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-12	93.10~93.40	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-13	93.40~94.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-14	94.00~94.30	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-15	94.30~94.60	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-16	94.60~95.20	3.15	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-17	95.20~95.85	0.55	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-18	95.85~96.40	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-19	96.40~96.77	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-20	96.77~97.00	3.22	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-5-21	97.00 ~ 97.65	7.51	1.5	<0.01	0.01	0.02
MJNL-5-22	97.65 ~ 98.25	77	0.5	0.02	<0.01	<0.01
MJNL-5-23	98.25 ~ 98.80	11.70	1.2	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-24	98.80 ~ 99.35	1.58	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-25	99.35 ~ 99.65	2.74	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-26	99.65 ~ 99.90	0.69	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-27	99.90 ~ 100.15	7.58	0.6	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-28	100.15 ~ 100.65	6.72	0.7	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-5-29	100.65 ~ 101.35	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-30	101.35 ~ 101.80	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-31	101.80 ~ 102.30	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-32	111.30 ~ 111.50	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-33	118.65 ~ 119.05	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-34	119.05 ~ 119.30	2.67	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-35	119.30 ~ 119.60	2.06	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-36	119.60 ~ 119.95	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-37	122.85 ~ 123.05	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-38	124.75 ~ 125.00	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-5-39	133.75 ~ 134.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-40	135.80 ~ 135.90	0.69	<0.5	<0.01	<0.01	0.01

(MJNL-5)

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-5-41	139.40~140.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-42	63.50~63.65	<0.07	<0.5	0.03	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-6-01	24.20 ~ 24.35	1.71	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-02	36.55 ~ 37.30	0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-03	37.72 ~ 38.20	0.14	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-04	41.07 ~ 41.37	<0.07	<0.5	0.03	<0.01	0.01
MJNL-6-05	44.24 ~ 44.60	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-06	53.00 ~ 53.39	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-07	55.00 ~ 55.60	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-08	55.60 ~ 55.95	0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-09	57.50 ~ 57.69	0.62	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-10	62.60 ~ 62.83	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-11	62.83 ~ 63.80	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-12	69.30 ~ 70.00	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-13	78.30 ~ 79.02	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-14	79.02 ~ 79.90	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-15	79.90 ~ 80.13	0.75	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-16	80.13 ~ 80.40	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-17	80.40 ~ 80.80	0.55	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-6-18	80.80 ~ 80.90	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-6-19	80.90 ~ 81.23	0.55	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-6-20	81.23 ~ 82.06	2.74	<0.5	0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-6-21	82.06 ~ 82.91	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-22	82.91 ~ 83.80	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-23	87.90 ~ 89.08	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-24	89.08 ~ 89.60	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-25	89.60 ~ 90.35	0.34	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-26	91.10 ~ 91.70	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-27	93.10 ~ 93.58	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-28	98.90 ~ 99.20	<0.07	<0.5	0.03	<0.01	0.01
MJNL-6-29	100.30 ~ 100.68	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-30	102.00 ~ 102.60	0.14	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-31	104.40 ~ 105.60	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-32	105.60 ~ 106.52	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-33	109.13 ~ 110.00	1.03	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-34	110.00 ~ 110.62	0.48	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-35	110.62 ~ 111.60	0.21	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-6-36	111.60 ~ 112.50	0.62	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-6-37	112.50 ~ 113.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-38	113.00 ~ 113.90	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-39	129.00 ~ 129.55	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-40	129.55 ~ 130.00	2.19	0.5	0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-6-41	130.00 ~ 131.00	<0.07	<0.5	0.03	<0.01	0.01
MJNL-6-42	136.27 ~ 136.63	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-43	138.85 ~ 139.29	0.21	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-44	139.29 ~ 139.85	1.58	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-6-45	139.85 ~ 140.90	0.48	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-46	144.00 ~ 144.50	0.62	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-47	148.10 ~ 148.45	<0.07	<0.5	0.05	<0.01	0.02

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-7-01	10.16~10.30	1.17	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-02	30.60~31.50	1.92	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-03	31.50~31.90	8.16	1.2	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-04	31.90~32.40	3.15	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-05	32.40~32.60	3.84	0.6	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-06	32.60~32.73	23.00	1.7	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-07	32.73~33.90	7.89	1.0	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-08	33.90~35.10	1.65	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-7-09	75.92~76.08	0.07	0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-7-10	77.00~77.30	0.96	0.7	0.03	<0.01	0.01
MJNL-7-11	77.30~77.60	1.99	0.7	0.02	<0.01	<0.01
MJNL-7-12	77.60~77.95	<0.07	0.5	0.03	<0.01	0.01
MJNL-7-13	77.95~78.50	0.41	0.5	0.02	<0.01	0.02
MJNL-7-14	87.60~87.80	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-15	92.10~92.58	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-16	93.85~94.60	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-17	94.60~95.20	0.27	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-18	100.10~100.88	2.61	1.1	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-19	100.88~101.00	11.00	4.0	0.01	<0.01	0.02
MJNL-7-20	101.00~101.70	0.34	<0.5	0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-7-21	106.25~106.84	1.44	0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-22	107.25~107.64	0.41	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-23	112.60~112.97	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-24	117.60~117.90	1.37	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-7-25	120.30~120.82	1.17	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-7-26	122.66~123.14	0.27	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-27	123.70~124.32	2.61	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-28	124.32~124.60	1.85	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-29	124.60~125.13	1.78	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-30	129.40~129.83	0.21	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-7-31	136.95~137.12	0.27	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-32	137.12~137.80	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-33	137.80~138.04	1.65	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-34	146.57~147.10	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.07
MJNL-7-35	148.33~148.70	<0.07	0.5	0.04	<0.01	0.02
MJNL-7-36	148.70~149.50	<0.07	<0.5	0.04	<0.01	0.01
MJNL-7-37	149.50~149.74	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-38	149.74~150.30	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01


Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-8-01	17.75 ~ 17.90	<0.07	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-02	34.60 ~ 34.70	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-03	71.15 ~ 71.35	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-04	80.30 ~ 80.80	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-05	97.30 ~ 97.60	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-06	97.60 ~ 97.93	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-07	102.30 ~ 102.55	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-08	104.95 ~ 105.05	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-09	109.55 ~ 110.00	0.14	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-8-10	110.00 ~ 110.60	0.75	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-11	110.60 ~ 110.80	1.51	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-12	110.80 ~ 111.40	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-13	111.40 ~ 111.95	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-14	122.70 ~ 123.00	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-15	123.00 ~ 123.18	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-16	123.18 ~ 123.40	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-17	123.40 ~ 123.70	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-18	128.10 ~ 128.30	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-19	129.50 ~ 129.68	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-20	130.75 ~ 130.92	2.13	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-8-21	131.08~131.25	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-22	137.10~137.35	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-23	137.50~137.90	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-24	138.20~138.60	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-25	140.60~140.80	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-26	145.95~146.05	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-27	147.55~147.70	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-28	149.00~149.50	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-29	150.20~150.50	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-30	150.50~151.10	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-31	151.10~151.60	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-32	151.60~152.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-33	152.00~152.30	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-34	105.05~105.70	0.48	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-35		missing	missing	missing	missing	missing
MJNL-8-36		missing	missing	missing	missing	missing
MJNL-8-37		missing	missing	missing	missing	missing
MJNL-8-38		missing	missing	missing	missing	missing

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-9-01	31.10~31.20	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-02	39.35~39.74	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-9-03	39.74~39.90	2.13	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-04	39.90~40.25	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-05	42.25~42.75	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-06	46.05~46.27	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-07	49.75~50.05	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-08	53.40~53.67	0.21	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-09	53.67~54.02	1.44	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-10	54.02~54.27	5.83	1.0	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-11	54.27~54.67	0.82	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-12	64.80~65.15	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-13	65.15~65.78	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-14	65.78~66.13	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-15	66.13~66.24	1.85	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-16	66.24~66.55	3.84	0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-17	66.55~66.74	9.46	1.1	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-18	66.74~66.90	0.75	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-19	66.90~67.43	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-20	67.43~67.90	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-9-21	67.90 ~ 68.50	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-22	71.44 ~ 71.94	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-23	71.94 ~ 72.35	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-24	72.35 ~ 72.70	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-25	79.20 ~ 79.67	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-26	84.35 ~ 84.68	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-27	84.68 ~ 85.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-28	85.00 ~ 85.20	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-29	85.20 ~ 85.75	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-9-30	93.00 ~ 93.27	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-31	94.05 ~ 94.15	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-32	93.35 ~ 95.68	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-33	101.80 ~ 102.15	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-9-34	102.44 ~ 102.60	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-35	102.80 ~ 103.02	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-36	103.02 ~ 103.25	0.14	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-37	109.20 ~ 109.40	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-9-38	119.80 ~ 120.10	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-39	132.20 ~ 132.45	0.48	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-40		<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-9-41		<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-42		<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-9-43		<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-44		<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-45	114.55 ~ 114.80	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-46	127.30 ~ 127.65	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-47	127.65 ~ 128.15	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-48	62.53 ~ 62.85	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-49	70.55 ~ 71.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-50	71.00 ~ 71.44	0.48	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-51	79.67 ~ 80.20	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-52	80.20 ~ 80.64	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-53	80.64 ~ 81.10	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-54	93.27 ~ 94.05	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-55	94.85 ~ 95.35	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-56	95.68 ~ 96.10	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01



ニジェール共和国 リプタコ地域
資源開発協力基礎調査報告書

第 2 年 次

地化学探査試料分析結果
X線回折試験チャート

平成 3 年 6 月

国 際 協 力 事 業 団
金 属 鉦 業 事 業 団

ニジェール共和国 リプタコ地域
資源開発協力基礎調査報告書

第 2 年 次

地化学探査試料分析結果
X線回折試験チャート

平成 3 年 6 月

国 際 協 力 事 業 団
金 属 鉉 業 事 業 団

I. Resultats d'analyse chimique de sol	1
1. Secteur de Libiri (826 echantillons)	1
2. Secteur de Nasile, Allareni et Tambole (7,013 echantillons)	23
2-1 Zone sud-ouest de Tambole	23
2-2 Secteur de Nasile	77
2-3 Zone sud-ouest	117
2-4 Zone nord d'Allareni	159
II. carte d'analyse de diffraction des rayons X	201

Résultats d'analyse chimique de sol

1. Secteur de Libiri
(826 échantillons)

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
1	LA-001	13 29.80	1 17.16	7	<0.2	5	12	<1	5	0.4	18	40	40	120
2	LA-002	13 28.32	1 16.74	7	<0.2	10	18	<1	4	0.6	26	100	50	190
3	LA-003	13 26.93	1 15.86	5	<0.2	6	20	<1	2	0.6	44	73	30	200
4	LA-004	13 26.70	1 15.72	10	<0.2	5	13	<1	2	0.4	16	60	20	180
5	LA-005	13 26.46	1 15.57	4	<0.2	2	14	<1	2	0.2	18	58	30	170
6	LA-006	13 26.21	1 15.45	1	<0.2	3	24	<1	2	0.2	20	55	20	180
7	LA-007	13 25.99	1 15.37	5	<0.2	2	12	<1	2	0.2	16	49	20	110
8	LA-008	13 25.74	1 15.29	4	<0.2	4	21	<1	2	0.2	23	55	20	110
9	LA-009	13 25.53	1 15.17	8	<0.2	3	20	<1	2	<0.2	23	70	20	140
10	LA-010	13 25.30	1 15.12	1	<0.2	3	12	<1	<1	0.2	17	45	10	70
11	LA-011	13 25.05	1 15.08	14	<0.2	19	26	<1	1	0.8	29	78	20	130
12	LA-012	13 24.75	1 14.98	49	<0.2	44	24	<1	2	1.6	29	66	20	140
13	LA-013	13 24.49	1 15.02	13	<0.2	20	13	<1	1	0.8	19	45	10	100
14	LA-014	13 24.20	1 14.95	438	<0.2	220	151	<1	2	6.0	32	65	20	220
15	LA-015	13 24.00	1 15.02	16	<0.2	15	8	<1	1	0.6	7	55	20	120
16	LA-016	13 23.68	1 15.15	41	<0.2	16	16	<1	2	1.0	19	85	20	220
17	LA-017	13 23.40	1 15.28	24	<0.2	10	12	<1	3	0.4	16	60	30	170
18	LA-018	13 23.23	1 15.44	53	<0.2	14	16	<1	2	0.6	20	60	20	180
19	LA-019	13 23.01	1 15.58	13	<0.2	10	18	<1	1	0.2	18	45	20	160
20	LA-020	13 22.78	1 15.70	18	<0.2	5	25	<1	<1	<0.2	68	36	20	180
21	LA-021	13 24.58	1 24.17	1	<0.2	1	12	<1	<1	0.8	12	61	20	190
22	LA-022	13 24.77	1 23.93	2	<0.2	1	10	<1	4	0.2	12	80	20	200
23	LA-023	13 25.08	1 23.74	<1	<0.2	1	8	<1	3	0.2	10	67	20	100
24	LA-024	13 25.18	1 23.46	2	<0.2	3	14	<1	4	0.6	19	70	20	140
25	LA-025	13 25.16	1 23.20	3	<0.2	4	16	<1	3	0.6	20	108	50	110
26	LA-026	13 25.28	1 22.92	13	<0.2	3	12	<1	3	0.8	14	100	70	130
27	LA-027	13 25.25	1 22.70	4	<0.2	2	15	<1	2	0.2	18	100	50	180
28	LA-028	13 25.25	1 22.36	10	<0.2	9	26	<1	3	0.8	35	85	30	220
29	LA-029	13 25.41	1 22.20	23	<0.2	4	18	<1	1	0.2	10	85	40	200
30	LA-030	13 25.41	1 21.90	8	<0.2	6	18	<1	4	0.2	23	73	40	170
31	LA-031	13 31.82	1 17.90	3	<0.2	3	22	<1	6	0.2	16	70	50	200
32	LA-032	13 32.10	1 17.59	<1	<0.2	2	22	<1	3	0.2	27	80	30	130
33	LA-033	13 32.31	1 17.37	4	<0.2	2	14	<1	3	<0.2	13	60	30	120
34	LA-034	13 32.49	1 17.21	<1	<0.2	2	20	<1	3	0.2	18	50	20	80
35	LA-035	13 32.19	1 17.03	1	<0.2	2	26	<1	2	0.2	18	196	40	120
36	LA-036	13 31.93	1 16.97	1	<0.2	1	16	<1	6	<0.2	14	38	30	140
37	LA-037	13 31.72	1 16.84	4	<0.2	1	24	<1	2	0.2	20	44	40	140
38	LA-038	13 31.72	1 17.11	9	<0.2	3	56	<1	2	0.4	40	44	40	140
39	LA-039	13 31.94	1 17.26	10	<0.2	2	28	<1	5	0.2	34	75	30	180
40	LA-040	13 31.88	1 17.45	4	<0.2	1	30	<1	4	<0.2	27	76	40	180

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
41	LA-041	13 25.63	1 21.60	30	<0.2	60	16	<1	2	4.8	19	72	40	310
42	LA-042	13 25.95	1 21.53	4	<0.2	3	20	<1	2	0.2	20	70	40	210
43	LA-043	13 26.27	1 21.71	5	<0.2	1	18	<1	1	0.2	17	60	30	160
44	LA-044	13 26.45	1 21.58	2	<0.2	1	18	<1	1	0.2	16	50	20	140
45	LA-045	13 26.60	1 21.25	3	<0.2	3	22	<1	1	0.2	17	62	20	250
46	LA-046	13 26.62	1 20.99	5	<0.2	5	17	<1	<1	0.2	17	55	20	180
47	LA-047	13 26.84	1 20.79	6	<0.2	3	14	<1	<1	0.4	15	45	20	140
48	LA-048	13 27.15	1 20.68	3	<0.2	3	16	<1	2	0.2	18	52	30	180
49	LA-049	13 27.39	1 20.89	12	<0.2	7	22	<1	2	0.2	36	61	30	220
50	LA-050	13 27.53	1 20.83	<1	<0.2	5	16	<1	1	0.8	22	130	30	130
51	LA-051	13 27.78	1 20.94	13	<0.2	4	32	<1	4	0.4	44	175	50	250
52	LA-052	13 28.06	1 21.04	9	<0.2	5	20	<1	4	0.4	13	160	40	220
53	LA-053	13 28.21	1 20.73	6	<0.2	3	20	<1	2	0.2	19	64	20	200
54	LA-054	13 28.19	1 20.32	6	<0.2	7	18	<1	2	0.6	15	66	30	160
55	LA-055	13 28.48	1 20.18	7	<0.2	5	14	<1	2	0.4	15	55	20	150
56	LA-056	13 28.67	1 20.08	13	<0.2	6	17	<1	1	0.8	15	85	30	190
57	LA-057	13 28.83	1 19.94	14	<0.2	11	24	<1	1	3.4	27	85	20	240
58	LA-058	13 29.01	1 19.73	48	<0.2	50	22	<1	2	3.4	21	65	30	260
59	LA-059	13 22.55	1 15.85	21	<0.2	25	36	<1	<1	0.4	48	54	40	180
60	LA-060	13 22.36	1 16.06	8	<0.2	5	22	<1	2	<0.2	21	40	20	140
61	LA-061	13 22.17	1 16.30	10	<0.2	2	24	<1	<1	0.2	29	52	30	140
62	LA-062	13 25.04	1 22.74	6	<0.2	3	12	<1	2	0.4	11	170	20	160
63	LA-063	13 24.89	1 22.61	6	<0.2	4	10	<1	1	0.4	14	110	20	130
64	LA-064	13 24.67	1 22.37	7	<0.2	7	14	<1	3	1.6	15	63	10	150
65	LA-065	13 24.54	1 22.26	2	<0.2	4	18	<1	3	1.8	24	75	30	190
66	LA-066	13 24.29	1 22.08	2	<0.2	2	12	<1	3	1.4	11	50	30	120
67	LA-067	13 24.75	1 21.97	<1	<0.2	4	17	<1	2	0.8	11	60	20	150
68	LA-068	13 24.94	1 22.14	7	<0.2	4	8	<1	2	0.4	16	60	20	120
69	LA-069	13 25.48	1 22.82	4	<0.2	2	13	<1	2	0.4	11	61	20	180
70	LA-070	13 25.64	1 23.05	<1	<0.2	6	18	<1	3	2.6	7	71	20	190
71	LA-071	13 25.82	1 23.26	2	<0.2	1	12	<1	3	0.2	11	77	30	210
72	LA-072	13 26.02	1 23.42	<1	<0.2	1	10	<1	5	0.2	14	50	30	190
73	LA-073	13 25.83	1 23.62	1	<0.2	2	10	<1	4	0.2	11	40	20	120
74	LA-074	13 25.59	1 23.39	<1	<0.2	1	2	<1	4	0.2	5	38	20	110
75	LA-075	13 25.39	1 23.21	1	<0.2	6	20	<1	4	0.2	22	88	20	150
76	LA-076	13 26.04	1 17.31	430	<0.2	84	44	<1	4	4.0	49	100	40	280
77	LA-077	13 27.65	1 16.65	214	<0.2	23	16	<1	1	1.4	20	85	30	230
78	LA-078	13 27.74	1 16.66	3	<0.2	36	4	<1	4	2.6	2	138	20	450
79	LB-001	13 24.79	1 14.63	17	<0.2	14	18	<1	1	0.4	20	55	10	160
80	LB-002	13 24.62	1 14.41	3	<0.2	9	26	<1	3	0.2	26	75	20	120

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
81	LB-003	13 24 47	1 13 93	15	<0.2	4	9	<1	1	0.2	12	41	20	70
82	LB-004	13 24 49	1 13 63	5	<0.2	3	20	<1	1	0.2	20	56	20	30
83	LB-005	13 24 59	1 13 38	5	<0.2	3	14	<1	1	<0.2	17	57	20	120
84	LB-006	13 24 72	1 13 15	4	<0.2	2	7	<1	1	<0.2	11	42	20	30
85	LB-007	13 24 88	1 12 92	17	<0.2	3	8	<1	1	<0.2	22	40	20	70
86	LB-008	13 25 08	1 12 68	<1	<0.2	3	15	<1	1	<0.2	28	52	20	100
87	LB-009	13 25 25	1 12 48	<1	<0.2	2	24	<1	1	<0.2	26	60	20	80
88	LB-010	13 25 42	1 12 24	<1	<0.2	2	18	<1	1	<0.2	34	56	30	110
89	LB-011	13 25 45	1 11 93	<1	<0.2	2	14	<1	1	<0.2	18	46	20	90
90	LB-012	13 25 47	1 11 61	1	<0.2	3	14	<1	2	<0.2	20	57	10	120
91	LB-013	13 25 43	1 11 35	1	<0.2	1	16	<1	2	<0.2	25	63	20	90
92	LB-014	13 25 45	1 11 08	1	<0.2	1	12	<1	3	<0.2	15	59	20	120
93	LB-015	13 25 59	1 10 88	<1	<0.2	2	10	<1	2	<0.2	13	51	20	110
94	LB-016	13 25 78	1 10 45	<1	<0.2	5	12	<1	2	<0.2	15	55	20	110
95	LB-017	13 25 90	1 10 18	44	<0.2	12	20	<1	3	<0.2	22	68	20	130
96	LB-018	13 26 03	1 10 18	8	<0.2	3	14	<1	2	<0.2	19	80	20	140
97	LB-019	13 30 62	1 18 48	5	<0.2	3	14	<1	1	<0.2	22	68	20	150
98	LB-020	13 30 62	1 18 73	1	<0.2	2	12	<1	1	<0.2	22	55	20	130
99	LB-021	13 30 62	1 19 01	1	<0.2	11	24	<1	1	0.4	44	85	50	100
100	LB-022	13 30 35	1 19 30	3	<0.2	11	23	<1	1	0.4	34	70	20	200
101	LB-023	13 30 35	1 19 00	11	<0.2	9	8	<1	2	0.2	18	42	30	90
102	LB-024	13 30 35	1 18 73	14	<0.2	7	15	<1	3	0.4	18	78	40	130
103	LB-025	13 30 35	1 18 46	15	<0.2	7	12	<1	2	<0.2	18	65	20	130
104	LB-026	13 30 34	1 17 91	17	<0.2	3	14	<1	2	0.2	23	67	30	130
105	LB-027	13 30 09	1 17 90	14	<0.2	3	19	<1	1	0.2	24	85	30	230
106	LB-028	13 30 10	1 18 20	8	<0.2	11	18	<1	2	0.2	24	85	20	250
107	LB-029	13 30 11	1 18 66	7	<0.2	11	18	<1	2	0.2	36	75	60	210
108	LB-030	13 30 11	1 18 91	16	<0.2	5	24	<1	1	0.2	50	150	40	280
109	LB-031	13 30 11	1 19 11	2	<0.2	2	14	<1	2	0.2	27	58	30	280
110	LB-032	13 30 11	1 19 49	13	<0.2	17	16	<1	1	2.4	24	80	20	170
111	LB-033	13 29 84	1 19 77	36	<0.2	120	110	<1	1	6.8	180	105	30	450
112	LB-034	13 29 78	1 19 58	2	<0.2	4	14	<1	2	0.2	18	66	20	150
113	LB-035	13 29 83	1 19 23	4	<0.2	4	12	<1	2	0.2	14	60	20	270
114	LB-036	13 29 83	1 18 94	21	<0.2	15	12	<1	2	0.6	14	92	20	320
115	LB-037	13 26 68	1 15 98	16	<0.2	9	15	<1	1	0.4	18	72	20	220
116	LB-038	13 26 68	1 16 28	2	<0.2	10	15	<1	3	0.4	23	62	20	210
117	LB-039	13 26 67	1 16 54	7	<0.2	17	20	<1	2	0.2	35	78	20	200
118	LB-040	13 26 68	1 16 82	22	<0.2	5	18	<1	3	<0.2	25	80	20	200
119	LB-041	13 26 68	1 17 10	3	<0.2	6	19	<1	2	0.2	46	78	20	220
120	LB-042	13 26 68	1 17 38	5	<0.2	6	19	<1	2	0.2	46	78	20	220

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
121	LB-043	13	26	68	1	17	66	<0.2	16	<1	2	0.2	26	80	30	230
122	LB-044	13	26	68	1	17	33	<0.2	16	1	1	0.4	30	75	20	160
123	LB-045	13	26	69	1	18	20	<0.2	30	<1	1	0.6	47	100	20	280
124	LB-046	13	26	68	1	18	49	<0.2	16	<1	1	0.4	32	70	20	190
125	LB-047	13	26	69	1	18	76	<0.2	9	<1	2	0.2	16	60	10	140
126	LB-048	13	26	69	1	19	05	<0.2	17	<1	2	<0.2	25	68	20	120
127	LB-049	13	26	43	1	18	77	<0.2	12	<1	1	<0.2	20	55	20	120
128	LB-050	13	26	43	1	18	50	<0.2	16	<1	1	0.2	28	66	20	170
129	LB-051	13	26	42	1	17	55	<0.2	20	<1	1	0.2	39	78	50	230
130	LB-052	13	26	43	1	17	66	<0.2	18	<1	2	0.6	28	68	20	160
131	LB-053	13	26	41	1	17	66	<0.2	14	<1	2	0.2	18	60	20	160
132	LB-054	13	26	41	1	17	38	<0.2	20	<1	2	0.4	21	73	30	200
133	LB-055	13	26	41	1	17	11	<0.2	15	<1	1	0.2	23	76	20	180
134	LB-056	13	26	41	1	16	33	<0.2	18	<1	<1	0.4	26	76	20	180
135	LB-057	13	26	41	1	16	55	<0.2	16	<1	<1	0.2	22	80	20	180
136	LB-058	13	26	41	1	16	29	<0.2	15	<1	<1	1.0	22	82	20	270
137	LB-059	13	26	41	1	16	00	<0.2	15	<1	<1	0.2	20	50	20	140
138	LB-060	13	26	40	1	15	79	<0.2	12	<1	1	0.2	22	50	20	140
139	LB-061	13	31	06	1	17	52	<0.2	28	1	1	0.8	31	57	20	80
140	LB-062	13	31	06	1	17	24	<0.2	16	<1	<1	0.2	16	28	20	150
141	LB-063	13	31	06	1	16	35	<0.2	19	<1	2	1.0	27	48	20	170
142	LB-064	13	31	06	1	16	69	<0.2	30	<1	2	1.6	23	53	50	280
143	LB-065	13	31	06	1	16	41	<0.2	18	<1	2	0.4	39	83	30	270
144	LB-066	13	31	05	1	16	13	<0.2	16	<1	1	0.4	14	66	20	200
145	LB-067	13	31	05	1	15	84	<0.2	36	<1	2	0.2	27	76	20	190
146	LB-068	13	30	78	1	15	56	<0.2	16	<1	2	0.4	15	59	20	200
147	LB-069	13	30	78	1	15	35	<0.2	12	<1	1	0.4	27	59	20	120
148	LB-070	13	30	78	1	16	13	<0.2	18	<1	1	0.2	15	43	20	160
149	LB-071	13	30	78	1	16	41	<0.2	14	<1	1	0.6	20	56	20	300
150	LB-072	13	30	78	1	16	70	<0.2	36	<1	1	2.8	28	90	20	200
151	LB-073	13	30	78	1	16	36	<0.2	14	<1	1	1.4	24	53	20	180
152	LB-074	13	30	78	1	17	25	<0.2	15	<1	<1	0.2	26	60	30	220
153	LB-075	13	28	34	1	16	45	<0.2	31	<1	<1	0.4	42	107	10	120
154	LB-076	13	28	35	1	16	16	<0.2	40	<1	2	0.6	44	100	10	210
155	LB-077	13	28	33	1	15	39	<0.2	38	<1	<1	0.6	44	78	30	170
156	LB-078	13	28	33	1	15	62	<0.2	26	<1	1	0.4	46	70	30	200
157	LB-079	13	28	34	1	15	34	<0.2	5	<1	1	0.4	42	104	40	170
158	LB-080	13	28	34	1	15	06	<0.2	10	<1	<1	1.0	42	104	20	200
159	LB-081	13	28	33	1	14	79	<0.2	4	<1	<1	0.2	34	80	20	160
160	LB-082	13	28	34	1	14	50	<0.2	2	<1	1	<0.2	24	80	20	160

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Longitude d	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
161	LB-083	13 28 34	114 23	3	<0.2	1	20	<1	<1	0.2	23	52	20	120
162	LB-084	13 28 34	113 96	46	<0.2	4	24	<1	<1	0.2	57	78	20	110
163	LB-085	13 28 33	113 67	8	<0.2	5	27	<1	2	<0.2	24	82	20	130
164	LB-086	13 28 33	113 41	4	<0.2	4	24	<1	2	<0.2	29	80	20	150
165	LB-087	13 28 33	113 14	4	<0.2	3	23	<1	8	0.2	30	73	30	140
166	LB-088	13 28 07	113 12	4	<0.2	2	23	<1	6	0.2	20	71	30	160
167	LB-089	13 28 06	113 40	<1	<0.2	3	14	<1	2	<0.2	18	58	10	100
168	LB-090	13 28 07	113 68	6	<0.2	3	16	<1	1	<0.2	16	73	10	90
169	LB-091	13 28 07	113 96	2	<0.2	2	14	<1	<1	<0.2	17	50	20	120
170	LB-092	13 28 07	114 23	<1	<0.2	3	17	<1	1	<0.2	19	55	20	130
171	LB-093	13 28 07	114 52	2	<0.2	3	19	<1	1	<0.2	32	63	10	160
172	LB-094	13 28 07	114 79	4	<0.2	4	26	<1	2	<0.2	49	85	20	190
173	LB-095	13 28 07	115 08	14	<0.2	7	27	<1	2	0.2	18	180	10	130
174	LB-096	13 28 07	115 35	25	<0.2	7	18	<1	2	0.4	18	63	10	120
175	LB-097	13 28 07	115 62	4	<0.2	4	18	<1	2	0.4	19	52	10	150
176	LB-098	13 28 07	115 91	5	<0.2	5	14	<1	3	0.2	12	58	20	220
177	LB-099	13 28 07	116 17	18	<0.2	10	20	<1	3	1.0	19	65	20	120
178	LB-100	13 28 07	116 41	51	<0.2	12	20	<1	3	1.4	17	78	40	220
179	LB-101	13 25 48	114 90	5	<0.2	2	36	<1	2	0.4	28	92	10	80
180	LB-102	13 25 34	114 60	2	<0.2	4	23	<1	1	0.2	24	75	5	90
181	LB-103	13 25 27	114 29	23	<0.2	4	30	<1	2	0.2	25	86	30	60
182	LB-104	13 25 20	114 03	1	<0.2	2	22	<1	1	0.2	20	73	40	100
183	LB-105	13 25 14	113 72	31	<0.2	1	13	<1	1	0.2	52	77	5	60
184	LB-106	13 24 88	113 47	2	<0.2	22	61	<1	1	0.2	15	41	10	60
185	LB-107	13 25 26	113 20	3	<0.2	3	13	<1	1	0.2	13	38	20	80
186	LB-108	13 25 28	113 46	2	<0.2	4	26	<1	1	0.4	24	58	20	80
187	LB-109	13 24 87	113 89	104	<0.2	63	18	<1	1	1.2	18	45	10	80
188	LB-110	13 24 82	113 99	22	<0.2	20	28	<1	1	0.4	22	74	20	90
189	LB-111	13 24 89	114 33	11	<0.2	53	60	<1	1	1.0	25	128	20	80
190	LB-112	13 25 08	114 50	4	<0.2	11	38	<1	1	0.6	33	110	20	90
191	LB-113	13 24 78	115 22	4	<0.2	10	38	<1	1	0.8	34	108	20	100
192	LB-114	13 24 78	115 50	6	<0.2	3	10	<1	1	0.2	14	37	20	90
193	LB-115	13 24 78	115 78	6	<0.2	10	30	<1	1	0.2	34	62	20	160
194	LB-116	13 24 78	116 04	17	<0.2	12	30	<1	4	1.6	34	82	20	70
195	LB-117	13 24 79	116 33	5	<0.2	19	32	<1	1	0.6	28	60	10	90
196	LB-118	13 24 79	116 60	2	<0.2	43	14	<1	1	1.4	15	66	20	100
197	LB-119	13 24 78	116 90	5	<0.2	10	18	<1	1	0.4	19	60	10	110
198	LB-120	13 24 79	117 15	11	<0.2	7	22	<1	1	0.6	19	58	20	120
199	LB-121	13 24 81	117 43	17	<0.2	4	22	<1	1	0.4	19	58	20	140
200	LB-122	13 25 06	117 44	2	<0.2	4	17	<1	1	0.2	17	70	20	140

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Longitude d	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hz (ppb)	F (ppm)
201	LB-123	13 25.07	117.19	2	<0.2	5	15	<1	<1	0.2	12	56	90	80
202	LB-124	13 25.06	116.95	3	<0.2	6	13	<1	<1	0.4	16	60	70	120
203	LB-125	13 25.07	116.70	7	<0.2	5	12	<1	<1	0.4	14	45	70	80
204	LB-126	13 25.07	116.42	6	<0.2	3	17	<1	<1	0.2	12	30	10	50
205	LB-127	13 25.06	116.15	1	<0.2	6	16	<1	<1	0.4	28	60	40	70
206	LB-128	13 25.06	115.89	4	<0.2	4	20	<1	1	0.2	22	70	30	110
207	LB-129	13 25.06	115.61	9	<0.2	7	24	<1	1	0.4	26	60	30	120
208	LB-130	13 25.06	115.35	4	<0.2	5	31	<1	<1	0.4	26	66	30	80
209	LB-131	13 26.86	121.08	<1	<0.2	7	46	<1	<1	0.8	60	30	30	190
210	LB-132	13 27.05	121.28	5	<0.2	4	20	<1	<1	0.2	18	85	30	220
211	LB-133	13 27.24	121.46	2	<0.2	3	18	<1	1	0.8	30	76	20	160
212	LB-134	13 27.43	121.66	<1	<0.2	2	13	<1	<1	0.2	36	43	30	140
213	LB-135	13 27.62	121.85	6	<0.2	3	28	<1	<1	0.4	39	61	30	170
214	LB-136	13 27.81	122.05	<1	<0.2	4	16	<1	1	0.6	21	46	20	150
215	LB-137	13 27.23	121.85	4	<0.2	6	35	<1	1	1.4	66	66	50	230
216	LB-138	13 27.04	121.66	9	<0.2	9	20	<1	1	1.2	36	125	20	170
217	LB-139	13 26.84	121.45	4	<0.2	4	14	<1	<1	0.2	14	93	30	190
218	LB-140	13 26.42	121.02	9	<0.2	3	10	<1	<1	0.2	10	55	30	130
219	LB-141	13 26.22	120.84	2	<0.2	3	8	<1	<1	0.4	14	47	20	170
220	LB-142	13 26.03	120.65	1	<0.2	11	14	<1	1	0.6	24	62	60	170
221	LB-143	13 25.84	120.45	<1	<0.2	7	17	<1	1	0.4	24	78	40	160
222	LB-144	13 26.04	120.25	4	<0.2	10	16	<1	2	0.4	22	75	40	180
223	LB-145	13 26.23	120.44	4	<0.2	10	15	<1	1	0.4	18	80	30	160
224	LB-146	13 26.43	120.64	2	<0.2	16	36	<1	<1	0.8	40	75	20	270
225	LB-147	13 25.34	112.68	2	<0.2	3	8	<1	<1	0.2	10	60	20	80
226	LB-148	13 25.62	112.88	<1	<0.2	3	22	<1	<1	<0.2	30	66	20	80
227	LB-149	13 25.86	112.88	3	<0.2	5	16	<1	1	0.2	18	78	10	80
228	LB-150	13 26.15	112.87	<1	<0.2	2	10	<1	<1	0.2	18	58	20	80
229	LB-151	13 26.43	112.68	8	<0.2	10	21	<1	2	0.6	20	82	40	140
230	LB-152	13 26.71	112.68	7	<0.2	3	22	<1	4	0.2	22	92	30	110
231	LB-153	13 26.99	112.68	2	<0.2	10	20	<1	2	0.2	21	72	30	60
232	LB-154	13 27.31	112.68	26	<0.2	10	26	<1	<1	0.2	24	70	30	70
233	LB-155	13 27.41	112.41	2	<0.2	2	25	<1	1	0.2	18	62	30	180
234	LB-156	13 27.24	112.40	3	<0.2	3	28	2	1	0.2	26	93	20	120
235	LB-157	13 26.95	112.41	3	<0.2	7	19	<1	2	0.2	18	73	20	120
236	LB-158	13 26.70	112.41	<1	<0.2	3	10	<1	1	<0.2	16	80	20	70
237	LB-159	13 26.41	112.39	2	<0.2	5	18	2	1	<0.2	21	120	10	140
238	LB-160	13 26.12	112.39	4	<0.2	1	9	<1	1	<0.2	16	54	10	190
239	LB-161	13 25.86	112.38	<1	<0.2	3	13	<1	<1	<0.2	14	70	10	120
240	LB-162	13 25.58	112.38	10	<0.2	15	22	<1	1	0.2	20	100	30	220
241	LB-163	13 28.70	119.68	1	<0.2	15	22	<1	1	3.6	20	100	30	220

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
241	LB-164	13 28.43	1 19.92	27	<0.2	19	14	<1	1	2.4	14	86	20	210
242	LB-165	13 28.49	1 20.50	7	<0.2	11	20	<1	<1	1.0	20	76	40	170
243	LB-166	13 28.75	1 20.44	109	<0.2	7	16	<1	2	2.0	12	110	50	280
244	LB-167	13 29.02	1 20.44	12	<0.2	9	9	<1	2	2.2	9	60	30	170
245	LB-168	13 29.02	1 20.13	2	<0.2	1	13	<1	1	1.8	14	60	20	140
246	LB-169	13 25.39	1 10.82	1	<0.2	3	14	<1	1	<0.2	17	62	20	130
247	LB-170	13 25.13	1 10.83	4	<0.2	2	15	<1	<1	<0.2	13	50	10	110
248	LB-171	13 24.89	1 10.84	1	<0.2	1	26	<1	<1	<0.2	22	92	20	140
249	LB-172	13 24.64	1 10.83	6	<0.2	1	39	<1	1	<0.2	37	80	20	180
250	LB-173	13 24.60	1 11.14	1	<0.2	1	41	<1	1	<0.2	40	72	20	210
251	LB-174	13 24.85	1 11.12	2	<0.2	2	22	<1	1	<0.2	21	84	20	140
252	LB-175	13 25.14	1 11.10	5	<0.2	3	24	<1	1	<0.2	27	82	30	160
253	LB-176	13 25.14	1 11.40	<1	<0.2	1	12	<1	3	<0.2	18	55	10	150
254	LB-177	13 24.82	1 11.40	4	<0.2	2	30	<1	1	<0.2	42	96	10	120
255	LB-178	13 24.56	1 11.41	2	<0.2	7	23	<1	1	<0.2	26	113	20	120
256	LB-179	13 24.29	1 11.40	2	<0.2	7	31	<1	1	0.6	37	70	20	250
257	LB-180	13 24.30	1 11.62	7	<0.2	7	38	<1	2	0.4	34	95	20	270
258	LB-181	13 24.55	1 11.65	2	<0.2	15	17	<1	1	0.6	39	145	20	150
259	LB-182	13 24.81	1 11.65	2	<0.2	4	14	<1	1	<0.2	16	80	10	130
260	LB-183	13 25.09	1 11.65	2	<0.2	1	13	<1	1	<0.2	13	47	40	100
261	LC-001	13 27.80	1 16.82	84	<0.2	122	10	<1	2	12.6	3	122	20	290
262	LC-002	13 27.80	1 17.16	14	<0.2	9	7	<1	1	0.6	9	74	10	100
263	LC-003	13 27.81	1 17.44	10	<0.2	3	7	<1	2	0.6	8	82	20	80
264	LC-004	13 27.80	1 17.74	11	<0.2	3	12	<1	<1	0.4	12	70	20	110
265	LC-005	13 27.80	1 18.02	27	<0.2	7	22	<1	3	1.0	21	105	20	210
266	LC-006	13 27.80	1 18.32	4	<0.2	5	14	<1	5	0.4	16	72	20	130
267	LC-007	13 27.81	1 18.62	1	<0.2	2	6	<1	<1	<0.2	9	45	20	150
268	LC-008	13 27.82	1 18.90	<1	<0.2	2	7	<1	2	<0.2	8	47	10	70
269	LC-009	13 27.82	1 18.21	15	<0.2	2	8	<1	<1	<0.2	10	43	20	50
270	LC-010	13 27.53	1 19.20	4	<0.2	2	6	<1	<1	<0.2	8	45	40	40
271	LC-011	13 27.53	1 18.97	4	<0.2	2	12	<1	2	<0.2	14	56	10	60
272	LC-012	13 27.53	1 18.70	3	<0.2	3	10	<1	2	0.2	10	60	20	80
273	LC-013	13 27.53	1 18.45	6	<0.2	1	17	<1	5	0.4	12	70	20	100
274	LC-014	13 27.52	1 18.13	6	<0.2	3	10	<1	2	0.6	10	63	20	130
275	LC-015	13 27.51	1 17.84	2	<0.2	2	10	<1	2	0.2	8	78	10	100
276	LC-016	13 27.51	1 17.61	2	<0.2	2	12	<1	1	0.2	13	84	20	130
277	LC-017	13 27.52	1 17.31	5	<0.2	7	34	<1	<1	0.6	28	370	20	190
278	LC-018	13 27.52	1 16.81	57	<0.2	55	42	<1	<1	1.6	21	170	10	120
279	LC-019	13 27.52	1 16.52	103	<0.2	100	16	<1	1	3.4	9	115	20	240
280	LC-020	13 29.98	1 16.83	14	<0.2	6	9	<1	<1	0.4	17	45	20	270

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
281	LC-021	13	30.01	1	16.59	21	<0.2	23	16	<1	1	0.4	18	56	20	150
282	LC-022	13	30.02	1	16.27	12	<0.2	13	17	<1	1	0.4	16	57	20	200
283	LC-023	13	30.01	1	16.03	<1	<0.2	3	6	<1	1	0.4	18	39	10	80
284	LC-024	13	30.01	1	15.74	<1	<0.2	3	8	<1	<1	0.4	12	53	10	80
285	LC-025	13	30.01	1	15.47	3	<0.2	4	20	<1	1	0.8	32	80	10	170
286	LC-026	13	30.01	1	15.17	7	<0.2	16	28	<1	<1	1.2	28	95	20	250
287	LC-027	13	30.01	1	14.92	2	<0.2	2	8	<1	1	0.4	10	43	10	70
288	LC-028	13	30.01	1	14.71	13	<0.2	4	16	<1	1	0.4	16	80	10	120
289	LC-029	13	29.76	1	14.71	10	<0.2	4	16	<1	1	0.6	36	79	10	150
290	LC-030	13	29.75	1	14.85	3	<0.2	2	19	<1	1	0.2	11	43	20	80
291	LC-031	13	29.75	1	15.11	2	<0.2	5	17	<1	<1	0.4	17	60	10	110
292	LC-032	13	29.75	1	15.50	2	<0.2	1	6	<1	<1	0.2	16	34	10	150
293	LC-033	13	29.75	1	16.02	<1	<0.2	2	10	<1	1	0.2	18	43	20	80
294	LC-034	13	29.75	1	16.21	13	<0.2	18	35	<1	1	1.2	38	133	40	150
295	LC-035	13	29.72	1	16.55	4	<0.2	4	10	<1	<1	0.4	18	80	20	160
296	LC-036	13	29.69	1	16.82	8	<0.2	4	17	<1	1	0.4	30	67	20	430
297	LC-037	13	29.75	1	16.95	68	<0.2	170	19	<1	1	1.6	52	45	20	100
298	LC-038	13	27.29	1	15.93	3	<0.2	3	7	<1	1	0.2	8	43	10	70
299	LC-039	13	27.27	1	15.65	6	<0.2	2	7	<1	1	0.2	10	43	10	40
300	LC-040	13	27.29	1	15.37	<1	<0.2	2	9	<1	<1	0.4	13	43	10	40
301	LC-041	13	27.27	1	15.08	26	<0.2	10	42	<1	1	0.6	43	84	40	160
302	LC-042	13	27.27	1	14.81	2	<0.2	4	16	<1	4	0.2	22	66	40	80
303	LC-043	13	27.28	1	14.54	<1	<0.2	2	8	<1	1	0.2	13	46	20	60
304	LC-044	13	27.28	1	14.26	1	<0.2	2	20	<1	1	0.2	20	67	10	110
305	LC-045	13	27.26	1	13.98	<1	<0.2	1	10	<1	1	0.2	10	48	10	50
306	LC-046	13	27.26	1	13.70	2	<0.2	3	8	<1	1	0.2	16	50	20	100
307	LC-047	13	27.26	1	13.43	8	<0.2	5	18	<1	1	<0.2	17	46	10	90
308	LC-048	13	27.25	1	13.14	8	<0.2	4	18	<1	2	<0.2	15	53	20	100
309	LC-049	13	27.24	1	12.85	2	<0.2	3	20	<1	<1	<0.2	14	50	20	110
310	LC-050	13	26.99	1	12.86	1	<0.2	2	18	<1	1	<0.2	12	53	20	110
311	LC-051	13	26.99	1	13.14	<1	<0.2	2	16	<1	<1	<0.2	12	72	10	90
312	LC-052	13	26.99	1	13.43	<1	<0.2	9	56	<1	1	<0.2	50	134	30	90
313	LC-053	13	27.00	1	13.57	<1	<0.2	2	16	<1	1	0.2	12	55	20	90
314	LC-054	13	27.01	1	13.95	3	<0.2	4	20	<1	<1	0.2	24	86	20	120
315	LC-055	13	27.00	1	14.24	<1	<0.2	3	22	<1	<1	0.2	20	86	20	170
316	LC-056	13	27.00	1	14.53	<1	<0.2	2	9	<1	<1	<0.2	12	43	10	70
317	LC-057	13	27.01	1	14.80	<1	<0.2	2	6	<1	<1	<0.2	10	31	10	70
318	LC-058	13	27.01	1	15.07	2	<0.2	3	8	<1	<1	0.4	12	42	10	120
319	LC-059	13	27.01	1	15.36	5	<0.2	3	18	<1	<1	0.4	19	86	20	150
320	LC-060	13	27.01	1	15.63	2	<0.2	2	8	<1	<1	0.2	14	46	10	120

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	AS (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
321	LC-061	13 25.97	1 21.74	14	<0.2	3	14	<1	2	0.2	14	60	20	190
322	LC-062	13 26.16	1 21.95	<1	<0.2	2	6	<1	<1	<0.2	8	28	10	110
323	LC-063	13 26.37	1 22.15	3	<0.2	5	16	<1	<1	0.4	14	60	10	180
324	LC-064	13 26.57	1 22.38	<1	<0.2	2	6	<1	<1	0.2	10	45	20	90
325	LC-065	13 26.76	1 22.56	<1	<0.2	7	14	<1	<1	0.4	18	90	30	180
326	LC-066	13 26.58	1 22.77	<1	<0.2	6	16	<1	3	2.0	20	110	30	180
327	LC-067	13 26.37	1 22.55	2	<0.2	4	16	<1	<1	0.2	26	49	10	160
328	LC-068	13 26.16	1 22.34	<1	<0.2	11	17	<1	<1	0.6	25	59	20	150
329	LC-069	13 25.94	1 22.11	<1	<0.2	9	20	<1	<1	1.0	24	63	30	180
330	LC-070	13 25.82	1 21.99	<1	<0.2	2	6	<1	<1	0.2	8	32	20	70
331	LC-071	13 25.82	1 21.99	5	<0.2	6	8	<1	<1	0.2	10	46	20	120
332	LC-072	13 25.40	1 21.55	7	<0.2	16	24	2	4	2.6	26	100	20	200
333	LC-073	13 25.23	1 21.38	5	<0.2	11	15	<1	3	1.0	20	62	10	110
334	LC-074	13 25.42	1 21.38	9	<0.2	24	16	<1	3	1.0	20	62	20	200
335	LD-001	13 31.06	1 17.80	28	<0.2	5	20	<1	2	1.4	26	130	20	200
336	LD-002	13 30.59	1 17.65	8	<0.2	70	27	<1	4	1.0	20	72	40	210
337	LD-003	13 30.59	1 17.47	103	<0.2	24	27	<1	2	1.4	24	77	20	270
338	LD-004	13 30.34	1 17.32	13	<0.2	9	18	<1	4	1.0	20	60	10	180
339	LD-005	13 30.04	1 17.18	11	<0.2	11	14	<1	2	0.2	20	56	10	160
340	LD-006	13 29.57	1 17.02	5	<0.2	17	27	<1	4	1.0	24	85	20	150
341	LD-007	13 29.34	1 16.95	4	<0.2	2	20	<1	1	0.4	20	80	20	190
342	LD-008	13 29.10	1 16.87	9	<0.2	5	30	<1	1	0.8	36	120	20	220
343	LD-009	13 28.85	1 16.87	4	<0.2	5	34	<1	1	0.4	48	150	30	210
344	LD-010	13 28.58	1 16.81	3	<0.2	5	24	<1	2	1.0	36	94	10	280
345	LD-011	13 28.08	1 16.64	140	<0.2	30	30	<1	3	3.8	25	95	20	240
346	LD-012	13 27.82	1 16.53	43	<0.2	25	21	<1	2	1.8	22	100	10	170
347	LD-013	13 27.56	1 16.42	40	<0.2	4	10	<1	1	0.4	11	65	10	110
348	LD-014	13 27.33	1 16.53	20	<0.2	11	26	<1	2	0.2	46	72	60	220
349	LD-015	13 27.11	1 16.03	5	<0.2	4	22	<1	2	0.2	14	92	20	180
350	LD-016	13 31.63	1 18.07	<1	<0.2	4	20	<1	2	0.2	20	120	20	240
351	LD-017	13 31.47	1 18.25	5	<0.2	4	22	<1	1	0.2	29	116	20	210
352	LD-018	13 31.27	1 18.46	2	<0.2	4	22	<1	1	0.4	60	60	20	190
353	LD-019	13 31.07	1 18.66	2	<0.2	4	32	<1	1	0.4	30	50	20	200
354	LD-020	13 30.90	1 18.85	9	<0.2	19	28	<1	1	0.8	66	300	30	210
355	LD-021	13 30.91	1 18.57	15	<0.2	36	42	<1	<1	4.0	40	200	30	140
356	LD-022	13 30.89	1 18.33	33	<0.2	11	30	<1	<1	1.6	65	60	30	210
357	LD-023	13 31.06	1 18.14	4	<0.2	4	30	<1	<1	0.2	22	50	10	130
358	LD-024	13 31.26	1 17.94	2	<0.2	4	10	<1	<1	0.2	18	50	10	100
359	LD-025	13 26.22	1 15.18	2	<0.2	3	8	<1	<1	0.2	12	40	10	60
360	LD-026	13 26.22	1 14.88	<1	<0.2	3	4	<1	<1	<0.2	12	40	10	60

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
361	LD-027	13 26.22	1 14.60	1	<0.2	5	20	<1	1	0.2	27	100	30	150
362	LD-028	13 26.22	1 14.32	<1	<0.2	1	6	<1	1	0.4	11	38	10	100
363	LD-029	13 26.23	1 14.05	<1	<0.2	1	10	<1	1	<0.2	14	46	20	80
364	LD-030	13 26.22	1 13.78	12	<0.2	1	22	<1	2	<0.2	22	60	30	120
365	LD-031	13 26.22	1 13.49	9	<0.2	5	30	<1	2	0.2	24	80	20	100
366	LD-032	13 26.21	1 13.21	7	<0.2	3	50	<1	1	0.2	33	102	30	100
367	LD-033	13 26.22	1 12.94	<1	<0.2	15	12	<1	2	<0.2	14	60	20	50
368	LD-034	13 25.95	1 13.23	8	<0.2	5	28	<1	2	0.2	17	90	30	110
369	LD-035	13 25.95	1 13.51	4	<0.2	4	38	<1	1	0.4	38	76	20	80
370	LD-036	13 25.97	1 13.77	4	<0.2	140	36	<1	1	0.4	24	100	20	80
371	LD-037	13 25.95	1 13.77	130	<0.2	9	50	<1	2	0.4	60	90	30	100
372	LD-038	13 25.96	1 14.05	<1	<0.2	4	28	2	2	0.2	34	77	30	110
373	LD-039	13 25.96	1 14.32	2	<0.2	4	22	<1	5	0.2	14	40	20	70
374	LD-040	13 25.98	1 14.60	<1	<0.2	2	10	<1	1	0.2	16	40	10	70
375	LD-041	13 25.98	1 14.88	<1	<0.2	2	10	<1	1	0.2	12	33	10	50
376	LD-042	13 25.99	1 15.15	<1	<0.2	1	7	<1	<1	<0.2	32	80	20	220
377	LD-043	13 24.47	1 14.72	59	<0.2	51	30	<1	2	2.0	26	80	20	150
378	LD-044	13 24.22	1 14.72	16	<0.2	32	25	<1	2	1.4	32	80	20	150
379	LD-045	13 24.21	1 14.45	9	<0.2	11	34	<1	2	0.8	20	75	30	140
380	LD-046	13 24.22	1 14.18	2	<0.2	4	18	<1	2	0.2	19	85	10	220
381	LD-047	13 23.93	1 14.16	<1	<0.2	4	16	<1	2	0.2	22	86	20	180
382	LD-048	13 23.95	1 14.42	3	<0.2	2	16	<1	2	0.2	18	40	10	70
383	LD-049	13 23.94	1 14.73	<1	<0.2	2	14	<1	2	0.2	60	80	20	120
384	LD-050	13 23.66	1 14.74	<1	<0.2	1	86	<1	2	<0.2	10	70	20	120
385	LD-051	13 23.28	1 15.13	3	<0.2	4	11	<1	2	0.2	16	68	20	90
386	LD-052	13 23.28	1 15.57	3	<0.2	3	9	<1	4	0.6	22	58	20	230
387	LD-053	13 23.45	1 15.44	23	<0.2	36	17	<1	4	2.6	24	88	20	230
388	LD-054	13 23.44	1 15.85	54	<0.2	17	20	<1	4	1.4	16	66	20	170
389	LD-055	13 23.43	1 16.13	20	<0.2	36	12	<1	3	1.0	18	106	20	210
390	LD-056	13 23.42	1 16.42	15	<0.2	2	16	<1	8	3.0	16	120	20	220
391	LD-057	13 23.43	1 16.68	18	<0.2	36	18	<1	2	3.8	16	92	20	200
392	LD-058	13 23.41	1 16.94	133	<0.2	45	54	<1	2	5.2	30	310	30	360
393	LD-059	13 23.42	1 17.22	85	<0.2	9	27	<1	1	1.0	30	70	30	170
394	LD-060	13 23.42	1 17.50	6	<0.2	39	34	<1	2	1.6	20	140	20	220
395	LD-061	13 23.17	1 17.22	24	<0.2	5	16	<1	4	1.4	17	78	20	160
396	LD-062	13 23.18	1 16.96	17	<0.2	7	20	<1	4	0.6	28	110	30	240
397	LD-063	13 23.18	1 16.67	4	<0.2	6	14	<1	4	0.4	22	77	20	170
398	LD-064	13 23.18	1 16.39	26	<0.2	6	14	<1	4	0.6	12	54	20	100
399	LD-065	13 23.19	1 16.13	5	<0.2	10	16	<1	2	0.6	18	65	30	140
400	LD-066	13 23.21	1 15.82	25	<0.2	10	16	<1	2	0.6	18	65	30	140

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
401	LD-067	13 24.98	1 23.27	1	<0.2	2	10	<1	4	0.4	20	70	30	120
402	LD-068	13 24.78	1 23.07	3	<0.2	3	14	2	8	0.8	18	190	20	180
403	LD-069	13 24.59	1 22.88	<1	<0.2	2	8	<1	4	0.4	10	52	20	120
404	LD-070	13 24.39	1 22.70	<1	<0.2	6	12	<1	4	0.6	14	66	10	120
405	LD-071	13 24.19	1 22.52	<1	<0.2	2	5	<1	2	0.4	10	42	20	100
406	LD-072	13 24.04	1 22.72	1	<0.2	3	11	<1	4	0.2	14	82	10	180
407	LD-073	13 24.21	1 22.89	<1	<0.2	3	6	<1	4	0.2	12	48	20	70
408	LD-074	13 24.41	1 23.07	<1	<0.2	3	5	<1	2	0.4	10	50	20	120
409	LD-075	13 24.59	1 23.25	<1	<0.2	3	10	<1	4	0.6	12	77	10	150
410	LD-076	13 24.79	1 23.46	<1	<0.2	5	8	<1	4	2.0	10	90	10	180
411	LD-077	13 25.00	1 23.67	<1	<0.2	5	5	<1	3	0.4	10	88	10	100
412	LD-078	13 25.39	1 24.04	<1	<0.2	1	8	2	3	0.4	12	72	10	200
413	LD-079	13 25.56	1 23.83	<1	<0.2	2	8	<1	6	0.2	14	66	10	200
414	LD-080	13 25.36	1 23.64	<1	<0.2	1	6	<1	4	0.2	12	68	10	130
415	LE-001	13 30.70	1 17.79	5	<0.2	3	14	<1	5	0.4	20	55	20	80
416	LE-002	13 30.43	1 17.79	2	<0.2	3	14	<1	4	0.4	26	53	20	80
417	LE-003	13 30.16	1 17.80	81	<0.2	9	12	<1	3	0.4	20	52	10	90
418	LE-004	13 29.89	1 17.79	3	<0.2	3	12	<1	5	0.2	20	66	10	50
419	LE-005	13 29.83	1 17.80	348	<0.2	6	12	<1	2	0.4	8	44	10	90
420	LE-006	13 29.35	1 17.80	256	<0.2	6	12	<1	2	0.2	13	56	30	120
421	LE-007	13 29.09	1 17.80	4	<0.2	3	12	<1	4	0.4	12	67	20	110
422	LE-008	13 28.81	1 17.81	6	<0.2	4	10	<1	3	0.4	14	44	10	60
423	LE-009	13 28.82	1 18.09	<1	<0.2	1	7	<1	2	0.2	12	44	10	60
424	LE-010	13 28.56	1 18.09	4	<0.2	5	7	<1	3	0.6	12	60	30	110
425	LE-011	13 28.54	1 17.81	17	<0.2	6	18	<1	2	0.6	16	98	20	180
426	LE-012	13 28.55	1 17.54	1	<0.2	2	10	<1	2	0.2	14	56	20	110
427	LE-013	13 28.81	1 17.52	<1	<0.2	4	10	<1	6	0.2	16	70	20	110
428	LE-014	13 29.06	1 17.53	19	<0.2	3	10	<1	2	0.2	14	55	20	130
429	LE-015	13 29.35	1 17.52	3	<0.2	1	10	<1	4	0.2	14	53	20	120
430	LE-016	13 29.66	1 17.52	2	<0.2	4	18	<1	3	0.4	28	80	20	120
431	LE-017	13 29.90	1 17.52	5	<0.2	6	16	<1	2	0.4	22	60	20	150
432	LE-018	13 30.18	1 17.52	9	<0.2	6	14	<1	3	0.4	16	60	20	150
433	LE-019	13 30.48	1 17.52	19	<0.2	6	20	<1	4	0.8	18	70	20	180
434	LE-020	13 27.21	1 16.43	<1	<0.2	4	6	<1	2	0.2	12	50	30	100
435	LE-021	13 27.21	1 16.70	11	<0.2	4	18	<1	3	0.2	20	76	20	180
436	LE-022	13 27.22	1 16.97	28	<0.2	25	30	2	5	5.4	28	66	20	300
437	LE-023	13 27.21	1 17.26	6	<0.2	3	14	1	4	0.2	18	76	40	170
438	LE-024	13 27.21	1 17.53	3	<0.2	15	40	<1	7	1.2	64	200	30	160
439	LE-025	13 27.21	1 17.81	<1	<0.2	5	12	2	4	0.4	18	73	40	140
440	LE-026	13 27.22	1 18.10	2	<0.2	2	12	<1	4	0.4	16	60	20	100

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	AS (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
441	LE-027	13	27	21	1	18	37	2	12	<1	4	0.2	16	70	30	130
442	LE-028	13	27	22	1	18	65	4	10	<1	4	0.4	16	60	20	80
443	LE-029	13	27	22	1	18	93	2	18	<1	4	<0.2	12	46	10	80
444	LE-030	13	27	22	1	19	21	2	14	<1	4	<0.2	27	66	20	170
445	LE-031	13	26	35	1	19	21	2	16	<1	4	<0.2	22	50	20	90
446	LE-032	13	26	34	1	18	92	2	16	<1	7	<0.2	22	70	20	110
447	LE-033	13	26	35	1	18	66	4	14	<1	4	0.4	24	68	20	160
448	LE-034	13	26	33	1	18	35	7	22	1	6	0.8	34	78	30	150
449	LE-035	13	26	34	1	18	09	7	16	<1	6	0.8	20	76	20	140
450	LE-036	13	26	34	1	17	82	4	16	<1	4	0.2	20	80	10	150
451	LE-037	13	26	34	1	17	54	4	15	<1	4	0.2	18	85	10	110
452	LE-038	13	26	31	1	17	26	3	11	<1	3	0.2	16	62	10	220
453	LE-039	13	26	31	1	16	99	3	13	<1	2	0.4	18	70	30	180
454	LE-040	13	26	31	1	16	72	4	14	<1	4	0.2	20	75	20	270
455	LE-041	13	26	30	1	16	43	4	10	<1	4	0.2	16	35	20	210
456	LE-042	13	31	33	1	17	45	4	16	<1	4	0.2	20	125	20	180
457	LE-043	13	31	33	1	17	45	2	6	<1	2	<0.2	12	24	10	80
458	LE-044	13	31	32	1	17	17	4	16	<1	6	0.2	28	47	30	100
459	LE-045	13	31	32	1	16	88	3	8	<1	4	0.2	12	25	25	100
460	LE-046	13	31	33	1	16	62	4	26	<1	4	1.0	26	48	40	100
461	LE-047	13	31	33	1	16	33	4	15	<1	2	0.4	16	38	20	80
462	LE-048	13	31	33	1	16	05	2	14	<1	2	0.6	14	48	20	70
463	LE-049	13	31	57	1	16	32	12	26	<1	1	1.6	28	45	60	100
464	LE-050	13	31	57	1	16	60	10	20	<1	6	0.4	30	52	60	120
465	LE-051	13	31	59	1	16	87	2	40	<1	2	0.8	42	35	60	110
466	LE-052	13	31	59	1	17	15	2	14	<1	6	0.2	22	48	40	110
467	LE-053	13	31	59	1	17	44	1	12	<1	2	<0.2	20	25	20	80
468	LE-054	13	31	50	1	17	72	2	10	<1	2	<0.2	18	55	30	80
469	LE-055	13	26	70	1	15	43	3	24	<1	4	0.2	36	90	40	150
470	LE-056	13	26	70	1	15	15	2	8	<1	3	<0.2	14	43	20	80
471	LE-057	13	26	69	1	14	88	2	10	<1	2	<0.2	16	46	20	80
472	LE-058	13	26	70	1	14	60	3	18	<1	2	<0.2	20	73	20	100
473	LE-059	13	26	70	1	14	32	1	7	<1	2	<0.2	14	43	30	170
474	LE-060	13	26	70	1	14	03	1	23	<1	2	0.2	16	60	10	120
475	LE-061	13	26	70	1	13	76	2	14	<1	2	0.2	14	50	20	70
476	LE-062	13	26	69	1	13	49	3	26	<1	2	0.2	28	98	30	70
477	LE-063	13	26	69	1	13	21	3	20	<1	8	0.2	20	77	40	100
478	LE-064	13	26	68	1	12	94	3	18	<1	2	<0.2	15	63	20	70
479	LE-065	13	26	42	1	12	35	3	34	<1	3	<0.2	24	72	20	60
480	LE-066	13	26	42	1	13	22	5	28	<1	2	0.2	18	86	30	70

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
481	LE-067	13 26.43	1 13.50	1	<0.2	3	20	<1	2	0.2	18	51	30	70
482	LE-068	13 26.43	1 13.77	<1	<0.2	3	18	<1	2	<0.2	20	50	30	60
483	LE-069	13 26.42	1 14.06	<1	<0.2	2	10	<1	4	<0.2	16	46	30	90
484	LE-070	13 26.43	1 14.33	<1	<0.2	2	8	<1	3	<0.2	12	39	40	80
485	LE-071	13 26.43	1 14.60	<1	<0.2	2	10	<1	2	0.2	16	44	30	60
486	LE-072	13 26.43	1 14.88	<1	<0.2	3	46	<1	2	0.2	54	55	20	60
487	LE-073	13 26.44	1 15.19	2	<0.2	3	10	1	2	0.2	14	48	30	100
488	LE-074	13 23.98	1 15.32	73	<0.2	72	14	<1	3	5.4	14	44	20	110
489	LE-075	13 23.97	1 15.58	24	<0.2	27	18	<1	3	1.0	16	40	30	70
490	LE-076	13 23.96	1 15.87	27	<0.2	32	17	<1	4	5.0	16	100	20	90
491	LE-077	13 23.95	1 16.15	22	<0.2	32	18	<1	2	4.6	22	80	20	220
492	LE-078	13 23.95	1 16.42	2	<0.2	19	10	<1	4	0.6	14	40	20	120
493	LE-079	13 23.95	1 16.71	6	<0.2	30	48	1	6	3.0	28	144	40	130
494	LE-080	13 23.95	1 16.98	<1	<0.2	2	22	<1	2	0.4	12	40	20	80
495	LE-081	13 23.94	1 17.25	<1	<0.2	5	30	<1	2	1.0	24	86	20	80
496	LE-082	13 23.94	1 17.55	1	<0.2	1	36	<1	1	0.4	24	84	20	60
497	LE-083	13 23.67	1 17.55	4	<0.2	3	20	<1	2	0.4	20	44	10	100
498	LE-084	13 23.67	1 17.26	186	<0.2	6	54	<1	1	1.6	60	78	20	110
499	LE-085	13 23.67	1 16.99	<1	<0.2	3	12	<1	<1	0.4	10	42	20	50
500	LE-086	13 23.67	1 16.71	16	<0.2	9	14	<1	1	2.0	10	79	20	100
501	LE-087	13 23.67	1 16.43	31	<0.2	11	10	<1	1	1.2	16	80	20	80
502	LE-088	13 23.67	1 15.17	20	<0.2	12	16	<1	1	1.2	16	76	20	150
503	LE-089	13 23.68	1 15.87	9	<0.2	39	12	<1	4	2.0	14	50	30	110
504	LE-090	13 23.67	1 15.59	53	<0.2	30	12	<1	4	2.2	12	49	30	110
505	LE-091	13 23.67	1 15.30	6	<0.2	5	10	<1	4	0.6	12	37	20	90
506	LE-092	13 26.64	1 21.70	1	<0.2	2	20	<1	4	0.8	24	86	50	30
507	LE-093	13 26.83	1 21.90	<1	<0.2	3	20	1	4	1.2	26	68	40	160
508	LE-094	13 27.02	1 22.09	30	<0.2	7	20	1	3	1.4	26	105	30	160
509	LE-095	13 27.21	1 22.29	<1	<0.2	2	8	<1	8	0.6	26	48	20	230
510	LE-096	13 27.00	1 22.48	<1	<0.2	2	12	<1	9	1.2	12	56	40	230
511	LE-097	13 26.82	1 22.31	<1	<0.2	6	15	<1	4	1.2	26	66	30	130
512	LE-098	13 26.63	1 22.10	<1	<0.2	5	14	<1	8	0.4	18	70	30	100
513	LE-099	13 26.44	1 21.91	<1	<0.2	2	14	<1	4	1.0	22	44	30	120
514	LE-100	13 26.06	1 21.50	4	<0.2	2	6	<1	3	0.2	12	30	20	80
515	LE-101	13 25.87	1 21.32	<1	<0.2	2	8	<1	3	0.4	12	40	20	100
516	LE-103	13 26.07	1 21.10	10	<0.2	5	28	1	4	1.0	28	76	30	180
517	LE-104	13 26.25	1 21.32	<1	<0.2	1	16	1	4	1.0	20	70	40	150
518	LE-105	13 26.45	1 21.50	<1	<0.2	3	8	<1	2	0.4	12	37	20	130
519	LE-106	13 24.81	1 12.67	<1	<0.2	2	12	<1	2	0.2	14	47	20	160
520	LE-107	13 24.54	1 12.88	<1	<0.2	1	14	<1	3	0.2	12	49	20	80

Sei. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
521	LE-108	13	24.26	1	12.58	<1	<0.2	2	16	<1	2	0.2	17	77	20	120
522	LE-109	13	24.28	1	12.36	2	<0.2	2	18	<1	2	0.4	16	96	10	130
523	LE-110	13	24.54	1	12.37	1	<0.2	1	13	<1	4	0.2	16	60	20	150
524	LE-111	13	24.82	1	12.38	<1	<0.2	3	12	<1	2	0.2	16	46	10	100
525	LE-112	13	25.09	1	12.38	<1	<0.2	1	9	<1	2	0.4	16	39	20	80
526	LE-113	13	25.10	1	12.12	<1	<0.2	1	10	<1	4	0.2	14	40	20	60
527	LE-114	13	24.82	1	12.11	<1	<0.2	3	12	<1	2	0.4	16	48	20	110
528	LE-115	13	24.54	1	12.10	1	<0.2	1	15	<1	2	0.2	13	58	20	150
529	LE-116	13	24.28	1	11.82	9	<0.2	3	12	<1	6	0.2	13	58	20	130
530	LE-117	13	24.29	1	11.82	<1	<0.2	4	12	<1	4	0.4	14	82	20	80
531	LE-118	13	24.54	1	11.83	<1	<0.2	1	12	<1	3	0.2	12	44	20	70
532	LE-119	13	24.83	1	11.83	<1	<0.2	2	16	<1	4	0.4	14	60	20	100
533	LE-120	13	25.10	1	11.84	<1	<0.2	1	14	<1	4	0.2	16	46	10	120
534	LE-121	13	27.90	1	19.68	28	<0.2	41	16	<1	4	3.8	16	82	40	210
535	LE-122	13	27.90	1	19.97	6	<0.2	43	36	<1	2	0.8	24	100	40	170
536	LE-123	13	27.90	1	20.25	12	<0.2	9	30	<1	3	1.0	30	91	20	250
537	LE-124	13	27.89	1	20.53	3	<0.2	7	26	<1	5	3.0	30	95	30	240
538	LE-125	13	27.63	1	20.54	5	<0.2	30	20	<1	3	3.0	32	59	40	190
539	LE-126	13	27.65	1	20.26	1	<0.2	6	20	<1	4	0.4	32	60	40	180
540	LE-127	13	27.63	1	19.98	1	<0.2	2	12	<1	4	0.4	18	46	30	100
541	LE-128	13	25.72	1	12.16	<1	<0.2	2	8	<1	3	0.2	12	44	40	100
542	LE-129	13	26.02	1	12.17	2	<0.2	3	20	<1	8	0.2	20	70	40	170
543	LE-130	13	26.32	1	12.15	15	<0.2	1	10	<1	4	0.2	14	38	30	130
544	LE-131	13	26.58	1	12.15	<1	<0.2	1	8	<1	4	0.2	14	39	30	80
545	LE-132	13	26.85	1	12.15	<1	<0.2	1	10	<1	2	<0.2	18	40	20	100
546	LE-133	13	26.83	1	11.84	3	<0.2	3	10	<1	4	<0.2	12	40	20	100
547	LE-134	13	26.57	1	11.85	<1	<0.2	<1	24	<1	2	0.2	34	45	20	110
548	LE-135	13	26.30	1	11.85	<1	<0.2	2	42	<1	2	0.2	52	48	20	80
549	LE-136	13	26.02	1	11.84	<1	<0.2	<1	13	<1	3	0.2	20	49	30	110
550	LE-137	13	25.73	1	11.82	1	<0.2	1	10	<1	2	<0.2	30	52	20	100
551	LE-138	13	25.75	1	11.57	2	<0.2	15	20	<1	2	<0.2	35	91	20	120
552	LE-139	13	26.04	1	11.59	2	<0.2	7	12	<1	2	<0.2	14	98	20	120
553	LE-140	13	26.28	1	11.29	2	<0.2	1	10	<1	4	0.2	14	88	20	130
554	LE-141	13	26.01	1	11.28	5	<0.2	7	40	<1	7	1.0	36	56	30	180
555	LE-142	13	25.74	1	11.28	<1	<0.2	1	10	<1	4	0.2	14	84	20	80
556	LE-143	13	25.54	1	11.27	2	<0.2	1	14	<1	2	0.2	20	56	20	130
557	LE-144	13	30.73	1	18.07	15	<0.2	4	18	<1	3	0.4	26	66	20	170
558	LF-001	13	30.63	1	18.18	5	<0.2	2	16	<1	4	0.4	24	51	20	130
559	LF-002	13	30.36	1	18.18	12	<0.2	3	20	<1	6	0.4	38	72	30	150
560	LF-003	13	30.36	1	18.20	8	<0.2	1	16	<1	4	0.2	24	63	20	240

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
561	LF-004	13 30.17	118.36	3	<0.2	6	14	<1	8	0.2	18	56	20	160
562	LF-005	13 29.94	118.48	3	<0.2	3	14	<1	5	0.2	16	50	20	140
563	LF-006	13 29.72	118.63	3	<0.2	5	14	<1	4	<0.2	18	54	30	210
564	LF-007	13 29.53	118.83	16	<0.2	30	16	<1	4	<0.2	18	60	20	220
565	LF-008	13 29.36	118.98	4	<0.2	3	14	<1	4	<0.2	14	48	20	140
566	LF-009	13 29.18	119.19	15	<0.2	15	24	<1	3	0.8	20	63	50	230
567	LF-010	13 28.98	119.37	1180	1.0	720	44	8	21	37.0	110	22	20	420
568	LF-011	13 28.75	119.18	27	<0.2	30	26	<1	3	2.6	34	88	40	320
569	LF-012	13 28.59	119.39	12	<0.2	7	30	<1	3	1.8	20	87	20	410
570	LF-013	13 28.35	119.58	10	<0.2	3	14	<1	4	1.0	18	79	30	220
571	LF-014	13 28.12	119.46	5	<0.2	43	20	<1	6	2.4	26	76	40	200
572	LF-015	13 27.83	119.42	4	<0.2	3	10	<1	2	0.2	19	47	20	90
573	LF-016	13 27.60	119.51	1	<0.2	<1	10	<1	2	0.2	22	53	20	80
574	LF-017	13 27.42	119.65	1	<0.2	9	22	<1	2	1.2	55	110	30	180
575	LF-018	13 27.24	119.87	4	<0.2	3	15	<1	2	0.2	26	66	30	200
576	LF-019	13 27.01	119.88	610	<0.2	9	18	<1	1	0.8	28	93	10	240
577	LF-020	13 26.75	119.84	5	<0.2	6	12	<1	3	0.4	16	70	20	180
578	LF-021	13 26.54	119.82	25	<0.2	16	16	<1	3	0.4	22	71	20	200
579	LF-022	13 26.27	119.80	1	<0.2	3	13	<1	2	0.2	20	56	10	150
580	LF-023	13 29.92	117.23	1	<0.2	3	15	<1	2	0.2	14	34	20	170
581	LF-024	13 29.64	117.23	7	<0.2	11	12	<1	2	0.2	20	51	20	110
582	LF-025	13 29.38	117.23	4	<0.2	6	14	<1	4	0.4	20	68	10	210
583	LF-026	13 29.11	117.24	5	<0.2	5	20	<1	2	0.4	22	85	20	260
584	LF-027	13 28.84	117.24	5	<0.2	9	24	<1	3	0.4	26	97	20	240
585	LF-028	13 28.56	117.24	8	<0.2	3	16	<1	2	0.4	28	98	20	210
586	LF-029	13 28.28	117.25	14	<0.2	10	18	<1	2	0.6	19	110	20	200
587	LF-030	13 28.28	117.51	32	<0.2	15	18	<1	4	1.8	20	138	20	230
588	LF-031	13 28.28	117.80	14	<0.2	6	18	<1	4	0.8	20	95	10	230
589	LF-032	13 28.27	118.08	5	<0.2	3	15	<1	4	0.6	20	86	20	200
590	LF-033	13 28.28	118.35	7	<0.2	3	16	<1	4	0.4	26	80	20	230
591	LF-034	13 28.27	118.63	8	<0.2	<1	17	<1	4	0.4	22	88	20	230
592	LF-035	13 28.27	118.80	<1	<0.2	<1	7	<1	2	<0.2	14	46	20	70
593	LF-036	13 28.01	119.20	48	<0.2	2	15	<1	5	<0.2	18	68	20	170
594	LF-037	13 28.01	118.93	7	<0.2	3	15	<1	4	0.6	18	75	20	190
595	LF-038	13 28.01	118.65	5	<0.2	2	12	<1	4	0.4	18	67	20	170
596	LF-039	13 28.01	118.35	9	<0.2	3	18	<1	6	0.6	16	105	20	260
597	LF-040	13 28.01	118.09	18	<0.2	9	20	<1	4	0.6	20	108	20	250
598	LF-041	13 28.01	117.82	8	<0.2	14	17	<1	4	0.6	20	88	30	220
599	LF-042	13 28.00	117.53	78	<0.2	10	13	<1	4	0.6	18	75	20	180
600	LF-043	13 28.00	117.25	16	<0.2	5	17	<1	2	0.4	20	112	20	240

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Longitude d	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
601	LF-044	13 28.00	11 16.97	139	<0.2	9	16	<1	2	1.0	30	75	20	220
602	LF-045	13 28.29	11 16.96	10	<0.2	10	19	<1	2	0.6	32	95	20	170
603	LF-046	13 25.61	11 15.47	2	<0.2	2	14	<1	3	0.2	20	52	20	140
604	LF-047	13 25.60	11 15.75	3	<0.2	2	13	<1	3	0.2	20	55	20	150
605	LF-048	13 25.60	11 16.02	3	<0.2	2	7	<1	2	0.2	20	33	20	170
606	LF-049	13 25.60	11 16.31	11	<0.2	3	12	<1	2	<0.2	22	50	20	100
607	LF-050	13 25.60	11 16.59	6	<0.2	3	10	<1	4	0.2	16	54	20	130
608	LF-051	13 25.60	11 16.86	2	<0.2	5	21	<1	2	0.2	36	73	30	140
609	LF-052	13 25.59	11 17.13	5	<0.2	2	16	<1	2	0.2	28	56	20	140
610	LF-053	13 25.59	11 17.41	5	<0.2	2	19	<1	2	0.2	46	70	20	210
611	LF-054	13 25.59	11 17.69	5	<0.2	2	23	<1	4	0.4	30	77	30	180
612	LF-055	13 25.59	11 17.97	6	<0.2	2	18	<1	3	0.2	38	66	20	130
613	LF-056	13 25.59	11 17.40	5	<0.2	4	12	<1	3	0.2	14	65	20	200
614	LF-057	13 25.59	11 17.13	4	<0.2	1	5	<1	2	<0.2	10	39	10	80
615	LF-058	13 25.59	11 16.86	5	<0.2	1	15	<1	2	<0.2	12	37	10	70
616	LF-059	13 25.59	11 16.58	3	<0.2	4	5	<1	2	<0.2	28	15	20	130
617	LF-060	13 25.59	11 16.31	11	<0.2	2	15	<1	2	0.2	18	43	30	100
618	LF-061	13 25.59	11 16.02	1	<0.2	2	8	<1	2	0.2	16	45	30	90
619	LF-062	13 25.59	11 15.76	5	<0.2	3	10	<1	2	1.0	24	60	30	210
620	LF-063	13 25.52	11 16.74	7	<0.2	3	16	<1	2	0.4	22	61	30	160
621	LF-064	13 29.53	11 16.45	10	<0.2	4	20	<1	2	0.2	38	82	30	200
622	LF-065	13 29.53	11 16.17	1	<0.2	3	16	<1	3	<0.2	30	62	30	100
623	LF-066	13 29.52	11 15.89	3	<0.2	4	16	<1	3	0.4	26	64	10	160
624	LF-067	13 29.52	11 15.62	3	<0.2	2	12	<1	4	0.2	20	53	20	110
625	LF-068	13 29.51	11 15.06	6	<0.2	3	12	<1	2	0.2	18	52	20	110
626	LF-069	13 29.52	11 14.78	4	<0.2	7	18	<1	4	0.6	24	55	20	150
627	LF-070	13 29.52	11 14.50	5	<0.2	5	10	<1	4	0.4	24	60	20	130
628	LF-071	13 29.51	11 14.23	17	<0.2	7	8	<1	2	0.2	14	50	20	90
629	LF-072	13 29.24	11 13.99	5	<0.2	3	8	<1	2	0.4	16	40	20	150
630	LF-073	13 29.24	11 14.25	7	<0.2	3	18	<1	2	0.2	26	35	20	160
631	LF-074	13 29.24	11 14.85	2	<0.2	3	12	<1	<1	0.2	30	52	20	180
632	LF-075	13 29.23	11 14.52	1	<0.2	3	7	<1	<1	0.2	11	33	20	120
633	LF-076	13 29.23	11 15.07	1	<0.2	3	27	<1	1	0.2	30	65	20	90
634	LF-077	13 29.24	11 15.38	1	<0.2	<1	6	<1	1	<0.2	8	35	20	130
635	LF-078	13 29.24	11 15.63	1	<0.2	1	14	<1	2	0.4	19	65	20	140
636	LF-079	13 29.25	11 15.91	4	<0.2	2	22	<1	2	0.2	16	74	20	200
637	LF-080	13 29.26	11 16.20	5	<0.2	2	18	<1	1	0.2	34	66	20	160
638	LF-081	13 29.26	11 16.46	4	<0.2	5	23	<1	2	0.4	14	67	30	170
639	LF-082	13 29.26	11 16.75	6	<0.2	3	14	<1	1	0.6	14	64	20	180
640	LF-083	13 27.79	11 16.24	8	<0.2	7	14	<1	2	1.0	14	62	20	180

Seri No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
641	LF-084	13	27.80	1	15.97	13	<0.2	5	14	<1	2	0.2	18	63	30	200
642	LF-085	13	27.79	1	15.88	15	<0.2	3	15	<1	2	0.2	18	55	30	150
643	LF-086	13	27.79	1	15.42	4	<0.2	7	18	<1	2	0.4	18	64	20	180
644	LF-087	13	27.78	1	15.14	7	<0.2	5	18	<1	2	0.2	18	111	30	150
645	LF-088	13	27.78	1	14.86	3	<0.2	4	68	<1	1	<0.2	70	165	30	150
646	LF-089	13	27.80	1	14.58	2	<0.2	2	16	<1	1	<0.2	20	65	30	120
647	LF-090	13	27.79	1	14.30	2	<0.2	2	10	<1	1	<0.2	10	48	20	80
648	LF-091	13	27.79	1	14.02	2	<0.2	2	13	<1	<1	0.2	18	51	20	90
649	LF-092	13	27.79	1	13.74	5	<0.2	3	22	<1	<1	0.2	20	73	20	200
650	LF-093	13	27.79	1	13.47	2	<0.2	2	18	<1	<1	0.2	24	63	20	140
651	LF-094	13	27.78	1	13.14	6	<0.2	4	18	<1	<1	0.2	22	86	30	140
652	LF-095	13	27.52	1	13.15	3	<0.2	5	20	<1	2	0.2	20	65	30	110
653	LF-096	13	27.52	1	13.44	3	<0.2	2	16	<1	<1	0.2	16	66	30	140
654	LF-097	13	27.52	1	13.71	5	<0.2	2	12	<1	2	0.2	16	58	20	90
655	LF-098	13	27.52	1	13.98	2	<0.2	1	9	<1	3	0.2	11	40	30	120
656	LF-099	13	27.52	1	14.27	2	<0.2	1	7	<1	2	<0.2	11	38	30	70
657	LF-100	13	27.53	1	14.55	<1	<0.2	1	8	<1	2	0.2	14	42	20	60
658	LF-102	13	27.53	1	14.82	<1	<0.2	2	12	<1	6	0.2	28	65	30	120
659	LF-103	13	27.53	1	15.10	17	<0.2	20	27	<1	2	0.4	18	157	40	180
660	LF-104	13	27.53	1	15.38	12	<0.2	5	13	<1	1	0.4	20	67	30	150
661	LF-105	13	27.53	1	15.65	6	<0.2	1	15	<1	<1	0.2	18	49	10	90
662	LF-105	13	27.53	1	15.95	2	<0.2	1	6	<1	<1	0.2	11	45	10	90
663	LF-106	13	27.53	1	16.23	6	<0.2	1	12	<1	<1	0.2	17	50	10	130
664	LF-108	13	24.46	1	15.30	113	<0.2	16	20	<1	<1	0.2	30	72	30	60
665	LF-109	13	24.46	1	15.59	11	<0.2	24	16	<1	<1	0.8	18	55	30	60
666	LF-110	13	24.47	1	15.88	306	<0.2	240	58	<1	2	11.0	40	126	40	120
667	LF-111	13	24.47	1	16.14	6	<0.2	10	12	<1	4	0.4	18	55	30	100
668	LF-112	13	24.47	1	16.42	29	<0.2	43	54	<1	1	1.0	30	68	30	110
669	LF-113	13	24.48	1	16.70	<1	<0.2	2	10	<1	1	0.4	18	38	20	60
670	LF-114	13	24.47	1	16.98	<1	<0.2	12	56	<1	<1	0.6	62	72	10	150
671	LF-115	13	24.47	1	17.26	1	<0.2	1	5	<1	<1	0.2	8	37	10	90
672	LF-116	13	24.20	1	17.53	2	<0.2	4	16	<1	<1	0.2	16	45	20	110
673	LF-117	13	24.21	1	17.54	2	<0.2	1	15	<1	2	0.4	16	52	20	100
674	LF-118	13	24.21	1	17.26	<1	<0.2	3	10	<1	<1	0.2	16	40	20	80
675	LF-119	13	24.21	1	16.99	3	<0.2	4	55	<1	<1	0.4	17	40	10	80
676	LF-120	13	24.21	1	16.69	3	<0.2	20	3	<1	2	1.0	40	140	20	100
677	LF-121	13	24.20	1	16.43	<1	<0.2	2	7	<1	1	0.2	9	24	20	70
678	LF-121	13	24.22	1	16.15	3	<0.2	3	3	<1	2	0.2	16	34	30	60
679	LF-122	13	24.20	1	15.82	35	<0.2	16	20	<1	<1	0.4	18	56	30	180
680	LF-123	13	24.21	1	15.59	51	<0.2	35	12	<1	2	0.8	20	38	30	90

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	AS (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
681	LF-124	13 24 22	1 15 31	25	<0.2	25	10	<1	2	0.6	20	50	20	100
682	LF-125	13 25 57	1 22 18	<1	<0.2	3	4	<1	1	0.4	10	33	20	80
683	LF-126	13 25 76	1 22 38	<1	<0.2	3	12	<1	2	0.8	20	96	10	250
684	LF-127	13 25 97	1 22 58	<1	<0.2	2	11	<1	5	0.2	20	63	20	130
685	LF-128	13 26 16	1 22 77	<1	<0.2	2	13	<1	1	0.2	8	30	20	80
686	LF-129	13 26 35	1 22 96	<1	<0.2	3	13	<1	5	0.2	24	51	40	180
687	LF-130	13 26 17	1 23 18	<1	<0.2	3	10	<1	1	0.8	10	75	10	200
688	LF-131	13 25 79	1 22 97	<1	<0.2	3	16	<1	2	<0.2	10	52	10	130
689	LF-132	13 25 79	1 22 77	<1	<0.2	2	11	<1	4	0.2	26	55	30	120
690	LF-133	13 25 58	1 22 59	<1	<0.2	6	10	<1	2	1.2	14	65	20	140
691	LF-134	13 25 40	1 22 38	<1	<0.2	2	6	<1	2	0.2	12	70	20	170
692	LF-135	13 25 20	1 22 20	<1	<0.2	2	4	<1	1	0.2	8	45	10	70
693	LF-136	13 24 86	1 21 37	<1	<0.2	5	14	<1	1	0.6	24	80	20	140
694	LF-137	13 24 86	1 21 44	<1	<0.2	3	19	<1	1	0.6	14	65	20	140
695	LF-138	13 24 86	1 21 63	<1	<0.2	3	8	<1	1	0.2	16	75	20	170
696	LF-139	13 25 05	1 21 63	<1	<0.2	1	6	<1	<1	<0.2	12	38	30	80
697	LF-140	13 26 06	1 19 61	<1	<0.2	1	8	<1	1	0.2	12	35	20	90
698	LF-141	13 25 86	1 18 41	8	<0.2	1	17	<1	3	0.6	28	85	50	240
699	LF-142	13 25 68	1 18 21	6	<0.2	3	10	<1	2	0.2	16	60	30	100
700	LF-143	13 25 49	1 18 01	5	<0.2	2	10	<1	2	0.2	16	68	30	130
701	LF-144	13 25 29	1 18 80	2	<0.2	2	11	<1	2	0.2	18	57	30	110
702	LF-145	13 25 11	1 18 61	<1	<0.2	2	9	<1	4	0.2	16	57	40	120
703	LF-146	13 24 92	1 18 41	2	<0.2	1	9	<1	4	0.2	18	55	30	130
704	LF-147	13 24 74	1 18 19	3	<0.2	2	10	<1	3	0.2	14	66	30	170
705	LF-148	13 25 13	1 18 22	6	<0.2	2	12	<1	5	0.2	19	68	20	170
706	LF-149	13 25 30	1 18 42	6	<0.2	1	12	<1	3	0.2	20	68	20	170
707	LF-150	13 25 49	1 18 62	<1	<0.2	1	7	<1	4	0.2	14	48	20	80
708	LF-151	13 25 69	1 18 82	<1	<0.2	1	11	<1	3	0.2	17	56	20	110
709	LF-152	13 25 87	1 18 03	<1	<0.2	1	11	<1	1	0.2	18	70	20	140
710	LF-153	13 26 07	1 19 22	5	<0.2	2	16	<1	1	0.2	28	100	20	140
711	LF-154	13 26 44	1 19 42	29	<0.2	4	12	<1	4	0.4	13	61	30	120
712	LF-155	13 26 94	1 19 63	31	<0.2	3	18	<1	1	0.4	20	55	20	130
713	LF-156	13 22 93	1 15 91	14	<0.2	7	16	<1	2	0.4	16	60	20	120
714	LF-157	13 22 93	1 16 19	279	0.6	5	19	<1	2	0.6	16	68	20	80
715	LF-158	13 22 92	1 16 46	53	<0.2	3	12	<1	2	0.2	16	90	20	180
716	LF-159	13 22 91	1 16 74	2	<0.2	22	16	<1	1	1.0	14	58	30	80
717	LF-160	13 22 65	1 16 73	2	<0.2	4	8	<1	3	0.2	12	36	30	90
718	LF-161	13 22 65	1 16 46	11	<0.2	6	15	<1	3	0.4	16	90	20	170
719	LF-162	13 22 65	1 16 19	25	<0.2	6	20	<1	1	0.2	20	51	20	160
720	LG-001	13 29 83	1 18 28	5	<0.2	14	21	<1	5	0.4	20	76	20	180

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
721	LG-002	13	28	82	1	17	99	6	19	<1	2	0.2	28	78	30	180
722	LG-003	13	28	54	1	18	01	29	35	<1	1	0.4	38	86	30	300
723	LG-004	13	28	54	1	18	28	10	30	<1	1	0.4	32	73	20	240
724	LG-005	13	28	55	1	18	56	7	22	<1	2	0.2	30	66	20	210
725	LG-006	13	28	55	1	19	14	14	22	<1	3	0.4	20	70	20	290
726	LG-007	13	28	55	1	19	43	4	20	<1	3	0.4	26	86	20	290
727	LG-008	13	28	56	1	19	71	16	20	<1	3	0.4	32	82	20	180
728	LG-009	13	28	57	1	19	98	16	28	<1	3	1.8	32	80	30	190
729	LG-010	13	28	57	1	20	25	24	60	<1	4	10.0	18	115	70	550
730	LG-011	13	28	31	1	20	25	14	29	<1	2	1.2	32	80	20	350
731	LG-012	13	28	28	1	19	37	9	14	<1	4	1.0	16	82	30	210
732	LG-013	13	28	28	1	19	70	14	22	<1	3	1.6	14	92	20	320
733	LG-014	13	28	28	1	18	41	15	34	<1	4	1.4	22	81	20	320
734	LG-015	13	28	27	1	18	76	7	29	<1	2	0.2	40	68	20	230
735	LG-016	13	28	27	1	18	49	7	21	<1	3	0.4	24	60	20	200
736	LG-017	13	28	28	1	18	21	4	15	<1	4	0.2	19	51	20	100
737	LG-018	13	28	38	1	18	23	14	26	<1	3	0.6	46	80	20	220
738	LG-019	13	28	99	1	18	50	5	34	<1	3	0.4	44	82	20	330
739	LG-020	13	28	00	1	18	78	11	22	<1	2	1.2	32	66	20	220
740	LG-021	13	28	02	1	18	08	29	15	<1	2	1.4	20	52	10	150
741	LG-022	13	26	13	1	15	70	4	21	<1	2	0.2	18	68	20	180
742	LG-023	13	26	14	1	16	27	9	24	<1	1	<0.2	34	70	20	200
743	LG-024	13	26	13	1	16	27	5	24	<1	1	1.6	50	75	30	210
744	LG-025	13	26	13	1	16	54	24	27	<1	1	0.6	20	105	20	240
745	LG-026	13	26	13	1	16	80	9	16	<1	2	0.2	18	71	20	150
746	LG-027	13	26	14	1	17	09	5	24	<1	1	0.2	28	100	10	220
747	LG-028	13	26	12	1	17	38	16	32	<1	6	0.6	34	95	30	260
748	LG-029	13	26	14	1	17	66	6	14	<1	4	0.2	18	75	10	150
749	LG-030	13	26	15	1	17	33	6	20	<1	2	1.0	20	97	10	200
750	LG-031	13	26	14	1	18	21	7	28	<1	2	0.4	54	100	30	350
751	LG-032	13	26	14	1	18	48	7	26	<1	1	0.4	46	94	30	240
752	LG-033	13	25	88	1	18	22	10	18	<1	2	0.2	20	77	10	170
753	LG-034	13	25	88	1	17	35	9	18	<1	1	0.4	24	86	10	180
754	LG-035	13	25	37	1	17	67	9	22	<1	2	0.6	30	86	20	200
755	LG-036	13	25	87	1	17	39	14	32	<1	2	0.8	24	115	40	220
756	LG-037	13	25	86	1	17	12	19	26	<1	1	0.4	30	102	20	350
757	LG-038	13	25	87	1	16	84	4	16	<1	1	0.2	24	80	20	150
758	LG-039	13	25	37	1	16	57	4	19	<1	2	<0.2	22	80	30	200
759	LG-040	13	25	87	1	16	30	5	16	<1	2	0.2	20	63	30	100
760	LG-041	13	25	88	1	16	00	2	10	<1	4	0.2	12	48	20	110

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
761	LG-042	13 25.87	1 15.74	3	<0.2	2	10	<1	2	<0.2	13	36	20	60
762	LG-043	13 30.52	1 16.97	13	<0.2	12	11	<1	2	1.0	13	42	10	100
763	LG-044	13 30.51	1 16.69	6	<0.2	7	20	<1	1	1.0	22	71	20	170
764	LG-045	13 30.52	1 16.41	8	<0.2	3	18	<1	2	0.4	11	50	10	110
765	LG-046	13 30.53	1 16.12	11	<0.2	4	26	<1	2	0.2	12	78	10	210
766	LG-047	13 30.52	1 15.86	5	<0.2	3	10	<1	2	0.4	22	85	30	360
767	LG-048	13 30.53	1 15.57	2	<0.2	12	15	<1	2	0.8	28	45	20	110
768	LG-049	13 30.53	1 15.30	9	<0.2	5	88	<1	3	0.4	66	72	20	200
769	LG-050	13 30.26	1 15.04	26	<0.2	15	8	<1	1	0.4	12	70	20	100
770	LG-051	13 30.26	1 15.31	8	<0.2	2	22	<1	2	0.4	26	88	20	70
771	LG-052	13 30.26	1 15.59	8	<0.2	14	16	<1	1	0.4	22	86	20	230
772	LG-053	13 30.25	1 15.86	55	<0.2	5	17	<1	2	0.4	19	68	20	130
773	LG-054	13 30.25	1 16.14	31	<0.2	11	26	<1	2	1.0	26	75	20	150
774	LG-055	13 30.26	1 16.41	5	<0.2	22	12	<1	1	0.6	26	90	20	240
775	LG-056	13 30.26	1 16.70	4	<0.2	6	12	<1	1	0.4	14	52	10	110
776	LG-057	13 30.25	1 16.97	8	<0.2	4	18	<1	3	0.4	22	51	20	100
777	LG-058	13 28.97	1 16.64	9	<0.2	6	23	<1	2	0.6	17	96	30	130
778	LG-059	13 28.98	1 16.36	11	<0.2	4	24	<1	2	0.6	30	88	20	130
779	LG-060	13 28.98	1 16.07	14	<0.2	4	18	<1	3	0.4	28	80	20	120
780	LG-061	13 28.98	1 15.81	125	<0.2	19	26	<1	2	1.0	70	90	20	140
781	LG-062	13 28.97	1 15.53	11	<0.2	4	28	<1	3	0.4	40	70	30	160
782	LG-063	13 28.97	1 14.97	3	<0.2	4	20	<1	3	0.2	22	75	20	170
783	LG-064	13 28.96	1 14.71	11	<0.2	1	9	<1	2	<0.2	10	35	20	80
784	LG-065	13 28.96	1 14.42	11	<0.2	1	60	<1	2	<0.2	14	47	20	110
785	LG-066	13 28.96	1 14.14	3	<0.2	3	17	<1	2	<0.2	22	54	40	80
786	LG-067	13 28.96	1 13.85	3	<0.2	2	32	<1	1	<0.2	12	46	20	110
787	LG-068	13 28.67	1 13.57	1	<0.2	2	15	<1	3	<0.2	24	96	20	190
788	LG-069	13 28.68	1 13.84	1	<0.2	3	20	<1	1	<0.2	18	52	20	70
789	LG-070	13 28.68	1 14.12	1	<0.2	2	12	<1	2	<0.2	24	57	10	70
790	LG-071	13 28.68	1 14.40	2	<0.2	3	10	<1	1	<0.2	16	57	20	80
791	LG-072	13 28.68	1 14.68	1	<0.2	2	34	<1	2	<0.2	12	45	20	70
792	LG-073	13 28.69	1 14.96	18	<0.2	2	35	<1	1	<0.2	50	38	20	160
793	LG-074	13 28.70	1 15.24	20	<0.2	4	28	<1	5	0.4	26	110	40	160
794	LG-075	13 28.69	1 15.54	4	<0.2	11	8	<1	3	0.8	40	70	60	210
795	LG-076	13 28.69	1 15.79	17	<0.2	14	30	<1	2	0.2	10	83	20	70
796	LG-077	13 28.70	1 16.08	4	<0.2	14	18	<1	1	0.8	48	38	20	230
797	LG-078	13 28.70	1 16.36	7	<0.2	10	27	<1	2	0.8	16	63	30	80
798	LG-079	13 28.68	1 16.62	3	<0.2	10	15	<1	3	0.8	34	146	50	110
799	LG-080	13 28.68	1 13.80	6	<0.2	3	15	<1	3	<0.2	14	61	10	130
800	LG-081	13 24.18	1 13.80	6	<0.2	3	15	<1	3	<0.2	14	61	10	130

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Longitude d	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
801	LG-082	13 23.92	1 13.79	6	<0.2	3	10	<1	1	<0.2	14	57	10	90
802	LG-083	13 23.64	1 13.79	308	<0.2	3	18	<1	2	<0.2	24	102	20	200
803	LG-084	13 23.39	1 13.49	3	<0.2	9	44	<1	1	<0.2	66	68	30	130
804	LG-085	13 23.66	1 13.51	3	<0.2	4	17	<1	2	0.2	28	102	20	250
805	LG-086	13 23.93	1 13.52	<1	<0.2	4	8	<1	2	0.2	10	65	20	80
806	LG-087	13 24.19	1 13.53	6	<0.2	9	12	<1	3	0.2	14	98	20	110
807	LG-088	13 24.42	1 13.28	5	<0.2	1	12	<1	4	0.2	14	52	30	90
808	LG-089	13 24.15	1 13.27	4	<0.2	4	14	<1	2	0.2	14	115	20	130
809	LG-090	13 23.86	1 13.25	8	<0.2	11	26	<1	2	0.4	32	145	20	150
810	LG-091	13 23.60	1 13.25	3	<0.2	2	26	<1	2	0.2	34	65	20	170
811	LG-092	13 23.63	1 12.97	6	<0.2	7	74	<1	1	<0.2	86	115	20	90
812	LG-093	13 23.91	1 12.99	<1	<0.2	9	23	<1	4	0.2	30	86	20	120
813	LG-094	13 24.20	1 13.01	3	<0.2	1	14	<1	3	0.2	12	75	20	110
814	LG-095	13 24.46	1 13.02	2	<0.2	1	14	<1	2	<0.2	14	70	10	110
815	LG-096	13 24.68	1 13.02	1	<0.2	1	20	<1	4	<0.2	20	52	10	100
816	LG-097	13 27.68	1 21.15	<1	<0.2	1	10	<1	3	0.2	10	38	20	60
817	LG-098	13 27.88	1 21.32	2	<0.2	1	12	<1	4	0.4	20	52	20	90
818	LG-099	13 27.69	1 21.54	21	<0.2	1	12	<1	5	0.8	20	73	30	140
819	LG-100	13 27.49	1 21.33	<1	<0.2	8	23	<1	5	0.6	50	104	40	110
820	LG-101	13 27.31	1 21.12	3	<0.2	3	18	<1	2	0.4	16	47	20	120
821	LG-102	13 27.13	1 20.95	6	<0.2	11	33	<1	2	0.2	34	95	10	210
822	LG-103	13 26.76	1 20.58	3	<0.2	5	24	<1	2	0.4	36	70	20	170
823	LG-104	13 26.57	1 20.36	6	<0.2	2	15	<1	3	0.2	30	53	20	130
824	LG-105	13 26.37	1 20.18	9	<0.2	7	24	<1	2	0.6	24	100	20	240
825	LG-106	13 26.76	1 20.17	13	<0.2	7	32	<1	3	0.4	56	86	30	310
826	LG-107	13 26.96	1 20.39	1	<0.2	12	34	<1	2	1.0	70	60	30	190

2. Secteur de Nassile, Allaréni et Tambole
(7,013 échantillons)

2-1 zone sud-ouest de Tambole

Seri No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
1	NA-001	13 03.71	13 03.71	1 24.55	2	4	<0.2	2	13	<1	4	0.2	15	450	20	100
2	NA-002	13 03.74	13 03.74	1 24.23	2	2	<0.2	2	16	<1	2	<0.2	25	284	20	150
3	NA-003	13 03.70	13 03.70	1 23.91	40	5	<0.2	40	25	<1	2	0.6	33	540	20	280
4	NA-004	13 03.60	13 03.60	1 23.65	2	1	<0.2	2	10	<1	4	0.2	18	76	20	140
5	NA-005	13 03.59	13 03.59	1 23.41	<1	<1	<0.2	<1	10	<1	6	<0.2	18	66	20	170
6	NA-006	13 03.57	13 03.57	1 23.13	<1	<2	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	14	50	30	180
7	NA-007	13 03.49	13 03.49	1 22.84	<1	8	<0.2	<1	10	<1	10	<0.2	20	62	30	180
8	NA-008	13 03.48	13 03.48	1 22.62	<1	<1	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	14	52	30	130
9	NA-009	13 03.43	13 03.43	1 22.35	<1	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	8	38	20	80
10	NA-010	13 03.39	13 03.39	1 22.02	<1	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	11	52	20	100
11	NA-011	13 03.35	13 03.35	1 21.73	<1	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	14	48	20	110
12	NA-012	13 03.27	13 03.27	1 21.43	<1	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	8	50	10	120
13	NA-013	13 03.09	13 03.09	1 21.19	<1	<1	<0.2	<1	15	<1	2	<0.2	25	50	10	160
14	NA-014	13 02.88	13 02.88	1 20.98	<1	<1	<0.2	<1	13	<1	4	<0.2	20	48	20	130
15	NA-015	13 02.82	13 02.82	1 20.69	<1	<1	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	11	50	10	120
16	NA-016	13 02.72	13 02.72	1 20.38	<1	2	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	15	60	10	180
17	NA-017	13 02.71	13 02.71	1 20.08	<1	1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	29	80	20	190
18	NA-018	13 02.72	13 02.72	1 19.70	<1	3	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	38	80	20	210
19	NA-019	13 02.69	13 02.69	1 19.40	<1	4	<0.2	<1	16	<1	2	<0.2	39	66	10	300
20	NA-020	13 02.75	13 02.75	1 19.19	<1	12	<0.2	<1	25	<1	<1	<0.2	86	1600	20	130
21	NA-021	13 02.83	13 02.83	1 18.92	<1	9	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	24	80	20	160
22	NA-022	13 02.93	13 02.93	1 18.64	<1	7	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	16	58	20	130
23	NA-023	13 02.89	13 02.89	1 18.39	<1	5	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	12	48	10	100
24	NA-024	13 02.77	13 02.77	1 18.15	<1	1	<0.2	<1	5	<1	2	<0.2	11	52	10	110
25	NA-025	13 02.73	13 02.73	1 17.86	<1	2	<0.2	<1	11	<1	4	<0.2	24	60	10	230
26	NA-061	13 01.18	13 01.18	1 17.53	2	1	<0.2	2	16	<1	4	<0.2	36	182	10	130
27	NA-062	13 00.91	13 00.91	1 24.63	<1	2	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	34	100	10	120
28	NA-063	13 01.31	13 01.31	1 24.80	<1	2	<0.2	<1	13	<1	4	<0.2	20	130	10	160
29	NA-064	13 01.10	13 01.10	1 25.25	<1	1	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	34	130	10	130
30	NA-065	13 00.88	13 00.88	1 24.93	<1	4	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	16	66	10	80
31	NA-066	13 00.65	13 00.65	1 24.95	<1	2	<0.2	<1	18	<1	6	<0.2	28	134	20	120
32	NA-067	13 00.53	13 00.53	1 24.93	<1	2	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	21	80	20	120
33	NA-068	13 02.62	13 02.62	1 10.53	<1	<1	<0.2	<1	12	<1	7	<0.2	20	60	10	110
34	NA-069	13 02.38	13 02.38	1 10.61	<1	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	15	44	10	60
35	NA-070	13 02.14	13 02.14	1 10.66	<1	<1	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	14	50	20	80
36	NA-071	13 01.85	13 01.85	1 10.83	<1	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	14	46	20	70
37	NA-072	13 01.49	13 01.49	1 10.90	<1	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	12	56	20	130
38	NA-073	13 01.22	13 01.22	1 10.95	<1	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	16	60	20	130
39	NA-074	13 00.86	13 00.86	1 10.97	<1	<1	<0.2	<1	10	<1	6	<0.2	24	68	20	190
40	NA-075	13 00.64	13 00.64	1 10.90	<1	7	<0.2	<1	11	<1	4	<0.2	22	70	20	220

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
41	NA-076	13 00.33	110.73	2	<0.2	<1	14	<1	6	<0.2	28	72	20	300
42	NA-077	13 00.09	110.76	2	<0.2	<1	13	<1	6	<0.2	22	70	20	170
43	NA-078	12 59.73	110.80	<1	<0.2	<1	11	<1	4	<0.2	25	58	20	160
44	NA-079	12 59.43	110.79	<1	<0.2	<1	9	<1	4	0.2	16	58	20	160
45	NA-080	12 59.16	110.86	1	<0.2	<1	11	<1	8	0.2	14	70	20	200
46	NA-081	12 58.88	110.78	2	<0.2	<1	12	<1	6	0.2	14	74	10	200
47	NA-082	12 59.50	110.62	<1	<0.2	<1	10	<1	7	0.2	35	80	20	160
48	NA-083	12 59.37	110.41	1	<0.2	<1	12	<1	6	0.2	24	62	20	120
49	NA-084	12 59.24	110.13	1	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	16	56	20	90
50	NA-085	12 59.14	109.87	2	<0.2	<1	36	<1	7	<0.2	26	76	20	110
51	NA-086	12 58.83	109.84	2	<0.2	<1	15	<1	7	<0.2	19	68	20	130
52	NA-087	12 58.58	109.64	2	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	12	52	20	100
53	NA-088	12 58.34	109.48	2	<0.2	<1	11	<1	5	<0.2	22	66	20	130
54	NA-130	12 56.63	111.48	<1	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	15	58	20	110
55	NA-131	12 56.78	111.68	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	13	48	20	90
56	NA-132	12 56.97	111.88	<1	<0.2	<1	15	2	8	<0.2	14	50	10	80
57	NA-133	12 57.13	112.07	3	<0.2	<1	10	<1	7	<0.2	20	48	20	180
58	NA-134	12 57.29	112.33	<1	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	14	46	10	140
59	NA-135	12 57.49	112.48	<1	<0.2	<1	10	<1	6	<0.2	21	50	20	180
60	NA-136	12 57.73	112.58	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	20	46	20	160
61	NA-137	12 58.03	112.65	1	<0.2	<1	14	<1	7	<0.2	22	54	10	190
62	NA-138	12 58.27	112.70	1	<0.2	<1	15	<1	8	<0.2	18	60	20	110
63	NA-139	12 58.53	112.75	1	<0.2	<1	16	<1	8	<0.2	24	80	20	150
64	NA-140	12 58.82	112.77	1	<0.2	<1	14	<1	8	<0.2	24	60	20	210
65	NA-141	12 59.08	112.79	2	<0.2	<1	19	<1	4	<0.2	16	56	10	210
66	NA-142	12 59.33	112.87	<1	<0.2	<1	13	<1	8	<0.2	20	70	20	190
67	NA-143	12 59.59	112.96	4	<0.2	<1	12	<1	8	<0.2	23	60	20	140
68	NA-144	12 59.88	113.05	4	<0.2	<1	10	<1	8	<0.2	20	48	50	160
69	NA-145	13 00.15	113.13	4	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	22	56	20	200
70	NA-146	13 00.43	113.30	1	<0.2	<1	15	<1	4	<0.2	22	84	20	110
71	NA-147	13 00.70	113.48	3	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	26	62	50	230
72	NA-148	13 00.97	113.55	4	<0.2	<1	10	2	5	<0.2	24	44	20	140
73	NA-149	13 01.25	113.63	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	21	50	20	150
74	NA-150	13 01.52	113.70	<1	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	14	44	20	150
75	NA-158	13 02.16	111.42	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	13	50	10	100
76	NA-159	13 01.94	111.40	<1	<0.2	<1	10	2	5	<0.2	15	52	20	100
77	NA-160	13 01.73	111.18	<1	<0.2	<1	8	2	4	<0.2	13	52	20	110
78	NA-161	13 01.49	111.10	<1	<0.2	<1	9	2	5	<0.2	18	56	20	140
79	NA-162	13 01.31	111.11	3	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	15	56	20	110
80	NA-163	13 02.30	111.39	2	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	16	52	10	130

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Longitude d	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
81	NA-164	13 02.41	11 11.11	1	<0.2	1	13	<1	6	<0.2	24	64	20	110
82	NA-165	13 02.48	11 10.88	<1	<0.2	<1	10	<1	8	<0.2	20	60	20	100
83	NA-166	13 02.52	11 10.57	<1	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	20	58	10	90
84	NA-167	13 03.26	11 22.90	2	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	14	48	20	100
85	NA-168	13 02.97	11 22.96	1	<0.2	<1	14	<1	6	<0.2	35	68	20	220
86	NA-169	13 02.70	11 22.95	4	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	15	136	10	150
87	NA-170	13 02.42	11 22.99	3	<0.2	1	20	<1	6	<0.2	90	100	30	200
88	NA-171	13 02.22	11 22.99	2	<0.2	1	14	<1	14	<0.2	24	120	30	220
89	NA-172	13 01.79	11 22.65	<1	<0.2	<1	15	<1	6	<0.2	25	88	30	230
90	NA-173	13 02.05	11 22.65	1	<0.2	<1	14	<1	5	<0.2	52	96	20	180
91	NA-174	13 02.33	11 22.65	<1	<0.2	<1	16	<1	8	0.4	55	76	10	300
92	NA-175	13 02.59	11 22.64	<1	<0.2	<1	19	<1	4	0.2	67	84	20	230
93	NA-176	13 02.87	11 22.64	<1	<0.2	<1	15	<1	6	<0.2	18	104	40	170
94	NA-177	13 03.13	11 22.63	3	<0.2	<1	16	<1	6	<0.2	30	70	20	150
95	NA-178	12 58.68	11 20.41	4	<0.2	<1	14	<1	5	<0.2	19	70	40	230
96	NA-179	12 58.42	11 20.30	1	<0.2	1	18	<1	6	<0.2	45	66	20	280
97	NA-180	12 58.16	11 20.29	5	<0.2	1	14	<1	5	<0.2	16	80	20	250
98	NA-181	12 57.90	11 20.31	8	<0.2	<1	16	<1	8	<0.2	30	86	20	360
99	NA-182	12 57.69	11 20.12	<1	<0.2	<1	15	<1	6	<0.2	22	64	20	210
100	NA-183	12 57.49	11 19.95	3	<0.2	<1	13	<1	6	<0.2	20	56	44	110
101	NA-184	12 57.25	11 19.84	3	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	8	44	10	170
102	NA-185	12 57.09	11 19.62	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	16	62	20	190
103	NA-186	12 56.93	11 19.38	<1	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	9	48	10	140
104	NA-187	12 56.81	11 19.03	2	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	16	58	10	160
105	NA-188	12 56.63	11 19.01	4	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	14	68	10	150
106	NA-189	12 56.60	11 19.59	1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	32	68	20	110
107	NA-190	12 56.46	11 19.72	2	<0.2	<1	18	<1	4	<0.2	24	230	20	210
108	NA-191	12 56.24	11 19.72	2	<0.2	<1	12	<1	3	0.4	16	74	20	170
109	NA-192	12 56.21	11 19.95	5	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	24	60	10	150
110	NA-193	12 55.98	11 20.11	4	<0.2	1	10	2	2	<0.2	23	114	20	140
111	NA-194	12 55.75	11 20.17	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	16	136	10	140
112	NA-195	12 55.51	11 20.38	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	18	110	10	140
113	NA-196	12 55.19	11 20.49	<1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	19	80	20	140
114	NA-197	12 55.05	11 20.35	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	15	50	10	70
115	NA-198	12 54.82	11 20.34	<1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	17	32	10	100
116	NA-199	12 54.52	11 20.34	8	<0.2	<1	40	<1	2	<0.2	34	36	20	100
117	NA-200	12 54.26	11 20.36	<1	<0.2	<1	5	<1	2	<0.2	8	34	10	80
118	NA-201	12 54.08	11 20.43	1	<0.2	<1	5	<1	2	<0.2	8	36	10	80
119	NA-202	12 53.87	11 20.58	1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	14	52	10	160
120	NA-203	12 53.40	11 20.25	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	12	88	10	90

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
121	NA-217	13 01.84	1 24.93	<1	<0.2	<1	18	<1	6	<0.2	22	420	20	80
122	NA-218	13 02.01	1 25.15	2	<0.2	<1	15	<1	1	<0.2	12	480	10	60
123	NA-219	13 02.15	1 25.40	60	<0.2	1	24	2	4	<0.2	22	440	20	90
124	NA-220	13 02.32	1 25.57	<1	<0.2	<1	30	<1	2	<0.2	26	560	30	120
125	NA-221	13 02.44	1 25.83	2	<0.2	<1	28	<1	2	<0.2	28	140	20	150
126	NA-222	13 02.61	1 26.03	2	<0.2	<1	14	<1	1	<0.2	18	118	20	50
127	NA-223	13 02.69	1 26.29	1	<0.2	2	28	<1	10	0.4	74	152	80	170
128	NA-224	13 02.31	1 26.09	4	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	17	82	40	100
129	NA-225	13 02.14	1 26.30	2	<0.2	<1	15	<1	6	0.2	15	150	30	90
130	NA-226	13 02.41	1 26.41	<1	<0.2	<1	20	<1	4	0.2	19	430	100	110
131	NA-227	13 01.89	1 26.50	1	<0.2	<1	15	<1	4	0.4	14	174	60	120
132	NA-228	13 01.64	1 26.53	5	<0.2	<1	12	<1	4	0.4	16	94	30	100
133	NA-229	13 01.30	1 26.53	2	<0.2	<1	11	<1	6	0.4	15	100	70	160
134	NA-230	13 01.04	1 26.60	1	<0.2	<1	10	<1	4	0.4	10	172	20	100
135	NA-231	13 00.76	1 26.60	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.4	10	66	40	80
136	NA-232	13 00.60	1 26.50	<1	<0.2	<1	4	<1	4	0.4	8	80	20	40
137	NA-233	13 01.55	1 26.80	1	<0.2	<1	12	<1	4	0.4	16	84	50	140
138	NA-234	13 01.58	1 27.08	1	<0.2	<1	9	<1	4	0.4	12	80	30	140
139	NA-235	13 01.57	1 27.36	2	<0.2	<1	12	<1	5	0.4	15	78	30	130
140	NA-236	13 01.77	1 27.57	<1	<0.2	<1	8	<1	4	0.4	10	70	40	110
141	NA-237	13 01.93	1 27.74	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.4	9	70	30	100
142	NA-238	13 02.12	1 27.94	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.4	6	102	30	60
143	NA-239	13 02.17	1 28.21	<1	<0.2	<1	14	<1	6	0.4	21	102	30	120
144	NA-240	13 02.37	1 28.67	<1	<0.2	<1	4	<1	2	0.2	6	56	30	50
145	NA-247	12 59.18	1 12.82	<1	<0.2	<1	8	<1	8	0.2	10	70	50	130
146	NA-258	12 59.17	1 12.36	2	<0.2	<1	9	<1	8	0.2	15	60	50	100
147	NA-259	12 59.17	1 12.08	<1	<0.2	<1	10	<1	8	<0.2	20	58	50	120
148	NA-260	12 59.18	1 11.81	2	<0.2	<1	60	<1	4	0.2	45	66	50	90
149	NA-261	12 59.17	1 11.54	<1	<0.2	1	11	<1	10	0.2	12	68	60	120
150	NA-262	12 59.17	1 11.27	<1	<0.2	<1	10	<1	8	0.2	14	60	50	110
151	NA-263	12 58.43	1 11.01	2	<0.2	<1	11	<1	8	0.2	12	62	60	80
152	NA-264	12 58.43	1 11.29	3	<0.2	<1	11	<1	9	0.2	12	66	50	130
153	NA-265	12 59.42	1 11.56	<1	<0.2	<1	10	<1	8	0.4	10	58	60	100
154	NA-266	12 59.42	1 11.85	2	<0.2	<1	62	<1	4	0.2	46	56	30	110
155	NA-267	12 59.43	1 12.10	8	<0.2	<1	6	<1	6	0.2	7	40	30	70
156	NA-268	12 59.42	1 12.40	<1	<0.2	<1	7	<1	6	0.2	10	60	20	120
157	NA-269	12 59.43	1 12.67	5	<0.2	<1	11	<1	7	0.2	14	74	20	150
158	NA-270	12 58.19	1 13.05	3	<0.2	<1	11	<1	10	<0.2	22	56	20	140
159	NA-271	12 58.88	1 12.46	3	<0.2	<1	10	<1	8	<0.2	10	56	30	130
160	NA-272	12 58.90	1 12.19	<1	<0.2	<1	8	<1	8	<0.2	14	54	20	100

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
161	NA-273	12 58.90	1 11.91	2	<0.2	<1	15	<1	9	0.2	18	52	20	150
162	NA-274	12 58.89	1 11.84	<1	<0.2	<1	8	<1	6	0.2	12	54	20	130
163	NA-275	12 58.88	1 11.36	3	<0.2	<1	9	<1	12	0.2	14	58	20	140
164	NA-276	12 58.90	1 11.08	<1	<0.2	<1	25	<1	8	0.2	16	66	30	120
165	NA-277	12 58.83	1 10.80	<1	<0.2	<1	6	<1	8	0.2	10	60	30	110
166	NA-278	12 58.64	1 11.09	<1	<0.2	<1	17	<1	8	0.4	13	32	30	70
167	NA-279	12 58.64	1 11.37	1	<0.2	<1	5	<1	8	0.2	5	48	20	80
168	NA-280	12 58.64	1 11.66	<1	<0.2	<1	47	<1	8	0.2	60	66	30	100
169	NA-281	12 58.63	1 11.93	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.4	10	68	20	120
170	NA-282	12 58.64	1 12.20	<1	<0.2	<1	7	<1	7	0.2	14	52	20	120
171	NA-283	12 58.64	1 12.48	3	<0.2	<1	15	<1	9	0.2	26	60	30	150
172	NA-284	12 58.84	1 14.55	<1	<0.2	<1	8	<1	9	0.2	11	40	30	130
173	NA-285	12 58.58	1 14.59	2	<0.2	<1	12	<1	7	<0.2	13	48	30	160
174	NA-286	12 58.32	1 14.62	<1	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	16	42	10	110
175	NA-287	12 58.08	1 14.78	1	<0.2	<1	12	<1	5	<0.2	25	48	20	170
176	NA-288	12 57.88	1 14.96	<1	<0.2	<1	12	<1	3	<0.2	20	42	20	120
177	NA-289	12 57.68	1 15.14	5	<0.2	<1	12	<1	7	<0.2	70	64	20	260
178	NA-290	12 57.46	1 15.33	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	26	44	20	150
179	NA-291	12 57.30	1 15.54	<1	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	8	38	10	70
180	NA-292	12 57.11	1 15.75	4	<0.2	<1	16	<1	7	0.2	33	56	20	140
181	NA-293	12 56.89	1 15.92	4	<0.2	<1	10	<1	5	0.2	26	56	20	110
182	NA-294	12 56.82	1 16.13	2	<0.2	<1	14	<1	2	<0.2	33	54	20	150
183	NA-295	12 56.59	1 16.39	1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	31	72	10	150
184	NA-296	12 56.42	1 16.62	2	<0.2	<1	12	<1	1	<0.2	22	70	10	130
185	NA-297	12 56.42	1 16.92	<1	<0.2	<1	7	<1	1	0.2	20	60	20	140
186	NA-298	12 56.49	1 17.19	1	<0.2	<1	4	<1	1	0.2	13	54	10	90
187	NA-299	13 02.38	1 08.13	12	<0.2	<1	8	<1	6	0.2	15	54	20	90
188	NA-300	13 02.35	1 07.88	3	<0.2	<1	3	<1	4	0.4	14	60	20	80
189	NA-301	13 02.27	1 07.60	<1	<0.2	<1	3	<1	4	0.2	5	46	20	80
190	NA-302	13 02.21	1 07.30	4	<0.2	<1	5	<1	4	0.4	5	56	20	80
191	NA-303	13 02.16	1 07.07	15	<0.2	<1	7	<1	4	0.4	10	56	20	100
192	NA-304	13 02.11	1 06.81	<1	<0.2	<1	9	<1	5	0.2	14	60	20	100
193	NA-305	13 02.07	1 06.53	2	<0.2	<1	10	<1	5	0.2	14	60	20	120
194	NA-306	13 02.03	1 06.27	<1	<0.2	<1	19	<1	4	0.4	24	48	20	120
195	NA-307	13 02.00	1 06.00	3	<0.2	<1	11	<1	6	0.2	20	48	30	120
196	NA-308	13 02.62	1 10.81	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	11	46	20	90
197	NA-309	13 02.62	1 11.03	<1	<0.2	<1	5	<1	4	0.2	11	48	20	80
198	NA-310	13 02.62	1 11.03	<1	<0.2	<1	9	<1	4	0.4	14	60	20	100
199	NA-311	13 02.30	1 10.75	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.4	8	44	20	70
199	NA-312	13 02.00	1 10.89	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.4	9	50	20	100
200	NA-313	13 02.02	1 11.15	1	<0.2	<1	6	<1	4	0.4	9	50	20	100

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
201	NA-314	13 02.20	11 11.13	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	8	50	20	90
202	NA-315	12 57.18	11 11.90	3	<0.2	<1	19	<1	6	0.2	25	52	20	140
203	NA-316	12 57.19	11 11.62	<1	<0.2	<1	18	<1	6	0.4	31	56	20	200
204	NA-317	12 57.18	11 11.34	4	<0.2	<1	9	<1	6	0.4	23	58	20	170
205	NA-318	12 57.18	11 11.06	2	<0.2	<1	10	<1	8	0.2	14	48	30	130
206	NA-319	12 56.97	11 11.08	2	<0.2	<1	9	<1	6	0.2	16	46	20	110
207	NA-320	12 56.97	11 11.33	<1	<0.2	<1	11	<1	8	0.2	19	58	30	150
208	NA-321	12 56.77	11 11.34	<1	<0.2	<1	10	<1	10	0.2	19	58	20	120
209	NA-322	12 56.95	11 11.62	5	<0.2	<1	13	<1	10	0.2	26	68	20	240
210	NA-323	12 58.56	11 09.86	<1	<0.2	<1	11	<1	8	0.2	13	66	20	160
211	NA-324	12 58.55	11 10.12	1	<0.2	<1	11	<1	8	<0.2	12	54	20	130
212	NA-325	12 58.57	11 10.39	<1	<0.2	<1	9	<1	8	0.2	16	58	20	190
213	NA-326	12 58.30	11 10.40	2	<0.2	<1	9	<1	6	0.2	12	66	10	160
214	NA-327	12 58.02	11 10.38	2	<0.2	<1	8	<1	8	0.2	10	58	10	150
215	NA-328	12 58.02	11 10.12	<1	<0.2	<1	15	<1	4	0.2	15	60	30	160
216	NA-329	12 58.29	11 10.13	<1	<0.2	<1	13	<1	4	0.2	14	60	30	180
217	NA-330	12 58.30	11 09.85	1	<0.2	<1	12	<1	6	0.2	13	64	20	180
218	NA-331	12 58.02	11 09.84	2	<0.2	<1	18	<1	2	0.2	7	46	20	100
219	NA-332	12 58.19	11 09.60	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	9	42	10	130
220	NA-333	12 58.47	11 09.28	<1	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	11	42	20	120
221	NA-334	13 02.66	11 25.74	2	<0.2	<1	39	<1	1	0.2	31	1300	20	100
222	NA-335	13 02.86	11 25.58	1	<0.2	<1	20	<1	2	0.2	21	252	20	80
223	NA-336	13 03.06	11 25.39	1	<0.2	3	27	<1	2	0.2	17	46	10	110
224	NA-337	13 03.25	11 25.20	1	<0.2	2	17	<1	2	0.2	20	70	10	130
225	NA-338	13 03.43	11 25.02	<1	<0.2	2	8	<1	4	0.2	12	78	10	90
226	NA-339	13 03.62	11 24.85	2	<0.2	<1	16	<1	2	0.2	18	148	20	150
227	NA-366	12 56.46	11 19.10	6	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	18	60	20	190
228	NA-367	12 56.32	11 18.92	6	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	22	52	10	150
229	NA-368	12 56.20	11 18.77	3	<0.2	<1	9	<1	2	0.2	20	40	10	100
230	NA-369	12 56.04	11 18.91	3	<0.2	<1	8	<1	2	0.4	12	48	10	120
231	NA-370	12 56.18	11 19.21	3	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	24	58	10	140
232	NA-371	12 56.30	11 19.36	2	<0.2	<1	15	<1	4	0.2	14	60	10	130
233	NA-372	12 56.18	11 19.36	3	<0.2	<1	15	<1	1	0.4	20	140	10	230
234	NA-373	12 56.05	11 19.23	<1	<0.2	<1	9	<1	3	0.2	14	66	20	150
235	NA-374	12 55.90	11 19.08	<1	<0.2	<1	7	<1	3	0.2	12	60	10	110
236	NA-375	12 55.75	11 19.22	2	<0.2	<1	10	<1	4	0.4	17	60	20	160
237	NA-376	12 55.89	11 19.37	<1	<0.2	<1	9	<1	2	0.6	12	56	20	230
238	NA-377	12 55.81	11 19.51	5	<0.2	<1	7	<1	<1	0.2	12	70	10	110
239	NA-378	12 55.87	11 19.58	3	<0.2	<1	5	<1	2	0.2	17	54	10	90
240	NA-379	12 55.73	11 19.57	3	<0.2	<1	7	<1	1	0.2	27	54	20	160

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
241	NA-380	12 55.59	1 19.38	5	<0.2	<1	6	<1	<1	<0.2	18	54	10	100
242	NA-381	12 55.43	1 19.54	1	<0.2	<1	10	<1	<1	<0.2	21	124	20	130
243	NA-382	12 55.57	1 19.70	<1	<0.2	<1	13	<1	2	0.2	20	118	20	120
244	NA-383	12 55.77	1 19.85	<1	<0.2	<1	11	<1	2	0.2	21	124	20	130
245	NA-384	13 00.27	1 23.61	<1	<0.2	<1	9	<1	4	0.2	18	80	10	150
246	NA-385	13 00.42	1 23.80	<1	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	23	72	20	140
247	NA-386	13 00.62	1 23.59	<1	<0.2	<1	14	<1	5	0.2	21	76	10	150
248	NA-387	13 00.82	1 23.41	<1	<0.2	<1	9	<1	3	0.2	17	56	10	120
249	NA-388	13 00.99	1 23.20	<1	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	17	44	20	170
250	NA-389	13 00.79	1 22.98	<1	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	18	56	20	80
251	NA-390	13 00.71	1 22.76	<1	<0.2	<1	17	<1	2	0.2	13	46	10	70
252	NA-391	13 00.50	1 22.96	6	<0.2	<1	13	<1	4	0.2	23	70	20	220
253	NA-392	13 00.67	1 23.15	2	<0.2	<1	17	<1	2	0.2	12	52	20	150
254	NA-393	13 00.47	1 23.36	<1	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	11	48	20	140
255	NA-394	13 00.26	1 23.19	3	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	12	54	10	150
256	NA-395	13 00.10	1 23.37	1	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	22	64	20	150
257	NA-396	12 58.95	1 23.54	2	<0.2	<1	14	<1	3	0.2	30	90	30	100
258	NA-397	13 02.77	1 27.77	<1	<0.2	<1	11	<1	3	<0.2	47	94	10	100
259	NA-398	13 02.52	1 27.79	<1	<0.2	<1	9	<1	2	0.2	9	62	10	80
260	NA-399	13 02.24	1 27.79	3	<0.2	<1	11	<1	5	0.2	14	74	20	100
261	NA-400	13 02.23	1 28.02	9	<0.2	<1	13	<1	<1	0.2	74	92	20	120
262	NA-401	13 02.50	1 28.01	1	<0.2	<1	18	<1	2	0.2	82	254	10	120
263	NA-402	13 02.77	1 28.01	<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	44	102	20	120
264	NA-403	13 03.20	1 27.99	1	<0.2	<1	14	<1	2	0.2	32	276	20	100
265	NA-407	13 03.46	1 27.72	1	<0.2	<1	15	<1	3	0.2	24	202	20	110
266	NA-408	13 03.24	1 27.78	<1	<0.2	<1	26	<1	1	0.2	68	6	20	80
267	NA-409	12 55.02	1 20.61	2	<0.2	<1	5	<1	<1	0.2	11	40	20	60
268	NA-410	12 55.04	1 20.90	<1	<0.2	<1	9	<1	3	0.2	16	34	20	80
269	NA-411	12 54.76	1 21.18	<1	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	15	36	20	80
270	NA-412	12 54.75	1 20.90	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.2	12	34	20	80
271	NA-413	12 54.76	1 20.62	<1	<0.2	<1	13	<1	4	0.2	14	46	20	80
272	NA-414	12 54.50	1 20.90	1	<0.2	<1	14	<1	5	0.2	16	58	20	90
273	NA-415	12 54.47	1 20.62	<1	<0.2	<1	4	<1	2	0.2	8	26	10	60
274	NA-416	12 54.24	1 21.11	<1	<0.2	<1	9	<1	4	0.2	17	52	20	130
275	NA-417	12 54.25	1 20.89	<1	<0.2	<1	18	<1	2	0.2	24	58	20	80
276	NA-418	12 54.23	1 20.61	<1	<0.2	<1	17	<1	2	0.2	3	36	20	70
277	NA-419	13 00.44	1 26.78	<1	<0.2	<1	15	<1	4	0.2	29	60	30	140
278	NA-420	13 00.41	1 27.06	1	<0.2	<1	10	<1	4	0.2	16	44	20	120
279	NA-421	13 00.44	1 27.35	<1	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	18	42	20	130
280	NA-422	13 00.43	1 27.64	<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	18	44	20	140

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
281	NA-423	13 00.42	1 27.90	<1	<0.2	<1	18	<1	4	0.2	30	42	20	200
282	NA-424	13 00.43	1 28.18	<1	<0.2	<1	9	<1	10	0.2	10	28	20	130
283	NA-425	13 00.43	1 28.45	2	<0.2	<1	10	<1	8	0.2	14	50	20	130
284	NA-426	13 00.44	1 28.73	<1	<0.2	<1	11	<1	8	0.2	18	52	20	140
285	NA-427	13 00.42	1 28.96	<1	<0.2	<1	11	<1	7	0.2	14	44	20	110
286	NA-428	13 00.18	1 28.95	<1	<0.2	<1	7	<1	8	0.2	11	44	10	70
287	NA-429	13 00.17	1 28.73	<1	<0.2	<1	7	<1	8	0.2	11	44	10	90
288	NA-430	13 00.16	1 28.45	<1	<0.2	<1	4	<1	4	0.2	3	24	10	30
289	NA-431	13 00.17	1 28.21	<1	<0.2	<1	12	<1	8	<0.2	14	44	20	130
290	NA-432	13 00.18	1 27.94	<1	<0.2	<1	15	<1	4	<0.2	37	32	10	150
291	NA-433	13 00.17	1 27.65	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	19	38	20	130
292	NA-434	13 00.15	1 27.41	1	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	18	70	20	130
293	NA-435	13 00.17	1 27.13	2	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	14	42	10	110
294	NA-436	13 00.17	1 26.88	<1	<0.2	<1	7	<1	3	<0.2	14	38	20	70
295	NB-100	12 55.29	1 16.78	10	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	9	48	10	70
296	NB-101	12 54.99	1 16.74	5	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	10	62	20	110
297	NB-102	12 54.82	1 16.55	10	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	10	78	10	120
298	NB-103	12 54.82	1 16.38	8	1.0	<1	7	<1	4	<0.2	9	60	10	80
299	NB-104	12 54.44	1 16.25	12	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	10	58	10	80
300	NB-105	12 54.17	1 16.15	9	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	16	62	20	110
301	NB-106	12 53.94	1 16.09	4	<0.2	<1	17	<1	2	<0.2	9	54	20	60
302	NB-107	12 53.69	1 16.13	9	<0.2	<1	11	<1	4	<0.2	10	64	20	100
303	NB-108	12 53.39	1 16.13	3	<0.2	<1	15	<1	1	0.2	9	50	10	70
304	NB-109	12 53.09	1 16.10	8	<0.2	<1	25	<1	4	<0.2	27	64	20	100
305	NB-110	13 00.28	1 21.80	1	<0.2	<1	7	<1	2	<0.2	13	60	20	120
306	NB-111	13 00.49	1 21.87	3	<0.2	<1	9	<1	4	<0.2	11	54	20	150
307	NB-112	13 00.65	1 21.99	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	17	70	10	150
308	NB-113	13 00.89	1 22.15	4	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	17	70	10	150
309	NB-114	13 01.11	1 22.32	1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	12	48	20	110
310	NB-115	13 01.28	1 22.53	<1	<0.2	<1	11	<1	4	<0.2	16	78	10	180
311	NB-116	13 01.46	1 22.78	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	19	78	10	180
312	NB-117	13 01.67	1 22.93	<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.6	29	92	20	350
313	NB-118	13 01.91	1 23.05	<1	<0.2	<1	7	<1	2	0.4	29	70	20	220
314	NB-119	13 02.11	1 23.25	1	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	19	76	20	220
315	NB-120	13 02.31	1 23.44	<1	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	19	80	10	230
316	NB-121	13 02.53	1 23.63	3	<0.2	<1	23	<1	1	0.4	51	90	20	270
317	NB-122	13 02.72	1 23.83	8	<0.2	3	18	<1	1	0.4	40	58	10	230
318	NB-123	13 02.91	1 24.03	2	<0.2	1	12	<1	1	0.2	33	130	20	190
319	NB-124	13 03.10	1 24.23	2	<0.2	1	34	<1	2	0.2	40	600	20	220
320	NB-125	13 03.26	1 24.42	2	<0.2	1	22	<1	2	0.2	26	240	20	210

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
321	NB-126	13 02.43	1 24.44	<1	<0.2	1	8	<1	4	0.2	11	100	20	140
322	NB-151	13 02.44	1 18.04	7	<0.2	<1	13	<1	4	0.2	23	124	20	140
323	NB-152	13 02.16	1 18.04	6	<0.2	<1	12	<1	7	0.2	31	100	30	130
324	NB-153	13 01.90	1 18.03	1	<0.2	<1	4	<1	6	0.2	8	66	20	90
325	NB-154	13 01.61	1 18.03	1	<0.2	<1	4	<1	4	0.2	5	64	10	90
326	NB-155	13 01.36	1 18.03	3	<0.2	<1	7	<1	8	0.2	14	80	20	90
327	NB-156	13 01.10	1 18.03	3	<0.2	<1	8	<1	7	0.2	11	82	20	80
328	NB-157	13 00.81	1 18.03	8	<0.2	<1	8	<1	8	0.4	13	90	10	100
329	NB-158	13 00.55	1 18.02	10	<0.2	<1	5	<1	6	0.4	12	54	20	70
330	NB-159	13 00.30	1 18.03	2	<0.2	<1	6	<1	4	0.4	17	50	10	80
331	NB-160	13 00.02	1 18.04	<1	<0.2	<1	5	<1	2	0.2	11	56	10	80
332	NB-161	12 59.74	1 18.02	<1	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	14	50	20	110
333	NB-162	12 59.47	1 18.05	<1	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	14	64	20	150
334	NB-163	12 59.48	1 17.74	17	<0.2	<1	7	<1	5	<0.2	11	60	10	120
335	NB-164	12 59.75	1 17.76	2	<0.2	<1	12	<1	5	<0.2	20	72	20	120
336	NB-165	13 00.02	1 17.74	5	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	27	4	20	160
337	NB-166	13 00.31	1 17.74	3	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	19	68	10	80
338	NB-167	13 00.57	1 17.77	7	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	7	56	10	80
339	NB-168	13 00.83	1 17.76	5	<0.2	<1	8	<1	5	0.2	11	68	20	70
340	NB-169	13 01.10	1 17.75	1	<0.2	<1	7	<1	6	0.2	12	64	20	120
341	NB-170	13 01.37	1 17.77	<1	<0.2	<1	7	<1	3	<0.2	13	52	20	90
342	NB-171	13 01.66	1 17.76	2	<0.2	<1	8	<1	7	<0.2	12	76	20	140
343	NB-172	13 01.94	1 17.75	2	<0.2	<1	9	<1	5	<0.2	19	74	10	130
344	NB-173	13 02.18	1 17.77	3	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	14	70	10	160
345	NB-174	13 02.46	1 17.77	2	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	7	32	10	170
346	NB-254	13 01.56	1 14.12	<1	<0.2	<1	2	<1	3	0.2	4	36	10	70
347	NB-255	13 01.30	1 14.11	<1	<0.2	<1	4	<1	2	0.2	7	44	10	110
348	NB-256	13 01.01	1 14.11	<1	<0.2	<1	2	<1	2	0.2	4	44	10	70
349	NB-257	13 00.78	1 14.12	1	<0.2	<1	2	<1	4	0.4	6	48	10	110
350	NB-258	13 00.50	1 14.12	3	<0.2	<1	5	<1	7	0.4	15	44	10	130
351	NB-259	13 00.22	1 14.12	12	<0.2	<1	5	<1	6	0.4	16	44	20	130
352	NB-260	12 59.96	1 14.11	4	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	11	50	10	120
353	NB-261	12 59.67	1 14.11	1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	27	64	20	270
354	NB-262	12 59.43	1 14.12	20	<0.2	<1	18	<1	4	<0.2	10	44	20	130
355	NB-263	12 59.16	1 14.12	<1	<0.2	<1	10	<1	6	0.2	16	44	20	130
356	NB-264	12 59.14	1 13.84	5	<0.2	<1	5	<1	10	<0.2	8	48	50	150
357	NB-265	12 59.42	1 13.83	3	<0.2	<1	15	<1	4	<0.2	23	56	20	160
358	NB-266	12 59.68	1 13.85	7	<0.2	<1	15	<1	2	0.2	18	48	30	240
359	NB-267	12 59.94	1 13.85	8	<0.2	<1	11	<1	6	0.2	18	48	10	190
360	NB-268	13 00.22	1 13.84	2	<0.2	<1	3	<1	2	0.2	10	38	20	110

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
361	NB-269	13 00.50		1 13.84		27	<0.2	<1	5	<1	4	0.2	14	60	20	160
362	NB-270	13 00.75		1 13.85		1	<0.2	<1	6	<1	4	0.4	12	64	10	200
363	NB-271	13 01.04		1 13.84		<1	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	17	40	10	120
364	NB-290	13 01.81		1 12.43		<1	<0.2	<1	2	<1	4	0.4	7	32	10	80
365	NB-291	13 01.56		1 12.44		<1	<0.2	<1	3	<1	3	0.2	4	30	20	70
366	NB-292	13 01.28		1 12.43		<1	<0.2	<1	3	<1	3	0.4	4	28	10	80
367	NB-293	13 01.00		1 12.43		<1	<0.2	<1	4	<1	6	0.4	16	44	10	110
368	NB-294	13 00.72		1 12.43		<1	<0.2	<1	1	<1	7	0.4	8	32	20	80
369	NB-295	13 00.45		1 12.42		<1	<0.2	<1	1	<1	4	0.4	7	32	10	70
370	NB-296	13 00.19		1 12.43		1	<0.2	<1	1	<1	4	0.4	8	48	10	110
371	NB-297	12 59.92		1 12.43		1	<0.2	<1	4	<1	4	0.4	4	48	20	140
372	NB-298	12 59.89		1 12.16		<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.2	1	56	20	200
373	NB-299	13 00.17		1 12.14		<1	0.4	<1	1	<1	3	0.2	6	38	10	70
374	NB-300	13 00.44		1 12.13		8	<0.2	<1	1	<1	5	<0.2	14	46	20	140
375	NB-301	13 00.96		1 12.15		2	<0.2	<1	8	<1	7	<0.2	16	40	20	80
376	NB-302	13 01.22		1 12.16		<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	12	38	20	110
377	NB-303	13 01.48		1 12.17		<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	11	40	20	80
378	NB-304	13 01.72		1 12.16		<1	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	6	40	10	70
379	NB-305	13 01.95		1 12.16		<1	<0.2	<1	6	<1	8	<0.2	11	44	10	90
380	NB-306	13 01.95		1 12.16		<1	<0.2	<1	4	<1	8	<0.2	7	44	10	70
381	NB-501	12 58.40		1 13.01		3	<0.2	<1	6	<1	10	0.2	19	56	20	160
382	NB-502	12 58.41		1 13.27		<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	14	44	20	150
383	NB-503	12 58.43		1 13.56		2	<0.2	<1	4	<1	8	<0.2	11	48	20	100
384	NB-504	12 58.42		1 13.83		<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	13	42	30	100
385	NB-505	12 58.41		1 14.11		<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	24	38	10	100
386	NB-506	12 58.42		1 14.38		59	<0.2	<1	3	<1	6	<0.2	25	48	10	160
387	NB-507	12 58.43		1 14.67		18	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	11	48	20	80
388	NB-508	12 58.42		1 14.95		<1	<0.2	<1	1	<1	4	<0.2	7	34	10	70
389	NB-509	12 58.43		1 15.21		1	<0.2	<1	4	<1	2	0.2	9	40	20	60
390	NB-510	12 58.15		1 14.94		<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	19	48	10	140
391	NB-511	12 58.14		1 14.37		<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	15	42	10	60
392	NB-512	12 58.14		1 14.10		<1	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	8	38	20	70
393	NB-513	12 58.14		1 13.81		1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	7	40	20	70
394	NB-514	12 58.13		1 13.53		<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	7	44	10	100
395	NB-515	12 58.14		1 13.27		<1	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	14	46	10	110
396	NB-516	12 58.14		1 13.05		<1	<0.2	<1	8	<1	7	<0.2	15	46	10	110
397	NB-517	12 58.15		1 12.83		<1	<0.2	<1	20	<1	4	<0.2	31	124	20	210
398	NB-534	12 57.39		1 18.05		54	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	11	76	20	90
399	NB-535	12 57.23		1 18.19		6	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	13	68	20	100
400	NB-536	12 57.03		1 17.99		<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	13	68	20	110

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
401	NB-537	12 56 30	1 18 15	2	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	18	46	20	80
402	NB-538	12 57 11	1 18 35	11	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	20	50	20	100
403	NB-539	12 56 93	1 18 50	<1	<0.2	<1	1	<1	2	<0.2	8	36	20	50
404	NB-540	12 56 73	1 18 30	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	13	44	20	60
405	NB-541	12 56 60	1 18 48	5	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	12	52	20	90
406	NB-542	12 56 78	1 18 67	12	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	10	40	10	70
407	NB-543	12 56 60	1 18 86	2	<0.2	<1	7	<1	4	0.2	16	52	20	100
408	NB-544	12 56 98	1 18 87	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	12	40	10	60
409	NB-545	12 57 13	1 18 70	2	<0.2	<1	10	<1	4	0.2	22	50	20	80
410	NB-546	12 57 27	1 18 54	<1	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	19	58	10	110
411	NB-547	12 57 44	1 18 38	6	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	26	64	10	110
412	NB-548	12 57 59	1 18 20	3	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	26	66	10	110
413	NB-549	12 58 01	1 20 09	1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	10	42	10	90
414	NB-550	12 58 16	1 19 94	35	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	13	38	20	110
415	NB-551	12 58 39	1 20 04	<1	<0.2	<1	12	<1	6	0.2	24	56	10	190
416	NB-552	12 58 54	1 20 18	4	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	16	60	20	220
417	NB-553	12 58 31	1 19 79	2	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	9	48	10	70
418	NB-554	12 58 24	1 19 44	15	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	20	60	20	160
419	NB-555	12 58 13	1 19 56	<1	<0.2	<1	14	<1	4	0.2	38	60	10	190
420	NB-556	12 58 01	1 19 70	34	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	8	36	10	70
421	NB-557	12 57 85	1 19 85	5	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	25	42	20	90
422	NB-558	12 57 69	1 20 01	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	17	44	20	140
423	NB-559	12 57 50	1 20 20	<1	<0.2	<1	5	<1	6	<0.2	12	44	20	90
424	NB-560	12 57 37	1 20 33	<1	<0.2	<1	10	<1	8	<0.2	19	60	20	100
425	NB-561	12 57 21	1 20 52	<1	<0.2	<1	15	<1	5	<0.2	6	49	10	60
426	NB-562	12 57 58	1 20 53	1	<0.2	<1	14	<1	2	<0.2	22	68	20	170
427	NB-563	12 57 71	1 20 39	2	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	12	60	20	120
428	NB-564	12 56 85	1 19 79	1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	18	72	30	150
429	NB-565	12 56 70	1 18 98	<1	<0.2	<1	8	<1	6	0.2	14	68	10	210
430	NB-566	12 56 55	1 20 14	2	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	12	68	10	80
431	NB-567	12 56 40	1 20 29	3	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	16	124	10	100
432	NB-568	12 56 25	1 20 44	<1	<0.2	<1	15	<1	4	<0.2	11	152	20	60
433	NB-569	12 56 06	1 20 26	1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	22	120	20	130
434	NB-570	12 56 21	1 20 10	2	<0.2	<1	2	<1	1	0.2	7	48	10	70
435	NB-571	12 56 37	1 19 93	<1	<0.2	<1	3	<1	2	0.2	12	58	10	100
436	NB-572	12 56 52	1 19 78	1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	12	48	10	90
437	NB-573	12 56 68	1 19 61	<1	<0.2	<1	8	<1	2	0.2	16	104	20	80
438	NB-574	12 56 82	1 19 46	<1	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	18	84	20	80
439	NB-575	12 57 06	1 19 20	2	<0.2	<1	7	<1	3	0.2	13	44	10	90
440	NB-576	12 57 21	1 19 04	1	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	16	48	20	120

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
441	NB-577	12	57.37	1	18.87	<1	<0.2	<1	4	<1	4	0.2	10	48	20	70
442	NB-578	12	57.51	1	18.73	<1	<0.2	<1	10	<1	4	0.2	30	84	20	180
443	NB-579	12	57.67	1	18.56	<1	<0.2	<1	18	<1	2	0.2	24	52	20	80
444	NB-580	12	57.82	1	18.39	<1	<0.2	<1	7	<1	3	0.2	19	64	10	80
445	NB-581	12	58.01	1	18.82	1	<0.2	1	14	<1	4	0.4	50	64	20	200
446	NB-582	12	57.86	1	18.76	1	<0.2	1	16	<1	4	0.4	10	60	10	90
447	NB-583	12	57.70	1	18.92	1	<0.2	1	6	<1	8	0.4	8	32	20	60
448	NB-584	12	57.54	1	19.09	1	<0.2	1	6	<1	4	0.2	10	46	20	90
449	NB-585	12	57.39	1	19.26	1	<0.2	1	8	<1	5	<0.2	12	52	10	110
450	NB-586	12	57.25	1	19.41	1	<0.2	1	4	<1	4	<0.2	9	40	20	70
451	NB-587	12	57.03	1	19.63	1	<0.2	1	4	<1	3	<0.2	4	44	10	80
452	NB-588	13	00.34	1	24.35	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	10	48	20	60
453	NB-589	13	00.16	1	24.54	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	19	124	20	60
454	NB-590	12	59.97	1	24.72	1	<0.2	1	12	<1	6	<0.2	19	84	20	80
455	NB-591	12	59.78	1	24.93	1	<0.2	1	14	<1	4	<0.2	22	104	20	90
456	NB-592	12	59.59	1	25.12	1	<0.2	1	16	<1	4	<0.2	22	144	20	80
457	NB-593	12	59.41	1	25.30	4	<0.2	1	16	<1	4	<0.2	52	156	10	200
458	NB-594	12	59.21	1	25.50	1	<0.2	1	20	<1	2	<0.2	38	148	20	70
459	NB-595	12	59.03	1	25.71	1	<0.2	1	14	<1	7	<0.2	26	48	30	140
460	NB-596	12	58.84	1	25.91	1	<0.2	1	14	<1	4	<0.2	14	44	30	90
461	NB-597	12	58.64	1	26.11	1	<0.2	1	4	<1	4	<0.2	8	36	10	70
462	NB-598	12	58.46	1	26.30	1	<0.2	1	4	<1	3	<0.2	7	44	10	50
463	NB-599	12	58.22	1	26.52	1	<0.2	1	22	<1	6	<0.2	28	100	20	90
464	NB-600	12	58.04	1	26.72	1	<0.2	1	16	<1	6	<0.2	30	44	30	110
465	NB-601	12	59.01	1	25.52	1	<0.2	1	35	<1	3	<0.2	62	184	20	140
466	NB-602	12	59.20	1	25.12	1	<0.2	1	12	<1	2	0.2	14	116	20	60
467	NB-603	12	59.40	1	24.94	1	<0.2	1	18	<1	2	0.2	11	140	30	70
468	NB-604	12	59.58	1	24.74	1	<0.2	1	18	<1	4	<0.2	34	344	20	60
469	NB-605	12	59.77	1	24.55	1	<0.2	1	4	<1	4	<0.2	9	60	20	50
470	NB-606	12	59.97	1	24.36	1	<0.2	1	26	<1	6	<0.2	30	120	20	120
471	NB-607	13	00.15	1	24.15	1	<0.2	1	18	<1	7	<0.2	41	100	20	140
472	NB-608	13	03.07	1	26.61	1	<0.2	1	14	<1	5	<0.2	20	76	20	90
473	NB-609	13	02.79	1	26.63	1	<0.2	1	11	<1	3	<0.2	21	60	30	90
474	NB-610	13	02.52	1	26.64	1	<0.2	1	8	<1	3	<0.2	13	92	20	140
475	NB-611	13	02.26	1	26.66	1	<0.2	1	8	<1	2	<0.2	19	68	10	80
476	NB-612	13	02.02	1	26.65	3	<0.2	1	20	<1	5	<0.2	40	108	10	140
477	NB-613	13	01.79	1	26.64	1	<0.2	1	12	<1	3	<0.2	23	116	20	120
478	NB-614	13	01.77	1	26.92	1	<0.2	1	8	<1	2	<0.2	15	72	20	100
479	NB-615	13	02.01	1	26.93	5	<0.2	1	10	<1	4	0.2	17	84	20	150
480	NB-616	13	02.23	1	26.91	1	<0.2	1	5	<1	2	0.2	10	52	20	60

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
481	NB-617	13 02.50	1 26.91	<1	<0.2	<1	8	<1	3	0.2	10	60	10	90
482	NB-618	13 02.77	1 26.91	<1	<0.2	<1	4	<1	2	0.2	7	28	10	40
483	NB-619	13 03.02	1 26.90	3	<0.2	<1	30	<1	4	0.2	29	58	20	110
484	NB-620	13 03.02	1 27.19	<1	<0.2	<1	13	<1	4	0.2	22	88	20	110
485	NB-621	13 02.75	1 27.19	<1	<0.2	<1	11	<1	5	0.2	23	72	20	140
486	NB-622	13 02.50	1 27.20	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	11	52	10	80
487	NB-623	13 02.25	1 27.20	<1	<0.2	<1	9	<1	6	0.2	13	68	20	120
488	NB-624	13 02.02	1 27.19	61	<0.2	<1	12	<1	5	0.2	17	80	10	140
489	NB-625	13 01.80	1 27.19	1	<0.2	<1	7	<1	4	0.2	14	56	10	80
490	NB-626	13 01.79	1 27.46	<1	<0.2	<1	5	<1	3	0.2	12	52	10	70
491	NB-627	13 02.02	1 27.46	1	<0.2	<1	9	<1	4	0.2	12	64	10	110
492	NB-628	13 02.29	1 27.47	<1	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	12	64	10	70
493	NB-629	13 02.51	1 27.47	<1	<0.2	<1	13	<1	5	0.2	25	80	10	130
494	NB-630	13 02.76	1 27.46	<1	<0.2	<1	14	<1	4	0.2	26	80	20	130
495	NB-631	13 02.98	1 27.47	<1	<0.2	<1	14	<1	2	0.2	35	340	10	70
496	NB-705	13 01.42	1 26.81	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	13	76	10	110
497	NB-706	13 01.41	1 27.07	1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	19	88	20	170
498	NB-707	13 01.42	1 27.34	2	<0.2	<1	13	<1	5	<0.2	27	80	20	180
499	NB-708	13 01.42	1 27.61	<1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	28	120	20	180
500	NB-709	13 01.43	1 27.87	<1	<0.2	<1	14	<1	4	0.2	28	60	10	110
501	NB-710	13 01.44	1 28.16	<1	<0.2	<1	14	<1	3	0.6	14	104	10	100
502	NB-711	13 01.45	1 28.46	8	<0.2	<1	22	<1	3	0.2	23	132	20	140
503	NB-712	13 01.45	1 28.72	1	<0.2	<1	26	<1	3	0.4	38	44	10	130
504	NB-713	13 01.45	1 29.01	1	0.5	<1	106	<1	2	0.4	30	40	20	240
505	NB-714	13 01.46	1 29.28	<1	<0.2	<1	5	<1	2	0.4	5	32	10	60
506	NB-715	13 01.46	1 29.54	<1	<0.2	<1	4	<1	1	0.4	6	24	10	50
507	NB-716	13 01.46	1 29.85	<1	<0.2	<1	8	<1	4	0.4	13	48	20	120
508	NB-717	13 01.44	1 30.14	<1	<0.2	<1	4	<1	2	0.2	7	28	10	50
509	NB-718	13 01.46	1 30.41	<1	<0.2	<1	3	<1	1	<0.2	5	24	10	50
510	NB-719	13 01.16	1 30.16	<1	<0.2	<1	12	<1	7	<0.2	16	24	10	120
511	NB-720	13 01.17	1 29.87	<1	<0.2	<1	12	<1	7	<0.2	20	34	10	130
512	NB-721	13 01.17	1 29.57	<1	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	20	44	10	120
513	NB-722	13 01.16	1 29.32	<1	<0.2	<1	13	<1	6	<0.2	20	56	10	160
514	NB-723	13 01.18	1 29.03	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	11	44	10	110
515	NB-724	13 01.16	1 28.75	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	12	38	10	80
516	NB-725	13 01.16	1 28.49	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	13	36	20	80
517	NB-726	13 01.18	1 28.19	<1	<0.2	<1	13	<1	5	<0.2	19	44	10	120
518	NB-727	13 01.16	1 27.92	1	<0.2	<1	15	<1	4	<0.2	18	56	20	140
519	NB-728	13 01.15	1 27.64	2	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	11	60	10	80
520	NB-729	13 01.16	1 27.35	2	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	8	52	10	70

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
521	NB-730	13 01.16	1 27.09	1	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	19	92	10	150
522	NB-731	13 01.14	1 26.81	<1	<0.2	<1	18	<1	4	<0.2	44	92	20	320
523	NC-052	13 02.44	1 19.36	35	<0.2	<1	20	<1	1	<0.2	47	190	20	150
524	NC-053	13 02.15	1 19.35	<1	<0.2	<1	8	<1	1	<0.2	11	40	20	90
525	NC-054	13 01.91	1 19.33	<1	<0.2	<1	9	<1	1	<0.2	17	36	20	80
526	NC-055	13 01.63	1 19.34	<1	<0.2	<1	14	<1	1	<0.2	22	60	20	140
527	NC-056	13 01.34	1 19.33	<1	<0.2	<1	5	<1	<1	<0.2	11	36	20	70
528	NC-057	13 01.09	1 19.33	<1	<0.2	<1	5	<1	<1	<0.2	10	28	20	60
529	NC-058	13 00.82	1 19.33	60	<0.2	<1	12	<1	<1	<0.2	18	46	20	100
530	NC-059	13 00.55	1 19.33	1	<0.2	<1	8	<1	1	<0.2	20	48	20	130
531	NC-060	13 00.28	1 19.34	<1	<0.2	<1	6	<1	1	<0.2	16	36	20	70
532	NC-061	13 00.01	1 19.35	<1	<0.2	<1	6	<1	1	<0.2	10	30	20	90
533	NC-062	12 59.99	1 19.64	3	<0.2	<1	15	<1	3	<0.2	36	46	30	120
534	NC-063	13 00.25	1 19.64	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	10	36	10	60
535	NC-064	13 00.53	1 19.63	<1	<0.2	<1	7	<1	1	<0.2	12	32	10	80
536	NC-065	13 00.79	1 19.64	1	<0.2	<1	7	<1	1	<0.2	13	30	10	80
537	NC-066	13 01.07	1 19.63	3	<0.2	<1	6	<1	1	<0.2	12	32	10	80
538	NC-067	13 01.34	1 19.62	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	20	46	20	120
539	NC-068	13 01.61	1 19.63	51	<0.2	<1	5	<1	2	<0.2	12	32	20	70
540	NC-069	13 01.89	1 19.62	46	<0.2	<1	16	<1	2	<0.2	22	42	20	120
541	NC-070	13 02.14	1 19.63	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	13	38	20	90
542	NC-071	13 02.42	1 19.63	2	<0.2	<1	13	<1	5	<0.2	15	52	20	120
543	NC-072	13 02.18	1 16.89	1	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	10	40	20	100
544	NC-073	13 01.82	1 16.89	<1	<0.2	<1	13	<1	7	<0.2	48	44	30	110
545	NC-074	13 01.63	1 16.89	<1	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	8	28	20	70
546	NC-075	13 01.36	1 16.90	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	20	52	20	130
547	NC-076	13 01.09	1 16.90	2	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	16	36	20	100
548	NC-077	13 00.83	1 16.90	<1	<0.2	<1	2	<1	2	<0.2	8	32	20	70
549	NC-078	13 00.56	1 16.89	1	<0.2	<1	4	<1	6	<0.2	12	32	10	90
550	NC-079	13 00.27	1 16.90	<1	<0.2	<1	3	<1	5	<0.2	8	32	20	70
551	NC-080	13 00.02	1 16.89	1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	13	44	20	100
552	NC-081	12 59.72	1 16.89	<1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	8	46	20	100
553	NC-082	12 59.47	1 16.90	<1	<0.2	<1	10	<1	6	<0.2	12	64	20	100
554	NC-083	12 59.46	1 16.61	1	<0.2	<1	5	<1	10	<0.2	8	84	20	100
555	NC-084	12 59.72	1 16.62	<1	<0.2	<1	9	<1	12	<0.2	14	48	20	140
556	NC-085	12 59.99	1 16.61	1	<0.2	<1	4	<1	6	<0.2	12	36	20	80
557	NC-086	13 00.29	1 16.60	2	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	22	40	20	100
558	NC-087	13 00.55	1 16.61	2	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	14	38	20	100
559	NC-088	13 00.80	1 16.61	1	<0.2	<1	3	<1	6	<0.2	12	32	20	70
560	NC-089	13 01.07	1 16.62	20	<0.2	<1	4	<1	6	<0.2	12	28	20	70

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
561	NC-090	13 01.35	1 16.60	2	<0.2	<1	3	<1	4	0.2	8	32	20	70
562	NC-091	13 01.61	1 16.62	1	<0.2	<1	7	<1	7	0.2	16	52	10	120
563	NC-092	13 01.88	1 16.61	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	8	30	10	60
564	NC-134	13 01.27	1 24.41	1	<0.3	<1	12	<1	1	0.2	36	198	20	190
565	NC-135	13 00.95	1 24.28	2	<0.2	<1	10	<1	1	0.2	36	172	20	130
566	NC-136	13 00.67	1 24.19	1	<0.2	<1	13	<1	2	0.2	14	140	20	120
567	NC-137	13 00.45	1 24.13	1	<0.2	<1	18	<1	2	0.2	20	90	20	140
568	NC-138	13 00.35	1 23.98	<1	<0.2	<1	15	<1	4	0.2	37	82	20	160
569	NC-139	13 00.07	1 23.82	2	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	14	76	10	100
570	NC-140	12 59.86	1 23.74	<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	18	80	20	100
571	NC-141	12 59.50	1 23.64	<1	<0.2	<1	14	<1	4	0.2	22	64	30	100
572	NC-142	12 59.30	1 23.55	<1	<0.2	<1	50	<1	1	0.2	22	120	20	140
573	NC-143	12 59.05	1 23.44	<1	<0.2	<1	22	<1	1	0.2	34	100	20	100
574	NC-144	12 58.83	1 23.28	<1	<0.2	<1	25	<1	<1	0.2	26	100	20	100
575	NC-145	12 58.64	1 23.94	<1	<0.2	<1	74	<1	<1	0.2	42	136	20	140
576	NC-146	12 58.50	1 22.76	2	<0.2	<1	20	<1	1	0.2	20	100	20	100
577	NC-147	12 58.27	1 22.63	<1	<0.2	<1	20	<1	2	0.2	28	100	10	140
578	NC-148	12 58.14	1 22.43	<1	<0.2	<1	17	<1	2	0.2	16	100	10	130
579	NC-149	12 57.94	1 22.26	10	<0.2	<1	20	<1	4	0.2	28	104	20	150
580	NC-150	12 57.75	1 22.10	<1	<0.2	<1	18	<1	2	0.2	26	140	20	130
581	NC-151	12 57.55	1 21.85	<1	<0.2	<1	10	<1	1	0.2	17	332	20	130
582	NC-152	12 57.41	1 21.63	6	<0.2	<1	10	<1	3	0.2	14	216	20	100
583	NC-153	12 57.19	1 21.36	<1	<0.2	<1	14	<1	2	0.2	16	84	10	100
584	NC-154	12 56.83	1 21.22	<1	<0.2	<1	12	<1	1	0.2	16	80	10	110
585	NC-155	12 56.76	1 21.18	<1	<0.2	<1	14	<1	3	0.2	18	92	10	160
586	NC-156	12 56.45	1 21.20	<1	<0.2	<1	20	<1	4	0.2	18	156	10	110
587	NC-157	12 56.20	1 21.11	<1	<0.2	<1	16	<1	3	0.2	22	410	20	210
588	NC-158	12 55.91	1 21.17	<1	<0.2	<1	20	<1	4	0.2	29	64	20	130
589	NC-159	12 55.62	1 21.17	<1	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	16	68	20	150
590	NC-160	12 55.40	1 21.33	<1	<0.2	<1	15	<1	4	0.2	22	76	30	260
591	NC-161	12 55.18	1 21.32	<1	<0.2	<1	4	<1	3	0.2	10	40	40	80
592	NC-162	12 54.94	1 21.32	<1	<0.2	<1	16	<1	4	0.2	16	64	20	80
593	NC-163	12 54.79	1 21.71	<1	<0.2	<1	8	<1	2	0.2	12	76	20	70
594	NC-164	13 03.98	1 25.23	2	<0.2	3	36	<1	2	0.2	98	152	20	160
595	NC-165	13 03.76	1 25.25	1	<0.2	1	14	<1	2	0.2	22	144	20	140
596	NC-166	13 03.72	1 25.52	1	<0.2	<1	20	<1	3	0.2	18	400	20	100
597	NC-167	13 03.57	1 25.75	<1	<0.2	<1	10	<1	2	0.2	22	88	10	70
598	NC-168	13 03.50	1 26.03	<1	<0.2	<1	4	<1	1	0.2	8	34	10	40
599	NC-169	13 03.46	1 26.28	2	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	18	64	20	90
600	NC-170	13 03.34	1 26.53	<1	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	18	64	20	90

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
601	NC-171	13 03.26	1 26.82	<1	<0.2	<1	20	<1	2	0.2	20	72	20	70
602	NC-172	13 03.22	1 27.10	<1	<0.2	<1	23	<1	1	0.2	24	48	20	110
603	NC-173	13 03.19	1 27.38	<1	<0.2	1	12	<1	2	<0.2	34	92	20	150
604	NC-174	13 03.11	1 27.63	<1	<0.2	<1	22	<1	1	<0.2	34	204	10	60
605	NC-175	13 03.01	1 27.87	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	14	100	20	60
606	NC-176	13 02.96	1 28.17	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	20	100	30	70
607	NC-177	13 02.86	1 28.33	<1	<0.2	<1	15	<1	5	<0.2	18	80	10	130
608	NC-178	13 02.81	1 28.55	1	<0.2	<1	23	<1	2	<0.2	16	168	10	80
609	NC-179	13 02.52	1 28.80	2	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	16	80	10	60
610	NC-200	13 02.41	1 09.39	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	10	48	20	60
611	NC-201	13 02.14	1 09.38	2	<0.2	<1	2	<1	2	<0.2	8	32	10	60
612	NC-202	13 01.86	1 09.39	<1	<0.2	1	7	<1	4	<0.2	12	48	10	80
613	NC-203	13 01.57	1 09.37	<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	9	40	20	70
614	NC-204	13 01.32	1 09.37	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	14	52	20	100
615	NC-205	13 01.04	1 09.38	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	18	68	20	130
616	NC-206	13 00.77	1 09.39	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	8	46	10	60
617	NC-207	13 00.48	1 09.38	<1	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	20	68	20	100
618	NC-208	13 00.21	1 09.38	<1	<0.2	<1	11	<1	2	<0.2	13	56	10	110
619	NC-209	12 59.96	1 09.38	4	<0.2	<1	20	<1	4	<0.2	14	50	10	140
620	NC-210	12 59.97	1 09.68	2	<0.2	<1	12	<1	3	<0.2	18	52	20	150
621	NC-211	13 00.24	1 09.67	<1	<0.2	<1	9	<1	5	<0.2	10	44	20	80
622	NC-212	13 00.50	1 09.66	2	<0.2	<1	18	<1	6	<0.2	20	64	20	110
623	NC-213	13 00.78	1 09.67	1	<0.2	<1	32	<1	3	<0.2	24	56	20	80
624	NC-214	13 01.05	1 09.67	<1	<0.2	<1	40	<1	2	<0.2	19	64	10	110
625	NC-215	13 01.33	1 09.67	<1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	14	56	10	90
626	NC-216	13 01.58	1 09.67	2	<0.2	<1	3	<1	1	<0.2	8	32	10	50
627	NC-217	13 01.86	1 09.68	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	6	32	10	60
628	NC-218	13 02.13	1 09.67	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	16	44	10	100
629	NC-219	13 02.40	1 09.68	1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	16	44	20	60
630	NC-252	13 02.19	1 08.54	<1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	8	32	20	50
631	NC-253	13 01.91	1 08.52	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	6	20	10	50
632	NC-254	13 01.65	1 08.54	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	6	20	10	50
633	NC-255	13 01.36	1 08.54	2	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	11	44	10	70
634	NC-256	13 01.10	1 08.53	1	<0.2	<1	12	<1	5	<0.2	13	60	10	80
635	NC-257	13 00.82	1 08.54	3	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	7	32	10	50
636	NC-258	13 00.54	1 08.54	2	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	14	40	10	80
637	NC-259	13 00.29	1 08.55	2	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	10	40	10	80
638	NC-260	13 00.01	1 08.54	2	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	18	72	5	120
639	NC-261	12 59.76	1 08.55	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	8	36	10	70
640	NC-262	12 59.75	1 08.28	2	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	20	48	10	100

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
641	NC-263	13 00.01	1 08.29	<1	<0.2	<1	10	2	2	<0.2	10	40	20	100
642	NC-264	13 00.29	1 08.28	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	10	32	10	60
643	NC-265	13 00.56	1 08.28	5	<0.2	<1	3	<1	<1	<0.2	7	32	10	60
644	NC-266	13 00.83	1 08.27	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	14	44	10	70
645	NC-267	13 01.10	1 08.26	<1	<0.2	<1	2	<1	<1	<0.2	7	24	10	50
646	NC-268	13 01.36	1 08.26	3	<0.2	<1	4	<1	1	<0.2	7	36	10	50
647	NC-269	13 01.65	1 08.24	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	14	52	20	70
648	NC-270	13 01.91	1 08.25	<1	<0.2	<1	6	2	2	<0.2	6	32	10	80
649	NC-271	13 02.18	1 08.23	<1	<0.2	<1	2	<1	2	<0.2	7	24	10	50
650	NC-292	13 01.80	1 06.03	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	14	40	20	80
651	NC-293	13 01.51	1 06.04	<1	<0.2	<1	9	2	4	<0.2	30	64	20	120
652	NC-294	13 01.51	1 05.71	<1	<0.2	<1	8	1	3	<0.2	20	52	20	110
653	NC-295	13 01.25	1 05.45	<1	<0.2	<1	6	2	4	<0.2	18	46	20	120
654	NC-296	13 00.98	1 05.72	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	14	38	20	80
655	NC-297	13 01.26	1 05.74	<1	<0.2	<1	13	1	3	<0.2	29	68	10	300
656	NC-298	13 01.24	1 06.02	<1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	27	92	10	390
657	NC-299	13 00.97	1 06.31	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	16	55	10	140
658	NC-300	13 00.95	1 06.31	5	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	20	66	10	110
659	NC-301	13 01.22	1 06.32	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	18	44	20	80
660	NC-302	13 01.76	1 06.32	<1	<0.2	<1	6	<1	<1	<0.2	7	44	20	80
661	NC-303	12 59.19	1 09.63	<1	<0.2	<1	12	1	3	<0.2	16	76	20	60
662	NC-304	12 59.19	1 09.37	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	18	48	20	120
663	NC-305	12 59.18	1 09.08	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	20	44	20	130
664	NC-306	12 59.16	1 08.80	<1	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	10	36	10	80
665	NC-307	12 59.17	1 08.52	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	12	36	10	60
666	NC-308	12 58.90	1 08.81	<1	<0.2	<1	10	2	4	<0.2	14	52	20	80
667	NC-309	12 58.91	1 09.07	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	18	52	20	100
668	NC-310	12 58.92	1 09.35	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	14	40	10	120
669	NC-311	12 58.93	1 09.64	<1	<0.2	<1	7	<1	2	<0.2	14	32	10	100
670	NC-312	12 58.94	1 09.91	19	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	20	50	20	70
671	NC-313	12 58.93	1 10.18	<1	<0.2	<1	28	<1	8	<0.2	20	58	20	140
672	NC-314	12 58.93	1 10.44	<1	<0.2	<1	16	<1	6	<0.2	12	36	10	130
673	NC-315	12 58.92	1 10.46	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	16	56	10	130
674	NC-316	12 59.18	1 10.19	<1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	14	48	10	170
675	NC-317	13 00.08	1 22.10	<1	<0.2	<1	5	<1	1	<0.2	9	48	10	120
676	NC-318	13 00.08	1 22.36	1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	18	64	10	150
677	NC-319	13 00.07	1 22.65	2	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	10	40	10	80
678	NC-320	12 59.82	1 22.66	1	<0.2	<1	8	<1	1	<0.2	14	50	20	110
679	NC-321	12 59.80	1 22.36	<1	<0.2	<1	8	2	<1	<0.2	14	52	20	110
680	NC-322	12 59.80	1 22.36	<1	<0.2	<1	8	2	<1	<0.2	14	52	20	110

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	AS (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
681	NC-323	12 59.80	1 22.09	<1	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	20	80	10	170
682	NC-324	12 59.80	1 21.83	<1	<0.2	<1	10	<1	<1	<0.2	16	156	20	170
683	NC-325	12 59.54	1 21.84	2	<0.2	<1	7	<1	<1	<0.2	14	84	10	160
684	NC-326	12 59.54	1 22.09	1	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	16	56	10	130
685	NC-327	12 59.52	1 22.36	1	<0.2	<1	28	<1	7	<0.2	52	128	30	260
686	NC-328	12 59.28	1 21.82	<1	<0.2	<1	13	<1	1	<0.2	16	84	10	190
687	NC-329	12 59.26	1 21.55	<1	<0.2	<1	7	<1	<1	<0.2	12	88	20	150
688	NC-330	12 58.99	1 21.32	<1	<0.2	<1	14	<1	1	<0.2	30	80	10	180
689	NC-331	12 58.98	1 21.36	6	<0.2	<1	24	<1	4	<0.2	56	104	10	220
690	NC-332	12 58.98	1 21.51	<1	<0.2	<1	18	<1	2	<0.2	36	80	20	180
691	NC-333	12 58.88	1 21.22	<1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	24	60	10	110
692	NC-334	12 58.75	1 21.22	<1	<0.2	<1	15	<1	2	<0.2	33	80	10	150
693	NC-335	12 58.77	1 20.95	<1	<0.2	<1	7	<1	<1	<0.2	12	44	10	70
694	NC-336	12 58.73	1 20.67	1	<0.2	<1	18	<1	6	<0.2	37	96	20	190
695	NC-337	12 58.63	1 19.81	3	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	22	56	20	170
696	NC-338	12 58.62	1 19.61	<1	<0.2	<1	17	<1	2	<0.2	37	56	10	280
697	NC-339	12 58.64	1 19.39	<1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	24	52	20	170
698	NC-340	12 58.61	1 19.19	3	<0.2	<1	19	<1	4	<0.2	40	60	20	290
699	NC-341	12 58.64	1 18.97	19	<0.2	<1	16	<1	5	<0.2	24	64	30	290
700	NC-342	12 58.63	1 18.73	<1	<0.2	1	13	<1	5	<0.2	29	48	20	190
701	NC-343	12 58.62	1 18.53	2	<0.2	<1	9	<1	8	<0.2	20	40	20	160
702	NC-344	12 58.63	1 18.29	<1	<0.2	<1	11	<1	3	<0.2	24	40	20	200
703	NC-345	12 58.62	1 18.09	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	34	52	20	180
704	NC-346	12 58.62	1 17.86	3	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	90	48	10	160
705	NC-347	12 58.47	1 17.86	7	<0.2	<1	24	<1	2	<0.2	100	60	20	180
705	NC-348	12 58.47	1 18.08	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	32	44	10	160
707	NC-349	12 58.32	1 18.08	1	<0.2	<1	16	<1	<1	<0.2	24	36	10	100
708	NC-350	12 58.32	1 18.28	14	<0.2	<1	12	<1	<1	<0.2	40	52	10	270
709	NC-351	12 58.33	1 18.50	<1	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	20	40	20	120
710	NC-352	12 57.40	1 20.00	<1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	12	40	20	140
711	NC-353	12 57.21	1 20.19	2	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	24	48	20	130
712	NC-354	12 57.04	1 20.37	<1	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	6	36	10	50
713	NC-355	12 56.89	1 20.51	<1	<0.2	<1	9	<1	3	<0.2	16	68	20	110
714	NC-356	12 56.69	1 20.31	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.2	12	76	20	120
715	NC-357	12 56.84	1 20.16	<1	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	10	60	10	120
716	NC-358	12 56.99	1 20.01	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	21	52	10	110
717	NC-359	12 57.16	1 19.83	1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	10	44	10	90
718	NC-360	12 57.36	1 19.59	<1	<0.2	<1	5	<1	3	<0.2	10	36	20	100
719	NC-361	12 57.51	1 19.44	16	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	18	44	20	170
720	NC-362	12 57.67	1 19.28	2	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	27	52	20	190

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m s	Longitude d m s	Au (ppb)	Ag (ppm)	AS (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
721	NC-363	12 57.82	1 19.12	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	14	44	20	120
722	NC-364	12 57.87	1 18.94	<1	<0.2	1	11	<1	2	<0.2	22	44	20	130
723	NC-365	12 58.12	1 18.79	14	<0.2	<1	18	<1	3	<0.2	36	100	30	130
724	NC-366	12 58.33	1 19.01	3	<0.2	<1	16	<1	5	<0.2	40	48	20	230
725	NC-367	12 58.19	1 19.16	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	22	44	20	110
726	NC-368	12 58.03	1 19.33	1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	16	44	20	110
727	NC-369	12 57.89	1 19.48	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	13	44	20	30
728	NC-370	12 57.73	1 19.62	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	12	44	20	100
729	NC-371	12 57.57	1 19.80	2	<0.2	1	10	2	4	<0.2	12	48	20	130
730	NC-372	12 59.66	1 23.89	<1	<0.2	<1	20	<1	5	<0.2	32	160	20	110
731	NC-373	12 59.46	1 24.09	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	16	64	20	70
732	NC-374	12 59.28	1 24.27	<1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	24	180	20	70
733	NC-375	12 59.09	1 24.48	<1	<0.2	<1	14	<1	<1	<0.2	28	200	20	70
734	NC-376	12 58.92	1 24.66	<1	<0.2	<1	13	<1	6	<0.2	30	144	30	80
735	NC-377	12 58.73	1 24.87	1	<0.2	<1	14	2	2	<0.2	22	560	30	70
736	NC-378	12 58.53	1 25.07	<1	<0.2	<1	22	<1	8	<0.2	30	52	20	60
737	NC-379	12 58.33	1 25.26	<1	<0.2	<1	14	<1	6	<0.2	40	40	20	90
738	NC-380	12 58.13	1 25.46	2	<0.2	1	12	<1	10	<0.2	16	56	30	60
739	NC-381	12 57.93	1 25.66	<1	<0.2	<1	5	<1	1	<0.2	10	36	10	60
740	NC-382	12 58.22	1 25.80	<1	<0.2	1	12	<1	7	<0.2	16	100	20	70
741	NC-383	12 58.35	1 25.67	<1	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	14	132	20	70
742	NC-384	12 58.54	1 25.48	<1	<0.2	<1	18	<1	2	<0.2	16	144	20	50
743	NC-385	12 58.73	1 25.27	<1	<0.2	<1	18	<1	3	<0.2	21	132	30	70
744	NC-386	12 58.91	1 25.07	<1	<0.2	<1	15	<1	7	<0.2	26	84	30	100
745	NC-387	12 59.10	1 24.88	<1	<0.2	<1	16	<1	2	<0.2	33	172	20	80
746	NC-388	12 59.32	1 24.68	4	<0.2	<1	18	<1	2	<0.2	40	228	20	80
747	NC-389	12 59.51	1 24.47	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	16	248	20	50
748	NC-390	12 59.67	1 24.27	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	20	112	20	60
749	NC-391	12 59.85	1 24.12	<1	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	10	64	10	50
750	NC-392	12 58.88	1 23.54	<1	<0.2	<1	15	<1	4	<0.2	22	200	20	50
751	NC-393	12 58.67	1 23.73	<1	<0.2	<1	15	<1	<1	<0.2	8	36	10	50
752	NC-394	12 58.48	1 23.96	<1	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	12	44	20	80
753	NC-395	12 58.30	1 24.15	<1	<0.2	<1	5	<1	2	<0.2	6	40	10	40
754	NC-396	12 58.13	1 24.34	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	12	52	20	60
755	NC-397	12 57.93	1 24.53	<1	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	12	32	10	70
756	NC-398	12 57.74	1 24.75	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	15	40	10	120
757	NC-399	12 57.56	1 24.94	<1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	14	32	20	130
758	NC-400	12 57.38	1 24.76	3	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	18	40	10	150
759	NC-401	12 57.54	1 24.57	<1	<0.2	<1	11	<1	3	<0.2	18	36	20	120
760	NC-402	12 57.72	1 24.38	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	12	52	10	150

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
761	NC-403	12	57.90	1	24.17	1	<0.2	<1	18	<1	4	<0.2	20	48	10	110
762	NC-404	12	58.09	1	23.97	<1	<0.2	<1	19	<1	6	<0.2	15	60	20	170
763	NC-405	12	58.28	1	23.76	1	<0.2	<1	10	<1	1	<0.2	18	60	10	80
764	NC-406	12	58.46	1	23.56	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	20	58	10	80
765	NC-407	12	58.66	1	23.36	<1	<0.2	<1	7	<1	<1	<0.2	20	60	20	90
766	NC-408	12	59.03	1	22.96	<1	<0.2	<1	26	<1	1	<0.2	25	208	20	100
767	NC-409	12	59.22	1	22.76	<1	<0.2	<1	16	<1	2	<0.2	26	168	20	100
768	NC-410	12	59.40	1	22.56	<1	<0.2	<1	16	<1	6	<0.2	26	132	20	110
769	NC-411	12	59.61	1	22.74	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	22	84	10	80
770	NC-412	12	59.41	1	22.94	<1	<0.2	<1	9	<1	3	<0.2	22	68	10	100
771	NC-413	12	58.22	1	23.15	2	<0.2	<1	24	<1	2	<0.2	34	188	10	110
772	NC-414	12	58.13	1	22.74	<1	<0.2	<1	16	<1	2	<0.2	26	92	20	80
773	NC-415	12	57.96	1	22.91	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	18	66	20	80
774	NC-416	12	57.76	1	23.14	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	25	48	20	120
775	NC-417	12	57.58	1	23.33	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	28	52	20	80
776	NC-418	12	57.39	1	23.52	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	18	56	20	60
777	NC-419	12	57.20	1	23.73	2	<0.2	2	18	<1	8	<0.2	18	292	30	150
778	NC-420	12	57.01	1	23.91	1	<0.2	<1	21	<1	4	<0.2	20	92	20	140
779	NC-421	12	56.80	1	23.73	<1	<0.2	<1	10	<1	1	<0.2	12	58	20	100
780	NC-422	12	57.00	1	23.53	<1	<0.2	2	14	<1	4	<0.2	24	92	30	100
781	NC-423	12	57.18	1	23.34	1	<0.2	1	60	<1	2	<0.2	24	258	20	130
782	NC-424	12	57.36	1	23.15	<1	<0.2	<1	26	<1	<1	<0.2	24	60	10	170
783	NC-425	12	57.55	1	22.96	<1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	24	62	20	70
784	NC-426	12	57.74	1	22.76	<1	<0.2	<1	26	<1	4	<0.2	36	104	20	120
785	NC-427	12	57.93	1	22.55	<1	<0.2	<1	21	<1	2	<0.2	24	88	30	60
786	NC-428	12	58.31	1	22.15	1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	20	132	30	80
787	NC-429	12	58.51	1	21.95	<1	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	18	156	30	120
788	NC-430	12	58.70	1	21.75	1	<0.2	<1	9	<1	<1	<0.2	16	82	20	120
789	NC-431	12	58.90	1	21.94	<1	<0.2	<1	9	<1	3	<0.2	16	64	20	170
790	NC-432	12	58.70	1	22.12	<1	<0.2	<1	20	<1	5	<0.2	16	120	20	90
791	NC-433	12	58.51	1	22.33	<1	<0.2	1	11	<1	4	<0.2	13	80	20	80
792	NC-434	12	57.34	1	21.98	<1	<0.2	<1	27	<1	2	<0.2	21	108	20	80
793	NC-435	12	57.14	1	22.20	<1	<0.2	<1	31	<1	2	<0.2	27	116	20	70
794	NC-436	12	56.95	1	22.40	2	<0.2	<1	14	<1	3	<0.2	14	120	20	80
795	NC-437	12	56.77	1	22.58	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	12	76	20	70
796	NC-438	12	56.57	1	22.78	<1	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	10	44	20	40
797	NC-439	12	56.40	1	22.98	<1	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	10	40	10	50
798	NC-440	12	56.20	1	23.19	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	10	40	60	60
799	NC-441	12	56.00	1	23.01	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	12	56	10	120
800	NC-442	12	56.20	1	22.82	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	13	52	20	150

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
801	NC-443	12 56.38		1 22.62		<1	<0.2	<1	8	<1	<1	0.2	9	48	20	60
802	NC-444	12 56.57		1 22.42		<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	13	104	20	70
803	NC-445	12 56.75		1 22.23		<1	<0.2	<1	14	<1	4	0.2	13	88	20	120
804	NC-446	12 56.96		1 22.02		<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	10	80	20	70
805	NC-447	12 57.13		1 21.83		2	<0.2	<1	14	<1	2	<0.2	16	86	20	70
806	NC-448	12 57.51		1 21.44		<1	<0.2	<1	10	<1	2	0.4	16	80	20	100
807	NC-449	12 57.70		1 21.23		6	<0.2	<1	8	<1	2	0.2	15	80	20	100
808	NC-450	12 57.88		1 21.00		1	<0.2	<1	5	<1	1	0.2	16	64	20	90
809	NC-451	12 58.09		1 20.81		1	<0.2	<1	7	<1	<1	0.2	17	52	20	120
810	NC-452	12 58.26		1 20.98		2	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	20	56	30	130
811	NC-453	12 58.08		1 21.18		16	<0.2	<1	10	<1	2	0.4	14	80	20	80
812	NC-454	12 57.90		1 21.39		<1	<0.2	<1	14	<1	3	0.4	16	104	20	80
813	NC-455	12 57.71		1 21.58		4	<0.2	<1	18	<1	<1	0.4	21	144	30	130
814	NC-456	12 56.41		1 21.35		2	<0.2	<1	11	<1	<1	0.2	14	112	20	170
815	NC-457	12 56.22		1 21.59		<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	15	80	10	150
816	NC-458	12 56.04		1 21.78		<1	<0.2	<1	10	<1	2	0.2	14	58	10	80
817	NC-459	12 55.84		1 21.95		1	<0.2	<1	10	<1	2	0.4	13	82	10	130
818	NC-460	12 55.69		1 22.15		<1	<0.2	<1	22	<1	4	0.2	24	88	10	180
819	NC-461	12 55.49		1 22.36		<1	<0.2	<1	7	<1	<1	0.2	10	44	20	80
820	NC-462	12 55.29		1 22.14		4	<0.2	<1	14	<1	2	0.2	17	58	10	140
821	NC-463	12 55.49		1 21.95		<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	17	96	20	120
822	NC-464	12 55.65		1 21.74		1	<0.2	<1	10	<1	2	0.2	12	120	20	110
823	NC-465	12 55.84		1 21.56		3	<0.2	<1	11	<1	1	0.2	12	72	20	90
824	NC-466	12 56.03		1 21.34		<1	<0.2	<1	9	<1	<1	0.2	12	56	10	120
825	NC-467	12 56.41		1 20.94		<1	<0.2	<1	9	<1	<1	0.6	14	56	10	90
826	NC-468	12 56.77		1 20.96		<1	<0.2	<1	6	<1	<1	0.2	10	58	10	80
827	NC-469	13 01.99		1 26.06		<1	<0.2	<1	4	<1	<1	0.2	8	52	10	60
828	NC-470	13 01.71		1 26.06		1	<0.2	<1	8	<1	2	0.2	13	124	10	80
829	NC-471	13 01.47		1 26.05		<1	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	8	72	10	80
830	NC-472	13 01.19		1 26.06		<1	<0.2	<1	4	<1	1	0.2	7	60	10	70
831	NC-473	13 00.92		1 26.08		<1	<0.2	<1	4	<1	<1	0.4	7	64	10	90
832	NC-474	13 00.63		1 26.07		<1	<0.2	<1	7	<1	<1	<0.2	12	104	10	70
833	NC-475	13 00.36		1 26.07		<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	17	102	10	130
834	NC-476	13 00.10		1 26.06		<1	<0.2	<1	7	<1	1	<0.2	12	66	10	100
835	NC-477	12 59.84		1 26.05		15	<0.2	<1	52	<1	2	<0.2	32	168	20	190
836	NC-478	12 59.58		1 26.07		<1	<0.2	<1	6	<1	1	<0.2	8	38	10	80
837	NC-479	12 59.31		1 25.79		<1	<0.2	<1	12	<1	1	<0.2	16	78	10	110
838	NC-480	12 59.29		1 25.80		<1	<0.2	<1	18	<1	8	<0.2	18	84	20	110
839	NC-481	12 59.29		1 26.06		<1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	12	42	10	80
840	NC-482	12 59.01		1 26.07		<1	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	14	48	10	70

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m s	Longitude d m s	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
841	NC-483	12 58.77	1 26.35	<1	<0.2	<1	25	<1	6	<0.2	50	92	20	140
842	NC-484	12 59.03	1 26.38	<1	<0.2	<1	23	<1	4	<0.2	46	96	20	100
843	NC-485	12 59.30	1 26.37	<1	<0.2	<1	23	<1	5	<0.2	52	84	20	120
844	NC-486	12 59.57	1 26.36	<1	<0.2	<1	14	<1	2	<0.2	22	60	10	70
845	NC-487	12 59.83	1 26.37	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	16	44	10	90
846	NC-488	13 00.10	1 26.37	<1	<0.2	<1	18	<1	3	<0.2	42	120	20	80
847	NC-489	13 00.39	1 26.35	<1	<0.2	<1	4	<1	1	<0.2	14	56	10	50
848	NC-490	13 00.65	1 26.35	<1	<0.2	<1	3	<1	<1	<0.2	8	48	10	50
849	NC-491	13 00.92	1 26.34	2	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	10	56	10	50
850	NC-492	13 01.20	1 26.34	<1	<0.2	<1	2	<1	<1	<0.2	8	40	5	30
851	NC-493	13 01.46	1 26.34	<1	<0.2	<1	7	<1	<1	<0.2	14	84	10	60
852	ND-001	13 03.43	1 24.63	1	<0.2	<1	19	<1	6	<0.2	18	132	30	280
853	ND-002	13 03.18	1 24.52	1	<0.2	<1	20	<1	4	<0.2	32	120	30	310
854	ND-003	13 02.90	1 24.49	4	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	19	92	30	210
855	ND-004	13 02.76	1 24.47	<1	<0.2	<1	15	<1	2	<0.2	32	84	20	290
856	ND-005	13 02.36	1 24.47	<1	<0.2	<1	10	<1	1	<0.2	24	96	20	370
857	ND-006	13 02.09	1 24.48	2	<0.2	<1	12	<1	3	<0.2	22	120	20	240
858	ND-007	13 01.79	1 24.46	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	16	132	20	210
859	ND-008	13 01.51	1 24.45	<1	<0.2	4	10	<1	3	<0.2	22	124	20	180
860	ND-009	13 01.45	1 24.08	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	16	88	20	160
861	ND-010	13 01.48	1 23.78	12	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	15	70	20	220
862	ND-011	13 01.48	1 23.52	<1	<0.2	<1	22	<1	2	<0.2	25	64	20	180
863	ND-012	13 01.47	1 23.28	<1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	16	76	30	350
864	ND-013	13 01.33	1 23.02	<1	<0.2	<1	14	<1	5	<0.2	50	112	20	280
865	ND-014	13 01.16	1 22.81	<1	<0.2	<1	18	<1	7	<0.2	18	84	20	280
866	ND-015	13 00.96	1 22.64	2	<0.2	2	18	<1	6	0.4	23	72	20	310
867	ND-016	13 00.76	1 22.45	2	<0.2	<1	12	<1	5	0.4	18	72	20	260
868	ND-017	13 00.59	1 22.27	1	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	14	70	20	270
869	ND-018	13 00.40	1 22.08	2	<0.2	<1	12	<1	5	<0.2	20	80	20	270
870	ND-019	13 00.23	1 21.90	3	<0.2	<1	12	<1	5	<0.2	16	80	20	250
871	ND-020	13 00.00	1 21.73	<1	<0.2	<1	10	<1	6	<0.2	20	100	20	170
872	ND-021	12 59.76	1 21.59	<1	<0.2	<1	12	<1	7	0.4	16	92	20	270
873	ND-022	12 59.56	1 21.38	<1	<0.2	<1	6	<1	5	0.4	9	92	20	250
874	ND-023	12 59.40	1 21.20	<1	<0.2	<1	6	<1	5	0.2	8	68	20	200
875	ND-024	12 58.94	1 21.01	1	<0.2	<1	12	<1	5	0.2	16	68	20	220
876	ND-025	12 58.81	1 20.81	<1	<0.2	<1	5	<1	5	0.2	13	48	20	220
877	ND-026	12 58.82	1 20.48	2	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	16	52	20	240
878	ND-027	12 58.83	1 20.25	2	<0.2	<1	13	<1	5	0.4	24	60	20	240
879	ND-028	12 58.68	1 20.07	2	<0.2	<1	34	<1	1	0.2	64	60	20	410
880	ND-029	12 58.58	1 19.83	2	<0.2	<1	12	<1	6	0.2	26	56	20	260

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	As (ppm)	As (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
881	ND-030	12 58 49	1 19 60	1	<0.2	<1	12	<1	0.4	16	80	20	220
882	ND-031	12 58 38	1 19 35	9	<0.2	<1	19	<1	0.2	24	72	20	300
883	ND-032	12 58 39	1 19 03	2	<0.2	<1	18	<1	0.4	25	40	20	280
884	ND-033	12 58 38	1 18 74	5	<0.2	<1	13	<1	0.4	19	48	20	290
885	ND-034	12 58 20	1 18 46	7	<0.2	<1	13	<1	0.4	46	58	20	370
886	ND-035	12 57 99	1 18 29	2	<0.2	<1	12	<1	0.4	14	68	20	170
887	ND-036	12 57 78	1 18 10	4	<0.2	<1	16	<1	0.6	18	52	20	140
888	ND-037	12 57 58	1 17 84	18	<0.2	<1	13	<1	0.4	20	64	20	190
889	ND-038	12 57 33	1 17 51	4	<0.2	<1	8	<1	0.4	14	52	20	140
890	ND-039	12 57 11	1 17 51	3	<0.2	<1	9	<1	0.2	15	52	20	50
891	ND-040	12 56 88	1 17 41	<1	<0.2	<1	6	<1	0.2	10	48	20	150
892	ND-041	12 56 64	1 17 30	3	<0.2	<1	12	<1	0.2	26	68	20	170
893	ND-042	12 56 42	1 17 13	2	<0.2	<1	11	<1	0.2	22	72	20	150
894	ND-043	12 56 15	1 16 92	<1	<0.2	<1	6	<1	0.2	15	56	20	80
895	ND-044	12 55 33	1 16 32	2	<0.2	<1	6	<1	0.2	9	84	10	50
896	ND-045	12 55 56	1 16 80	6	<0.2	<1	3	<1	0.2	5	36	10	70
897	ND-046	13 02 53	1 20 21	<1	<0.2	<1	8	<1	0.2	10	56	20	80
898	ND-047	13 02 14	1 20 22	<1	<0.2	<1	27	<1	0.2	26	144	20	110
899	ND-048	13 01 87	1 20 21	<1	<0.2	<1	11	<1	0.2	19	60	20	120
900	ND-049	13 01 59	1 20 21	<1	<0.2	<1	14	<1	0.2	30	96	10	110
901	ND-050	13 01 33	1 20 19	1	<0.2	<1	9	<1	0.4	22	56	20	110
902	ND-051	13 01 11	1 20 18	2	<0.2	<1	12	<1	0.2	14	60	20	140
903	ND-052	13 00 79	1 20 19	3	<0.2	<1	13	<1	0.2	24	56	20	140
904	ND-053	13 00 52	1 20 19	4	<0.2	<1	8	<1	0.2	14	50	20	90
905	ND-054	13 00 26	1 20 19	1	<0.3	<1	8	<1	0.4	12	52	10	100
906	ND-055	12 59 39	1 20 17	<1	<0.2	<1	6	<1	0.2	11	36	20	70
907	ND-056	12 59 98	1 19 89	<1	<0.2	<1	8	<1	0.2	15	40	20	80
908	ND-057	13 00 26	1 19 91	<1	<0.2	<1	8	<1	0.4	16	44	20	90
909	ND-058	13 00 53	1 19 92	2	<0.2	<1	9	<1	0.4	12	44	20	120
910	ND-059	13 00 79	1 19 92	<1	<0.2	<1	12	<1	0.2	22	48	20	130
911	ND-060	13 01 07	1 19 93	8	<0.2	<1	18	<1	0.2	19	240	10	120
912	ND-061	13 01 33	1 19 94	<1	<0.2	<1	14	<1	0.4	18	52	20	100
913	ND-062	13 01 62	1 19 94	<1	<0.2	<1	12	<1	0.4	22	44	30	100
914	ND-063	13 01 89	1 19 93	<1	<0.2	<1	12	<1	0.4	18	60	20	110
915	ND-064	13 02 14	1 19 94	<1	<0.2	<1	4	<1	0.2	6	34	10	50
916	ND-065	13 02 42	1 19 91	<1	<0.2	<1	8	<1	0.4	8	28	20	60
917	ND-066	13 02 66	1 18 56	5	<0.2	<1	8	<1	0.4	20	38	20	80
918	ND-067	13 02 37	1 18 57	27	<0.2	<1	6	<1	0.4	12	104	10	80
919	ND-068	13 02 11	1 18 55	17	<0.2	<1	8	<1	0.4	24	108	20	110
920	ND-069	13 01 84	1 18 56	5	<0.2	<1	8	<1	0.4	18	68	10	90

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
921	ND-070	13 01 57	1 18 55	2	<0.2	<1	10	<1	<1	0.4	16	80	10	120
922	ND-071	13 01 30	1 18 56	<1	<0.2	<1	4	<1	<1	0.4	12	76	20	120
923	ND-072	13 01 03	1 18 56	3	<0.2	<1	10	<1	<1	0.4	10	54	10	60
924	ND-073	13 00 76	1 18 56	3	<0.2	<1	10	<1	<1	0.4	12	156	20	90
925	ND-074	13 00 49	1 18 56	2	<0.2	<1	5	<1	<1	<0.2	24	158	20	90
926	ND-075	13 00 22	1 18 55	<1	<0.2	<1	5	<1	<1	<0.2	12	64	10	70
927	ND-076	12 59 95	1 18 56	3	<0.2	<1	5	<1	<1	<0.2	15	46	10	80
928	ND-077	12 59 96	1 18 28	4	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	12	52	20	70
929	ND-078	13 00 21	1 18 27	9	<0.2	<1	7	<1	<1	<0.2	12	52	20	110
930	ND-079	13 00 50	1 18 27	<1	<0.2	<1	5	<1	<1	<0.2	10	42	30	60
931	ND-080	13 00 77	1 18 26	<1	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	12	42	20	60
932	ND-081	13 01 03	1 18 26	3	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	12	56	20	80
933	ND-082	13 01 29	1 18 27	<1	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	6	44	20	70
934	ND-083	13 01 57	1 18 28	5	<0.2	<1	15	<1	<1	<0.2	32	96	30	190
935	ND-084	13 01 84	1 18 28	4	<0.2	<1	10	<1	<1	<0.2	16	72	20	130
936	ND-085	13 02 10	1 18 27	2	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	16	56	20	110
937	ND-086	13 02 38	1 18 29	3	<0.2	<1	10	<1	<1	<0.2	23	60	20	100
938	ND-087	13 02 66	1 18 28	4	<0.2	<1	18	<1	<1	<0.2	14	64	10	120
939	ND-148	13 00 50	1 13 56	5	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	9	40	10	90
940	ND-149	13 00 30	1 13 58	10	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	19	60	10	150
941	ND-150	13 00 05	1 13 58	4	<0.2	<1	6	<1	<1	<0.2	16	44	10	130
942	ND-151	12 59 77	1 13 58	6	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	16	56	10	130
943	ND-152	12 59 50	1 13 59	6	<0.2	<1	10	<1	<1	<0.2	14	48	20	140
944	ND-153	12 59 24	1 13 60	4	<0.2	<1	10	<1	<1	<0.2	12	56	20	170
945	ND-154	12 59 24	1 13 30	6	<0.2	<1	10	<1	<1	<0.2	14	54	20	180
946	ND-155	12 59 50	1 13 30	2	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	18	56	20	130
947	ND-156	12 59 74	1 13 31	5	<0.2	<1	9	<1	<1	<0.2	16	70	10	170
948	ND-157	13 00 02	1 13 30	3	<0.2	<1	6	<1	<1	<0.2	16	48	10	90
949	ND-158	13 00 30	1 13 30	5	<0.2	<1	14	<1	<1	<0.2	24	88	20	120
950	ND-159	13 00 58	1 13 30	7	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	14	48	20	120
951	ND-160	13 00 84	1 13 30	29	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	8	40	10	70
952	ND-161	13 01 12	1 13 30	2	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	11	42	20	100
953	ND-162	13 01 40	1 13 31	<1	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	16	46	20	130
954	ND-163	13 01 65	1 13 31	<1	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	14	48	10	150
955	ND-164	13 01 65	1 13 59	12	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	8	32	10	70
956	ND-165	13 01 40	1 13 59	<1	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	10	40	20	90
957	ND-166	12 58 94	1 13 02	1	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	16	52	20	120
958	ND-167	12 58 95	1 13 31	4	<0.2	<1	6	<1	<1	<0.2	8	50	10	130
959	ND-168	12 58 95	1 13 59	9	<0.2	<1	10	<1	<1	<0.2	24	56	20	180
960	ND-169	12 58 94	1 13 86	67	<0.2	<1	12	<1	<1	<0.2	48	56	20	280

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
961	ND-170	12 58 95	1 14 15			1	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	14	48	5	130
962	ND-171	12 58 95	1 14 42			<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	18	56	10	160
963	ND-172	12 58 96	1 14 71			<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	8	40	10	120
964	ND-173	12 58 95	1 14 99			<1	<0.2	<1	2	<1	2	<0.2	6	32	10	80
965	ND-174	12 58 96	1 15 25			3	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	24	48	10	150
966	ND-175	12 58 68	1 15 22			2	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	26	52	20	140
967	ND-176	12 58 70	1 14 95			2	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	24	44	20	190
968	ND-177	12 58 70	1 14 68			<1	<0.2	<1	6	<1	5	<0.2	28	48	20	140
969	ND-178	12 58 70	1 14 40			<1	<0.2	<1	10	<1	7	<0.2	24	56	10	150
970	ND-179	12 58 68	1 14 11			<1	<0.2	<1	7	<1	5	<0.2	15	48	10	130
971	ND-180	12 58 70	1 13 86			3	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	24	56	20	180
972	ND-181	12 58 70	1 13 57			4	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	18	72	30	200
973	ND-182	12 58 69	1 13 29			<1	<0.2	<1	7	<1	6	<0.2	12	44	10	130
974	ND-183	12 58 68	1 13 02			<1	<0.2	<1	6	<1	5	<0.2	10	40	10	100
975	ND-184	13 01 66	1 13 02			<1	<0.2	<1	3	<1	1	<0.2	8	28	10	50
976	ND-185	13 01 38	1 13 03			<1	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	6	32	10	60
977	ND-186	13 01 11	1 13 03			<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	8	40	10	70
978	ND-187	13 00 86	1 13 02			53	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	8	36	10	80
979	ND-188	13 00 59	1 13 02			<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	10	40	10	70
980	ND-189	13 00 29	1 13 02			2	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	9	44	20	90
981	ND-190	13 00 05	1 13 03			2	<0.2	<1	2	<1	2	<0.2	5	32	10	60
982	ND-191	12 59 78	1 12 75			3	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	14	60	10	160
983	ND-192	13 00 03	1 12 75			<1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	10	36	10	80
984	ND-193	13 00 29	1 12 73			<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	8	48	10	90
985	ND-194	13 00 57	1 12 72			<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	8	40	10	80
986	ND-195	13 00 84	1 12 73			<1	<0.2	<1	7	<1	5	<0.2	12	44	10	110
987	ND-196	13 01 12	1 12 71			5	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	8	44	10	170
988	ND-197	13 01 38	1 12 74			<1	<0.2	<1	2	<1	5	<0.2	7	32	10	60
989	ND-198	13 01 63	1 12 74			<1	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	12	44	10	100
990	ND-199	12 58 45	1 12 46			6	<0.2	<1	14	<1	6	<0.2	26	60	20	100
991	ND-200	12 58 45	1 12 20			2	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	18	52	10	160
992	ND-201	12 58 45	1 11 32			3	<0.2	<1	10	<1	6	<0.2	10	60	10	140
993	ND-202	12 58 45	1 11 65			1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	11	40	10	80
994	ND-203	12 58 46	1 11 38			<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	10	42	10	90
995	ND-204	12 58 46	1 11 10			2	<0.2	<1	36	<1	4	<0.2	28	72	10	150
996	ND-205	12 58 46	1 10 83			<1	<0.2	<1	1	<1	4	<0.2	18	56	20	150
997	ND-206	12 58 20	1 10 84			1	<0.2	<1	14	<1	7	<0.2	18	56	20	110
998	ND-207	12 58 18	1 11 10			3	<0.2	<1	9	<1	5	<0.2	16	54	10	140
999	ND-208	12 58 18	1 11 35			<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	6	28	20	170
1000	ND-209	12 58 17	1 11 63			2	<0.2	<1	12	<1	8	<0.2	20	48	20	130

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo. (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
1001	ND-210	12 58.18	111 11.89	<1	<0.2	<1	18	<1	4	<0.2	18	36	10	70
1002	ND-211	12 58.18	112 12.20	3	<0.2	<1	12	<1	7	<0.2	32	56	20	210
1003	ND-212	12 58.17	112 12.47	2	<0.2	<1	14	<1	8	<0.2	18	60	20	250
1004	ND-213	12 57.76	112 12.32	<1	<0.2	<1	9	<1	9	<0.2	24	48	20	120
1005	ND-214	12 57.78	112 12.06	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	12	56	20	130
1006	ND-215	12 57.79	111 11.76	<1	<0.2	<1	9	<1	4	<0.2	16	54	20	100
1007	ND-216	12 57.79	111 11.52	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	12	44	20	110
1008	ND-217	12 57.80	111 11.22	<1	<0.2	<1	10	<1	10	<0.2	10	64	10	130
1009	ND-218	12 57.81	110 10.93	<1	<0.2	<1	14	<1	9	<0.2	14	56	10	140
1010	ND-219	12 57.81	110 10.65	6	<0.2	<1	19	<1	8	<0.2	26	52	20	220
1011	ND-220	12 57.80	110 10.39	2	<0.2	<1	10	<1	7	<0.2	16	44	20	100
1012	ND-221	12 57.54	110 10.67	2	<0.2	<1	8	<1	8	<0.2	11	44	20	90
1013	ND-222	12 57.56	110 10.95	11	<0.2	<1	72	<1	6	<0.2	60	76	20	130
1014	ND-223	12 57.56	111 11.23	<1	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	14	40	20	100
1015	ND-224	12 57.57	111 11.50	3	<0.2	<1	10	<1	7	<0.2	28	44	20	150
1016	ND-225	12 57.57	111 11.81	3	<0.2	<1	19	<1	9	<0.2	36	66	20	230
1017	ND-226	12 57.53	112 12.08	3	<0.2	<1	69	<1	5	<0.2	38	76	10	170
1018	ND-227	12 56.85	112 12.29	3	<0.2	<1	4	<1	6	<0.2	10	36	10	90
1019	ND-228	12 56.82	112 12.54	3	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	10	44	10	120
1020	ND-229	12 56.80	112 12.82	3	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	24	52	10	180
1021	ND-230	12 56.79	113 09.09	3	<0.2	<1	8	<1	10	<0.2	22	52	20	150
1022	ND-231	12 56.78	113 13.39	<1	<0.2	<1	8	<1	7	<0.2	22	52	10	220
1023	ND-232	12 56.76	113 13.67	<1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	14	34	10	90
1024	ND-233	12 56.50	113 13.39	<1	<0.2	<1	10	<1	7	<0.2	26	52	20	200
1025	ND-234	12 56.27	113 13.35	2	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	34	48	10	230
1026	ND-235	12 55.98	113 13.32	1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	8	32	10	80
1027	ND-236	12 56.27	113 13.10	<1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	15	32	10	100
1028	ND-237	12 56.49	113 13.10	<1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	15	44	20	130
1029	ND-238	12 56.53	112 12.83	2	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	34	50	10	200
1030	ND-239	12 56.30	112 12.83	4	<0.2	<1	12	<1	9	<0.2	30	66	20	280
1031	ND-240	12 56.56	112 12.55	<1	<0.2	<1	8	<1	8	<0.2	28	80	10	200
1032	ND-241	13 00.17	110 10.50	4	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	15	56	20	130
1033	ND-242	13 00.42	110 10.48	<1	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	15	60	20	190
1034	ND-243	13 00.69	110 10.52	3	<0.2	<1	14	<1	6	<0.2	14	72	10	120
1035	ND-244	13 00.93	110 10.49	<1	<0.2	<1	50	<1	4	<0.2	32	48	10	110
1036	ND-245	13 01.21	110 10.53	<1	<0.2	<1	16	<1	2	<0.2	15	72	20	180
1037	ND-246	13 01.22	110 10.78	<1	<0.2	<1	4	<1	1	<0.2	9	32	20	60
1038	ND-247	13 01.49	110 10.75	<1	<0.2	<1	12	<1	3	<0.2	28	72	20	180
1039	ND-248	13 01.45	110 10.54	<1	<0.2	<1	18	<1	3	<0.2	22	48	10	80
1040	ND-249	13 01.74	110 10.53	1	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	24	60	10	110