

Apc.42 Résultats d'analyse chimique
de carotte de sondage

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-1-01	30.98 ~ 31.55	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-02	56.20 ~ 57.05	0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-03	64.69 ~ 65.10	0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-04	65.10 ~ 65.70	0.07	<0.5	0.04	<0.01	0.01
MJNL-1-05	66.25 ~ 67.20	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	<0.01
MJNL-1-06	67.20 ~ 68.30	0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-07	72.75 ~ 73.47	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-08	75.00 ~ 75.83	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-09	75.83 ~ 76.65	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-10	88.10 ~ 88.60	0.69	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-11	89.55 ~ 90.05	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-12	90.05 ~ 91.20	0.14	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-13	91.20 ~ 92.10	0.07	0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-14	92.10 ~ 92.70	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-15	92.70 ~ 93.45	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-16	95.75 ~ 96.83	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-17	96.83 ~ 98.00	0.55	0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-18	98.00 ~ 98.67	0.07	0.8	0.03	<0.01	0.01
MJNL-1-19	98.67 ~ 99.45	1.78	1.2	0.05	<0.01	0.01
MJNL-1-20	99.45 ~ 100.15	0.55	<0.5	0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-1-21	100.15 ~ 100.90	0.48	0.9	0.05	<0.01	0.01
MJNL-1-22	100.90 ~ 101.90	0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-23	101.90 ~ 102.28	0.21	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-24	116.75 ~ 116.90	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-25	121.25 ~ 121.45	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-26	121.75 ~ 122.17	0.62	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-27	124.33 ~ 124.94	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-28	124.94 ~ 125.23	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-29	125.23 ~ 126.20	0.07	0.8	0.05	<0.01	<0.01
MJNL-1-30	126.87 ~ 127.65	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-31	127.65 ~ 128.22	0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-32	130.45 ~ 131.31	0.34	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-33	131.31 ~ 132.30	0.27	<0.5	0.01	0.01	<0.01
MJNL-1-34	136.55 ~ 137.90	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-35	141.70 ~ 142.40	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-36	142.40 ~ 143.40	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-1-37	143.40 ~ 144.42	0.21	0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-38	144.42 ~ 144.90	0.14	0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-39	144.90 ~ 145.40	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-1-40	145.40 ~ 146.40	0.27	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-1-41	146.40 ~ 147.40	0.07	0.6	0.02	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-2-01	49.25~ 50.55	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-02	50.55~ 51.10	0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-03	51.10~ 51.20	4.05	0.8	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-04	51.20~ 52.10	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-05	52.10~ 53.20	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-06	69.58~ 70.50	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-07	70.50~ 71.38	0.41	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-08	77.68~ 78.10	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-09	78.10~ 78.53	2.13	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-10	78.53~ 79.25	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-11	85.15~ 85.90	1.17	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-12	93.20~ 93.35	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-13	101.80~ 102.63	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-14	102.63~ 103.00	0.21	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-15	103.00~ 103.93	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-16	109.75~ 109.83	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-17	110.20~ 110.28	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-18	117.65~ 118.20	0.41	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-19	118.20~ 119.10	0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-20	119.10~ 119.90	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-2-21	126.40 ~ 126.72	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-22	131.20 ~ 131.70	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-23	132.62 ~ 133.00	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-24	137.00 ~ 138.10	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-25	138.10 ~ 138.25	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-26	138.25 ~ 139.20	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-27	139.20 ~ 139.85	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-28	139.85 ~ 140.45	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-29	140.45 ~ 141.45	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-30	141.45 ~ 142.45	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-31	142.45 ~ 143.20	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-2-32	143.20 ~ 143.95	<0.07	<0.5	0.03	<0.01	0.01
MJNL-2-33	143.95 ~ 144.52	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-34	144.52 ~ 145.00	1.99	0.6	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-35	145.00 ~ 145.25	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-36	145.25 ~ 145.97	3.67	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-37	145.97 ~ 146.47	0.96	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-38	146.47 ~ 146.97	0.69	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-39	146.97 ~ 147.85	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-40	147.85 ~ 148.50	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-2-41	148.50 ~ 149.35	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-2-42	149.35 ~ 150.00	0.14	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-43	151.77 ~ 151.87	0.07	0.6	0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-44	151.87 ~ 152.35	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-2-45	152.35 ~ 153.00	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-3-01	39.87~40.06	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-02	40.19~40.48	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-03	40.82~41.24	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-3-04	41.50~41.65	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	<0.01
MJNL-3-05	41.90~42.56	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-3-06	44.61~44.76	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-07	51.67~52.05	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-08	75.79~76.33	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-09	76.89~77.10	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-10	81.59~82.30	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-11	83.25~83.71	0.48	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-12	83.71~84.23	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-13	84.23~84.96	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-3-14	85.40~85.54	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-15	86.30~86.42	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-3-16	100.58~100.98	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-17	100.98~101.08	0.82	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-18	101.08~101.34	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-3-19	112.11~112.82	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-3-20	112.82~113.56	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-3-21	113.56 ~ 114.00	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-22	114.00 ~ 114.67	0.48	<0.5	0.02	<0.01	<0.01
MJNL-3-23	114.67 ~ 115.05	7.27	1.0	0.01	0.01	<0.01
MJNL-3-24	115.05 ~ 115.02	9.29	1.2	0.04	<0.01	0.01
MJNL-3-25	123.91 ~ 124.19	0.41	<0.5	0.02	<0.01	<0.01
MJNL-3-26	124.19 ~ 125.06	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-27	130.10 ~ 130.82	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-28	133.57 ~ 134.55	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-29	147.42 ~ 147.78	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-30	149.00 ~ 149.30	0.55	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-31	149.30 ~ 149.96	0.75	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-32	149.96 ~ 150.26	0.82	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-33	150.26 ~ 150.50	0.62	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-34	150.75 ~ 151.32	1.71	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-35	151.32 ~ 151.84	4.94	0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-3-36	151.84 ~ 152.78	4.94	0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-3-37	152.78 ~ 153.50	2.33	<0.5	0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-4-01	5.30 ~ 6.20	1.99	<0.5	0.02	<0.01	0.03
MJNL-4-02	6.20 ~ 6.70	0.27	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-4-03	6.79 ~ 6.95	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-04	6.95 ~ 8.50	0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.03
MJNL-4-05	19.30 ~ 20.10	0.07	0.5	0.03	<0.01	0.04
MJNL-4-06	20.10 ~ 20.30	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-4-07	59.70 ~ 60.10	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.02
MJNL-4-08	60.55 ~ 61.20	0.21	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-4-09	75.80 ~ 76.00	3.36	0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-10	77.90 ~ 78.70	0.55	0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-11	78.78 ~ 78.90	1.10	0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-12	81.20 ~ 81.50	6.03	1.0	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-13	81.50 ~ 82.05	7.65	1.2	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-4-14	82.05 ~ 82.60	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-4-15	82.60 ~ 83.00	0.82	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-4-16	83.00 ~ 83.65	6.21	0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-17	99.00 ~ 100.00	0.27	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-4-18	100.00 ~ 101.05	0.55	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-4-19	126.63 ~ 127.10	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-4-20	148.20 ~ 148.70	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-4-21	148.70 ~ 149.15	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-4-22	149.15 ~ 150.05	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-4-23	150.05 ~ 150.50	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-5-01	34.40 ~ 35.10	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-02	38.25 ~ 38.40	3.29	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-03	48.55 ~ 48.71	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-04	58.75 ~ 58.95	0.14	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-05	67.25 ~ 67.50	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-06	84.60 ~ 84.93	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-07	84.93 ~ 85.10	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-08	85.10 ~ 85.48	1.23	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-09	85.48 ~ 85.85	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-10	92.35 ~ 92.85	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-11	92.85 ~ 93.10	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-12	93.10 ~ 93.40	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-13	93.40 ~ 94.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-14	94.00 ~ 94.30	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-15	94.30 ~ 94.60	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-16	94.60 ~ 95.20	3.15	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-17	95.20 ~ 95.85	0.55	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-18	95.85 ~ 96.40	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-19	96.40 ~ 96.77	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-20	96.77 ~ 97.00	3.22	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-5-21	97.00 ~ 97.65	7.51	1.5	<0.01	0.01	0.02
MJNL-5-22	97.65 ~ 98.25	77	0.5	0.02	<0.01	<0.01
MJNL-5-23	98.25 ~ 98.80	11.70	1.2	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-24	98.80 ~ 99.35	1.58	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-25	99.35 ~ 99.65	2.74	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-26	99.65 ~ 99.90	0.69	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-27	99.90 ~ 100.15	7.58	0.6	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-28	100.15 ~ 100.65	6.72	0.7	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-5-29	100.65 ~ 101.35	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-30	101.35 ~ 101.80	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-31	101.80 ~ 102.30	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-32	111.30 ~ 111.50	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-33	118.65 ~ 119.05	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-34	119.05 ~ 119.30	2.67	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-35	119.30 ~ 119.60	2.06	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-36	119.60 ~ 119.95	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-37	122.85 ~ 123.05	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-38	124.75 ~ 125.00	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-5-39	133.75 ~ 134.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-5-40	135.80 ~ 135.90	0.69	<0.5	<0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-5-41	139.40~140.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-5-42	63.50~63.65	<0.07	<0.5	0.03	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-6-01	24.20~24.35	1.71	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-02	36.55~37.30	0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-03	37.72~38.20	0.14	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-04	41.07~41.37	<0.07	<0.5	0.03	<0.01	0.01
MJNL-6-05	44.24~44.60	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-06	53.00~53.39	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-07	55.00~55.60	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-08	55.60~55.95	0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-09	57.50~57.69	0.62	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-10	62.60~62.83	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-11	62.83~63.80	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-12	69.30~70.00	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-13	78.30~79.02	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-14	79.02~79.90	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-15	79.90~80.13	0.75	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-16	80.13~80.40	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-17	80.40~80.80	0.55	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-6-18	80.80~80.90	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-6-19	80.90~81.23	0.55	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-6-20	81.23~82.06	2.74	<0.5	0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-6-21	82.06 ~ 82.91	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-22	82.91 ~ 83.80	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-23	87.90 ~ 89.08	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-24	89.08 ~ 89.60	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-25	89.60 ~ 90.35	0.34	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-26	91.10 ~ 91.70	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-27	93.10 ~ 93.58	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-28	98.90 ~ 99.20	<0.07	<0.5	0.03	<0.01	0.01
MJNL-6-29	100.30 ~ 100.68	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-30	102.00 ~ 102.60	0.14	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-31	104.40 ~ 105.60	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-32	105.60 ~ 106.52	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-33	109.13 ~ 110.00	1.03	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-34	110.00 ~ 110.62	0.48	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-6-35	110.62 ~ 111.60	0.21	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-6-36	111.60 ~ 112.50	0.62	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-6-37	112.50 ~ 113.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-38	113.00 ~ 113.90	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-39	129.00 ~ 129.55	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-40	129.55 ~ 130.00	2.19	0.5	0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-6-41	130.00 ~ 131.00	<0.07	<0.5	0.03	<0.01	0.01
MJNL-6-42	136.27 ~ 136.63	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-43	138.85 ~ 139.29	0.21	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-44	139.29 ~ 139.85	1.58	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-6-45	139.85 ~ 140.90	0.48	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-46	144.00 ~ 144.50	0.62	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-6-47	148.10 ~ 148.45	<0.07	<0.5	0.05	<0.01	0.02

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-7-01	10.16~ 10.30	1.17	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-02	30.60~ 31.50	1.92	<0.5	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-03	31.50~ 31.90	8.16	1.2	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-04	31.90~ 32.40	3.15	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-05	32.40~ 32.60	3.84	0.6	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-06	32.60~ 32.73	23.00	1.7	0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-07	32.73~ 33.90	7.89	1.0	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-08	33.90~ 35.10	1.65	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-7-09	75.92~ 76.08	0.07	0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-7-10	77.00~ 77.30	0.96	0.7	0.03	<0.01	0.01
MJNL-7-11	77.30~ 77.60	1.99	0.7	0.02	<0.01	<0.01
MJNL-7-12	77.60~ 77.95	<0.07	0.5	0.03	<0.01	0.01
MJNL-7-13	77.95~ 78.50	0.41	0.5	0.02	<0.01	0.02
MJNL-7-14	87.60~ 87.80	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-15	92.10~ 92.58	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-16	93.85~ 94.60	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-17	94.60~ 95.20	0.27	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-18	100.10~ 100.88	2.61	1.1	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-19	100.88~ 101.00	11.00	4.0	0.01	<0.01	0.02
MJNL-7-20	101.00~ 101.70	0.34	<0.5	0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-7-21	106.25~106.84	1.44	0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-22	107.25~107.64	0.41	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-23	112.60~112.97	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-24	117.60~117.90	1.37	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-7-25	120.30~120.82	1.17	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-7-26	122.66~123.14	0.27	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-27	123.70~124.32	2.61	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-28	124.32~124.60	1.85	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-29	124.60~125.13	1.78	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-30	129.40~129.83	0.21	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-7-31	136.95~137.12	0.27	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-32	137.12~137.80	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-33	137.80~138.04	1.65	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-7-34	146.57~147.10	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.07
MJNL-7-35	148.33~148.70	<0.07	0.5	0.04	<0.01	0.02
MJNL-7-36	148.70~149.50	<0.07	<0.5	0.04	<0.01	0.01
MJNL-7-37	149.50~149.74	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-7-38	149.74~150.30	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-8-01	17.75~17.90	<0.07	0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-02	34.60~34.70	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-03	71.15~71.35	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-04	80.30~80.80	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-05	97.30~97.60	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-06	97.60~97.93	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-07	102.30~102.55	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-08	104.95~105.05	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-09	109.55~110.00	0.14	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-8-10	110.00~110.60	0.75	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-11	110.60~110.80	1.51	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-12	110.80~111.40	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-13	111.40~111.95	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-14	122.70~123.00	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-15	123.00~123.18	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-16	123.18~123.40	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-17	123.40~123.70	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-8-18	128.10~128.30	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-19	129.50~129.68	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-20	130.75~130.92	2.13	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-8-21	131.08~131.25	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-22	137.10~137.35	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-23	137.50~137.90	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-24	138.20~138.60	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-25	140.60~140.80	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-26	145.95~146.05	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-27	147.55~147.70	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-28	149.00~149.50	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-29	150.20~150.50	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-30	150.50~151.10	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-31	151.10~151.60	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-32	151.60~152.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-33	152.00~152.30	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-34	105.05~105.70	0.48	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-8-35		missing	missing	missing	missing	missing
MJNL-8-36		missing	missing	missing	missing	missing
MJNL-8-37		missing	missing	missing	missing	missing
MJNL-8-38		missing	missing	missing	missing	missing

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-9-01	31.10 ~ 31.20	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-02	39.35 ~ 39.74	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.02
MJNL-9-03	39.74 ~ 39.90	2.13	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-04	39.90 ~ 40.25	0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-05	42.25 ~ 42.75	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-06	46.05 ~ 46.27	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-07	49.75 ~ 50.05	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-08	53.40 ~ 53.67	0.21	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-09	53.67 ~ 54.02	1.44	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-10	54.02 ~ 54.27	5.83	1.0	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-11	54.27 ~ 54.67	0.82	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-12	64.80 ~ 65.15	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-13	65.15 ~ 65.78	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-14	65.78 ~ 66.13	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-15	66.13 ~ 66.24	1.85	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-16	66.24 ~ 66.55	3.84	0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-17	66.55 ~ 66.74	9.46	1.1	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-18	66.74 ~ 66.90	0.75	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-19	66.90 ~ 67.43	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-20	67.43 ~ 67.90	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-9-21	67.90 ~ 68.50	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-22	71.44 ~ 71.94	0.14	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-23	71.94 ~ 72.35	0.34	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-24	72.35 ~ 72.70	0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-25	79.20 ~ 79.67	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-26	84.35 ~ 84.68	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-27	84.68 ~ 85.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-28	85.00 ~ 85.20	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-29	85.20 ~ 85.75	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-9-30	93.00 ~ 93.27	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-31	94.05 ~ 94.15	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-32	93.35 ~ 95.68	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-33	101.80 ~ 102.15	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.02
MJNL-9-34	102.44 ~ 102.60	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	<0.01
MJNL-9-35	102.80 ~ 103.02	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-36	103.02 ~ 103.25	0.14	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-37	109.20 ~ 109.40	<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-9-38	119.80 ~ 120.10	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-39	132.20 ~ 132.45	0.48	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-40		<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01

Sample description	Profondeur (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Cu (%)	Pb (%)	Zn (%)
MJNL-9-41		<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-42		<0.07	<0.5	0.02	<0.01	0.01
MJNL-9-43		<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-44		<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-45	114.55~114.80	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-46	127.30~127.65	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-47	127.65~128.15	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-48	62.53~62.85	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-49	70.55~71.00	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-50	71.00~71.44	0.48	<0.5	0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-51	79.67~80.20	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-52	80.20~80.64	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-53	80.64~81.10	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-54	93.27~94.05	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-55	94.85~95.35	<0.07	<0.5	<0.01	<0.01	0.01
MJNL-9-56	95.68~96.10	<0.07	<0.5	0.01	<0.01	0.01

2469⁰

**RAPPORT DE PROSPECTION MINIERE
DANS LA REGION DU LIPTAKO,
"VALLEE DE LA SIRBA"
REPUBLIQUE DU NIGER**

DEUXIEME ANNEE

**RESULTAT D'ANALYSE DES ECHANTILLONS
GEOCHIMIQUES**

**CARTE D'ANALYSE DE DIFFRACTION DES
RAYONS X**

JUIN 1991

**AGENCE JAPONAISE POUR LA COOPERATION INTERNATIONALE
L'AGENCE JAPONAISE MINIERE DES METAUX**

I. Resultats d'analyse chimique de sol	1
1. Secteur de Libiri (826 echantillons)	1
2. Secteur de Nasile, Allareni et Tambole (7,013 echantillons)	23
2-1 Zone sud-ouest de Tambole	23
2-2 Secteur de Nasile	77
2-3 Zone sud-ouest	117
2-4 Zone nord d'Allareni	159
II. carte d'analyse de diffraction des rayons X	201

Résultats d'analyse chimique de sol

1. Secteur de Libiri
(826 échantillons)

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
1	LA-001	13 29.80	1 17.16	7	<0.2	5	12	<1	5	0.4	18	40	40	120
2	LA-002	13 28.32	1 16.74	7	<0.2	10	18	<1	4	0.6	26	100	50	190
3	LA-003	13 26.93	1 15.86	5	<0.2	5	20	<1	2	0.8	44	73	30	200
4	LA-004	13 26.70	1 15.72	10	<0.2	5	13	<1	2	0.4	16	60	20	180
5	LA-005	13 26.46	1 15.57	4	<0.2	2	14	<1	2	0.2	18	56	30	170
6	LA-006	13 26.21	1 15.45	1	<0.2	3	24	<1	2	0.2	20	55	20	180
7	LA-007	13 25.99	1 15.37	5	<0.2	2	12	<1	2	0.2	16	49	20	110
8	LA-008	13 25.74	1 15.29	4	<0.2	4	21	<1	2	0.2	23	55	20	110
9	LA-009	13 25.53	1 15.17	8	<0.2	3	20	<1	2	<0.2	23	70	20	140
10	LA-010	13 25.30	1 15.12	1	<0.2	3	12	<1	<1	0.2	17	45	10	170
11	LA-011	13 25.05	1 15.08	14	<0.2	19	26	<1	1	0.8	29	78	20	130
12	LA-012	13 24.75	1 14.96	48	<0.2	44	24	<1	2	1.6	29	66	20	140
13	LA-013	13 24.49	1 15.02	13	<0.2	20	13	<1	1	0.8	19	45	10	100
14	LA-014	13 24.20	1 14.95	488	<0.2	220	51	<1	2	6.0	32	65	20	220
15	LA-015	13 24.00	1 15.02	16	<0.2	15	8	<1	1	0.6	7	55	20	120
16	LA-016	13 23.68	1 15.15	41	<0.2	16	16	<1	2	1.0	18	85	20	220
17	LA-017	13 23.40	1 15.28	24	<0.2	10	12	<1	3	0.6	16	60	30	170
18	LA-018	13 23.23	1 15.44	53	<0.2	14	16	<1	2	0.5	20	60	20	180
19	LA-019	13 23.01	1 15.58	13	<0.2	10	18	<1	1	0.2	18	45	20	160
20	LA-020	13 22.78	1 15.70	18	<0.2	15	25	<1	<1	<0.2	68	36	20	180
21	LA-021	13 24.58	1 24.17	1	<0.2	1	10	<1	<1	0.8	12	61	20	180
22	LA-022	13 24.77	1 23.93	2	<0.2	1	10	<1	5	0.2	12	80	20	200
23	LA-023	13 25.08	1 23.74	<1	<0.2	1	8	<1	4	0.2	10	67	20	100
24	LA-024	13 25.19	1 23.46	2	<0.2	3	14	<1	3	0.2	19	70	20	200
25	LA-025	13 25.16	1 23.20	3	<0.2	4	16	<1	4	0.6	20	108	50	110
26	LA-026	13 25.28	1 22.92	13	<0.2	3	12	<1	3	0.8	14	100	70	130
27	LA-027	13 25.25	1 22.70	4	<0.2	2	15	<1	2	0.2	18	100	50	180
28	LA-028	13 25.21	1 22.36	10	<0.2	9	26	<1	3	0.8	35	85	40	220
29	LA-029	13 25.33	1 22.20	23	<0.2	4	12	<1	3	0.2	10	73	30	200
30	LA-030	13 25.41	1 21.90	8	<0.2	6	18	<1	4	0.2	23	73	40	170
31	LA-031	13 31.82	1 17.90	3	<0.2	3	22	<1	6	0.2	16	70	50	200
32	LA-032	13 32.10	1 17.59	<1	<0.2	2	22	<1	3	0.2	23	80	30	190
33	LA-033	13 32.31	1 17.37	4	<0.2	1	14	<1	3	<0.2	13	60	30	120
34	LA-034	13 32.48	1 17.21	<1	<0.2	2	20	<1	3	0.2	18	50	20	180
35	LA-035	13 32.19	1 17.03	1	<0.2	2	26	<1	2	0.2	18	106	20	120
36	LA-036	13 31.93	1 16.97	1	<0.2	2	16	<1	6	<0.2	14	38	30	120
37	LA-037	13 31.72	1 16.84	4	<0.2	2	24	<1	2	<0.2	20	55	40	140
38	LA-038	13 31.72	1 17.11	9	<0.2	9	56	<1	2	0.4	40	44	40	140
39	LA-039	13 31.94	1 17.26	10	<0.2	2	28	<1	5	0.2	34	75	30	180
40	LA-040	13 31.88	1 17.45	4	<0.2	1	30	<1	4	<0.2	27	76	40	180

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
41	LA-041	13	25.63	1	21.60	30	<0.2	60	16	<1	2	4.8	19	72	40	310
42	LA-042	13	25.95	1	21.53	4	<0.2	3	20	<1	2	0.2	20	70	40	210
43	LA-043	13	26.27	1	21.71	5	<0.2	1	18	<1	1	0.2	17	60	30	160
44	LA-044	13	26.45	1	21.58	2	<0.2	1	18	<1	1	0.2	16	50	30	140
45	LA-045	13	26.60	1	21.25	9	<0.2	3	22	<1	1	0.2	17	62	20	250
46	LA-046	13	26.62	1	20.79	5	<0.2	5	17	<1	<1	0.4	15	55	20	190
47	LA-047	13	26.84	1	20.68	3	<0.2	3	14	<1	<1	0.4	15	45	20	140
48	LA-048	13	27.15	1	20.68	3	<0.2	3	16	<1	2	0.2	18	52	30	180
49	LA-049	13	27.39	1	20.83	12	<0.2	7	22	<1	2	0.2	36	61	30	220
50	LA-050	13	27.53	1	20.83	<1	<0.2	5	16	<1	1	0.8	22	90	30	130
51	LA-051	13	27.78	1	20.94	13	<0.2	4	32	<1	1	0.6	44	175	50	230
52	LA-052	13	28.06	1	21.04	9	<0.2	4	20	<1	4	0.4	13	160	40	220
53	LA-053	13	28.21	1	20.73	6	<0.2	3	20	<1	2	0.2	19	64	20	200
54	LA-054	13	28.19	1	20.32	6	<0.2	7	18	<1	2	0.6	15	66	30	160
55	LA-055	13	28.48	1	20.18	7	<0.2	5	14	<1	2	0.4	15	55	20	150
56	LA-056	13	28.67	1	20.08	13	<0.2	8	17	<1	1	0.8	15	65	30	190
57	LA-057	13	28.83	1	19.94	14	<0.2	11	24	<1	1	3.4	27	85	20	240
58	LA-058	13	29.01	1	19.73	48	<0.2	11	22	<1	2	3.4	21	85	30	250
59	LA-059	13	22.55	1	15.85	21	<0.2	25	36	<1	<1	0.4	48	54	40	180
60	LA-060	13	22.36	1	16.08	8	<0.2	5	22	<1	2	<0.2	21	40	20	140
61	LA-061	13	22.17	1	16.30	10	<0.2	2	24	<1	<1	0.4	29	52	30	140
62	LA-062	13	25.04	1	22.74	16	<0.2	3	12	<1	1	0.4	11	110	20	160
63	LA-063	13	24.89	1	22.61	6	<0.2	4	10	<1	1	0.4	14	11	20	130
64	LA-064	13	24.67	1	22.37	7	<0.2	7	14	<1	3	1.6	15	63	10	150
65	LA-065	13	24.54	1	22.26	2	<0.2	4	18	<1	3	1.8	24	75	30	190
66	LA-066	13	24.29	1	22.08	2	<0.2	2	12	<1	3	1.4	11	50	30	120
67	LA-067	13	24.75	1	21.97	<1	<0.2	4	7	<1	2	0.4	10	60	20	150
68	LA-068	13	24.94	1	22.14	7	<0.2	4	8	<1	2	0.8	11	60	20	120
69	LA-069	13	25.48	1	22.82	4	<0.2	6	13	<1	2	0.4	16	61	20	180
70	LA-070	13	25.64	1	23.05	<1	<0.2	2	18	<1	3	2.6	17	71	20	190
71	LA-071	13	25.82	1	23.26	2	<0.2	1	12	<1	3	0.2	11	77	30	210
72	LA-072	13	26.02	1	23.42	<1	<0.2	2	12	<1	5	0.2	14	50	30	190
73	LA-073	13	25.85	1	23.62	<1	<0.2	2	10	<1	4	0.2	11	40	20	120
74	LA-074	13	25.59	1	23.39	<1	<0.2	1	2	<1	4	0.2	15	38	20	110
75	LA-075	13	25.39	1	23.21	1	<0.2	6	20	<1	2	1.2	22	88	20	150
76	LA-076	13	26.04	1	17.31	430	<0.2	84	44	<1	4	4.0	48	100	40	280
77	LA-077	13	27.65	1	16.65	214	<0.2	33	16	<1	1	1.4	20	85	30	230
78	LA-078	13	27.74	1	16.66	3	<0.2	36	4	<1	4	2.6	2	138	20	450
79	LB-001	13	24.79	1	14.63	17	<0.2	14	18	<1	1	0.4	20	55	10	100
80	LB-002	13	24.62	1	14.41	3	<0.2	9	26	<1	3	0.2	26	75	20	120

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
81	LB-003	13	24.47	113	53	15	<0.2	4	9	<1	1	0.2	12	41	20	70
82	LB-004	13	24.49	113	53	5	<0.2	4	20	<1	1	<0.2	20	56	20	90
83	LB-005	13	24.59	113	38	5	<0.2	3	14	<1	1	<0.2	17	57	20	120
84	LB-006	13	24.72	113	15	4	<0.2	2	8	<1	1	<0.2	11	42	20	90
85	LB-007	13	24.88	113	92	17	<0.2	3	8	<1	1	<0.2	13	40	20	70
86	LB-008	13	25.08	113	68	<1	<0.2	3	15	<1	1	<0.2	22	52	20	70
87	LB-009	13	25.25	113	25	<1	<0.2	2	24	<1	1	<0.2	28	60	20	100
88	LB-010	13	25.42	113	24	<1	<0.2	2	18	<1	1	<0.2	26	56	30	80
89	LB-011	13	25.45	113	93	<1	<0.2	3	14	<1	1	<0.2	34	40	10	110
90	LB-012	13	25.47	113	61	1	<0.2	3	14	<1	1	<0.2	18	46	20	90
91	LB-013	13	25.43	113	35	2	<0.2	3	14	<1	2	<0.2	20	57	10	120
92	LB-014	13	25.45	113	08	1	<0.2	1	16	<1	2	<0.2	25	63	20	90
93	LB-015	13	25.59	113	59	<1	<0.2	5	12	<1	3	<0.2	15	59	20	120
94	LB-016	13	25.78	113	73	<1	<0.2	2	10	<1	3	<0.2	13	61	20	110
95	LB-017	13	25.90	113	45	<1	<0.2	2	12	<1	2	<0.2	15	55	20	110
96	LB-018	13	26.03	113	18	44	<0.2	2	20	<1	3	<0.2	22	68	20	130
97	LB-019	13	30.62	113	73	5	<0.2	3	14	<1	2	<0.2	18	80	20	140
98	LB-020	13	30.62	113	01	1	<0.2	2	14	<1	1	<0.2	22	55	20	150
99	LB-021	13	30.62	113	01	3	<0.2	2	12	<1	1	<0.2	44	85	20	130
100	LB-022	13	30.35	113	30	1	<0.2	11	24	<1	1	<0.2	34	70	20	100
101	LB-023	13	30.35	113	00	1	<0.2	11	23	<1	2	<0.2	44	83	20	200
102	LB-024	13	30.35	113	73	1	<0.2	9	8	<1	2	<0.2	30	42	20	90
103	LB-025	13	30.35	113	46	4	<0.2	7	15	<1	3	<0.2	18	78	40	130
104	LB-026	13	30.34	113	91	17	<0.2	8	12	<1	2	<0.2	18	65	20	130
105	LB-027	13	30.09	113	17	143	<0.2	3	14	<1	2	<0.2	23	67	30	190
106	LB-028	13	30.10	113	20	8	<0.2	11	19	<1	2	<0.2	20	85	30	230
107	LB-029	13	30.11	113	66	16	<0.2	11	18	<1	2	<0.2	24	85	20	250
108	LB-030	13	30.10	113	91	1	<0.2	5	24	<1	2	<0.2	36	75	60	210
109	LB-031	13	30.11	113	11	15	<0.2	2	30	<1	1	<0.2	50	150	40	260
110	LB-032	13	29.84	113	49	2	<0.2	17	14	<1	2	<0.2	27	58	30	250
111	LB-033	13	29.78	113	58	13	<0.2	120	16	<1	1	<0.2	24	80	20	170
112	LB-034	13	29.83	113	23	36	<0.2	4	110	<1	2	<0.2	18	105	30	450
113	LB-035	13	29.83	113	94	4	<0.2	4	14	<1	2	<0.2	14	66	20	150
114	LB-036	13	29.83	113	23	21	<0.2	4	12	<1	2	<0.2	14	80	20	270
115	LB-037	13	26.68	113	58	16	<0.2	15	12	<1	2	<0.2	14	92	20	320
116	LB-038	13	26.68	113	28	16	<0.2	9	15	<1	1	<0.2	18	72	20	220
117	LB-039	13	26.67	113	54	2	<0.2	10	15	<1	3	<0.2	33	62	20	210
118	LB-040	13	26.68	113	82	7	<0.2	7	20	<1	2	<0.2	35	78	20	200
119	LB-041	13	26.68	113	10	22	<0.2	5	18	<1	3	<0.2	25	80	20	200
120	LB-042	13	26.68	113	38	5	<0.2	6	19	<1	2	<0.2	46	78	20	220

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
121	LB-043	13	26.68	1	17.66	4	<0.2	4	16	<1	2	0.2	26	80	30	230
122	LB-044	13	26.68	1	17.93	2	<0.2	10	16	1	1	0.4	30	75	20	160
123	LB-045	13	26.69	1	18.20	7	<0.2	15	30	<1	1	0.6	47	100	20	280
124	LB-046	13	26.68	1	18.49	5	<0.2	6	16	<1	1	0.4	32	70	20	190
125	LB-047	13	26.69	1	18.76	4	<0.2	2	9	<1	2	0.2	16	60	10	140
126	LB-048	13	26.69	1	19.05	2	<0.2	2	17	<1	2	<0.2	25	68	20	120
127	LB-049	13	26.43	1	18.77	4	<0.2	7	12	<1	1	<0.2	20	55	20	120
128	LB-050	13	26.43	1	18.50	3	<0.2	7	16	<1	1	0.2	28	66	20	170
129	LB-051	13	26.42	1	18.22	4	<0.2	5	20	<1	1	0.2	39	78	50	230
130	LB-052	13	26.43	1	17.95	3	<0.2	9	18	<1	2	0.6	28	68	20	160
131	LB-053	13	26.41	1	17.66	6	<0.2	4	14	<1	2	0.2	18	60	20	180
132	LB-054	13	26.41	1	17.38	3	<0.2	8	20	<1	2	0.4	21	73	30	200
133	LB-055	13	26.41	1	17.11	7	<0.2	6	15	<1	1	0.2	23	76	20	180
134	LB-056	13	26.41	1	16.83	32	<0.2	25	18	<1	<1	0.4	26	76	20	180
135	LB-057	13	26.41	1	16.55	7	<0.2	11	16	<1	1	0.2	22	80	20	180
136	LB-058	13	26.41	1	16.29	17	<0.2	14	15	<1	<1	1.0	22	82	20	190
137	LB-059	13	26.41	1	16.00	5	<0.2	3	15	<1	<1	0.2	20	50	20	270
138	LB-060	13	26.40	1	15.73	5	<0.2	2	12	<1	1	0.2	11	48	20	140
139	LB-061	13	31.05	1	17.52	14	<0.2	11	29	1	1	0.8	31	57	20	120
140	LB-062	13	31.06	1	17.24	15	<0.2	2	18	<1	<1	0.2	16	28	20	80
141	LB-063	13	31.06	1	16.95	47	<0.2	20	19	<1	1	1.0	27	27	20	150
142	LB-064	13	31.06	1	16.69	17	<0.2	15	30	<1	2	1.6	23	46	50	170
143	LB-065	13	31.06	1	16.41	27	<0.2	17	18	<1	2	1.0	9	53	30	280
144	LB-066	13	31.05	1	16.13	8	<0.2	16	18	<1	1	0.4	14	66	20	270
145	LB-067	13	31.05	1	15.84	38	<0.2	15	36	<1	2	0.2	27	76	20	200
146	LB-068	13	30.78	1	15.56	7	<0.2	4	16	<1	2	0.4	15	60	20	190
147	LB-069	13	30.78	1	15.85	17	<0.2	4	12	<1	1	0.4	15	59	20	200
148	LB-070	13	30.79	1	16.13	5	<0.2	5	11	<1	1	0.2	15	43	20	120
149	LB-071	13	30.78	1	16.41	13	<0.2	6	18	<1	1	0.6	20	56	20	160
150	LB-072	13	30.78	1	16.70	33	<0.2	30	36	<1	1	0.8	28	90	20	300
151	LB-073	13	30.78	1	16.96	13	<0.2	10	14	<1	1	1.4	28	53	20	200
152	LB-074	13	30.78	1	17.25	10	<0.2	16	16	<1	<1	0.2	24	60	20	180
153	LB-075	13	28.34	1	16.45	14	<0.2	5	31	<1	<1	0.4	26	107	30	220
154	LB-076	13	28.35	1	16.16	24	<0.2	14	40	<1	1	0.4	42	100	10	120
155	LB-077	13	28.33	1	15.89	21	<0.2	16	38	<1	2	0.6	55	100	10	210
156	LB-078	13	28.33	1	15.62	20	<0.2	9	22	<1	<1	0.6	44	78	30	170
157	LB-079	13	28.34	1	15.34	8	<0.2	5	26	<1	1	0.4	46	70	30	200
158	LB-080	13	28.33	1	15.06	19	<0.2	10	30	<1	1	1.0	42	104	40	170
159	LB-081	13	28.33	1	14.79	15	<0.2	4	22	<1	<1	0.2	34	80	20	200
160	LB-082	13	28.34	1	14.50	3	<0.2	2	18	<1	1	<0.2	24	80	20	160

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
161	LB-083	13	28	34	1	14	23	1	20	<1	<1	0.2	23	62	20	120
162	LB-084	13	28	34	1	13	96	4	24	<1	<1	0.2	57	79	20	110
163	LB-085	13	28	33	1	13	67	5	27	<1	2	<0.2	24	82	20	130
164	LB-086	13	28	33	1	13	41	4	24	<1	2	<0.2	29	80	20	150
165	LB-087	13	28	33	1	13	14	3	26	<1	8	0.2	30	73	30	140
166	LB-088	13	28	07	1	13	12	2	23	<1	6	<0.2	20	71	30	160
167	LB-089	13	28	06	1	13	40	3	14	<1	2	<0.2	18	58	10	100
168	LB-090	13	28	07	1	13	96	2	16	<1	1	<0.2	16	73	10	100
169	LB-091	13	28	07	1	13	96	3	14	<1	<1	<0.2	17	50	20	80
170	LB-092	13	28	07	1	14	23	3	17	<1	1	<0.2	19	55	20	120
171	LB-093	13	28	07	1	14	52	4	19	<1	1	<0.2	32	63	10	130
172	LB-094	13	28	07	1	14	79	4	26	<1	2	<0.2	49	85	20	160
173	LB-095	13	28	07	1	15	08	7	27	<1	2	0.2	19	180	10	190
174	LB-096	13	28	07	1	15	35	7	18	<1	2	0.4	18	63	10	130
175	LB-097	13	28	07	1	15	62	4	18	<1	2	0.4	19	52	10	120
176	LB-098	13	28	07	1	15	91	5	14	<1	3	0.2	12	58	10	150
177	LB-099	13	28	07	1	16	17	10	20	<1	3	1.0	19	65	20	220
178	LB-100	13	28	07	1	16	41	12	20	<1	2	1.4	17	78	40	120
179	LB-101	13	25	48	1	14	90	2	36	<1	<1	0.4	28	92	10	120
180	LB-102	13	25	34	1	14	60	4	30	<1	1	0.2	24	75	5	80
181	LB-103	13	25	27	1	14	29	4	30	<1	2	0.2	25	86	30	90
182	LB-104	13	25	20	1	14	03	2	22	<1	<1	0.2	20	73	40	60
183	LB-105	13	25	14	1	13	72	1	13	<1	<1	0.2	12	37	10	100
184	LB-106	13	24	88	1	13	77	22	61	<1	<1	0.4	52	77	5	90
185	LB-107	13	25	26	1	13	47	4	13	2	1	0.2	15	41	10	60
186	LB-108	13	25	28	1	13	20	4	11	<1	1	<0.2	13	38	20	60
187	LB-109	13	24	87	1	13	46	4	26	<1	1	1.2	18	58	20	80
188	LB-110	13	24	82	1	13	99	63	18	<1	1	0.4	24	45	10	80
189	LB-111	13	24	89	1	14	33	20	28	<1	<1	0.4	23	74	20	90
190	LB-112	13	25	08	1	14	50	53	60	<1	<1	1.0	25	128	20	80
191	LB-113	13	24	78	1	15	22	11	38	<1	<1	0.5	33	110	20	90
192	LB-114	13	24	78	1	15	50	10	38	<1	<1	0.8	34	108	20	100
193	LB-115	13	24	78	1	15	78	3	10	<1	<1	0.2	14	37	20	90
194	LB-116	13	24	78	1	16	04	12	30	<1	4	1.6	34	60	20	160
195	LB-117	13	24	78	1	16	33	19	32	<1	<1	0.6	28	60	10	70
196	LB-118	13	24	79	1	16	60	43	14	<1	<1	1.4	15	66	20	90
197	LB-119	13	24	78	1	16	90	10	18	<1	1	0.4	19	60	10	100
198	LB-120	13	24	79	1	17	15	10	20	<1	1	0.6	19	58	20	110
199	LB-121	13	24	81	1	17	43	7	22	<1	1	0.4	19	58	20	120
200	LB-122	13	25	06	1	17	44	4	17	<1	1	0.2	17	70	20	140

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
201	LB-123	13	25.07	1	17.19	2	<0.2	5	15	<1	<1	0.2	12	56	90	80
202	LB-124	13	25.06	1	16.95	3	<0.2	6	13	<1	<1	0.2	16	60	70	120
203	LB-125	13	25.07	1	16.70	7	<0.2	5	12	<1	<1	0.4	14	45	70	80
204	LB-126	13	25.07	1	16.42	6	<0.2	3	7	<1	<1	0.2	12	30	10	60
205	LB-127	13	25.06	1	16.15	1	<0.2	6	16	<1	<1	0.4	28	60	40	70
206	LB-128	13	25.08	1	15.89	9	<0.2	4	20	<1	<1	0.4	22	70	30	110
207	LB-129	13	25.08	1	15.35	4	<0.2	5	31	<1	<1	0.4	26	60	30	120
208	LB-130	13	25.08	1	15.35	<1	<0.2	7	46	<1	<1	0.8	60	330	30	90
209	LB-131	13	26.86	1	21.08	5	<0.2	7	20	<1	<1	0.8	18	85	30	180
210	LB-132	13	27.05	1	21.28	2	<0.2	4	18	<1	<1	0.8	30	76	20	220
211	LB-133	13	27.24	1	21.46	<1	<0.2	3	13	<1	<1	0.2	36	43	20	160
212	LB-134	13	27.43	1	21.66	6	<0.2	2	28	<1	<1	0.4	39	61	30	140
213	LB-135	13	27.62	1	21.85	<1	<0.2	3	16	<1	<1	0.6	21	66	30	170
214	LB-136	13	27.44	1	22.03	4	<0.2	6	35	<1	<1	1.4	66	46	20	150
215	LB-137	13	27.23	1	21.85	<1	<0.2	9	20	<1	<1	1.2	36	125	50	230
216	LB-138	13	27.04	1	21.68	9	<0.2	4	14	<1	<1	0.2	14	93	20	170
217	LB-139	13	26.84	1	21.45	4	<0.2	4	20	<1	<1	0.2	14	55	30	190
218	LB-140	13	26.42	1	21.02	<1	<0.2	3	10	<1	<1	0.2	14	47	20	170
219	LB-141	13	26.22	1	21.84	2	<0.2	11	8	<1	<1	0.4	14	62	20	170
220	LB-142	13	26.03	1	20.65	<1	<0.2	7	14	<1	<1	0.6	24	78	60	160
221	LB-143	13	25.84	1	20.45	4	<0.2	10	16	<1	<1	0.4	22	75	40	160
222	LB-144	13	26.04	1	20.25	4	<0.2	10	15	<1	<1	0.4	18	80	30	160
223	LB-145	13	26.23	1	20.44	2	<0.2	16	36	<1	<1	0.4	40	75	20	270
224	LB-146	13	26.43	1	20.64	2	<0.2	3	8	<1	<1	0.8	10	60	20	90
225	LB-147	13	25.34	1	12.68	2	<0.2	3	22	<1	<1	<0.2	30	66	20	30
226	LB-148	13	25.62	1	12.68	<1	<0.2	5	16	<1	<1	0.2	18	78	10	90
227	LB-149	13	25.86	1	12.68	3	<0.2	2	22	<1	<1	0.2	16	56	20	90
228	LB-150	13	26.15	1	12.67	<1	<0.2	10	10	<1	<1	0.6	20	82	40	140
229	LB-151	13	26.43	1	12.68	6	<0.2	3	21	<1	<1	0.2	22	92	30	110
230	LB-152	13	26.71	1	12.68	7	<0.2	7	22	<1	<1	0.2	21	72	30	60
231	LB-153	13	26.99	1	12.68	2	<0.2	10	20	<1	<1	0.2	24	70	30	70
232	LB-155	13	27.31	1	12.68	26	<0.2	2	26	<1	<1	0.2	18	62	30	180
233	LB-156	13	27.24	1	12.41	3	<0.2	3	25	<1	<1	0.2	26	93	20	120
234	LB-157	13	26.95	1	12.40	3	<0.2	7	18	<1	<1	0.2	26	73	20	170
235	LB-158	13	26.70	1	12.41	3	<0.2	3	10	<1	<1	0.2	16	80	20	120
236	LB-159	13	26.41	1	12.39	<1	<0.2	3	18	<1	<1	<0.2	21	120	10	140
237	LB-160	13	26.12	1	12.39	2	<0.2	5	18	<1	<1	<0.2	16	54	10	90
238	LB-161	13	25.88	1	12.39	4	<0.2	1	9	<1	<1	<0.2	14	70	10	120
239	LB-162	13	25.58	1	12.38	<1	<0.2	3	13	<1	<1	<0.2	14	100	10	120
240	LB-163	13	28.70	1	19.68	10	<0.2	15	22	<1	<1	3	20	100	30	220

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
241	LB-164	13 28.43	1 19.92	27	<0.2	19	14	<1	1	2.4	14	86	20	210
242	LB-165	13 28.49	1 20.50	7	<0.2	11	20	<1	<1	1.0	20	76	40	170
243	LB-166	13 28.75	1 20.44	109	<0.2	7	16	<1	2	2.0	12	110	50	280
244	LB-167	13 29.02	1 20.44	12	<0.2	9	9	<1	2	2.2	9	70	30	170
245	LB-168	13 29.02	1 20.13	7	<0.2	1	13	<1	1	1.8	14	60	20	140
246	LB-169	13 25.39	1 10.82	2	<0.2	3	14	<1	1	<0.2	17	62	20	130
247	LB-170	13 25.13	1 10.83	1	<0.2	2	15	<1	<1	<0.2	13	50	10	110
248	LB-171	13 24.84	1 10.84	4	<0.2	2	26	<1	<1	<0.2	22	92	20	140
249	LB-172	13 24.64	1 10.83	1	<0.2	1	39	<1	1	<0.2	37	80	20	180
250	LB-173	13 24.60	1 11.14	6	<0.2	1	41	<1	1	<0.2	40	72	20	210
251	LB-174	13 24.85	1 11.12	2	<0.2	3	22	<1	1	<0.2	21	64	20	140
252	LB-175	13 25.14	1 11.10	5	<0.2	3	24	<1	1	<0.2	27	82	30	180
253	LB-176	13 25.14	1 11.40	<1	<0.2	1	12	<1	3	<0.2	16	55	10	160
254	LB-177	13 24.82	1 11.40	4	<0.2	2	30	<1	1	<0.2	42	96	10	120
255	LB-178	13 24.56	1 11.41	2	<0.2	7	23	<1	1	0.2	26	113	20	120
256	LB-179	13 24.29	1 11.41	2	<0.2	7	31	<1	1	0.6	37	70	20	250
257	LB-180	13 24.30	1 11.62	7	<0.2	7	38	<1	2	0.4	64	95	20	270
258	LB-181	13 24.55	1 11.65	2	<0.2	15	17	<1	1	0.6	39	145	10	150
259	LB-182	13 24.81	1 11.65	2	<0.2	4	14	<1	1	0.2	16	60	10	130
260	LB-183	13 25.09	1 11.65	2	<0.2	1	13	<1	1	0.2	16	47	40	100
261	LC-001	13 27.80	1 16.82	84	<0.2	122	10	<1	2	12.6	3	122	20	290
262	LC-002	13 27.80	1 17.16	14	<0.2	9	7	<1	2	0.2	9	74	10	100
263	LC-003	13 27.81	1 17.44	10	<0.2	3	7	<1	2	0.6	8	62	20	80
264	LC-004	13 27.80	1 17.74	11	<0.2	2	12	<1	1	0.4	12	70	20	110
265	LC-005	13 27.80	1 18.02	27	<0.2	7	22	<1	3	1.0	21	105	20	210
266	LC-006	13 27.80	1 18.32	4	<0.2	5	14	<1	3	0.4	16	72	20	130
267	LC-007	13 27.81	1 18.62	1	<0.2	2	6	<1	3	<0.2	9	45	20	50
268	LC-008	13 27.81	1 18.90	<1	<0.2	2	7	<1	2	<0.2	8	47	20	70
269	LC-009	13 27.82	1 19.21	15	<0.2	2	8	<1	<1	<0.2	10	43	10	50
270	LC-010	13 27.53	1 18.20	4	<0.2	2	6	<1	<1	<0.2	8	45	20	40
271	LC-011	13 27.53	1 18.97	2	<0.2	3	12	<1	<1	<0.2	14	56	10	60
272	LC-012	13 27.53	1 18.70	3	<0.2	1	10	<1	2	0.2	10	60	20	80
273	LC-013	13 27.53	1 18.45	6	<0.2	3	17	<1	5	0.4	12	70	20	100
274	LC-014	13 27.52	1 18.13	6	<0.2	3	10	<1	2	0.6	10	80	20	100
275	LC-015	13 27.51	1 17.84	2	<0.2	2	12	<1	2	0.2	8	78	10	100
276	LC-016	13 27.51	1 17.61	2	<0.2	2	12	<1	1	0.2	13	84	20	90
277	LC-017	13 27.52	1 17.31	5	<0.2	7	34	<1	<1	0.6	28	370	20	120
278	LC-018	13 27.52	1 16.81	103	<0.2	55	42	<1	<1	1.6	21	170	10	220
279	LC-019	13 27.52	1 16.52	14	<0.2	100	16	<1	1	3.4	9	115	20	240
280	LC-020	13 29.98	1 16.83	14	<0.2	6	9	<1	<1	0.4	17	45	20	70

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
281	LC-021	13 30 01	1 18 59	21	<0.2	23	16	<1	1	0.4	18	60	20	150
282	LC-022	13 30 02	1 18 27	12	<0.2	12	17	<1	1	0.4	16	57	20	200
283	LC-023	13 30 01	1 18 03	<1	<0.2	3	6	<1	1	0.2	8	33	10	80
284	LC-024	13 30 01	1 15 74	<1	<0.2	3	8	<1	<1	0.4	12	53	10	80
285	LC-025	13 30 01	1 15 47	3	<0.2	4	20	<1	1	0.8	32	80	10	170
286	LC-026	13 30 01	1 15 17	7	<0.2	16	28	<1	<1	1.2	28	95	20	250
287	LC-027	13 30 01	1 14 92	2	<0.2	4	8	<1	1	0.4	10	43	10	70
288	LC-028	13 30 01	1 14 71	13	<0.2	4	16	<1	1	0.4	16	80	10	120
289	LC-029	13 29 76	1 14 85	10	<0.2	4	16	<1	1	0.6	36	79	10	150
290	LC-030	13 29 75	1 14 85	3	<0.2	5	9	<1	1	0.2	17	43	20	80
291	LC-031	13 29 75	1 15 11	2	<0.2	5	17	<1	<1	0.4	17	60	10	110
292	LC-032	13 29 75	1 15 50	2	<0.2	2	6	<1	<1	0.2	16	34	10	50
293	LC-033	13 29 75	1 16 02	<1	<0.2	2	10	<1	1	0.2	18	43	20	80
294	LC-034	13 29 75	1 16 21	13	<0.2	16	35	<1	1	1.2	38	133	40	150
295	LC-035	13 29 72	1 16 55	4	<0.2	4	10	<1	1	0.4	18	62	20	90
296	LC-036	13 29 69	1 16 32	17	<0.2	4	17	<1	1	0.4	30	80	30	160
297	LC-037	13 29 75	1 16 95	19	<0.2	170	19	<1	1	1.6	52	87	20	430
298	LC-038	13 27 29	1 15 33	8	<0.2	2	7	<1	1	0.2	8	45	10	100
299	LC-039	13 27 27	1 15 65	6	<0.2	3	7	<1	1	0.2	10	43	10	70
300	LC-040	13 27 27	1 15 37	9	<0.2	3	9	<1	<1	0.4	13	45	10	40
301	LC-041	13 27 27	1 14 31	26	<0.2	10	42	<1	1	0.6	43	84	40	160
302	LC-042	13 27 27	1 14 31	2	<0.2	4	16	<1	4	0.2	22	66	40	80
303	LC-043	13 27 28	1 14 26	<1	<0.2	2	8	<1	1	0.2	13	46	20	80
304	LC-044	13 27 28	1 13 98	<1	<0.2	2	20	<1	1	0.2	10	67	10	110
305	LC-045	13 27 28	1 13 98	<1	<0.2	2	10	<1	1	0.2	10	48	10	50
306	LC-046	13 27 26	1 13 70	2	<0.2	1	8	<1	1	0.2	10	40	10	100
307	LC-047	13 27 26	1 13 43	8	<0.2	7	18	<1	1	0.2	16	50	20	100
308	LC-048	13 27 25	1 12 85	8	<0.2	5	18	<1	1	0.2	17	46	20	90
309	LC-049	13 27 24	1 12 85	2	<0.2	4	20	<1	<1	<0.2	15	63	20	100
310	LC-050	13 26 99	1 12 86	3	<0.2	3	18	<1	1	<0.2	14	50	20	110
311	LC-051	13 26 99	1 13 14	<1	<0.2	2	16	<1	<1	<0.2	12	72	10	90
312	LC-052	13 26 99	1 13 43	<1	<0.2	9	56	<1	1	0.2	50	134	30	90
313	LC-053	13 27 00	1 13 67	3	<0.2	4	16	<1	<1	0.2	12	55	20	90
314	LC-054	13 27 01	1 13 95	3	<0.2	4	20	<1	<1	0.2	24	96	20	120
315	LC-055	13 27 00	1 14 24	<1	<0.2	3	22	<1	<1	0.2	20	86	20	170
316	LC-056	13 27 00	1 14 53	<1	<0.2	2	9	<1	<1	<0.2	12	43	10	70
317	LC-057	13 27 01	1 14 80	<1	<0.2	2	6	<1	<1	<0.2	10	31	10	70
318	LC-058	13 27 01	1 15 07	2	<0.2	3	8	<1	1	0.2	12	42	10	120
319	LC-059	13 27 01	1 15 36	5	<0.2	5	18	<1	<1	0.4	19	86	20	150
320	LC-060	13 27 01	1 15 53	2	<0.2	2	8	<1	<1	0.2	14	46	10	120

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
321	LC-061	13	25	37	1	21	74	3	14	<1	2	0.2	14	60	20	190
322	LC-062	13	26	16	1	21	95	2	16	<1	<1	<0.2	8	28	10	110
323	LC-063	13	26	37	1	22	15	5	16	<1	<1	0.4	14	60	10	180
324	LC-064	13	26	57	1	22	38	2	16	<1	<1	0.2	10	45	20	90
325	LC-065	13	26	76	1	22	56	7	14	<1	2	0.4	18	90	30	180
326	LC-066	13	26	58	1	22	77	6	16	<1	3	2.0	20	110	30	180
327	LC-067	13	26	37	1	22	55	4	16	<1	1	0.2	26	49	10	160
328	LC-068	13	26	16	1	22	34	11	17	<1	<1	0.6	25	59	20	150
329	LC-069	13	25	94	1	22	11	9	20	<1	<1	1.0	24	53	30	180
330	LC-070	13	25	82	1	21	99	2	6	<1	<1	0.2	8	32	20	70
331	LC-071	13	25	40	1	21	55	6	8	<1	<1	0.2	10	46	20	120
332	LC-072	13	25	23	1	21	38	16	24	2	4	2.6	26	100	20	200
333	LC-073	13	25	42	1	21	18	11	15	<1	3	1.0	20	62	10	110
334	LC-074	13	25	63	1	21	38	24	16	<1	3	1.0	20	62	20	200
335	LD-001	13	31	06	1	17	80	20	24	<1	2	0.4	26	130	20	140
336	LD-002	13	30	80	1	17	65	5	20	<1	2	1.0	20	72	40	210
337	LD-003	13	30	59	1	17	47	70	27	<1	4	1.0	20	77	10	180
338	LD-004	13	30	34	1	17	32	24	27	<1	2	0.2	24	60	10	160
339	LD-005	13	30	04	1	17	18	9	14	<1	2	0.4	20	56	20	150
340	LD-006	13	29	57	1	17	02	11	17	<1	4	1.0	24	85	20	220
341	LD-007	13	29	34	1	16	95	17	27	<1	1	0.4	20	80	20	190
342	LD-008	13	29	10	1	16	97	4	20	<1	1	0.4	36	120	20	220
343	LD-009	13	28	85	1	16	87	9	30	<1	1	0.4	48	150	30	210
344	LD-010	13	28	59	1	16	81	5	34	<1	1	1.0	36	94	10	280
345	LD-011	13	28	08	1	16	64	5	24	<1	2	0.8	25	95	20	240
346	LD-012	13	27	82	1	16	53	30	30	<1	3	3.8	22	100	10	170
347	LD-013	13	27	56	1	16	42	25	21	<1	2	1.8	11	65	10	110
348	LD-014	13	27	33	1	16	53	4	10	<1	1	0.4	46	72	60	220
349	LD-015	13	27	11	1	16	03	11	26	<1	2	0.2	14	92	20	180
350	LD-016	13	31	63	1	18	07	3	22	<1	2	0.2	20	120	20	240
351	LD-017	13	31	47	1	18	25	4	20	<1	2	0.2	29	116	20	210
352	LD-018	13	31	27	1	18	46	4	22	<1	1	0.2	60	60	20	190
353	LD-019	13	31	07	1	18	66	4	32	<1	1	0.4	30	120	20	200
354	LD-020	13	30	90	1	18	85	9	28	<1	1	0.8	66	300	30	210
355	LD-021	13	30	91	1	18	57	19	72	<1	<1	4.0	40	200	30	140
356	LD-022	13	30	89	1	18	33	36	42	<1	<1	1.6	65	60	30	210
357	LD-023	13	31	06	1	18	14	11	30	<1	<1	0.2	22	50	10	100
358	LD-024	13	31	26	1	17	94	4	10	<1	<1	0.2	18	50	10	100
359	LD-025	13	26	22	1	15	18	2	8	<1	<1	0.2	12	40	10	60
360	LD-026	13	26	22	1	14	88	3	4	<1	<1	<0.2	4	40	10	60

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
361	LD-027	13	26	22	1	14.60	<0.2	5	20	<1	1	0.2	27	100	30	150
362	LD-028	13	26	22	1	14.32	<0.2	1	6	<1	1	0.4	11	38	10	100
363	LD-029	13	26	23	1	14.05	<0.2	1	10	<1	1	<0.2	14	46	20	80
364	LD-030	13	26	22	1	13.78	<0.2	12	22	<1	2	<0.2	22	80	30	120
365	LD-031	13	26	22	1	13.49	<0.2	9	30	<1	2	0.2	24	80	20	100
366	LD-032	13	26	21	1	13.21	<0.2	3	50	<1	2	0.2	33	102	30	100
367	LD-033	13	26	22	1	12.94	<0.2	1	12	<1	2	<0.2	14	60	20	50
368	LD-034	13	25	35	1	12.93	<0.2	15	28	<1	2	0.2	17	90	30	110
369	LD-035	13	25	35	1	13.23	<0.2	5	38	<1	1	0.4	38	76	20	80
370	LD-036	13	25	37	1	13.51	<0.2	4	36	<1	1	0.4	24	100	20	80
371	LD-037	13	25	37	1	13.77	<0.2	140	50	<1	2	0.4	24	90	30	100
372	LD-038	13	25	35	1	14.05	<0.2	9	28	<1	2	0.4	60	77	30	110
373	LD-039	13	25	36	1	14.32	<0.2	4	22	<1	5	0.4	34	75	20	110
374	LD-040	13	25	38	1	14.60	<0.2	2	10	<1	1	0.2	14	40	20	70
375	LD-041	13	25	38	1	14.88	<0.2	2	10	<1	1	0.2	16	40	10	70
376	LD-042	13	25	39	1	15.15	<0.2	1	7	<1	<1	<0.2	12	33	10	50
377	LD-043	13	24	47	1	14.72	<0.2	51	30	<1	2	2.0	32	80	20	220
378	LD-044	13	24	22	1	14.72	<0.2	32	25	<1	2	1.4	26	80	20	150
379	LD-045	13	24	22	1	14.45	<0.2	11	34	<1	2	0.8	32	75	20	150
380	LD-046	13	24	22	1	14.18	<0.2	5	18	<1	2	0.4	22	85	30	140
381	LD-047	13	23	33	1	14.16	<0.2	4	18	<1	2	0.2	19	90	10	220
382	LD-048	13	23	35	1	14.42	<0.2	2	16	<1	2	0.2	22	86	20	180
383	LD-049	13	23	35	1	14.73	<0.2	2	14	<1	2	0.2	22	40	10	70
384	LD-050	13	23	36	1	14.74	<0.2	1	14	<1	2	0.2	18	80	20	120
385	LD-051	13	23	48	1	14.92	<0.2	4	86	<1	2	<0.2	16	70	20	120
386	LD-052	13	23	28	1	15.13	<0.2	1	11	<1	2	0.2	16	68	20	80
387	LD-053	13	23	45	1	15.57	<0.2	3	17	<1	4	0.6	10	59	20	120
388	LD-054	13	23	44	1	15.25	<0.2	36	17	<1	4	2.6	24	88	20	230
389	LD-055	13	23	43	1	16.13	<0.2	17	20	<1	4	1.4	16	66	20	170
390	LD-056	13	23	43	1	16.42	<0.2	36	12	<1	4	3.0	20	106	20	210
391	LD-057	13	23	43	1	16.68	<0.2	16	16	<1	8	1.0	18	120	10	220
392	LD-058	13	23	41	1	16.94	<0.2	16	14	<1	2	2.8	16	92	20	200
393	LD-059	13	23	42	1	17.22	<0.2	45	54	<1	1	5.2	30	310	30	360
394	LD-060	13	23	42	1	17.50	<0.2	9	27	<1	3	1.0	30	70	30	170
395	LD-061	13	23	17	1	17.22	<0.2	39	34	<1	3	1.6	20	140	20	220
396	LD-062	13	23	18	1	16.96	<0.2	5	16	<1	4	1.4	17	76	20	160
397	LD-063	13	23	18	1	16.67	<0.2	7	20	<1	2	0.6	28	110	30	240
398	LD-064	13	23	18	1	16.39	<0.2	4	14	<1	4	0.4	22	77	20	170
399	LD-065	13	23	19	1	16.13	<0.2	6	16	<1	4	0.6	12	54	20	100
400	LD-066	13	23	21	1	15.62	<0.2	10	18	<1	2	0.6	18	65	30	140

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
401	LD-067	13 24 98	1 23 27	1	<0.2	2	10	<1	4	0.4	20	70	30	120
402	LD-068	13 24 78	1 23 07	3	<0.2	3	14	<1	8	0.8	18	100	20	160
403	LD-069	13 24 59	1 22 88	<1	<0.2	2	12	<1	4	0.4	10	52	20	120
404	LD-070	13 24 39	1 22 70	<1	<0.2	6	18	<1	4	0.4	14	66	10	100
405	LD-071	13 24 19	1 22 52	<1	<0.2	2	15	<1	2	0.2	10	42	20	100
406	LD-072	13 24 04	1 22 72	1	<0.2	3	11	<1	4	0.2	14	82	10	190
407	LD-073	13 24 21	1 22 89	<1	<0.2	2	6	<1	4	0.2	12	46	20	70
408	LD-074	13 24 41	1 23 07	<1	<0.2	3	5	<1	2	0.4	10	50	20	120
409	LD-075	13 24 59	1 23 26	<1	<0.2	3	10	<1	4	0.6	12	77	10	150
410	LD-076	13 24 79	1 23 46	<1	<0.2	5	8	<1	4	2.0	10	90	10	180
411	LD-077	13 25 00	1 23 67	<1	<0.2	2	5	<1	3	0.4	10	88	10	100
412	LD-078	13 25 38	1 24 04	<1	<0.2	1	8	<1	3	0.2	12	72	10	200
413	LD-079	13 25 56	1 23 83	<1	<0.2	1	8	<1	6	0.2	14	66	10	130
414	LD-080	13 25 36	1 23 64	<1	<0.2	1	6	<1	4	0.2	12	68	10	160
415	LE-001	13 30 70	1 17 79	5	<0.2	3	14	<1	5	0.4	20	55	20	80
416	LE-002	13 30 43	1 17 79	2	<0.2	3	14	<1	4	0.4	26	63	20	60
417	LE-003	13 30 16	1 17 80	8	<0.2	9	12	<1	5	0.2	20	52	10	90
418	LE-004	13 29 89	1 17 79	7	<0.2	3	12	<1	5	0.2	20	66	10	50
419	LE-005	13 28 63	1 17 80	348	<0.2	2	12	<1	2	0.4	8	44	10	90
420	LE-006	13 28 35	1 17 80	256	<0.2	3	12	<1	4	0.2	13	56	30	120
421	LE-007	13 28 09	1 17 80	4	<0.2	4	10	<1	3	0.4	12	67	20	110
422	LE-008	13 28 81	1 17 81	6	<0.2	1	7	<1	3	0.2	14	44	10	80
423	LE-009	13 28 82	1 18 09	<1	<0.2	1	7	<1	3	0.2	12	60	30	110
424	LE-010	13 28 56	1 18 09	4	<0.2	5	18	<1	2	0.6	16	38	20	180
425	LE-011	13 28 54	1 17 81	17	<0.2	2	10	<1	2	0.2	14	56	20	110
426	LE-012	13 28 55	1 17 54	1	<0.2	4	10	<1	2	0.2	16	55	20	130
427	LE-013	13 28 81	1 17 53	<1	<0.2	3	10	<1	4	0.2	14	55	20	120
428	LE-014	13 28 06	1 17 52	19	<0.2	1	10	<1	3	0.2	14	53	20	150
429	LE-015	13 29 35	1 17 52	3	<0.2	4	16	<1	3	0.4	28	80	20	120
430	LE-016	13 29 66	1 17 52	2	<0.2	2	16	<1	3	0.4	22	60	20	150
431	LE-017	13 29 90	1 17 52	5	<0.2	6	14	<1	3	0.4	16	60	20	160
432	LE-018	13 30 18	1 17 52	19	<0.2	6	20	<1	4	0.8	18	70	20	160
433	LE-019	13 30 48	1 17 52	9	<0.2	6	20	<1	2	0.2	12	50	30	100
434	LE-020	13 27 21	1 16 43	<1	<0.2	4	18	<1	3	0.2	20	76	20	180
435	LE-021	13 27 21	1 16 70	11	<0.2	4	30	<1	5	0.4	28	86	20	300
436	LE-022	13 27 22	1 16 97	28	<0.2	25	14	<1	4	0.2	18	76	40	170
437	LE-023	13 27 21	1 17 26	6	<0.2	3	14	<1	7	0.2	64	76	40	160
438	LE-024	13 27 21	1 17 53	3	<0.2	15	40	<1	4	0.4	18	200	40	160
439	LE-025	13 27 21	1 17 81	<1	<0.2	5	12	<1	4	0.4	16	73	30	140
440	LE-026	13 27 22	1 18 10	2	<0.2	2	12	<1	4	0.4	16	60	20	100

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
441	LE-027	13	27.21	1	18.37	1	<0.2	2	12	<1	4	0.2	16	70	30	130
442	LE-028	13	27.22	1	18.65	<1	<0.2	4	10	<1	4	0.4	16	60	20	60
443	LE-029	13	27.22	1	18.93	<1	<0.2	2	8	<1	4	<0.2	12	46	10	80
444	LE-030	13	27.22	1	19.21	<1	<0.2	2	16	<1	4	<0.2	27	66	20	170
445	LE-031	13	26.95	1	18.21	2	<0.2	2	14	<1	4	<0.2	20	50	20	90
446	LE-032	13	26.94	1	18.92	1	<0.2	2	16	<1	7	<0.2	22	70	20	110
447	LE-033	13	26.93	1	18.66	3	<0.2	4	14	<1	4	0.4	24	68	20	160
448	LE-034	13	26.93	1	18.36	<1	<0.2	7	22	<1	6	0.8	34	78	30	150
449	LE-035	13	26.94	1	18.09	2	<0.2	7	16	<1	6	0.8	20	76	20	140
450	LE-036	13	26.94	1	17.82	2	<0.2	4	16	<1	4	0.2	20	80	10	150
451	LE-037	13	26.94	1	17.82	6	<0.2	4	16	<1	4	0.4	18	85	10	110
452	LE-038	13	26.91	1	17.34	5	<0.2	4	15	<1	3	0.4	18	62	10	220
453	LE-039	13	26.91	1	17.26	9	<0.2	3	11	<1	2	0.2	16	70	30	180
454	LE-040	13	26.91	1	16.72	5	<0.2	4	14	<1	4	0.2	20	75	20	270
455	LE-041	13	26.90	1	16.43	4	<0.2	4	14	<1	4	0.2	16	55	20	210
456	LE-042	13	31.33	1	17.72	13	<0.2	4	16	<1	4	0.2	20	125	20	160
457	LE-043	13	31.33	1	17.45	<1	<0.2	2	6	<1	2	<0.2	12	24	10	60
458	LE-044	13	31.32	1	17.17	<1	<0.2	4	16	<1	6	0.2	26	47	30	100
459	LE-045	13	31.32	1	16.88	2	<0.2	3	8	<1	2	0.2	12	25	10	70
460	LE-046	13	31.33	1	16.82	2	<0.2	4	26	<1	4	1.0	26	48	40	100
461	LE-047	13	31.33	1	16.33	12	<0.2	4	15	<1	2	0.4	16	38	20	80
462	LE-048	13	31.33	1	16.05	5	<0.2	2	14	<1	1	0.6	14	48	20	70
463	LE-049	13	31.37	1	16.32	12	<0.2	17	26	<1	6	1.6	28	45	60	100
464	LE-050	13	31.57	1	16.60	3	<0.2	10	20	<1	6	0.4	30	52	60	120
465	LE-051	13	31.59	1	16.87	12	<0.2	10	40	<1	2	0.8	42	35	60	110
466	LE-052	13	31.59	1	17.15	<1	<0.2	2	14	<1	6	0.2	22	48	40	110
467	LE-053	13	31.59	1	17.44	3	<0.2	1	12	<1	2	<0.2	20	25	20	80
468	LE-054	13	31.60	1	17.72	3	<0.2	3	10	<1	4	<0.2	18	55	30	150
469	LE-055	13	26.70	1	15.43	34	<0.2	3	24	<1	4	<0.2	36	90	40	90
470	LE-056	13	26.70	1	15.15	1	<0.2	2	8	<1	3	<0.2	14	43	20	80
471	LE-057	13	26.69	1	14.98	1	<0.2	2	10	<1	2	<0.2	16	46	20	80
472	LE-058	13	26.70	1	14.60	2	<0.2	3	18	<1	2	<0.2	20	73	20	100
473	LE-059	13	26.70	1	14.32	7	<0.2	1	17	<1	2	<0.2	14	43	30	70
474	LE-060	13	26.70	1	14.03	<1	<0.2	1	23	<1	2	0.2	16	60	10	120
475	LE-061	13	26.70	1	13.76	<1	<0.2	3	14	<1	2	0.2	14	50	20	70
476	LE-062	13	26.69	1	13.49	3	<0.2	3	26	<1	2	0.2	28	98	30	70
477	LE-063	13	26.69	1	13.21	<1	<0.2	3	20	<1	8	0.2	20	77	40	100
478	LE-064	13	26.69	1	12.94	<1	<0.2	3	18	<1	2	<0.2	15	63	20	60
479	LE-065	13	26.42	1	12.95	<1	<0.2	3	34	<1	3	<0.2	24	72	20	60
480	LE-066	13	26.42	1	13.22	1	<0.2	5	28	<1	2	0.2	18	86	30	70

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
481	LE-067	13 26.43	1 13.50	1	<0.2	3	20	<1	2	0.2	18	51	30	70
482	LE-068	13 26.43	1 13.77	<1	<0.2	3	18	<1	2	<0.2	20	50	30	80
483	LE-069	13 26.42	1 14.06	<1	<0.2	2	10	<1	4	<0.2	16	46	30	90
484	LE-070	13 26.43	1 14.33	<1	<0.2	2	8	<1	3	<0.2	12	39	40	80
485	LE-071	13 26.43	1 14.60	<1	<0.2	2	10	<1	2	0.2	16	44	30	60
486	LE-072	13 26.43	1 14.88	<1	<0.2	3	46	<1	2	0.2	54	55	20	60
487	LE-073	13 26.44	1 15.19	2	<0.2	3	10	<1	2	0.2	14	48	30	100
488	LE-074	13 23.98	1 15.32	73	<0.2	72	14	<1	2	5.4	14	44	20	110
489	LE-075	13 23.97	1 15.87	24	<0.2	32	18	<1	3	1.0	16	40	30	70
490	LE-076	13 23.96	1 15.87	27	<0.2	32	17	<1	4	5.0	16	100	20	90
491	LE-077	13 23.95	1 16.15	22	<0.2	32	18	<1	4	4.6	22	80	20	220
492	LE-078	13 23.95	1 16.42	2	<0.2	19	10	<1	4	0.6	14	40	20	120
493	LE-079	13 23.95	1 16.71	6	<0.2	30	48	<1	6	3.0	28	144	40	130
494	LE-080	13 23.95	1 16.98	<1	<0.2	5	22	<1	2	0.4	12	44	20	80
495	LE-081	13 23.94	1 17.25	<1	<0.2	5	30	<1	1	1.0	24	86	20	80
496	LE-082	13 23.94	1 17.55	4	<0.2	1	36	<1	1	0.4	24	84	20	60
497	LE-083	13 23.67	1 17.26	166	<0.2	6	20	<1	2	0.4	20	44	10	100
498	LE-084	13 23.67	1 16.99	<1	<0.2	3	54	<1	1	1.6	60	78	20	110
499	LE-085	13 23.67	1 16.71	16	<0.2	9	12	<1	<1	0.4	10	42	20	50
500	LE-086	13 23.67	1 16.43	31	<0.2	11	14	<1	1	2.0	10	79	20	100
501	LE-087	13 23.67	1 15.87	20	<0.2	12	16	<1	1	1.2	16	80	20	80
502	LE-088	13 23.68	1 15.39	53	<0.2	39	12	<1	4	2.0	14	50	30	110
503	LE-089	13 23.67	1 15.30	9	<0.2	30	12	<1	4	0.6	12	49	30	90
504	LE-090	13 23.67	1 15.30	6	<0.2	5	10	<1	4	0.8	24	37	20	30
505	LE-091	13 26.64	1 21.70	1	<0.2	2	20	<1	4	1.2	26	86	50	90
506	LE-092	13 26.83	1 21.90	<1	<0.2	3	20	<1	4	1.4	26	68	40	160
507	LE-093	13 27.02	1 22.09	30	<0.2	7	8	<1	8	1.4	26	105	30	160
508	LE-094	13 27.21	1 22.29	<1	<0.2	2	8	<1	3	0.6	12	48	20	80
509	LE-095	13 27.00	1 22.48	<1	<0.2	2	12	<1	9	0.6	20	56	40	230
510	LE-096	13 26.82	1 22.31	<1	<0.2	6	15	<1	4	1.2	26	66	30	130
511	LE-097	13 26.63	1 22.10	<1	<0.2	5	14	<1	4	1.0	18	70	30	100
512	LE-098	13 26.44	1 21.91	<1	<0.2	2	14	<1	8	0.4	22	44	30	120
513	LE-099	13 26.06	1 21.50	4	<0.2	2	6	<1	3	0.2	12	30	20	80
514	LE-100	13 25.87	1 21.32	<1	<0.2	2	8	<1	3	0.4	12	40	20	100
515	LE-101	13 26.07	1 21.10	10	<0.2	5	28	<1	3	1.0	28	76	30	180
516	LE-102	13 26.25	1 21.32	<1	<0.2	11	16	<1	4	0.4	20	70	40	150
517	LE-103	13 26.45	1 21.50	<1	<0.2	3	8	<1	2	0.4	12	37	20	130
518	LE-104	13 24.81	1 12.67	<1	<0.2	2	12	<1	2	0.2	14	47	20	100
519	LE-105	13 24.54	1 12.68	<1	<0.2	1	14	<1	3	0.2	12	49	20	80

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
521	LE-108	13	24.26	1	12.68	<1	<0.2	2	16	<1	2	0.2	17	77	20	120
522	LE-109	13	24.28	1	12.36	2	<0.2	2	18	<1	3	0.4	16	96	10	130
523	LE-110	13	24.54	1	12.37	1	<0.2	3	13	<1	4	0.2	16	60	20	150
524	LE-111	13	24.82	1	12.38	<1	<0.2	1	12	<1	2	0.2	16	46	10	100
525	LE-112	13	25.09	1	12.38	<1	<0.2	1	9	<1	4	0.4	16	39	20	80
526	LE-113	13	25.10	1	12.12	<1	<0.2	1	10	<1	4	0.2	14	40	20	80
527	LE-114	13	24.82	1	12.11	<1	<0.2	1	12	<1	2	0.2	13	48	20	110
528	LE-115	13	24.54	1	12.10	9	<0.2	3	15	<1	2	0.2	13	68	20	150
529	LE-116	13	24.28	1	12.09	<1	<0.2	4	12	<1	6	0.2	13	58	20	130
530	LE-117	13	24.54	1	11.82	<1	<0.2	4	12	<1	4	0.4	14	82	20	80
531	LE-118	13	24.54	1	11.83	<1	<0.2	1	12	<1	3	0.2	14	44	20	70
532	LE-119	13	24.83	1	11.83	<1	<0.2	2	16	<1	4	0.4	14	60	20	100
533	LE-120	13	25.10	1	11.84	<1	<0.2	1	14	<1	4	0.2	16	46	10	120
534	LE-121	13	27.90	1	18.68	28	<0.2	41	16	<1	4	0.2	18	82	40	210
535	LE-122	13	27.90	1	19.97	6	<0.2	43	36	<1	2	0.8	24	100	40	170
536	LE-123	13	27.90	1	19.97	12	<0.2	39	30	<1	3	0.8	44	91	20	250
537	LE-124	13	27.89	1	20.53	3	<0.2	7	28	<1	5	1.0	30	95	30	210
538	LE-125	13	27.65	1	20.54	5	<0.2	30	20	<1	3	0.4	22	59	40	190
539	LE-126	13	27.65	1	19.98	1	<0.2	6	20	<1	4	0.4	32	60	40	100
540	LE-127	13	27.63	1	19.98	3	<0.2	2	12	<1	4	0.4	18	46	30	100
541	LE-128	13	25.72	1	12.16	<1	<0.2	2	8	<1	3	0.2	12	44	30	100
542	LE-129	13	26.02	1	12.17	2	<0.2	2	20	<1	8	0.2	20	70	40	170
543	LE-130	13	26.32	1	12.15	15	<0.2	3	10	<1	4	0.2	14	38	30	130
544	LE-131	13	26.58	1	12.17	<1	<0.2	1	8	<1	4	0.2	14	39	30	90
545	LE-132	13	26.85	1	12.15	<1	<0.2	1	10	<1	2	0.2	18	40	20	100
546	LE-133	13	26.83	1	11.84	3	<0.2	3	10	<1	4	0.2	12	40	20	100
547	LE-134	13	26.57	1	11.85	<1	<0.2	<1	24	<1	2	0.2	34	45	20	110
548	LE-135	13	26.30	1	11.85	<1	<0.2	2	42	<1	2	0.2	52	48	20	80
549	LE-136	13	26.02	1	11.84	<1	<0.2	<1	13	<1	3	0.2	20	49	30	110
550	LE-137	13	25.73	1	11.82	1	<0.2	<1	10	<1	2	0.2	35	52	20	100
551	LE-138	13	25.75	1	11.58	2	<0.2	15	20	<1	2	0.2	35	91	20	120
552	LE-139	13	26.04	1	11.57	2	<0.2	7	12	<1	2	0.2	14	98	20	120
553	LE-140	13	26.28	1	11.59	5	<0.2	1	10	<1	4	0.2	36	56	20	130
554	LE-141	13	26.28	1	11.29	<1	<0.2	7	40	<1	7	1.0	36	195	30	180
555	LE-142	13	26.01	1	11.28	<1	<0.2	1	10	<1	2	0.2	14	54	20	80
556	LE-143	13	25.74	1	11.28	1	<0.2	1	14	<1	4	0.2	20	56	20	130
557	LE-144	13	25.54	1	11.27	15	<0.2	4	18	<1	3	0.4	26	66	20	170
558	LF-001	13	30.73	1	18.07	5	<0.2	2	16	<1	6	0.4	38	51	20	130
559	LF-002	13	30.63	1	18.18	12	<0.2	3	20	<1	4	0.4	38	72	30	150
560	LF-003	13	30.66	1	18.20	8	<0.2	1	16	<1	4	0.2	24	63	20	240

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	AS (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
561	LF-004	13 30.17	1 18.36	3	<0.2	6	14	<1	8	0.2	18	56	20	160
562	LF-005	13 29.94	1 18.48	3	<0.2	3	14	<1	5	0.2	16	50	20	140
563	LF-006	13 29.72	1 18.63	3	<0.2	5	14	<1	4	<0.2	18	54	30	210
564	LF-007	13 29.53	1 18.83	16	<0.2	30	16	<1	4	<0.2	18	60	20	220
565	LF-008	13 29.36	1 18.98	4	<0.2	3	14	<1	4	<0.2	14	48	20	140
566	LF-009	13 29.18	1 19.19	15	<0.2	15	24	<1	3	0.8	20	63	50	230
567	LF-010	13 28.98	1 19.37	1180	1.0	720	44	6	21	37.0	110	22	20	420
568	LF-011	13 28.75	1 19.18	27	<0.2	30	26	<1	3	2.6	34	88	40	320
569	LF-012	13 28.59	1 19.39	12	<0.2	7	30	<1	3	1.8	20	97	20	410
570	LF-013	13 28.35	1 19.58	10	<0.2	3	14	<1	4	1.0	18	79	30	220
571	LF-014	13 28.12	1 19.46	5	<0.2	43	20	<1	6	2.4	26	76	40	200
572	LF-015	13 27.83	1 19.42	4	<0.2	3	10	<1	2	0.2	19	47	20	90
573	LF-016	13 27.60	1 19.51	1	<0.2	<1	10	<1	2	0.2	22	53	20	80
574	LF-017	13 27.42	1 19.65	1	<0.2	9	22	<1	2	1.2	55	110	30	190
575	LF-018	13 27.24	1 19.87	4	<0.2	3	15	<1	2	0.2	26	66	30	200
576	LF-019	13 27.01	1 19.88	610	<0.2	9	18	<1	1	0.8	28	93	10	240
577	LF-020	13 26.75	1 19.84	5	<0.2	6	12	<1	2	0.4	16	71	20	180
578	LF-021	13 26.54	1 19.82	25	<0.2	16	16	<1	3	0.4	22	71	20	200
579	LF-022	13 26.27	1 19.80	1	<0.2	3	13	<1	2	0.2	22	56	10	150
580	LF-023	13 29.92	1 17.23	1	<0.2	2	5	<1	2	0.2	14	34	20	70
581	LF-024	13 29.64	1 17.23	1	<0.2	1	12	<1	2	0.2	20	51	20	110
582	LF-025	13 29.38	1 17.23	4	<0.2	11	14	<1	4	0.4	20	68	10	210
583	LF-026	13 29.11	1 17.24	5	<0.2	5	24	<1	2	0.4	22	85	20	260
584	LF-027	13 28.84	1 17.24	8	<0.2	9	16	<1	3	2.0	26	97	20	240
585	LF-028	13 28.56	1 17.24	10	<0.2	3	16	<1	2	0.4	28	98	20	210
586	LF-029	13 28.28	1 17.25	14	<0.2	10	18	<1	2	0.6	19	110	20	200
587	LF-030	13 28.28	1 17.51	32	<0.2	15	18	<1	4	1.8	20	138	20	230
588	LF-031	13 28.28	1 17.80	14	<0.2	6	18	<1	4	0.8	20	95	10	230
589	LF-032	13 28.27	1 18.08	5	<0.2	3	15	<1	4	0.6	20	86	20	200
590	LF-033	13 28.28	1 18.35	7	<0.2	3	16	<1	4	0.4	26	80	20	230
591	LF-034	13 28.27	1 18.63	8	<0.2	<1	17	<1	3	0.4	22	88	20	230
592	LF-035	13 28.27	1 18.63	<1	<0.2	<1	17	<1	2	<0.2	14	46	20	70
593	LF-036	13 28.01	1 19.20	48	<0.2	2	15	<1	5	<0.2	18	68	20	170
594	LF-037	13 28.01	1 18.93	7	<0.2	3	15	<1	4	0.2	18	75	20	180
595	LF-038	13 28.01	1 18.65	5	<0.2	3	12	<1	4	0.6	18	67	20	170
596	LF-039	13 28.01	1 18.35	9	<0.2	3	18	<1	6	0.4	16	105	20	260
597	LF-040	13 28.01	1 18.09	18	<0.2	9	20	<1	4	0.6	20	108	20	250
598	LF-041	13 28.01	1 17.82	8	<0.2	14	17	<1	3	0.8	20	68	30	220
599	LF-042	13 28.00	1 17.53	78	<0.2	10	13	<1	4	0.6	18	75	20	180
600	LF-043	13 28.00	1 17.25	16	<0.2	5	17	<1	2	0.4	20	112	20	240

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
601	LF-044	13	28.00	1	16.97	139	<0.2	9	16	<1	2	1.0	30	75	20	220
602	LF-045	13	28.29	1	16.98	10	<0.2	10	19	<1	3	0.6	32	95	20	170
603	LF-046	13	25.61	1	15.47	2	<0.2	2	14	<1	3	0.2	20	52	20	140
604	LF-047	13	25.60	1	15.75	2	<0.2	2	13	<1	3	0.2	20	55	20	150
605	LF-048	13	25.60	1	16.02	3	<0.2	3	7	<1	2	0.2	20	33	20	170
606	LF-049	13	25.60	1	16.31	11	<0.2	3	12	<1	2	0.2	22	50	20	100
607	LF-050	13	25.60	1	18.59	15	<0.2	3	10	<1	4	0.2	16	54	20	130
608	LF-051	13	25.60	1	16.86	6	<0.2	5	21	<1	2	0.2	36	73	30	140
609	LF-052	13	25.59	1	17.13	2	<0.2	2	16	<1	2	0.2	28	58	20	140
610	LF-053	13	25.60	1	17.41	2	<0.2	2	19	<1	2	0.2	46	70	20	210
611	LF-054	13	25.59	1	17.69	5	<0.2	2	23	<1	4	0.4	30	77	30	180
612	LF-055	13	25.33	1	17.40	6	<0.2	2	18	<1	3	0.2	36	66	20	130
613	LF-056	13	25.33	1	17.13	4	<0.2	4	12	<1	3	0.2	14	65	20	200
614	LF-057	13	25.33	1	16.86	5	<0.2	1	15	<1	2	0.2	10	39	10	60
615	LF-058	13	25.33	1	16.58	3	<0.2	2	5	<1	2	0.2	12	37	10	70
616	LF-059	13	25.34	1	16.31	9	<0.2	4	15	<1	2	0.2	28	55	20	130
617	LF-060	13	25.32	1	16.02	11	<0.2	2	18	<1	2	0.2	16	43	30	100
618	LF-061	13	25.76	1	15.76	1	<0.2	3	10	<1	2	0.2	18	45	30	90
619	LF-062	13	25.52	1	16.74	15	<0.2	3	16	<1	2	1.0	24	60	30	210
620	LF-063	13	29.52	1	16.45	7	<0.2	3	20	<1	2	0.4	22	61	30	160
621	LF-064	13	29.53	1	16.17	10	<0.2	4	16	<1	3	0.2	38	82	30	200
622	LF-065	13	29.51	1	15.89	1	<0.2	3	16	<1	3	0.2	30	62	30	100
623	LF-066	13	29.52	1	15.62	3	<0.2	4	16	<1	3	0.4	26	64	10	160
624	LF-067	13	29.52	1	15.33	6	<0.2	4	12	<1	2	0.4	20	53	20	110
625	LF-068	13	29.51	1	15.06	4	<0.2	3	12	<1	4	0.2	18	52	20	150
626	LF-069	13	29.52	1	14.78	5	<0.2	7	18	<1	4	0.6	24	55	20	130
627	LF-070	13	29.52	1	14.50	17	<0.2	5	10	<1	4	0.6	24	60	20	130
628	LF-071	13	29.51	1	14.23	1	<0.2	7	8	<1	2	0.2	14	50	10	90
629	LF-072	13	29.24	1	14.99	15	<0.2	9	18	<1	2	0.2	16	40	20	150
630	LF-073	13	29.24	1	14.25	7	<0.2	9	8	<1	2	0.4	26	40	20	160
631	LF-074	13	29.24	1	14.52	2	<0.2	3	12	<1	<1	0.2	30	52	20	150
632	LF-075	13	29.24	1	14.85	1	<0.2	3	12	<1	<1	0.2	11	33	10	80
633	LF-076	13	29.23	1	14.07	4	<0.2	3	27	<1	<1	0.2	30	55	20	120
634	LF-077	13	29.24	1	15.36	1	<0.2	<1	6	<1	1	0.2	8	35	20	130
635	LF-078	13	29.24	1	15.63	1	<0.2	1	14	<1	2	0.4	19	55	20	130
636	LF-079	13	29.25	1	15.91	4	<0.2	2	22	<1	2	0.4	32	74	20	140
637	LF-080	13	29.26	1	16.20	5	<0.2	5	18	<1	1	0.2	16	66	20	200
638	LF-081	13	29.26	1	16.46	4	<0.2	3	23	<1	2	0.4	34	67	60	160
639	LF-082	13	29.26	1	16.75	6	<0.2	3	14	<1	1	0.6	14	64	20	170
640	LF-083	13	27.79	1	16.24	8	<0.2	7	14	<1	2	1.0	14	62	20	180

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
641	LF-084	13 27 80	1 15 97	13	<0.2	5	14	<1	2	0.2	18	63	30	200
642	LF-085	13 27 79	1 15 68	15	<0.2	3	15	<1	2	0.2	16	55	30	150
643	LF-086	13 27 79	1 15 42	4	<0.2	7	18	<1	2	0.4	18	64	30	180
644	LF-087	13 27 78	1 15 14	7	<0.2	5	18	<1	2	0.2	18	111	30	180
645	LF-088	13 27 78	1 14 86	3	<0.2	4	68	<1	1	<0.2	70	165	30	150
646	LF-089	13 27 80	1 14 58	2	<0.2	2	16	<1	1	<0.2	20	65	30	120
647	LF-090	13 27 79	1 14 30	2	<0.2	2	10	<1	1	<0.2	10	48	20	80
648	LF-091	13 27 79	1 14 02	2	<0.2	2	13	<1	<1	0.2	18	51	20	90
649	LF-092	13 27 79	1 13 74	5	<0.2	3	22	<1	1	0.2	20	73	20	200
650	LF-093	13 27 79	1 13 47	2	<0.2	4	18	<1	<1	0.2	24	63	20	140
651	LF-094	13 27 78	1 13 14	6	<0.2	2	18	<1	<1	0.2	22	86	30	140
652	LF-095	13 27 52	1 13 15	3	<0.2	5	20	<1	<1	0.2	20	85	30	110
653	LF-096	13 27 52	1 13 44	3	<0.2	2	16	<1	<1	0.2	16	66	30	140
654	LF-097	13 27 52	1 13 71	5	<0.2	2	12	<1	2	0.2	16	58	20	90
655	LF-098	13 27 52	1 13 98	2	<0.2	1	9	<1	3	0.2	11	40	30	120
656	LF-099	13 27 52	1 14 27	2	<0.2	1	7	<1	2	<0.2	11	38	30	70
657	LF-100	13 27 53	1 14 55	<1	<0.2	1	8	<1	2	0.2	14	42	20	60
658	LF-101	13 27 53	1 14 82	<1	<0.2	2	12	<1	6	0.2	28	65	30	120
659	LF-102	13 27 53	1 15 10	17	<0.2	20	27	<1	2	0.4	18	157	40	180
660	LF-103	13 27 53	1 15 38	12	<0.2	5	13	<1	1	0.4	20	67	30	150
661	LF-104	13 27 53	1 15 65	6	<0.2	1	15	<1	<1	0.2	18	49	10	90
662	LF-105	13 27 53	1 15 95	2	<0.2	1	6	<1	<1	0.2	11	45	10	90
663	LF-106	13 27 53	1 16 23	6	<0.2	1	12	<1	<1	0.2	17	50	10	130
664	LF-107	13 24 46	1 16 30	113	<0.2	16	20	<1	<1	0.4	30	72	20	90
665	LF-108	13 24 46	1 15 59	11	<0.2	24	16	<1	<1	0.8	16	55	30	80
666	LF-109	13 24 47	1 16 14	306	<0.2	240	58	<1	4	1.0	40	126	40	120
667	LF-110	13 24 47	1 16 42	6	<0.2	10	12	<1	1	0.4	18	55	30	100
668	LF-111	13 24 47	1 16 42	29	<0.2	43	54	<1	1	0.4	30	68	30	110
669	LF-112	13 24 48	1 16 70	<1	<0.2	2	10	<1	1	0.4	16	38	20	60
670	LF-113	13 24 47	1 16 98	<1	<0.2	12	56	<1	<1	0.6	62	72	10	150
671	LF-114	13 24 47	1 17 26	1	<0.2	1	5	<1	<1	0.2	8	37	10	90
672	LF-115	13 24 47	1 17 53	2	<0.2	4	16	<1	<1	0.2	16	45	20	110
673	LF-116	13 24 20	1 17 54	2	<0.2	3	15	<1	2	0.4	16	52	20	100
674	LF-117	13 24 21	1 17 26	<1	<0.2	4	10	<1	<1	0.2	16	40	20	80
675	LF-118	13 24 20	1 16 99	3	<0.2	20	12	<1	<1	0.4	17	40	10	80
676	LF-119	13 24 21	1 16 69	3	<0.2	3	55	<1	2	1.0	40	140	20	100
677	LF-120	13 24 20	1 16 43	<1	<0.2	3	3	<1	1	0.2	9	24	20	70
678	LF-121	13 24 20	1 16 15	3	<0.2	3	7	<1	2	0.2	16	34	30	60
679	LF-122	13 24 20	1 15 82	35	<0.2	16	20	<1	<1	0.4	18	56	30	180
680	LF-123	13 24 21	1 15 59	51	<0.2	35	12	<1	2	0.8	20	38	30	90

Seal No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	AS (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
681	LF-124	13	24.22	1	15.31	25	<0.2	25	10	<1	2	0.6	20	50	20	100
682	LF-125	13	25.57	1	22.18	<1	<0.2	2	4	<1	1	0.4	10	33	20	80
683	LF-126	13	25.76	1	22.38	<1	<0.2	3	12	<1	2	0.8	20	96	10	250
684	LF-127	13	25.97	1	22.58	<1	<0.2	2	11	<1	5	0.2	20	63	30	130
685	LF-128	13	26.16	1	22.77	<1	<0.2	2	13	<1	1	0.2	8	30	20	180
686	LF-129	13	26.35	1	22.96	<1	<0.2	3	10	<1	5	0.8	24	51	40	180
687	LF-130	13	26.17	1	23.18	<1	<0.2	3	10	<1	1	0.2	10	75	10	200
688	LF-131	13	25.98	1	22.97	<1	<0.2	2	5	<1	2	<0.2	26	52	10	130
689	LF-132	13	25.58	1	22.59	<1	<0.2	6	11	<1	4	1.2	14	55	30	120
690	LF-133	13	25.40	1	22.38	<1	<0.2	2	10	<1	3	1.2	12	63	20	140
691	LF-134	13	25.20	1	22.20	<1	<0.2	2	6	<1	2	0.2	11	70	20	170
692	LF-135	13	25.40	1	22.87	<1	<0.2	5	4	<1	1	0.2	8	45	10	140
693	LF-136	13	24.86	1	21.66	<1	<0.2	3	14	<1	1	0.8	24	80	20	140
694	LF-137	13	24.65	1	21.44	<1	<0.2	3	8	<1	1	0.8	16	65	20	170
695	LF-138	13	24.86	1	21.63	<1	<0.2	3	5	<1	1	<0.2	12	38	30	80
696	LF-139	13	25.05	1	21.61	<1	<0.2	1	6	<1	<1	<0.2	12	45	20	90
697	LF-140	13	25.88	1	19.41	<1	<0.2	1	17	<1	<1	<0.2	23	35	30	240
698	LF-141	13	25.68	1	19.21	8	<0.2	1	10	<1	3	0.8	16	60	30	160
699	LF-142	13	25.49	1	19.01	5	<0.2	2	10	<1	2	0.2	16	68	30	130
700	LF-143	13	25.29	1	18.80	2	<0.2	2	11	<1	2	0.2	18	57	30	110
701	LF-144	13	25.11	1	18.61	<1	<0.2	2	9	<1	4	0.2	18	57	40	120
702	LF-145	13	24.32	1	18.41	2	<0.2	1	10	<1	4	0.2	14	55	30	130
703	LF-146	13	24.74	1	18.22	2	<0.2	2	12	<1	3	0.2	19	66	20	170
704	LF-147	13	25.13	1	18.42	6	<0.2	1	12	<1	3	0.2	20	68	20	170
705	LF-148	13	25.30	1	18.22	6	<0.2	1	12	<1	4	0.2	14	48	20	80
706	LF-149	13	25.49	1	18.42	<1	<0.2	1	7	<1	3	0.2	17	56	20	110
707	LF-150	13	25.69	1	18.82	<1	<0.2	1	11	<1	4	0.2	18	68	20	170
708	LF-151	13	25.87	1	19.03	<1	<0.2	1	12	<1	3	0.2	14	48	20	80
709	LF-152	13	26.07	1	19.22	5	<0.2	1	12	<1	1	0.2	17	56	20	110
710	LF-153	13	26.26	1	19.42	29	<0.2	2	16	<1	4	0.2	18	70	20	140
711	LF-154	13	26.44	1	19.63	31	<0.2	4	12	<1	2	0.4	19	100	20	140
712	LF-155	13	26.93	1	19.81	14	<0.2	3	16	<1	2	0.2	14	61	30	120
713	LF-156	13	22.92	1	16.46	278	<0.2	5	16	<1	2	0.6	16	55	20	130
714	LF-157	13	22.93	1	16.19	31	<0.2	3	16	<1	2	0.2	16	60	20	120
715	LF-158	13	22.91	1	16.74	14	<0.2	2	19	<1	2	0.4	16	68	20	180
716	LF-159	13	22.65	1	16.46	2	<0.2	2	16	<1	1	0.2	16	90	20	160
717	LF-160	13	22.65	1	16.73	53	<0.2	3	18	<1	3	0.2	14	58	30	80
718	LF-161	13	22.65	1	16.46	11	<0.2	4	15	<1	3	0.4	12	36	30	90
719	LF-162	13	22.65	1	16.19	25	<0.2	6	20	<1	3	0.2	16	30	20	170
720	LG-001	13	29.83	1	18.28	5	<0.2	14	21	<1	5	0.4	20	76	20	180

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
721	LG-002	13 29 82	1 17 99	3	<0.2	6	19	<1	2	0.2	28	78	30	180
722	LG-003	13 29 54	1 18 01	52	<0.2	29	35	<1	1	1.0	38	86	30	300
723	LG-004	13 29 54	1 18 28	13	<0.2	10	30	<1	1	0.4	32	73	20	240
724	LG-005	13 29 55	1 18 56	6	<0.2	7	22	<1	2	0.2	30	66	20	280
725	LG-006	13 29 55	1 19 14	7	<0.2	14	22	<1	3	0.4	20	70	20	280
726	LG-007	13 29 55	1 19 43	5	<0.2	4	20	<1	3	0.2	26	86	20	280
727	LG-008	13 29 56	1 19 71	19	<0.2	16	20	<1	3	0.4	32	82	20	180
728	LG-009	13 29 57	1 19 98	19	<0.2	16	28	<1	3	1.8	32	80	30	190
729	LG-010	13 29 57	1 20 25	35	<0.2	24	60	<1	4	10.0	18	115	70	550
730	LG-011	13 29 31	1 20 25	14	<0.2	14	29	<1	2	1.2	32	80	20	350
731	LG-012	13 29 28	1 19 97	7	<0.2	9	14	<1	4	1.0	16	62	30	210
732	LG-013	13 29 28	1 19 70	34	<0.2	14	22	<1	3	1.6	14	92	20	320
733	LG-014	13 29 28	1 19 41	18	<0.2	15	34	<1	4	1.4	22	81	20	320
734	LG-015	13 29 27	1 18 76	20	<0.2	7	29	<1	2	0.2	40	68	20	230
735	LG-016	13 29 27	1 18 49	4	<0.2	7	21	<1	3	0.4	24	60	20	200
736	LG-017	13 29 26	1 18 21	3	<0.2	4	15	<1	4	0.2	18	51	20	100
737	LG-018	13 28 98	1 18 23	9	<0.2	14	26	<1	3	0.6	46	80	20	220
738	LG-019	13 28 99	1 18 50	11	<0.2	5	34	<1	3	0.4	44	82	20	330
739	LG-020	13 29 00	1 18 78	10	<0.2	11	22	<1	2	1.2	32	66	20	220
740	LG-021	13 29 02	1 19 06	32	<0.2	29	15	<1	2	1.4	20	52	10	150
741	LG-022	13 26 13	1 15 70	3	<0.2	4	21	<1	2	0.2	18	68	20	180
742	LG-023	13 26 14	1 15 99	4	<0.2	9	24	<1	1	<0.2	34	70	20	200
743	LG-024	13 26 13	1 16 27	4	<0.2	5	24	<1	1	1.6	50	75	30	210
744	LG-025	13 26 13	1 16 54	17	<0.2	24	27	<1	1	0.6	20	105	20	240
745	LG-026	13 26 13	1 16 80	5	<0.2	9	16	<1	2	0.6	18	71	20	150
746	LG-027	13 26 14	1 17 09	5	<0.2	5	22	<1	1	0.2	28	100	30	220
747	LG-028	13 26 14	1 17 38	11	<0.2	16	32	<1	6	0.6	34	95	10	260
748	LG-029	13 26 14	1 17 66	4	<0.2	6	14	<1	4	0.2	18	75	10	150
749	LG-030	13 26 15	1 17 93	6	<0.2	6	28	<1	2	1.0	20	97	10	300
750	LG-031	13 26 14	1 18 21	6	<0.2	7	26	<1	1	0.4	54	100	30	350
751	LG-032	13 25 88	1 18 48	6	<0.2	7	28	<1	2	0.4	46	84	30	240
752	LG-033	13 25 88	1 18 22	22	<0.2	10	18	<1	<1	0.2	26	77	10	170
753	LG-034	13 25 87	1 17 55	8	<0.2	9	18	<1	<1	0.4	24	86	10	180
754	LG-035	13 25 87	1 17 67	3	<0.2	9	22	<1	2	0.6	30	86	40	200
755	LG-036	13 25 87	1 17 39	15	<0.2	14	32	<1	<1	0.8	24	115	20	220
756	LG-037	13 25 86	1 17 12	15	<0.2	19	26	<1	<1	0.4	30	102	20	350
757	LG-038	13 25 87	1 16 84	6	<0.2	4	16	<1	<1	0.2	24	80	20	150
758	LG-039	13 25 87	1 16 57	6	<0.2	4	19	<1	2	<0.2	22	80	30	200
759	LG-040	13 25 87	1 16 30	48	<0.2	5	16	<1	2	0.2	20	63	30	100
760	LG-041	13 25 88	1 16 00	25	<0.2	2	10	<1	4	0.2	12	48	20	110

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
761	LG-042	13 25 37	1 15 74	3	<0.2	2	10	<1	2	<0.2	13	36	20	60
762	LG-043	13 30 52	1 16 97	13	<0.2	12	11	<1	2	1.0	13	42	10	100
763	LG-044	13 30 51	1 16 59	6	<0.2	3	20	<1	1	1.0	22	71	20	170
764	LG-045	13 30 52	1 16 41	6	<0.2	3	10	<1	2	0.4	11	50	10	110
765	LG-046	13 30 53	1 16 12	8	<0.2	4	18	<1	2	0.2	12	78	10	210
766	LG-047	13 30 52	1 15 86	11	<0.2	4	26	<1	2	0.4	22	85	30	360
767	LG-048	13 30 53	1 15 37	5	<0.2	12	10	<1	2	0.2	12	45	20	110
768	LG-049	13 30 53	1 15 30	2	<0.2	15	15	<1	1	0.8	28	72	20	200
769	LG-050	13 30 26	1 15 04	9	<0.2	5	8	<1	3	0.4	66	70	20	100
770	LG-051	13 30 26	1 15 31	<1	<0.2	2	8	<1	2	0.2	12	38	20	70
771	LG-052	13 30 26	1 15 39	26	<0.2	14	22	<1	1	0.4	26	86	20	230
772	LG-053	13 30 25	1 15 86	5	<0.2	15	16	<1	2	0.4	19	68	20	190
773	LG-054	13 30 25	1 16 14	53	<0.2	11	17	<1	2	1.0	26	75	20	150
774	LG-055	13 30 26	1 16 41	31	<0.2	22	26	<1	2	1.8	26	90	20	240
775	LG-056	13 30 26	1 16 70	5	<0.2	6	12	<1	1	0.6	14	52	10	110
776	LG-057	13 30 25	1 16 97	4	<0.2	4	12	<1	3	0.4	12	51	20	100
777	LG-058	13 28 37	1 16 64	8	<0.2	4	18	<1	2	0.4	22	93	20	140
778	LG-059	13 28 37	1 16 36	9	<0.2	6	23	<1	2	0.6	17	96	30	130
779	LG-060	13 28 38	1 16 07	11	<0.2	6	24	<1	2	0.6	30	78	20	130
780	LG-061	13 28 38	1 15 53	14	<0.2	4	18	<1	3	0.4	28	80	20	120
781	LG-062	13 28 38	1 15 33	125	<0.2	19	26	<1	2	1.0	70	90	20	140
782	LG-063	13 28 37	1 15 26	11	<0.2	4	28	<1	3	0.4	40	70	30	180
783	LG-064	13 28 36	1 14 37	3	<0.2	4	20	<1	3	0.2	22	75	20	170
784	LG-065	13 28 36	1 14 71	<1	<0.2	1	9	<1	2	<0.2	10	35	20	70
785	LG-066	13 28 37	1 14 42	6	<0.2	1	60	<1	2	<0.2	14	47	20	80
786	LG-067	13 28 36	1 14 14	11	<0.2	3	17	<1	2	<0.2	22	54	30	110
787	LG-068	13 28 36	1 13 57	<1	<0.2	1	10	<1	1	<0.2	12	46	40	80
788	LG-069	13 28 37	1 13 35	3	<0.2	1	32	<1	1	<0.2	24	96	20	110
789	LG-070	13 28 38	1 13 34	<1	<0.2	2	15	<1	3	<0.2	18	52	20	90
790	LG-071	13 28 38	1 14 12	1	<0.2	3	20	<1	1	<0.2	24	57	10	70
791	LG-072	13 28 38	1 14 40	2	<0.2	2	12	<1	1	<0.2	16	45	20	80
792	LG-073	13 28 39	1 14 68	1	<0.2	2	10	<1	2	<0.2	12	38	20	70
793	LG-074	13 28 39	1 14 36	8	<0.2	4	34	<1	1	<0.2	50	110	20	160
794	LG-075	13 28 70	1 15 24	15	<0.2	4	35	<1	5	0.4	26	70	40	160
795	LG-076	13 28 39	1 15 54	20	<0.2	11	28	<1	3	0.8	40	83	60	210
796	LG-077	13 28 39	1 15 79	4	<0.2	2	8	<1	2	0.2	10	38	20	70
797	LG-078	13 28 70	1 16 08	14	<0.2	14	30	<1	1	0.8	46	91	20	230
798	LG-079	13 28 70	1 16 36	7	<0.2	4	18	<1	2	0.6	16	63	30	80
799	LG-080	13 28 39	1 16 52	3	<0.2	10	27	<1	3	0.8	34	146	50	110
800	LG-081	13 24 18	1 13 80	6	<0.2	3	15	<1	3	<0.2	14	61	10	130

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
801	LG-082	13 23 92	1 13 79	6	<0.2	3	10	<1	1	<0.2	14	57	10	90
802	LG-083	13 23 64	1 13 79	308	<0.2	3	18	<1	2	<0.2	24	102	20	200
803	LG-084	13 23 39	1 13 49	3	<0.2	9	44	<1	1	<0.2	66	66	30	130
804	LG-085	13 23 56	1 13 51	3	<0.2	4	17	<1	2	<0.2	88	102	20	250
805	LG-086	13 23 33	1 13 52	<1	<0.2	4	8	<1	2	<0.2	10	65	20	80
806	LG-087	13 24 19	1 13 53	6	<0.2	9	12	<1	3	<0.2	14	98	20	110
807	LG-088	13 24 42	1 13 28	5	<0.2	1	12	<1	4	<0.2	14	52	30	90
808	LG-089	13 24 15	1 13 27	4	<0.2	1	14	<1	2	<0.2	14	115	20	130
809	LG-090	13 23 86	1 13 26	8	<0.2	11	26	<1	2	<0.2	32	145	20	150
810	LG-091	13 23 60	1 13 25	3	<0.2	2	26	<1	2	<0.2	34	65	20	170
811	LG-092	13 23 63	1 12 37	6	<0.2	2	74	<1	1	<0.2	66	115	20	90
812	LG-093	13 23 31	1 12 39	<1	<0.2	9	23	<1	4	<0.2	30	86	20	120
813	LG-094	13 24 20	1 12 39	3	<0.2	1	14	<1	3	<0.2	12	75	20	110
814	LG-095	13 24 46	1 13 01	2	<0.2	1	14	<1	2	<0.2	14	70	10	110
815	LG-096	13 24 68	1 13 02	1	<0.2	1	20	<1	4	<0.2	20	52	10	100
816	LG-097	13 27 68	1 21 15	<1	<0.2	1	10	<1	3	<0.2	10	38	20	60
817	LG-098	13 27 88	1 21 32	2	<0.2	1	12	<1	4	<0.2	20	52	20	90
818	LG-099	13 27 69	1 21 34	21	<0.2	4	12	<1	5	<0.2	20	73	30	140
819	LG-100	13 27 49	1 21 33	<1	<0.2	9	23	<1	5	<0.2	50	104	40	110
820	LG-101	13 27 31	1 21 12	3	<0.2	3	18	<1	2	<0.2	16	47	20	120
821	LG-102	13 27 13	1 20 55	6	<0.2	11	33	<1	2	<0.2	34	95	10	210
822	LG-103	13 26 76	1 20 58	3	<0.2	5	24	<1	2	<0.2	36	70	20	170
823	LG-104	13 26 57	1 20 36	6	<0.2	2	15	<1	3	<0.2	30	53	20	130
824	LG-105	13 26 37	1 20 18	9	<0.2	7	24	<1	2	<0.2	24	100	20	240
825	LG-106	13 26 76	1 20 17	13	<0.2	7	32	<1	3	<0.2	56	86	30	310
826	LG-107	13 26 96	1 20 39	1	<0.2	12	34	<1	2	<0.2	70	60	30	190

2. Secteur de Nassile, Allaréni et Tambole
(7,013 échantillons)

2-1 Zone sud-ouest de Tambole

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
1	NA-001	13 03.71	1	24.55	4	<0.2	2	<1	13	<1	4	0.2	15	450	20	100
2	NA-002	13 03.74	1	24.23	2	<0.2	2	<1	16	<1	2	<0.2	25	284	20	150
3	NA-003	13 03.70	1	23.91	5	<0.2	40	<1	25	<1	2	0.6	33	540	20	280
4	NA-004	13 03.60	1	23.65	1	<0.2	2	<1	10	<1	4	0.2	18	76	20	140
5	NA-005	13 03.59	1	23.41	<1	<0.2	<1	<1	10	<1	4	<0.2	18	66	20	170
6	NA-006	13 03.57	1	23.13	<2	<0.2	<1	<1	6	<1	4	0.2	14	50	30	180
7	NA-007	13 03.49	1	22.84	8	<0.2	<1	<1	10	<1	10	<0.2	20	62	30	180
8	NA-008	13 03.48	1	22.62	<1	<0.2	<1	<1	7	<1	4	<0.2	14	52	30	130
9	NA-009	13 03.43	1	22.35	<1	<0.2	<1	<1	4	<1	4	<0.2	8	38	30	80
10	NA-010	13 03.39	1	22.02	<1	<0.2	<1	<1	10	<1	4	<0.2	11	52	30	100
11	NA-011	13 03.35	1	21.73	<1	<0.2	<1	<1	10	<1	2	<0.2	14	48	20	110
12	NA-012	13 03.27	1	21.43	<1	<0.2	<1	<1	10	<1	2	<0.2	8	50	10	120
13	NA-013	13 03.09	1	21.19	<1	<0.2	<1	<1	15	<1	2	<0.2	25	50	10	160
14	NA-014	13 02.88	1	20.98	<1	<0.2	<1	<1	13	<1	4	<0.2	20	48	20	130
15	NA-015	13 02.82	1	20.69	<1	<0.2	<1	<1	7	<1	4	<0.2	11	50	10	120
16	NA-016	13 02.72	1	20.38	2	<0.2	<1	<1	12	<1	4	<0.2	15	60	10	180
17	NA-017	13 02.71	1	20.08	1	<0.2	<1	<1	14	<1	4	<0.2	29	56	20	190
18	NA-018	13 02.72	1	19.70	3	<0.2	<1	<1	16	<1	2	<0.2	38	80	20	210
19	NA-019	13 02.69	1	19.40	4	<0.2	<1	<1	16	<1	2	<0.2	39	66	10	300
20	NA-020	13 02.75	1	19.19	12	<0.2	<1	<1	25	<1	<1	<0.2	36	1600	20	130
21	NA-021	13 02.83	1	18.92	7	<0.2	<1	<1	10	<1	5	<0.2	24	80	10	160
22	NA-022	13 02.93	1	18.64	7	<0.2	<1	<1	7	<1	4	<0.2	16	58	10	130
23	NA-023	13 02.89	1	18.39	5	<0.2	<1	<1	4	<1	3	<0.2	11	48	10	100
24	NA-024	13 02.77	1	18.15	1	<0.2	<1	<1	5	<1	2	<0.2	11	52	10	110
25	NA-025	13 02.73	1	17.86	2	<0.2	<1	<1	11	<1	4	<0.2	24	60	10	230
26	NA-061	13 01.18	1	24.53	1	<0.2	2	<1	16	<1	4	<0.2	36	182	10	130
27	NA-062	13 00.91	1	24.80	2	<0.2	<1	<1	12	<1	4	<0.2	20	100	10	120
28	NA-063	13 01.31	1	24.80	2	<0.2	<1	<1	13	<1	4	<0.2	20	130	10	160
29	NA-064	13 01.10	1	25.25	1	<0.2	<1	<1	16	<1	4	<0.2	34	130	10	130
30	NA-065	13 00.88	1	24.93	4	<0.2	<1	<1	10	<1	3	<0.2	16	66	10	80
31	NA-066	13 00.55	1	24.93	2	<0.2	<1	<1	18	<1	6	<0.2	28	134	20	120
32	NA-067	13 00.53	1	24.93	<1	<0.2	<1	<1	16	<1	4	<0.2	21	80	20	120
33	NA-068	13 02.62	1	10.53	<1	<0.2	<1	<1	12	<1	7	<0.2	20	60	10	110
34	NA-069	13 02.38	1	10.61	<1	<0.2	<1	<1	8	<1	3	<0.2	15	44	10	60
35	NA-070	13 02.14	1	10.66	<1	<0.2	<1	<1	10	<1	5	<0.2	14	50	20	80
36	NA-071	13 01.85	1	10.83	<1	<0.2	<1	<1	8	<1	4	<0.2	14	46	20	70
37	NA-072	13 01.49	1	10.90	<1	<0.2	<1	<1	8	<1	4	<0.2	12	56	20	130
38	NA-073	13 01.22	1	10.95	<1	<0.2	<1	<1	6	<1	4	<0.2	16	60	20	130
39	NA-074	13 00.96	1	10.97	<1	<0.2	<1	<1	10	<1	6	<0.2	24	68	20	190
40	NA-075	13 00.64	1	10.90	7	<0.2	<1	<1	11	<1	4	<0.2	22	70	20	220

Seri No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
41	NA-076	13 00 33	11 10 73	2	<0.2	<1	14	<1	6	<0.2	28	72	20	300
42	NA-077	13 00 09	11 10 76	<1	<0.2	<1	13	<1	6	<0.2	22	70	20	170
43	NA-078	12 59 73	11 10 80	<1	<0.2	<1	11	<1	4	<0.2	25	58	20	160
44	NA-079	12 59 43	11 10 79	<1	<0.2	<1	9	<1	4	0.2	16	58	20	180
45	NA-080	12 59 16	11 10 86	2	<0.2	<1	11	<1	8	0.2	14	70	20	200
46	NA-081	12 58 88	11 10 78	<1	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	35	74	10	200
47	NA-082	12 59 50	11 10 62	<1	<0.2	<1	10	<1	6	<0.2	24	60	20	160
48	NA-083	12 59 37	11 10 41	<1	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	16	62	20	120
49	NA-084	12 59 24	11 10 13	1	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	16	56	20	90
50	NA-085	12 59 14	11 09 87	2	<0.2	<1	36	<1	7	<0.2	26	76	20	110
51	NA-086	12 58 83	11 09 84	2	<0.2	<1	15	<1	7	<0.2	19	66	20	130
52	NA-087	12 58 58	11 09 64	2	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	12	52	20	100
53	NA-088	12 58 34	11 09 48	2	<0.2	<1	11	<1	5	<0.2	22	66	20	130
54	NA-130	12 56 63	11 11 48	<1	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	15	58	20	110
55	NA-131	12 56 78	11 11 68	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	13	46	20	90
56	NA-132	12 56 97	11 11 88	<1	<0.2	<1	15	2	8	<0.2	14	50	10	80
57	NA-133	12 57 13	11 12 07	<1	<0.2	<1	10	<1	7	<0.2	20	48	20	180
58	NA-134	12 57 29	11 12 33	<1	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	14	50	10	140
59	NA-135	12 57 49	11 12 48	<1	<0.2	<1	10	<1	6	<0.2	21	46	20	180
60	NA-136	12 57 73	11 12 58	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	20	50	20	160
61	NA-137	12 58 03	11 12 65	1	<0.2	<1	14	<1	7	<0.2	22	54	10	190
62	NA-138	12 58 27	11 12 70	2	<0.2	<1	15	<1	9	<0.2	18	60	20	110
63	NA-139	12 58 53	11 12 75	1	<0.2	<1	16	<1	8	<0.2	24	80	20	150
64	NA-140	12 58 82	11 12 77	2	<0.2	<1	14	<1	8	<0.2	24	60	20	210
65	NA-141	12 59 08	11 12 79	<1	<0.2	<1	9	<1	4	<0.2	16	56	10	210
66	NA-142	12 59 33	11 12 87	3	<0.2	<1	13	<1	8	<0.2	20	70	20	190
67	NA-143	12 59 59	11 12 96	4	<0.2	<1	12	<1	8	<0.2	23	60	20	140
68	NA-144	12 59 88	11 13 05	4	<0.2	<1	10	<1	8	<0.2	20	48	50	160
69	NA-145	13 00 15	11 13 13	4	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	22	56	20	200
70	NA-146	13 00 43	11 13 30	1	<0.2	<1	15	<1	4	<0.2	22	84	20	110
71	NA-147	13 00 70	11 13 48	3	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	26	62	50	230
72	NA-148	13 00 97	11 13 55	4	<0.2	<1	10	2	5	<0.2	24	44	20	140
73	NA-149	13 01 25	11 13 63	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	21	50	20	150
74	NA-150	13 01 52	11 13 70	<1	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	14	44	20	150
75	NA-158	13 02 16	11 11 42	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	13	50	10	100
76	NA-159	13 01 94	11 11 40	<1	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	13	52	20	100
77	NA-160	13 01 73	11 11 18	<1	<0.2	<1	8	2	4	<0.2	13	52	20	110
78	NA-161	13 01 49	11 11 10	3	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	18	56	20	140
79	NA-162	13 01 31	11 11 11	1	<0.2	<1	9	<1	4	<0.2	15	50	20	110
80	NA-163	13 02 30	11 11 39	2	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	16	52	10	130

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
81	NA-164	13 02.41	11 11.11	1	<0.2	1	13	<1	6	<0.2	24	64	20	110
82	NA-165	13 02.48	11 10.83	<1	<0.2	<1	10	<1	8	<0.2	20	60	20	100
83	NA-166	13 02.52	11 10.57	<1	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	20	58	10	90
84	NA-167	13 03.26	11 22.90	2	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	14	46	20	100
85	NA-168	13 02.97	11 22.96	1	<0.2	<1	14	<1	6	<0.2	35	68	20	220
86	NA-169	13 02.70	11 22.95	4	<0.2	<1	20	<1	4	<0.2	15	136	10	150
87	NA-170	13 02.42	11 22.99	3	<0.2	1	14	<1	6	<0.2	90	100	30	200
88	NA-171	13 02.22	11 22.99	2	<0.2	1	14	<1	14	<0.2	24	120	30	220
89	NA-172	13 01.79	11 22.65	<1	<0.2	<1	15	<1	6	<0.2	25	88	30	230
90	NA-173	13 02.05	11 22.65	<1	<0.2	<1	14	<1	5	<0.2	52	96	20	180
91	NA-174	13 02.33	11 22.65	<1	<0.2	<1	16	<1	8	0.4	55	76	10	300
92	NA-175	13 02.59	11 22.64	<1	<0.2	<1	19	<1	4	0.2	67	84	20	300
93	NA-176	13 02.87	11 22.64	<1	<0.2	<1	15	<1	6	<0.2	18	104	40	170
94	NA-177	13 03.13	11 22.63	3	<0.2	<1	16	<1	6	<0.2	30	70	20	150
95	NA-178	12 58.69	11 20.41	4	<0.2	<1	14	<1	5	<0.2	19	70	40	230
96	NA-179	12 58.42	11 20.30	1	<0.2	1	18	<1	6	<0.2	45	66	20	280
97	NA-180	12 58.16	11 20.29	5	<0.2	1	14	<1	5	<0.2	16	80	20	250
98	NA-181	12 57.90	11 20.31	8	<0.2	<1	16	<1	8	<0.2	30	86	20	360
99	NA-182	12 57.49	11 20.12	<1	<0.2	<1	15	<1	6	<0.2	22	64	20	210
100	NA-183	12 57.25	11 19.95	3	<0.2	<1	13	<1	6	<0.2	20	56	20	200
101	NA-184	12 57.09	11 19.84	1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	8	44	10	110
102	NA-185	12 57.25	11 19.62	3	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	16	62	20	170
103	NA-186	12 56.93	11 19.38	<1	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	9	48	10	90
104	NA-187	12 56.81	11 19.03	2	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	16	58	10	140
105	NA-188	12 56.63	11 19.01	4	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	16	60	40	160
106	NA-189	12 56.60	11 19.35	1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	14	68	10	150
107	NA-190	12 56.46	11 19.59	1	<0.2	<1	18	<1	4	<0.2	32	230	20	110
108	NA-191	12 56.24	11 19.72	2	<0.2	<1	12	<1	3	0.4	24	74	20	210
109	NA-192	12 56.21	11 19.95	5	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	24	60	10	170
110	NA-193	12 55.98	11 20.11	4	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	23	114	20	150
111	NA-194	12 55.75	11 20.17	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	16	136	10	140
112	NA-195	12 55.51	11 20.38	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	18	110	10	140
113	NA-196	12 55.19	11 20.49	<1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	19	80	20	140
114	NA-197	12 55.05	11 20.34	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	15	50	10	60
115	NA-198	12 54.82	11 20.34	<1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	17	32	10	70
116	NA-199	12 54.52	11 20.34	8	<0.2	<1	40	<1	2	<0.2	34	96	20	100
117	NA-200	12 54.26	11 20.36	<1	<0.2	<1	5	<1	2	<0.2	8	34	10	50
118	NA-201	12 54.08	11 20.43	1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	14	36	10	80
119	NA-202	12 53.87	11 20.58	1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	14	52	10	160
120	NA-203	12 55.40	11 20.25	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	12	88	10	90

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
121	NA-217	13 01.84	1 24.93	<1	<0.2	<1	18	<1	6	<0.2	22	429	20	80
122	NA-218	13 02.01	1 25.15	2	<0.2	<1	15	<1	1	<0.2	12	480	10	80
123	NA-219	13 02.15	1 25.40	60	<0.2	1	24	2	4	<0.2	22	440	90	120
124	NA-220	13 02.32	1 25.57	<1	<0.2	1	30	<1	2	<0.2	26	560	30	120
125	NA-221	13 02.44	1 25.83	2	<0.2	<1	28	<1	2	<0.2	28	140	20	160
126	NA-222	13 02.61	1 26.03	2	<0.2	<1	14	<1	1	<0.2	18	116	20	50
127	NA-223	13 02.69	1 26.29	1	<0.2	2	28	<1	10	0.4	74	152	80	170
128	NA-224	13 02.31	1 26.09	4	<0.2	<1	11	<1	4	0.4	17	82	40	100
129	NA-225	13 02.14	1 26.30	2	<0.2	<1	15	<1	6	0.2	15	150	90	110
130	NA-226	13 01.89	1 26.41	<1	<0.2	<1	20	<1	4	0.2	19	430	30	110
131	NA-227	13 01.64	1 26.50	1	<0.2	<1	15	<1	4	0.4	14	174	80	120
132	NA-228	13 01.30	1 26.53	5	<0.2	<1	12	<1	4	0.4	16	94	30	100
133	NA-229	13 01.04	1 26.60	2	<0.2	<1	11	<1	6	0.4	15	100	70	160
134	NA-230	13 00.76	1 26.60	1	<0.2	<1	10	<1	4	0.4	10	172	20	100
135	NA-231	13 00.60	1 26.50	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.4	10	66	40	80
136	NA-232	13 00.49	1 26.50	<1	<0.2	<1	4	<1	4	0.4	8	60	20	40
137	NA-233	13 01.55	1 26.80	1	<0.2	<1	12	<1	4	0.4	16	84	50	140
138	NA-234	13 01.55	1 27.08	1	<0.2	<1	9	<1	4	0.4	12	80	30	140
139	NA-235	13 01.58	1 27.36	2	<0.2	<1	12	<1	5	0.4	15	78	30	130
140	NA-236	13 01.77	1 27.57	<1	<0.2	<1	8	<1	4	0.4	10	70	40	110
141	NA-237	13 01.93	1 27.74	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.4	9	70	30	100
142	NA-238	13 02.12	1 27.94	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.4	6	102	30	60
143	NA-239	13 02.17	1 28.21	<1	<0.2	<1	14	<1	4	0.4	21	102	30	60
144	NA-240	13 02.37	1 28.67	<1	<0.2	<1	14	<1	6	0.4	8	156	30	120
145	NA-237	12 59.18	1 12.62	<1	<0.2	<1	8	<1	8	0.2	10	70	30	150
146	NA-258	12 59.17	1 12.36	<1	<0.2	<1	9	<1	8	0.2	15	60	50	100
147	NA-259	12 59.17	1 12.08	<1	<0.2	<1	10	<1	8	<0.2	20	58	50	120
148	NA-260	12 59.18	1 11.81	2	<0.2	<1	60	<1	4	0.2	45	66	50	90
149	NA-261	12 59.17	1 11.54	<1	<0.2	1	11	<1	10	0.2	12	68	60	120
150	NA-262	12 59.17	1 11.27	<1	<0.2	<1	10	<1	8	0.2	14	60	50	110
151	NA-263	12 59.43	1 11.01	2	<0.2	<1	11	<1	9	0.2	12	62	60	80
152	NA-264	12 59.43	1 11.29	3	<0.2	<1	11	<1	8	0.2	12	66	50	130
153	NA-265	12 59.42	1 11.56	<1	<0.2	<1	10	<1	8	0.4	10	58	60	100
154	NA-266	12 59.42	1 11.85	2	<0.2	<1	62	<1	4	0.2	46	56	30	110
155	NA-267	12 59.43	1 12.10	8	<0.2	<1	6	<1	6	0.2	7	40	30	70
156	NA-268	12 59.42	1 12.40	<1	<0.2	<1	7	<1	6	0.2	10	60	20	120
157	NA-269	12 59.43	1 12.67	5	<0.2	<1	11	<1	7	0.2	14	74	20	150
158	NA-270	12 59.19	1 13.05	3	<0.2	<1	11	<1	10	<0.2	22	56	20	140
159	NA-271	12 58.88	1 12.46	3	<0.2	<1	10	<1	8	<0.2	14	58	30	130
160	NA-272	12 58.90	1 12.19	<1	<0.2	<1	8	<1	8	<0.2	14	54	20	100

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
161	NA-273	12 58.90	11 11.91	2	<0.2	<1	15	<1	<1	0.2	18	52	20	150
162	NA-274	12 58.89	11 11.84	<1	<0.2	<1	9	<1	6	0.2	12	54	20	130
163	NA-275	12 58.88	11 11.86	3	<0.2	<1	8	<1	12	0.2	14	56	20	140
164	NA-276	12 58.90	11 11.08	<1	<0.2	<1	25	<1	1	0.2	16	66	30	120
165	NA-277	12 58.63	11 10.80	<1	<0.2	<1	6	<1	8	0.2	10	60	30	110
166	NA-278	12 58.64	11 11.37	<1	<0.2	<1	17	<1	8	0.4	13	32	30	170
167	NA-279	12 58.64	11 11.66	1	<0.2	<1	5	<1	8	0.2	5	48	30	80
168	NA-280	12 58.64	11 11.66	<1	<0.2	<1	47	<1	6	0.2	60	66	30	100
169	NA-281	12 58.63	11 11.93	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.4	10	68	20	120
170	NA-282	12 58.63	11 12.20	<1	<0.2	<1	7	<1	7	0.2	14	52	20	120
171	NA-283	12 58.64	11 12.48	3	<0.2	<1	15	<1	9	0.2	26	60	30	150
172	NA-284	12 58.84	11 14.55	<1	<0.2	<1	8	<1	6	0.2	11	40	30	130
173	NA-285	12 58.58	11 14.59	<1	<0.2	<1	12	<1	7	<0.2	13	48	30	160
174	NA-286	12 58.32	11 14.62	2	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	16	42	10	110
175	NA-287	12 58.08	11 14.78	<1	<0.2	<1	12	<1	5	<0.2	25	48	20	170
176	NA-288	12 57.88	11 14.98	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	22	42	20	120
177	NA-289	12 57.68	11 15.14	5	<0.2	<1	12	<1	7	<0.2	70	64	20	260
178	NA-290	12 57.46	11 15.33	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	26	44	20	150
179	NA-291	12 57.30	11 15.54	<1	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	8	38	10	70
180	NA-292	12 57.11	11 15.75	4	<0.2	<1	16	<1	2	0.2	33	56	20	140
181	NA-293	12 56.89	11 15.92	4	<0.2	<1	10	<1	5	0.2	26	56	20	110
182	NA-294	12 56.82	11 16.13	2	<0.2	<1	14	<1	2	0.2	33	54	20	150
183	NA-295	12 56.59	11 16.39	1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	31	72	10	150
184	NA-296	12 56.42	11 16.62	2	<0.2	<1	12	<1	1	0.2	22	70	10	130
185	NA-297	12 56.42	11 16.92	<1	<0.2	<1	17	<1	1	0.2	20	60	20	140
186	NA-298	12 56.49	11 17.19	1	<0.2	<1	4	<1	1	0.2	13	54	10	90
187	NA-299	13 02.38	11 08.13	12	<0.2	<1	8	<1	1	0.2	15	54	20	80
188	NA-300	13 02.35	11 07.88	3	<0.2	<1	8	<1	6	0.4	14	60	20	80
189	NA-301	13 02.27	11 07.60	<1	<0.2	<1	3	<1	4	0.2	5	40	20	60
190	NA-302	13 02.21	11 07.30	4	<0.2	<1	5	<1	4	0.4	5	46	20	60
191	NA-303	13 02.16	11 07.07	15	<0.2	<1	7	<1	4	0.4	9	56	20	80
192	NA-304	13 02.11	11 06.81	<1	<0.2	<1	9	<1	5	0.2	10	72	20	100
193	NA-305	13 02.07	11 06.53	2	<0.2	<1	10	<1	5	0.2	14	60	20	60
194	NA-306	13 02.03	11 06.27	<1	<0.2	<1	19	<1	4	0.4	24	48	20	120
195	NA-307	13 02.00	11 06.00	3	<0.2	<1	11	<1	6	0.4	20	48	30	120
196	NA-309	13 02.63	11 10.81	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.4	11	46	20	90
197	NA-310	13 02.62	11 11.03	<1	<0.2	<1	5	<1	4	0.2	11	48	20	80
198	NA-311	13 02.30	11 10.75	<1	<0.2	<1	9	<1	4	0.4	14	60	20	100
199	NA-312	13 02.00	11 10.89	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.4	8	44	20	70
200	NA-313	13 02.02	11 11.15	1	<0.2	<1	6	<1	4	0.4	9	50	20	100

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
201	NA-314	13 02.20	11 11.13	<1	<0.2	<1	6	<1	<1	0.2	8	50	20	90
202	NA-315	12 57.18	11 11.90	3	<0.2	<1	19	<1	6	0.2	25	52	20	140
203	NA-316	12 57.19	11 11.62	<1	<0.2	<1	18	<1	6	0.4	31	56	20	200
204	NA-317	12 57.18	11 11.34	4	<0.2	<1	9	<1	6	0.4	23	58	20	170
205	NA-318	12 57.18	11 11.06	2	<0.2	<1	10	<1	6	0.2	14	48	30	130
206	NA-319	12 56.97	11 11.08	2	<0.2	<1	9	<1	6	0.2	16	46	20	110
207	NA-320	12 56.97	11 11.33	<1	<0.2	<1	11	<1	10	0.2	19	58	30	150
208	NA-321	12 56.77	11 11.34	<1	<0.2	<1	10	<1	10	0.2	19	58	20	120
209	NA-322	12 56.95	11 11.62	5	<0.2	<1	13	<1	8	0.2	26	58	20	240
210	NA-323	12 58.56	11 09.86	<1	<0.2	<1	11	<1	8	<0.2	13	56	20	160
211	NA-324	12 58.55	11 10.12	1	<0.2	<1	11	<1	8	<0.2	12	54	20	130
212	NA-325	12 58.57	11 10.39	<1	<0.2	<1	9	<1	8	<0.2	16	58	20	180
213	NA-326	12 58.30	11 10.40	<1	<0.2	<1	9	<1	8	0.2	12	66	10	160
214	NA-327	12 58.02	11 10.38	2	<0.2	<1	9	<1	8	0.2	10	58	10	150
215	NA-328	12 58.02	11 10.12	2	<0.2	<1	15	<1	4	0.2	15	60	30	160
216	NA-329	12 58.29	11 10.13	<1	<0.2	<1	13	<1	8	0.2	14	60	30	180
217	NA-330	12 58.30	11 09.85	<1	<0.2	<1	12	<1	8	0.2	13	64	20	180
218	NA-331	12 58.02	11 09.84	2	<0.2	<1	8	<1	2	0.2	17	46	20	100
219	NA-332	12 58.19	11 09.60	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	9	42	10	130
220	NA-333	12 58.47	11 09.25	<1	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	11	50	20	120
221	NA-334	13 02.66	11 25.74	2	<0.2	<1	39	<1	1	0.2	31	1300	20	100
222	NA-335	13 02.86	11 25.58	1	<0.2	<1	20	<1	2	0.2	21	252	20	80
223	NA-336	13 03.06	11 25.39	1	<0.2	3	27	<1	2	0.2	17	46	10	110
224	NA-337	13 03.25	11 25.20	4	<0.2	2	17	<1	2	0.2	20	70	10	130
225	NA-338	13 03.43	11 25.02	<1	<0.2	2	8	<1	4	0.2	12	78	10	90
226	NA-339	13 03.62	11 24.85	6	<0.2	<1	16	<1	4	0.2	18	148	20	150
227	NA-366	12 56.46	11 19.10	6	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	18	60	20	130
228	NA-367	12 56.32	11 18.92	6	<0.2	<1	11	<1	2	0.2	22	52	10	150
229	NA-368	12 56.20	11 18.77	3	<0.2	<1	9	<1	2	0.2	20	40	10	100
230	NA-369	12 56.04	11 18.91	3	<0.2	<1	8	<1	4	0.4	12	48	10	120
231	NA-370	12 56.18	11 19.08	3	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	24	58	10	140
232	NA-371	12 56.30	11 19.21	3	<0.2	<1	15	<1	1	0.2	14	60	10	130
233	NA-372	12 56.18	11 19.36	3	<0.2	<1	9	<1	1	0.2	20	140	10	230
234	NA-373	12 56.05	11 19.23	<1	<0.2	<1	19	<1	3	0.2	14	66	20	150
235	NA-374	12 55.90	11 19.08	<1	<0.2	<1	7	<1	3	0.2	12	60	10	110
236	NA-375	12 55.75	11 19.22	2	<0.2	<1	10	<1	4	0.4	17	60	20	160
237	NA-376	12 55.89	11 19.37	<1	<0.2	<1	9	<1	2	0.6	12	56	20	230
238	NA-377	12 56.01	11 19.51	5	<0.2	<1	7	<1	<1	0.2	12	70	10	110
239	NA-378	12 55.87	11 19.68	2	<0.2	<1	5	<1	<1	0.2	17	54	10	90
240	NA-379	12 55.73	11 19.57	3	<0.2	<1	7	<1	1	0.2	27	54	20	160

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo. (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
241	NA-380	12 55.59	1 19.38	5	<0.2	<1	6	<1	<1	<0.2	18	54	10	100
242	NA-381	12 55.43	1 19.54	1	<0.2	<1	10	<1	<1	<0.2	21	124	20	130
243	NA-382	12 55.57	1 18.70	<1	<0.2	<1	13	<1	2	<0.2	20	118	20	120
244	NA-383	12 55.71	1 19.85	<1	<0.2	<1	11	<1	2	0.2	21	124	20	130
245	NA-384	13 00.27	1 23.61	<1	<0.2	<1	9	<1	4	0.2	18	80	10	150
246	NA-385	13 00.42	1 23.80	1	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	23	72	20	140
247	NA-386	13 00.62	1 23.59	<1	<0.2	<1	14	<1	5	0.2	21	76	10	150
248	NA-387	13 00.82	1 23.41	<1	<0.2	<1	9	<1	3	0.2	17	56	10	120
249	NA-388	13 00.99	1 23.20	<1	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	17	44	20	70
250	NA-389	13 00.79	1 22.98	<1	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	18	56	20	80
251	NA-390	13 00.71	1 22.76	<1	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	13	46	10	70
252	NA-391	13 00.50	1 22.96	6	<0.2	<1	13	<1	4	0.2	23	70	20	220
253	NA-392	13 00.67	1 23.15	2	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	12	52	20	150
254	NA-393	13 00.47	1 23.36	<1	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	11	48	20	140
255	NA-394	13 00.26	1 23.19	3	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	22	54	10	150
256	NA-395	13 00.10	1 23.37	1	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	22	64	20	150
257	NA-396	12 59.95	1 23.54	2	<0.2	<1	14	<1	3	0.2	30	90	30	100
258	NA-397	13 02.77	1 27.77	<1	<0.2	<1	11	<1	3	<0.2	47	94	10	100
259	NA-398	13 02.52	1 27.79	<1	<0.2	<1	9	<1	2	0.2	9	82	10	80
260	NA-399	13 02.24	1 27.79	3	<0.2	<1	11	<1	5	0.2	14	74	20	100
261	NA-400	13 02.23	1 28.02	9	<0.2	<1	13	<1	<1	0.2	74	92	20	120
262	NA-401	13 02.50	1 28.02	1	<0.2	<1	18	<1	2	0.2	62	254	10	120
263	NA-402	13 02.77	1 27.99	<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	44	102	20	120
264	NA-403	13 03.20	1 27.99	1	<0.2	<1	14	<1	2	0.2	32	276	20	100
265	NA-407	13 03.46	1 27.72	1	<0.2	<1	15	<1	3	0.2	24	202	20	110
266	NA-408	13 03.24	1 27.78	<1	<0.2	<1	26	<1	1	0.2	68	680	20	80
267	NA-409	12 55.02	1 20.61	2	<0.2	<1	5	<1	<1	0.2	11	40	20	60
268	NA-410	12 55.04	1 20.90	<1	<0.2	<1	9	<1	3	0.2	16	34	20	80
269	NA-411	12 54.76	1 21.18	<1	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	15	36	20	80
270	NA-412	12 54.75	1 20.90	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.2	12	34	20	80
271	NA-413	12 54.76	1 20.90	<1	<0.2	<1	13	<1	4	0.2	14	46	20	60
272	NA-414	12 54.50	1 20.90	1	<0.2	<1	14	<1	5	0.2	16	58	20	90
273	NA-415	12 54.47	1 20.82	<1	<0.2	<1	4	<1	2	0.2	8	26	10	60
274	NA-416	12 54.24	1 21.11	<1	<0.2	<1	9	<1	4	0.2	17	52	20	130
275	NA-417	12 54.25	1 20.89	<1	<0.2	<1	18	<1	2	0.2	24	58	20	80
276	NA-418	12 54.23	1 20.61	<1	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	9	36	20	70
277	NA-419	13 00.44	1 26.78	<1	<0.2	<1	15	<1	4	0.2	28	60	30	140
278	NA-420	13 00.41	1 27.06	1	<0.2	<1	10	<1	4	0.2	16	44	20	120
279	NA-421	13 00.44	1 27.35	<1	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	18	42	20	130
280	NA-422	13 00.43	1 27.64	<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	18	44	20	140

Seri No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
281	NA-423	13 00.42	1 27.90	<1	<0.2	<1	18	<1	4	0.2	30	42	20	200
282	NA-424	13 00.43	1 28.18	<1	<0.2	<1	9	<1	10	0.2	10	28	20	130
283	NA-425	13 00.43	1 28.45	2	<0.2	<1	10	<1	8	0.2	14	50	20	130
284	NA-426	13 00.44	1 28.73	<1	<0.2	<1	11	<1	8	0.2	18	52	20	140
285	NA-427	13 00.42	1 28.96	<1	<0.2	<1	11	<1	7	0.2	14	44	20	110
286	NA-428	13 00.18	1 28.95	<1	<0.2	<1	7	<1	8	0.2	9	44	10	170
287	NA-429	13 00.17	1 28.73	<1	<0.2	<1	7	<1	8	0.2	11	44	10	30
288	NA-430	13 00.16	1 28.45	<1	<0.2	<1	4	<1	4	0.2	3	24	10	30
289	NA-431	13 00.17	1 28.21	<1	<0.2	<1	12	<1	8	0.2	14	44	20	130
290	NA-432	13 00.18	1 27.94	<1	<0.2	<1	15	<1	4	0.2	37	32	10	160
291	NA-433	13 00.17	1 27.55	<1	<0.2	<1	10	<1	4	0.2	19	38	20	130
292	NA-434	13 00.15	1 27.41	1	<0.2	<1	12	<1	6	0.2	16	70	20	180
293	NA-435	13 00.17	1 27.13	2	<0.2	<1	9	<1	3	0.2	14	42	10	110
294	NA-436	13 00.17	1 26.88	<1	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	14	38	20	170
295	NB-100	12 55.29	1 16.78	10	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	9	48	10	70
296	NB-101	12 54.99	1 16.74	5	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	10	62	20	110
297	NB-102	12 54.82	1 16.55	10	<0.2	<1	10	<1	4	0.2	11	78	10	120
298	NB-103	12 54.62	1 16.38	8	1.0	<1	7	<1	4	0.2	9	60	10	80
299	NB-104	12 54.44	1 16.25	12	<0.2	<1	8	<1	5	0.2	10	58	20	110
300	NB-105	12 54.17	1 16.15	9	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	16	62	20	160
301	NB-106	12 53.94	1 16.09	4	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	10	54	20	100
302	NB-107	12 53.69	1 16.13	9	<0.2	<1	15	<1	1	0.2	9	50	10	170
303	NB-108	12 53.39	1 16.13	3	<0.2	<1	25	<1	4	0.2	27	64	20	100
304	NB-109	12 53.09	1 16.10	8	<0.2	<1	7	<1	4	0.2	13	64	20	120
305	NB-110	13 00.28	1 21.80	1	<0.2	<1	9	<1	2	0.2	11	54	20	150
306	NB-111	13 00.49	1 21.87	3	<0.2	<1	8	<1	2	0.2	17	52	20	110
307	NB-112	13 00.85	1 21.98	<1	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	17	52	20	150
308	NB-113	13 00.89	1 22.15	4	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	12	70	10	110
309	NB-114	13 01.11	1 22.32	1	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	16	48	20	180
310	NB-115	13 01.28	1 22.53	<1	<0.2	<1	8	<1	3	0.2	19	76	10	160
311	NB-116	13 01.46	1 22.78	<1	<0.2	<1	8	<1	2	0.2	29	78	20	350
312	NB-117	13 01.67	1 22.93	<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.4	29	92	20	220
313	NB-118	13 01.91	1 23.05	1	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	19	76	20	220
314	NB-119	13 02.11	1 23.25	<1	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	19	80	10	230
315	NB-120	13 02.31	1 23.44	3	<0.2	<1	23	<1	2	0.4	51	90	20	270
316	NB-121	13 02.53	1 23.63	6	<0.2	3	18	<1	1	0.4	40	58	10	230
317	NB-122	13 02.72	1 23.82	2	<0.2	1	12	<1	1	0.2	33	130	20	190
318	NB-123	13 02.91	1 24.03	2	<0.2	1	34	<1	2	0.2	40	600	20	220
319	NB-124	13 03.10	1 24.23	2	<0.2	1	22	<1	2	0.2	26	240	20	210
320	NB-125	13 03.26	1 24.42	2	<0.2	1	22	<1	2	0.2	26	240	20	210

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
321	NB-126	13 02.43	1 24.44	<1	<0.2	1	8	<1	4	0.2	11	100	20	140
322	NB-151	13 02.44	1 18.04	7	<0.2	<1	13	<1	4	0.2	23	124	20	140
323	NB-152	13 02.16	1 18.04	6	<0.2	<1	12	<1	7	0.2	31	100	30	130
324	NB-153	13 01.90	1 18.03	1	<0.2	<1	4	<1	6	0.2	8	66	20	90
325	NB-154	13 01.61	1 18.03	1	<0.2	<1	4	<1	4	0.2	5	64	10	90
326	NB-155	13 01.36	1 18.03	3	<0.2	<1	7	<1	7	0.2	14	80	20	90
327	NB-156	13 01.10	1 18.03	8	<0.2	<1	8	<1	8	0.2	11	82	20	80
328	NB-157	13 00.81	1 18.03	10	<0.2	<1	5	<1	6	0.2	12	54	10	100
329	NB-158	13 00.55	1 18.02	2	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	17	50	20	70
330	NB-159	13 00.30	1 18.03	<1	<0.2	<1	5	<1	2	0.2	11	56	10	80
331	NB-160	13 00.02	1 18.04	<1	<0.2	<1	9	<1	6	0.2	14	50	20	80
332	NB-161	12 59.74	1 18.02	17	<0.2	<1	9	<1	6	0.2	14	64	20	110
333	NB-162	12 59.48	1 17.74	2	<0.2	<1	7	<1	5	0.2	11	60	20	150
334	NB-163	12 59.47	1 17.74	5	<0.2	<1	12	<1	5	0.2	20	72	20	120
335	NB-164	12 59.75	1 17.76	3	<0.2	<1	10	<1	3	0.2	27	4	20	160
336	NB-165	13 00.02	1 17.76	7	<0.2	<1	6	<1	3	0.2	19	68	10	80
337	NB-166	13 00.57	1 17.77	5	<0.2	<1	6	<1	6	0.2	7	58	10	80
338	NB-168	13 00.83	1 17.76	7	<0.2	<1	8	<1	5	0.2	11	68	20	70
339	NB-169	13 01.10	1 17.75	1	<0.2	<1	7	<1	6	0.2	12	84	20	120
340	NB-170	13 01.37	1 17.77	<1	<0.2	<1	7	<1	3	0.2	13	52	20	90
341	NB-171	13 01.66	1 17.78	2	<0.2	<1	8	<1	7	0.2	12	76	20	140
342	NB-172	13 01.94	1 17.75	2	<0.2	<1	9	<1	7	0.2	28	72	20	130
343	NB-173	13 01.18	1 17.77	3	<0.2	<1	8	<1	5	0.2	19	74	10	160
344	NB-174	13 02.46	1 17.77	2	<0.2	<1	10	<1	4	0.2	14	70	10	170
345	NB-254	13 01.56	1 14.12	<1	<0.2	<1	2	<1	2	0.2	7	32	10	70
346	NB-255	13 01.30	1 14.12	1	<0.2	<1	3	<1	3	0.2	4	36	10	70
347	NB-256	13 01.01	1 14.11	<1	<0.2	<1	4	<1	2	0.2	7	42	10	110
348	NB-257	13 00.78	1 14.12	3	<0.2	<1	2	<1	2	0.2	6	44	10	110
349	NB-258	13 00.50	1 14.12	12	<0.2	<1	5	<1	4	0.2	15	44	10	110
350	NB-259	13 00.22	1 14.12	4	<0.2	<1	5	<1	7	0.2	16	44	20	130
351	NB-260	12 59.96	1 14.12	1	<0.2	<1	7	<1	6	0.2	11	50	20	130
352	NB-261	12 59.67	1 14.11	20	<0.2	<1	4	<1	4	0.2	10	44	10	120
353	NB-262	12 59.43	1 14.12	<1	<0.2	<1	18	<1	4	0.2	27	64	20	270
354	NB-263	12 59.16	1 14.12	5	<0.2	<1	7	<1	6	0.2	10	44	20	130
355	NB-264	12 59.14	1 13.84	<1	<0.2	<1	10	<1	10	0.2	16	44	50	150
356	NB-265	12 59.42	1 13.83	3	<0.2	<1	15	<1	4	0.2	8	44	20	160
357	NB-266	12 59.68	1 13.85	7	<0.2	<1	15	<1	2	0.2	23	56	30	240
358	NB-267	12 59.94	1 13.85	8	<0.2	<1	11	<1	6	0.2	18	48	10	190
359	NB-268	13 00.22	1 13.84	2	<0.2	<1	3	<1	2	0.2	10	38	20	110

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
361	NB-269	13 00.50	113 84	27	<0.2	<1	5	<1	4	0.2	14	69	20	160
362	NB-270	13 00.75	113 85	1	<0.2	<1	6	<1	4	0.4	12	64	10	200
363	NB-271	13 01.04	113 84	<1	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	7	40	10	120
364	NB-290	13 01.81	112 43	<1	<0.2	<1	2	<1	4	0.4	7	32	10	80
365	NB-291	13 01.56	112 44	<1	<0.2	<1	3	<1	3	0.4	4	30	20	70
366	NB-292	13 01.28	112 43	<1	<0.2	<1	3	<1	3	0.4	4	28	10	80
367	NB-293	13 01.00	112 43	<1	<0.2	<1	4	<1	6	0.4	16	44	10	110
368	NB-294	13 00.72	112 43	<1	<0.2	<1	1	<1	7	0.4	8	32	20	80
369	NB-295	13 00.45	112 42	<1	<0.2	<1	1	<1	4	0.4	7	32	10	70
370	NB-296	13 00.19	112 43	1	<0.2	<1	1	<1	4	0.4	8	48	10	110
371	NB-297	12 59.92	112 43	<1	<0.2	<1	4	<1	4	0.2	9	48	20	140
372	NB-298	12 59.89	112 43	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.2	11	56	20	200
373	NB-299	13 00.17	112 14	<1	0.4	<1	1	<1	3	0.2	6	36	10	70
374	NB-300	13 00.44	112 13	8	<0.2	<1	6	<1	5	<0.2	14	46	20	140
375	NB-301	13 00.96	112 15	2	<0.2	<1	8	<1	7	<0.2	16	40	20	80
376	NB-302	13 01.22	112 16	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	12	38	20	110
377	NB-303	13 01.48	112 17	<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	11	40	20	80
378	NB-304	13 01.72	112 16	<1	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	8	40	10	70
379	NB-305	13 01.95	112 16	<1	<0.2	<1	6	<1	8	<0.2	11	44	10	90
380	NB-306	13 01.95	112 16	<1	<0.2	<1	4	<1	8	0.2	17	36	10	70
381	NB-501	12 58.40	113 01	3	<0.2	<1	4	<1	10	<0.2	19	56	20	150
382	NB-502	12 58.41	113 27	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	14	44	20	150
383	NB-503	12 58.43	113 56	<1	<0.2	<1	4	<1	8	<0.2	11	48	20	100
384	NB-504	12 58.42	113 83	<1	<0.2	<1	4	<1	9	<0.2	13	42	30	100
385	NB-505	12 58.41	114 11	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	24	38	10	100
386	NB-506	12 58.42	114 38	59	<0.2	<1	3	<1	6	<0.2	25	48	10	160
387	NB-507	12 58.43	114 67	18	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	11	40	20	80
388	NB-508	12 58.42	114 95	<1	<0.2	<1	1	<1	4	<0.2	7	34	10	70
389	NB-509	12 58.43	115 21	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	9	40	20	50
390	NB-510	12 58.15	114 94	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	19	48	10	140
391	NB-511	12 58.14	114 37	<1	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	5	42	10	60
392	NB-512	12 58.14	114 10	<1	<0.2	<1	3	<1	4	<0.2	8	38	20	70
393	NB-513	12 58.14	113 81	1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	7	40	20	70
394	NB-514	12 58.13	113 53	<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	7	44	10	70
395	NB-515	12 58.14	113 27	<1	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	14	48	10	100
396	NB-516	12 58.14	113 05	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	15	48	10	110
397	NB-517	12 58.15	112 83	<1	<0.2	<1	20	<1	7	<0.2	31	124	20	210
398	NB-534	12 57.39	118 05	54	<0.2	<1	5	<1	6	<0.2	11	76	20	90
399	NB-535	12 57.23	118 19	6	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	13	68	20	100
400	NB-536	12 57.03	117 99	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	13	68	20	110

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
401	NB-537	12 56.90	1 18.15	2	<0.2	<1	6	<1	<1	<0.2	18	46	20	80
402	NB-538	12 57.11	1 18.35	11	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	20	50	20	100
403	NB-539	12 56.93	1 18.50	<1	<0.2	<1	1	<1	2	<0.2	8	36	20	50
404	NB-540	12 58.73	1 18.30	<1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	13	44	20	60
405	NB-541	12 56.60	1 18.48	5	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	12	52	20	90
406	NB-542	12 56.78	1 18.67	12	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	10	40	10	70
407	NB-543	12 56.60	1 18.86	<1	<0.2	<1	7	<1	4	0.2	16	52	20	100
408	NB-544	12 56.98	1 18.87	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	12	40	10	60
409	NB-545	12 57.13	1 18.70	<1	<0.2	<1	10	<1	4	0.2	22	50	20	80
410	NB-546	12 57.27	1 18.54	6	<0.2	<1	6	<1	3	0.2	18	68	10	110
411	NB-547	12 57.44	1 18.38	6	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	26	64	10	110
412	NB-548	12 57.59	1 18.20	3	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	26	66	10	110
413	NB-549	12 58.01	1 20.09	1	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	10	42	10	80
414	NB-550	12 58.16	1 19.94	35	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	13	38	20	110
415	NB-551	12 58.39	1 20.04	<1	<0.2	<1	12	<1	6	0.2	24	56	10	180
416	NB-552	12 58.54	1 20.18	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	16	60	20	220
417	NB-553	12 58.31	1 19.79	4	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	9	48	10	70
418	NB-554	12 58.24	1 19.44	2	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	20	60	10	160
419	NB-555	12 58.13	1 19.56	15	<0.2	<1	14	<1	4	0.2	38	60	10	190
420	NB-556	12 58.01	1 19.70	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	25	36	10	90
421	NB-557	12 57.85	1 19.85	5	<0.2	<1	10	<1	4	0.2	17	44	20	140
422	NB-558	12 57.69	1 20.01	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	25	42	20	90
423	NB-559	12 57.50	1 20.20	<1	<0.2	<1	5	<1	6	<0.2	17	44	20	140
424	NB-560	12 57.37	1 20.33	<1	<0.2	<1	10	<1	8	<0.2	12	44	20	90
425	NB-561	12 57.21	1 20.52	<1	<0.2	<1	10	<1	8	<0.2	19	60	20	100
426	NB-562	12 57.58	1 20.53	<1	<0.2	<1	15	<1	2	<0.2	6	40	10	60
427	NB-563	12 57.71	1 20.39	1	<0.2	<1	14	<1	5	<0.2	22	68	20	170
428	NB-564	12 56.85	1 19.98	2	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	12	60	20	120
429	NB-565	12 56.70	1 19.98	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	18	72	30	150
430	NB-566	12 56.55	1 20.14	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	14	68	10	210
431	NB-567	12 56.40	1 20.29	2	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	12	68	10	80
432	NB-568	12 56.25	1 20.44	3	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	16	124	10	100
433	NB-569	12 56.06	1 20.26	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	11	52	20	60
434	NB-570	12 56.21	1 20.10	2	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	22	120	20	130
435	NB-571	12 56.37	1 19.93	<1	<0.2	<1	2	<1	1	0.2	7	48	10	170
436	NB-572	12 56.52	1 19.78	<1	<0.2	<1	3	<1	2	0.2	12	56	10	100
437	NB-573	12 56.68	1 19.61	<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	12	48	10	80
438	NB-574	12 56.82	1 19.46	<1	<0.2	<1	8	<1	2	0.2	16	104	20	80
439	NB-575	12 57.06	1 19.20	2	<0.2	<1	7	<1	5	0.2	18	84	20	80
440	NB-576	12 57.21	1 19.04	1	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	13	44	10	90
									6		16	48	20	120

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	AS (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
441	NB-577	12 57.37	1 18.87	<1	<0.2	<1	4	<1	4	0.2	10	48	20	70
442	NB-578	12 57.31	1 18.73	2	<0.2	<1	10	<1	4	0.2	30	84	20	180
443	NB-579	12 57.67	1 18.56	1	<0.2	<1	18	<1	2	0.2	24	52	20	80
444	NB-580	12 57.82	1 18.39	1	<0.2	<1	17	<1	3	0.2	19	64	10	80
445	NB-581	12 58.01	1 18.62	2	<0.2	<1	14	<1	4	0.4	50	64	20	200
446	NB-582	12 57.86	1 18.76	1	<0.2	<1	6	<1	4	0.4	10	60	10	90
447	NB-583	12 57.70	1 18.92	2	<0.2	<1	6	<1	8	0.4	8	32	20	60
448	NB-584	12 57.54	1 19.09	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	10	46	20	90
449	NB-585	12 57.39	1 19.26	2	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	12	52	10	110
450	NB-586	12 57.25	1 19.41	1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	9	40	20	170
451	NB-587	12 57.03	1 19.63	1	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	4	44	10	80
452	NB-588	13 00.34	1 24.35	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	10	48	20	60
453	NB-589	13 00.16	1 24.54	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	19	124	20	60
454	NB-590	12 59.97	1 24.72	<1	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	19	84	20	80
455	NB-591	12 59.78	1 24.93	<1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	22	104	20	90
456	NB-592	12 59.59	1 25.12	<1	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	22	144	20	80
457	NB-593	12 59.41	1 25.30	4	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	52	156	10	200
458	NB-594	12 59.21	1 25.50	<1	<0.2	<1	20	<1	2	<0.2	36	148	20	70
459	NB-595	12 59.03	1 25.71	<1	<0.2	<1	14	<1	7	<0.2	26	48	30	140
460	NB-596	12 58.84	1 25.91	<1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	14	44	30	90
461	NB-597	12 58.64	1 26.11	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	8	36	10	70
462	NB-598	12 58.46	1 26.30	<1	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	7	44	10	50
463	NB-599	12 58.28	1 26.52	<1	<0.2	<1	22	<1	6	<0.2	28	100	20	90
464	NB-600	12 58.10	1 26.72	<1	<0.2	<1	16	<1	6	<0.2	30	44	30	110
465	NB-601	12 58.01	1 26.52	<1	<0.2	<1	35	<1	3	<0.2	62	164	20	140
466	NB-602	12 58.20	1 26.32	<1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	14	116	20	60
467	NB-603	12 58.40	1 26.12	<1	<0.2	<1	18	<1	2	<0.2	11	140	30	70
468	NB-604	12 58.58	1 25.94	<1	<0.2	<1	18	<1	4	<0.2	34	344	20	60
469	NB-605	12 59.77	1 24.55	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	9	60	20	50
470	NB-606	12 59.97	1 24.36	<1	<0.2	<1	26	<1	6	<0.2	30	120	20	120
471	NB-607	13 00.15	1 24.15	<1	<0.2	<1	18	<1	7	<0.2	41	100	20	140
472	NB-608	13 03.07	1 26.61	<1	<0.2	<1	14	<1	5	<0.2	20	76	20	90
473	NB-609	13 02.79	1 26.63	<1	<0.2	<1	11	<1	3	<0.2	21	60	30	90
474	NB-610	13 02.52	1 26.64	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	13	92	20	140
475	NB-611	13 02.26	1 26.66	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	19	68	10	80
476	NB-612	13 02.02	1 26.65	3	<0.2	<1	20	<1	5	<0.2	40	108	10	140
477	NB-613	13 01.79	1 26.64	<1	<0.2	<1	12	<1	3	<0.2	23	116	20	120
478	NB-614	13 01.77	1 26.92	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	15	72	20	100
479	NB-615	13 02.01	1 26.83	5	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	17	84	20	150
480	NB-616	13 02.23	1 26.91	<1	<0.2	<1	5	<1	2	<0.2	10	52	20	60

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
481	NB-617	13 02 50	1 26 91	<1	<0.2	<1	8	<1	3	0.2	10	60	10	90
482	NB-618	13 02 77	1 26 91	<1	<0.2	<1	4	<1	2	0.2	7	28	10	40
483	NB-619	13 03 02	1 26 90	3	<0.2	<1	30	<1	4	0.2	29	68	20	110
484	NB-620	13 03 02	1 27 19	<1	<0.2	<1	13	<1	4	0.2	22	88	20	110
485	NB-621	13 02 75	1 27 19	<1	<0.2	<1	11	<1	5	0.2	23	72	20	140
486	NB-622	13 02 50	1 27 20	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	11	52	10	80
487	NB-623	13 02 25	1 27 20	61	<0.2	<1	9	<1	6	0.2	13	68	20	120
488	NB-624	13 02 02	1 27 20	<1	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	17	80	10	140
489	NB-625	13 01 80	1 27 19	1	<0.2	<1	7	<1	4	0.4	14	56	10	90
490	NB-626	13 01 79	1 27 46	<1	<0.2	<1	5	<1	3	0.2	12	52	10	70
491	NB-627	13 02 02	1 27 46	<1	<0.2	<1	9	<1	4	0.2	12	64	10	110
492	NB-628	13 02 29	1 27 47	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	12	40	10	170
493	NB-629	13 02 51	1 27 47	<1	<0.2	<1	13	<1	5	0.2	25	80	10	130
494	NB-630	13 02 76	1 27 46	<1	<0.2	<1	14	<1	4	0.2	26	124	20	180
495	NB-631	13 02 98	1 27 47	<1	<0.2	<1	14	<1	2	0.2	35	340	10	70
496	NB-705	13 01 42	1 26 81	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	13	76	10	110
497	NB-706	13 01 42	1 27 07	2	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	19	88	20	170
498	NB-707	13 01 41	1 27 34	<1	<0.2	<1	13	<1	5	<0.2	27	80	20	190
499	NB-708	13 01 42	1 27 87	<1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	28	120	20	180
500	NB-709	13 01 43	1 27 87	<1	<0.2	<1	14	<1	4	0.2	28	80	10	110
501	NB-710	13 01 44	1 28 16	<1	<0.2	<1	14	<1	3	0.6	14	104	10	100
502	NB-711	13 01 43	1 28 46	<1	<0.2	<1	22	<1	3	0.4	23	132	20	140
503	NB-712	13 01 45	1 28 72	8	<0.2	<1	26	<1	3	0.4	38	44	10	130
504	NB-713	13 01 45	1 29 01	1	0.5	<1	106	<1	2	0.2	30	44	20	240
505	NB-714	13 01 46	1 29 28	<1	<0.2	<1	5	<1	2	0.2	5	32	10	60
506	NB-715	13 01 46	1 29 54	<1	<0.2	<1	4	<1	1	0.4	6	24	10	50
507	NB-716	13 01 46	1 29 85	<1	<0.2	<1	8	<1	4	0.4	13	48	20	120
508	NB-717	13 01 44	1 30 14	<1	<0.2	<1	4	<1	2	0.2	7	28	10	150
509	NB-718	13 01 46	1 30 41	<1	<0.2	<1	3	<1	1	<0.2	5	24	10	50
510	NB-719	13 01 16	1 30 16	<1	<0.2	<1	12	<1	7	<0.2	16	34	10	120
511	NB-720	13 01 17	1 29 87	<1	<0.2	<1	10	<1	7	<0.2	20	44	10	130
512	NB-721	13 01 17	1 29 57	1	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	20	40	20	120
513	NB-722	13 01 16	1 29 32	<1	<0.2	<1	13	<1	6	<0.2	20	56	10	160
514	NB-723	13 01 18	1 29 03	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	11	44	10	110
515	NB-724	13 01 16	1 28 75	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	12	38	10	90
516	NB-725	13 01 16	1 28 49	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	13	36	20	80
517	NB-726	13 01 18	1 28 19	<1	<0.2	<1	13	<1	5	<0.2	19	44	10	120
518	NB-727	13 01 16	1 27 92	1	<0.2	<1	15	<1	4	<0.2	18	56	20	140
519	NB-728	13 01 15	1 27 64	2	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	11	60	10	80
520	NB-729	13 01 16	1 27 35	2	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	8	52	10	70

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
521	NB-730	13 01.16	1 27.09	1	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	19	92	10	150
522	NB-731	13 01.14	1 26.81	<1	<0.2	<1	18	<1	4	<0.2	44	92	20	320
523	NC-052	13 02.44	1 19.36	35	<0.2	<1	20	<1	1	<0.2	47	100	20	150
524	NC-053	13 02.15	1 19.35	<1	<0.2	<1	8	<1	1	<0.2	11	40	20	90
525	NC-054	13 01.31	1 19.33	<1	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	17	36	20	80
526	NC-055	13 01.63	1 19.34	<1	<0.2	<1	14	<1	1	<0.2	22	60	20	140
527	NC-056	13 01.34	1 19.33	<1	<0.2	<1	15	<1	1	<0.2	11	36	20	70
528	NC-057	13 01.09	1 19.33	<1	<0.2	<1	5	<1	<1	<0.2	10	28	20	60
529	NC-058	13 00.82	1 19.34	60	<0.2	<1	12	<1	<1	<0.2	18	46	20	100
530	NC-059	13 00.55	1 19.33	<1	<0.2	<1	8	<1	1	<0.2	20	48	20	130
531	NC-060	13 00.28	1 19.34	<1	<0.2	<1	6	<1	1	<0.2	16	38	20	170
532	NC-061	13 00.01	1 19.35	<1	<0.2	<1	6	<1	1	<0.2	10	30	20	90
533	NC-062	12 59.99	1 19.64	3	<0.2	<1	15	<1	2	<0.2	36	46	30	120
534	NC-063	13 00.25	1 19.64	<1	<0.2	<1	7	<1	2	<0.2	10	36	10	60
535	NC-064	13 00.53	1 19.63	<1	<0.2	<1	7	<1	1	<0.2	12	32	10	80
536	NC-065	13 00.79	1 19.64	3	<0.2	<1	6	<1	1	<0.2	13	30	10	80
537	NC-066	13 01.07	1 19.63	<1	<0.2	<1	10	<1	1	<0.2	12	32	10	80
538	NC-067	13 01.34	1 19.62	51	<0.2	<1	5	<1	2	<0.2	20	40	20	120
539	NC-068	13 01.61	1 19.63	46	<0.2	<1	16	<1	2	<0.2	22	32	20	70
540	NC-069	13 01.89	1 19.62	<1	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	13	42	20	120
541	NC-070	13 02.14	1 19.63	2	<0.2	<1	13	<1	2	<0.2	15	38	20	120
542	NC-071	13 02.42	1 19.63	1	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	13	52	20	120
543	NC-072	13 02.18	1 16.89	<1	<0.2	<1	13	<1	3	<0.2	10	40	20	100
544	NC-073	13 01.92	1 16.89	<1	<0.2	<1	13	<1	7	<0.2	48	44	30	110
545	NC-074	13 01.63	1 16.89	<1	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	8	28	20	130
546	NC-075	13 01.36	1 16.90	<1	<0.2	<1	17	<1	4	<0.2	16	36	20	100
547	NC-076	13 01.09	1 16.90	<1	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	8	28	20	170
548	NC-077	13 00.83	1 16.90	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	16	36	20	100
549	NC-078	13 00.56	1 16.89	<1	<0.2	<1	4	<1	6	<0.2	12	36	10	70
550	NC-079	13 00.27	1 16.89	<1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	18	44	20	100
551	NC-080	13 00.02	1 16.89	<1	<0.2	<1	3	<1	4	<0.2	18	44	20	100
552	NC-081	12 59.72	1 16.89	<1	<0.2	<1	6	<1	5	<0.2	12	44	20	100
553	NC-082	12 59.47	1 16.90	<1	<0.2	<1	5	<1	6	<0.2	12	64	20	100
554	NC-083	12 59.46	1 16.61	<1	<0.2	<1	9	<1	10	<0.2	14	48	20	140
555	NC-084	12 59.72	1 16.62	<1	<0.2	<1	4	<1	12	<0.2	14	48	20	80
556	NC-085	12 59.99	1 16.61	<1	<0.2	<1	6	<1	16	<0.2	22	40	20	100
557	NC-086	13 00.29	1 16.61	2	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	14	36	20	80
558	NC-087	13 00.55	1 16.61	2	<0.2	<1	3	<1	4	<0.2	14	38	20	100
559	NC-088	13 00.80	1 16.61	1	<0.2	<1	3	<1	6	<0.2	12	32	20	70
560	NC-089	13 01.07	1 16.62	20	<0.2	<1	4	<1	6	<0.2	12	28	20	70

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
561	NC-090	13 01 35	1 16 60	2	<0.2	<1	3	<1	4	0.2	8	32	20	70
562	NC-091	13 01 61	1 16 62	1	<0.2	<1	7	<1	7	0.2	16	52	10	120
563	NC-092	13 01 88	1 16 61	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	8	30	10	180
564	NC-134	13 01 27	1 24 41	1	<0.2	1	10	<1	1	0.2	36	108	20	190
565	NC-135	13 00 95	1 24 28	1	0.3	<1	13	<1	1	0.2	36	72	20	130
566	NC-136	13 00 67	1 24 19	1	<0.2	<1	18	<1	2	0.2	14	140	20	120
567	NC-137	13 00 45	1 24 13	1	<0.2	<1	15	<1	4	0.2	37	90	20	140
568	NC-138	13 00 35	1 23 93	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	14	82	20	160
569	NC-139	13 00 07	1 23 82	1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	14	76	10	100
570	NC-140	12 59 86	1 23 74	<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	18	80	20	100
571	NC-141	12 59 50	1 23 64	<1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	22	64	30	100
572	NC-142	12 59 30	1 23 55	<1	<0.2	<1	50	<1	1	<0.2	34	120	20	140
573	NC-143	12 59 05	1 23 44	<1	<0.2	<1	22	<1	1	0.2	24	360	20	140
574	NC-144	12 58 83	1 23 28	<1	<0.2	<1	25	<1	1	<0.2	26	100	20	100
575	NC-145	12 58 64	1 23 04	1	<0.2	<1	74	<1	<1	<0.2	42	136	20	140
576	NC-146	12 58 50	1 22 76	<1	<0.2	<1	20	<1	<1	<0.2	20	100	20	100
577	NC-147	12 58 27	1 22 63	<1	<0.2	<1	20	<1	2	<0.2	28	90	20	140
578	NC-148	12 58 14	1 22 43	<1	<0.2	<1	17	<1	2	<0.2	16	100	10	150
579	NC-149	12 57 94	1 22 26	10	<0.2	<1	20	<1	4	<0.2	28	104	20	180
580	NC-150	12 57 75	1 22 10	<1	<0.2	<1	18	<1	4	<0.2	26	140	20	180
581	NC-151	12 57 41	1 21 85	<1	<0.2	<1	10	<1	1	<0.2	17	332	20	100
582	NC-152	12 57 19	1 21 63	6	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	14	216	20	100
583	NC-153	12 57 93	1 21 36	<1	<0.2	<1	14	<1	2	<0.2	16	84	10	100
584	NC-154	12 56 78	1 21 22	<1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	16	80	10	110
585	NC-155	12 56 45	1 21 18	<1	<0.2	<1	14	<1	1	<0.2	18	92	10	160
586	NC-156	12 56 20	1 21 11	<1	<0.2	<1	20	<1	4	<0.2	18	156	10	110
587	NC-157	12 55 81	1 21 17	<1	<0.2	<1	16	<1	3	<0.2	22	410	20	210
588	NC-158	12 55 62	1 21 17	<1	<0.2	<1	16	<1	3	<0.2	22	156	20	130
589	NC-159	12 55 40	1 21 20	<1	<0.2	<1	20	<1	4	<0.2	29	64	20	150
590	NC-160	12 55 18	1 21 33	<1	<0.2	<1	15	<1	4	<0.2	16	76	30	260
591	NC-161	12 55 18	1 21 33	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	22	76	40	80
592	NC-162	12 54 94	1 21 52	<1	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	10	40	20	80
593	NC-163	12 54 79	1 21 71	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	12	76	20	70
594	NC-164	13 03 98	1 25 23	<1	<0.2	<1	36	<1	2	<0.2	98	152	20	160
595	NC-165	13 03 76	1 25 25	2	<0.2	3	14	<1	2	<0.2	22	144	20	140
596	NC-166	13 03 72	1 25 52	1	<0.2	1	20	<1	3	<0.2	18	400	20	110
597	NC-167	13 03 57	1 25 75	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	22	68	10	70
598	NC-168	13 03 50	1 26 03	<1	<0.2	<1	4	<1	1	<0.2	8	34	10	40
599	NC-169	13 03 46	1 26 28	2	<0.2	<1	12	<1	1	<0.2	18	64	20	90
600	NC-170	13 03 34	1 26 53	<1	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	18	64	20	90

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
601	NC-171	13 03.28	1 26.82	<1	<0.2	<1	20	<1	2	0.2	20	72	20	70
602	NC-172	13 03.22	1 27.10	<1	<0.2	<1	23	<1	1	0.2	24	48	20	110
603	NC-173	13 03.19	1 27.38	<1	<0.2	1	12	<1	2	<0.2	34	92	20	150
604	NC-174	13 03.11	1 27.63	<1	<0.2	<1	22	<1	1	<0.2	34	204	10	60
605	NC-175	13 03.01	1 27.87	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	14	100	20	60
606	NC-176	13 02.96	1 28.17	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	20	80	30	70
607	NC-177	13 02.76	1 28.33	<1	<0.2	<1	15	<1	5	<0.2	18	80	10	130
608	NC-178	13 02.61	1 28.55	1	<0.2	<1	23	<1	2	<0.2	16	168	10	90
609	NC-179	13 02.80	1 28.80	2	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	16	80	10	60
610	NC-200	13 02.41	1 09.39	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	10	48	20	60
611	NC-201	13 02.14	1 09.38	2	<0.2	<1	2	<1	2	<0.2	8	32	10	60
612	NC-202	13 01.86	1 09.39	<1	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	12	48	10	80
613	NC-203	13 01.57	1 09.37	<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	9	40	20	70
614	NC-204	13 01.32	1 09.37	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	14	52	20	100
615	NC-205	13 01.04	1 09.38	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	18	68	20	130
616	NC-206	13 00.77	1 09.39	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	8	46	10	60
617	NC-207	13 00.48	1 09.38	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	20	68	20	100
618	NC-208	13 00.21	1 09.38	<1	<0.2	<1	11	<1	6	<0.2	13	56	10	110
619	NC-209	12 58.96	1 09.38	4	<0.2	<1	20	<1	4	<0.2	14	60	10	140
620	NC-210	12 58.97	1 09.68	2	<0.2	<1	12	<1	3	<0.2	18	52	20	150
622	NC-212	13 00.24	1 09.67	<1	<0.2	<1	9	<1	5	<0.2	10	44	20	80
623	NC-213	13 00.78	1 09.67	1	<0.2	<1	18	<1	6	<0.2	20	64	20	110
624	NC-214	13 01.05	1 09.67	<1	<0.2	<1	32	<1	3	<0.2	24	56	20	90
625	NC-215	13 01.33	1 09.67	<1	<0.2	<1	40	<1	2	<0.2	19	64	10	110
626	NC-216	13 01.58	1 09.67	2	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	14	56	10	80
627	NC-217	13 01.86	1 09.68	<1	<0.2	<1	3	<1	1	<0.2	6	32	10	50
628	NC-218	13 02.13	1 09.68	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	8	32	10	60
629	NC-219	13 02.40	1 09.68	<1	<0.2	<1	4	<1	1	<0.2	6	32	10	60
630	NC-252	13 02.19	1 08.54	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	16	44	10	100
631	NC-253	13 01.91	1 08.52	<1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	8	32	20	60
632	NC-254	13 01.65	1 08.54	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	8	24	10	50
633	NC-255	13 01.36	1 08.54	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	11	44	10	50
634	NC-256	13 01.10	1 08.53	2	<0.2	<1	12	2	5	<0.2	13	40	10	70
635	NC-257	13 00.82	1 08.54	3	<0.2	<1	8	1	4	<0.2	17	60	10	80
636	NC-258	13 00.54	1 08.54	2	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	14	40	10	50
637	NC-259	13 00.29	1 08.55	2	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	10	40	10	60
638	NC-260	13 00.01	1 08.54	2	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	18	40	10	60
639	NC-261	12 59.76	1 08.55	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	8	36	10	170
640	NC-262	12 59.75	1 08.28	2	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	20	48	10	100

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
641	NC-263	13 00.01	1 08.29	<1	<0.2	<1	10	2	2	<0.2	10	40	20	100
642	NC-264	13 00.29	1 08.28	<1	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	10	32	10	60
643	NC-265	13 00.56	1 08.28	5	<0.2	<1	3	<1	<1	<0.2	7	32	10	60
644	NC-266	13 00.83	1 08.27	1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	14	44	10	70
645	NC-267	13 01.10	1 08.26	<1	<0.2	<1	2	<1	<1	<0.2	7	24	10	50
646	NC-268	13 01.36	1 08.26	3	<0.2	<1	4	<1	1	<0.2	7	36	10	50
647	NC-269	13 01.65	1 08.24	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	14	52	20	70
648	NC-270	13 01.91	1 08.25	<1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	6	32	10	60
649	NC-271	13 02.18	1 08.23	<1	<0.2	<1	2	<1	2	<0.2	7	24	10	50
650	NC-292	13 01.80	1 06.03	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	14	40	20	80
651	NC-293	13 01.51	1 06.04	<1	<0.2	<1	9	<1	4	<0.2	30	64	20	120
652	NC-294	13 01.51	1 05.71	<1	<0.2	<1	8	1	3	<0.2	20	52	20	110
653	NC-295	13 01.25	1 05.45	<1	<0.2	<1	6	2	4	<0.2	18	46	20	120
654	NC-296	13 00.98	1 05.72	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	14	38	20	80
655	NC-297	13 01.26	1 05.74	<1	<0.2	<1	13	<1	3	<0.2	29	68	10	300
656	NC-298	13 01.24	1 06.02	<1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	27	92	10	390
657	NC-299	13 00.97	1 06.02	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	16	56	10	140
658	NC-300	13 00.95	1 06.31	5	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	20	66	10	110
659	NC-301	13 01.22	1 06.31	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	18	44	20	80
660	NC-302	13 01.50	1 06.32	3	<0.2	<1	6	<1	<1	<0.2	7	44	20	80
661	NC-303	13 01.76	1 06.32	<1	<0.2	<1	12	<1	3	<0.2	16	76	20	60
662	NC-304	12 59.19	1 09.33	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	18	48	20	120
663	NC-305	12 59.19	1 09.37	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	20	44	20	130
664	NC-306	12 59.18	1 09.08	<1	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	10	36	10	80
665	NC-307	12 59.16	1 08.80	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	12	36	10	60
666	NC-308	12 59.17	1 08.52	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	20	48	20	80
667	NC-309	12 58.90	1 08.81	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	14	52	10	100
668	NC-310	12 58.91	1 09.07	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	18	52	20	100
669	NC-311	12 58.92	1 09.35	<1	<0.2	<1	17	<1	2	<0.2	14	40	10	120
670	NC-312	12 58.93	1 09.64	<1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	10	32	10	100
671	NC-313	12 58.94	1 09.91	19	<0.2	<1	28	<1	3	<0.2	20	50	20	70
672	NC-314	12 58.92	1 10.18	<1	<0.2	<1	16	<1	2	<0.2	20	58	20	140
673	NC-315	12 58.92	1 10.44	<1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	12	36	10	130
674	NC-316	12 59.18	1 10.46	<1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	16	56	10	80
675	NC-317	12 59.17	1 10.19	<1	<0.2	<1	17	<1	4	<0.2	14	48	10	170
676	NC-318	13 00.08	1 22.10	1	<0.2	<1	5	<1	1	<0.2	9	48	10	120
677	NC-319	13 00.08	1 22.36	1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	18	64	10	150
678	NC-320	13 00.07	1 22.85	2	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	10	40	10	80
679	NC-321	12 59.82	1 22.66	1	<0.2	<1	8	<1	1	<0.2	14	50	20	110
680	NC-322	12 59.80	1 22.36	<1	<0.2	<1	8	2	<1	<0.2	14	52	20	110

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo. (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
681	NC-323	12 59.80	1 22.09	<1	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	20	60	10	170
682	NC-324	12 59.80	1 21.83	<1	<0.2	<1	10	<1	<1	<0.2	16	156	20	170
683	NC-325	12 59.54	1 21.84	2	<0.2	<1	7	<1	<1	<0.2	14	64	10	160
684	NC-326	12 59.54	1 22.09	1	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	16	56	10	180
685	NC-327	12 59.52	1 22.36	1	<0.2	<1	28	<1	<1	<0.2	52	128	30	260
686	NC-328	12 59.28	1 21.82	<1	<0.2	<1	13	<1	1	<0.2	16	84	10	190
687	NC-329	12 59.26	1 21.55	<1	<0.2	<1	17	<1	<1	<0.2	30	68	20	150
688	NC-330	12 58.99	1 21.22	6	<0.2	<1	14	<1	1	<0.2	30	80	10	180
689	NC-331	12 58.98	1 21.36	1	<0.2	<1	24	<1	4	<0.2	56	104	10	220
690	NC-332	12 58.98	1 21.51	<1	<0.2	<1	18	<1	2	<0.2	36	80	20	160
691	NC-333	12 58.88	1 21.22	<1	<0.2	<1	15	<1	2	<0.2	24	60	10	110
692	NC-334	12 58.75	1 21.22	<1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	33	80	10	150
693	NC-335	12 58.77	1 20.95	<1	<0.2	<1	15	<1	2	<0.2	12	44	10	170
694	NC-336	12 58.73	1 20.67	1	<0.2	<1	18	<1	6	<0.2	37	96	20	190
695	NC-337	12 58.63	1 19.81	3	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	22	56	20	170
696	NC-338	12 58.62	1 19.61	<1	<0.2	<1	17	<1	2	<0.2	37	56	10	280
697	NC-339	12 58.62	1 19.39	<1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	24	52	20	170
698	NC-340	12 58.61	1 19.19	3	<0.2	<1	19	<1	4	<0.2	40	60	20	290
699	NC-341	12 58.61	1 18.97	19	<0.2	<1	16	<1	5	<0.2	24	64	30	200
700	NC-342	12 58.63	1 18.73	<1	<0.2	<1	13	<1	2	<0.2	29	48	20	190
701	NC-343	12 58.62	1 18.53	2	<0.2	<1	11	<1	8	<0.2	20	40	20	160
702	NC-344	12 58.63	1 18.29	<1	<0.2	<1	11	<1	3	<0.2	24	40	20	200
703	NC-345	12 58.62	1 18.09	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	34	52	20	180
704	NC-346	12 58.62	1 17.86	3	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	90	48	10	180
705	NC-347	12 58.47	1 17.86	7	<0.2	<1	24	<1	2	<0.2	100	60	20	180
706	NC-348	12 58.47	1 18.08	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	32	44	10	160
707	NC-349	12 58.32	1 18.08	14	<0.2	<1	6	<1	<1	<0.2	24	36	10	100
708	NC-350	12 58.32	1 18.28	1	<0.2	<1	12	<1	<1	<0.2	40	52	10	270
709	NC-351	12 58.33	1 18.50	1	<0.2	<1	8	<1	<1	<0.2	40	40	20	120
710	NC-352	12 57.40	1 20.00	<1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	12	40	20	140
711	NC-353	12 57.21	1 20.18	2	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	24	48	20	130
712	NC-354	12 57.04	1 20.37	<1	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	6	36	10	150
713	NC-355	12 56.89	1 20.51	<1	<0.2	<1	9	<1	3	<0.2	16	68	20	110
714	NC-356	12 56.69	1 20.31	<1	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	12	76	20	120
715	NC-357	12 56.84	1 20.16	<1	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	21	60	10	120
716	NC-358	12 56.99	1 20.01	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	10	52	10	110
717	NC-359	12 57.16	1 19.83	1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	10	44	10	90
718	NC-360	12 57.36	1 19.59	<1	<0.2	<1	5	<1	3	<0.2	10	36	20	100
719	NC-361	12 57.51	1 19.44	16	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	18	44	20	170
720	NC-362	12 57.67	1 19.28	2	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	27	52	20	180

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
721	NC-363	12 57.82	1 19.12	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	14	44	20	120
722	NC-364	12 57.97	1 18.94	<1	<0.2	1	11	<1	3	<0.2	22	44	20	130
723	NC-365	12 58.12	1 18.79	14	<0.2	1	18	<1	3	<0.2	36	100	30	150
724	NC-366	12 58.33	1 19.01	3	<0.2	<1	16	<1	5	<0.2	40	48	20	230
725	NC-367	12 58.19	1 19.16	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	22	44	20	110
726	NC-368	12 58.03	1 19.33	1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	16	44	20	110
727	NC-369	12 57.89	1 19.48	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	13	44	20	90
728	NC-370	12 57.73	1 19.62	2	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	12	44	20	100
729	NC-371	12 57.57	1 19.80	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	12	48	20	130
730	NC-372	12 59.66	1 23.89	<1	<0.2	<1	20	<1	5	<0.2	32	160	20	110
731	NC-373	12 59.46	1 23.89	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	16	64	20	70
732	NC-374	12 59.28	1 24.09	<1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	24	180	20	70
733	NC-375	12 59.09	1 24.27	<1	<0.2	<1	14	<1	<1	<0.2	28	200	20	70
734	NC-376	12 59.48	1 24.48	<1	<0.2	<1	13	<1	<1	<0.2	30	144	30	80
735	NC-377	12 58.92	1 24.66	<1	<0.2	<1	14	2	6	<0.2	22	560	30	70
736	NC-378	12 58.53	1 24.87	1	<0.2	<1	14	<1	2	<0.2	30	52	20	60
737	NC-379	12 58.33	1 25.07	<1	<0.2	<1	22	<1	8	<0.2	40	40	20	80
738	NC-380	12 58.13	1 25.26	<1	<0.2	<1	14	<1	10	<0.2	16	56	30	60
739	NC-381	12 57.93	1 25.46	2	<0.2	<1	12	<1	1	<0.2	10	36	10	60
740	NC-382	12 58.22	1 25.80	<1	<0.2	<1	15	<1	7	<0.2	16	100	20	70
741	NC-383	12 58.35	1 25.67	<1	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	14	132	20	70
742	NC-384	12 58.54	1 25.48	<1	<0.2	<1	18	<1	2	<0.2	16	144	20	50
743	NC-385	12 58.73	1 25.27	<1	<0.2	<1	18	<1	3	<0.2	21	132	30	70
744	NC-386	12 58.91	1 25.07	<1	<0.2	<1	15	<1	7	<0.2	26	84	30	100
745	NC-387	12 59.10	1 24.88	<1	<0.2	<1	16	<1	2	<0.2	33	172	20	80
746	NC-388	12 59.32	1 24.68	4	<0.2	<1	18	<1	2	<0.2	40	228	20	80
747	NC-389	12 59.51	1 24.47	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	16	248	20	50
748	NC-390	12 59.67	1 24.27	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	20	112	20	60
749	NC-391	12 59.85	1 24.12	<1	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	10	64	10	50
750	NC-392	12 58.88	1 23.54	<1	<0.2	<1	15	<1	4	<0.2	22	200	20	60
751	NC-393	12 58.67	1 23.73	<1	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	8	36	10	50
752	NC-394	12 58.49	1 23.96	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	12	44	20	60
753	NC-395	12 58.30	1 24.15	<1	<0.2	<1	5	<1	2	<0.2	6	40	10	40
754	NC-396	12 58.13	1 24.34	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	12	52	20	60
755	NC-397	12 57.93	1 24.53	<1	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	12	32	10	70
756	NC-398	12 57.74	1 24.75	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	15	40	10	120
757	NC-399	12 57.56	1 24.94	<1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	14	32	20	130
758	NC-400	12 57.36	1 24.76	3	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	20	40	10	150
759	NC-401	12 57.54	1 24.57	<1	<0.2	<1	11	<1	3	<0.2	18	36	20	120
760	NC-402	12 57.72	1 24.38	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	12	52	10	150

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
761	NC-403	12 57.80	1 24.17	1	<0.2	<1	18	<1	4	<0.2	20	48	10	110
762	NC-404	12 58.09	1 23.97	<1	<0.2	<1	19	<1	6	<0.2	15	60	20	170
763	NC-405	12 58.28	1 23.76	<1	<0.2	<1	10	<1	1	<0.2	18	60	10	80
764	NC-406	12 58.46	1 23.56	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	20	56	10	80
765	NC-407	12 58.66	1 23.36	<1	<0.2	<1	7	<1	<1	<0.2	20	60	20	90
766	NC-408	12 59.03	1 22.96	<1	<0.2	<1	26	<1	1	<0.2	25	208	20	100
767	NC-409	12 59.22	1 22.76	<1	<0.2	<1	16	<1	2	<0.2	26	168	20	100
768	NC-410	12 59.40	1 22.56	<1	<0.2	<1	10	<1	6	<0.2	28	132	20	110
769	NC-411	12 59.61	1 22.74	<1	<0.2	<1	9	<1	4	<0.2	22	84	10	80
770	NC-412	12 59.41	1 22.94	<1	<0.2	<1	24	<1	3	<0.2	22	68	10	100
771	NC-413	12 59.22	1 23.15	2	<0.2	<1	16	<1	2	<0.2	34	188	10	110
772	NC-414	12 58.13	1 22.74	<1	<0.2	<1	16	<1	2	<0.2	26	92	20	90
773	NC-415	12 57.96	1 22.91	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	18	48	20	80
774	NC-416	12 57.78	1 23.14	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	25	66	20	120
775	NC-417	12 57.58	1 23.33	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	28	56	20	90
776	NC-418	12 57.38	1 23.52	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	18	292	30	150
777	NC-419	12 57.20	1 23.73	2	<0.2	2	18	<1	8	<0.2	18	92	20	140
778	NC-420	12 56.80	1 23.91	1	<0.2	<1	21	<1	4	<0.2	20	58	20	100
779	NC-421	12 57.01	1 23.73	<1	<0.2	<1	10	<1	1	<0.2	12	92	20	100
780	NC-422	12 57.00	1 23.53	<1	<0.2	2	14	<1	4	<0.2	24	92	30	100
781	NC-423	12 57.18	1 23.34	<1	<0.2	1	60	<1	2	<0.2	30	256	20	130
782	NC-424	12 57.36	1 23.15	<1	<0.2	<1	26	<1	<1	<0.2	24	60	10	70
783	NC-425	12 57.55	1 22.96	<1	<0.2	<1	12	<1	2	<0.2	24	62	20	70
784	NC-426	12 57.74	1 22.76	<1	<0.2	<1	26	<1	4	<0.2	36	104	20	120
785	NC-427	12 57.93	1 22.55	<1	<0.2	<1	21	<1	2	<0.2	24	88	30	80
786	NC-428	12 58.31	1 22.15	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	20	132	30	80
787	NC-429	12 58.51	1 21.95	<1	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	18	156	30	120
788	NC-430	12 58.70	1 21.75	<1	<0.2	<1	9	<1	<1	<0.2	16	82	20	120
789	NC-431	12 58.90	1 21.94	<1	<0.2	<1	9	<1	3	<0.2	16	64	20	70
790	NC-432	12 58.70	1 22.12	<1	<0.2	<1	20	<1	5	<0.2	16	120	20	90
791	NC-433	12 58.51	1 22.33	<1	<0.2	1	11	<1	4	<0.2	13	80	20	80
792	NC-434	12 57.34	1 21.98	<1	<0.2	<1	27	<1	2	<0.2	21	108	20	80
793	NC-435	12 57.14	1 22.20	<1	<0.2	<1	31	<1	2	<0.2	27	116	20	70
794	NC-436	12 56.95	1 22.40	2	<0.2	<1	14	<1	3	<0.2	14	120	20	80
795	NC-437	12 56.77	1 22.58	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	12	76	20	70
796	NC-438	12 56.57	1 22.78	<1	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	10	44	20	40
797	NC-439	12 56.40	1 22.98	<1	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	10	40	10	50
798	NC-440	12 56.20	1 23.19	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	10	40	20	60
799	NC-441	12 56.00	1 23.01	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	12	56	10	120
800	NC-442	12 56.20	1 22.82	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	13	52	20	50

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
801	NC-443	12 56.38	1 22.62	<1	<0.2	<1	8	<1	<1	0.2	9	48	20	60
802	NC-444	12 56.57	1 22.42	<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	13	104	20	70
803	NC-445	12 56.75	1 22.23	<1	<0.2	<1	14	<1	4	0.2	13	88	20	120
804	NC-446	12 56.96	1 22.02	<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	10	80	20	70
805	NC-447	12 57.13	1 21.83	2	<0.2	<1	14	<1	2	<0.2	16	86	20	70
806	NC-448	12 57.51	1 21.44	<1	<0.2	<1	10	<1	2	0.4	16	80	20	100
807	NC-449	12 57.70	1 21.23	6	<0.2	<1	8	<1	0.2	0.2	15	80	20	100
808	NC-450	12 57.88	1 21.00	1	<0.2	<1	5	<1	1	0.2	15	64	20	90
809	NC-451	12 58.09	1 20.81	1	<0.2	<1	7	<1	<1	0.2	17	52	20	120
810	NC-452	12 58.26	1 20.98	2	<0.2	<1	12	<1	2	0.4	20	56	30	130
811	NC-453	12 58.08	1 21.18	16	<0.2	<1	10	<1	2	0.2	14	80	20	80
812	NC-454	12 57.90	1 21.39	<1	<0.2	<1	14	<1	3	0.4	16	104	20	80
813	NC-455	12 57.71	1 21.58	4	<0.2	<1	18	<1	2	0.4	21	144	30	180
814	NC-456	12 56.41	1 21.35	2	<0.2	<1	11	<1	<1	0.2	14	112	20	170
815	NC-457	12 56.22	1 21.59	<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	15	80	10	150
816	NC-458	12 56.04	1 21.78	<1	<0.2	<1	10	<1	2	0.2	14	58	10	80
817	NC-459	12 55.84	1 21.95	1	<0.2	<1	12	<1	2	0.4	13	82	10	130
818	NC-460	12 55.69	1 22.13	<1	<0.2	<1	22	<1	4	0.2	24	88	10	180
819	NC-461	12 55.48	1 22.36	<1	<0.2	<1	7	<1	<1	0.2	10	44	20	80
820	NC-462	12 55.29	1 22.14	4	<0.2	<1	14	<1	2	0.2	17	58	10	140
821	NC-463	12 55.49	1 21.95	<1	<0.2	<1	12	<1	2	0.2	17	36	20	120
822	NC-464	12 55.65	1 21.74	3	<0.2	<1	10	<1	2	0.2	12	120	20	110
823	NC-465	12 55.84	1 21.34	<1	<0.2	<1	11	<1	<1	0.2	12	72	20	90
824	NC-466	12 56.03	1 21.94	<1	<0.2	<1	9	<1	<1	0.2	14	56	10	120
825	NC-467	12 56.41	1 20.96	<1	<0.2	<1	9	<1	<1	0.6	10	56	10	90
826	NC-468	12 56.77	1 26.66	<1	<0.2	<1	6	<1	<1	0.2	10	58	10	80
827	NC-469	13 01.99	1 26.06	<1	<0.2	<1	4	<1	<1	0.2	8	124	10	60
828	NC-470	13 01.71	1 26.06	<1	<0.2	<1	8	<1	2	0.2	9	72	10	80
829	NC-471	13 01.47	1 26.06	<1	<0.2	<1	4	<1	2	0.2	7	60	10	80
830	NC-472	13 01.19	1 26.06	<1	<0.2	<1	4	<1	<1	0.4	7	64	10	70
831	NC-473	13 00.92	1 26.08	<1	<0.2	<1	7	<1	<1	0.2	12	104	10	90
832	NC-474	13 00.63	1 26.07	<1	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	17	102	10	70
833	NC-475	13 00.36	1 26.07	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	17	102	10	130
834	NC-476	13 00.10	1 26.06	<1	<0.2	<1	7	<1	2	0.2	12	66	10	100
835	NC-477	12 59.84	1 26.05	15	<0.2	<1	52	<1	2	<0.2	32	168	20	130
836	NC-478	12 59.58	1 26.07	<1	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	8	38	10	80
837	NC-479	12 59.56	1 25.79	<1	<0.2	<1	12	<1	1.8	0.2	16	78	10	110
838	NC-480	12 59.31	1 25.80	<1	<0.2	<1	18	<1	8	0.2	12	84	20	110
839	NC-481	12 59.29	1 26.06	<1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	18	42	10	80
840	NC-482	12 59.01	1 26.07	<1	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	14	48	10	70

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
841	NC-483	12 58.77	1 26.35	<1	<0.2	<1	25	<1	6	<0.2	50	92	20	140
842	NC-484	12 59.03	1 26.38	<1	<0.2	<1	23	<1	4	<0.2	46	95	20	100
843	NC-485	12 59.30	1 26.37	<1	<0.2	<1	23	<1	5	<0.2	22	84	20	120
844	NC-486	12 59.57	1 26.36	<1	<0.2	<1	14	<1	2	<0.2	16	60	10	70
845	NC-487	12 59.83	1 26.37	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	42	44	10	70
846	NC-488	13 00.10	1 26.37	<1	<0.2	<1	18	<1	3	<0.2	14	120	20	90
847	NC-489	13 00.39	1 26.35	<1	<0.2	<1	4	<1	1	<0.2	14	56	10	60
848	NC-490	13 00.65	1 26.35	<1	<0.2	<1	3	<1	<1	<0.2	8	48	10	50
849	NC-491	13 00.92	1 26.34	<1	<0.2	<1	6	<1	<1	<0.2	1	56	10	50
850	NC-492	13 01.20	1 26.34	<1	<0.2	<1	2	<1	<1	<0.2	1	48	10	50
851	NC-493	13 01.46	1 26.34	<1	<0.2	<1	7	<1	<1	<0.2	8	40	5	30
852	ND-001	13 03.43	1 24.53	<1	<0.2	<1	19	<1	6	<0.2	14	84	10	60
853	ND-002	13 03.18	1 24.52	<1	<0.2	<1	20	<1	4	<0.2	18	132	30	280
854	ND-003	13 02.90	1 24.49	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	32	120	30	310
855	ND-004	13 02.76	1 24.48	<1	<0.2	<1	15	<1	4	<0.2	19	120	30	210
856	ND-005	13 02.36	1 24.47	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	32	84	20	280
857	ND-006	13 02.09	1 24.48	<1	<0.2	<1	12	<1	1	<0.2	22	96	20	310
858	ND-007	13 01.79	1 24.45	<1	<0.2	<1	10	<1	3	<0.2	16	120	20	210
859	ND-008	13 01.51	1 24.45	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	22	132	20	180
860	ND-009	13 01.45	1 24.08	<1	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	16	88	20	150
861	ND-010	13 01.48	1 23.78	12	<0.2	<1	22	<1	5	<0.2	15	70	20	220
862	ND-011	13 01.48	1 23.52	<1	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	16	64	20	180
863	ND-012	13 01.47	1 23.28	<1	<0.2	<1	14	<1	2	<0.2	16	76	30	350
864	ND-013	13 01.33	1 23.02	<1	<0.2	<1	13	<1	5	<0.2	50	112	20	280
865	ND-014	13 01.16	1 22.81	<1	<0.2	<1	13	<1	6	<0.2	18	84	20	280
866	ND-015	13 00.96	1 22.64	<1	<0.2	<1	18	<1	7	<0.2	23	72	20	310
867	ND-016	13 00.76	1 22.45	2	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	14	72	20	260
868	ND-017	13 00.59	1 22.27	1	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	14	70	20	270
869	ND-018	13 00.40	1 22.08	3	<0.2	<1	12	<1	5	<0.2	16	80	20	270
870	ND-019	13 00.23	1 21.90	2	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	16	80	20	250
871	ND-020	13 00.00	1 21.73	2	<0.2	<1	10	<1	6	<0.2	20	80	20	170
872	ND-021	12 59.76	1 21.59	<1	<0.2	<1	12	<1	7	<0.2	16	100	20	270
873	ND-022	12 59.56	1 21.38	<1	<0.2	<1	6	<1	5	<0.2	9	82	20	250
874	ND-023	12 59.40	1 21.20	<1	<0.2	<1	12	<1	5	<0.2	8	68	20	200
875	ND-024	12 59.18	1 21.01	<1	<0.2	<1	5	<1	5	<0.2	13	68	20	220
876	ND-025	12 58.94	1 20.81	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	16	48	20	220
877	ND-026	12 58.82	1 20.48	1	<0.2	<1	13	<1	4	<0.2	16	52	20	240
878	ND-027	12 58.83	1 20.25	2	<0.2	<1	34	<1	5	<0.2	24	60	20	240
879	ND-028	12 58.58	1 20.07	2	<0.2	<1	12	<1	1	<0.2	26	60	20	410
880	ND-029	12 58.58	1 19.83	2	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	26	56	20	260

Seri No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
881	ND-030	12 58.49	11 19.60	1	<0.2	<1	12	<1	5	0.4	16	80	20	220
882	ND-031	12 58.38	11 19.35	9	<0.2	<1	19	<1	4	0.2	24	72	20	300
883	ND-032	12 58.39	11 19.03	2	<0.2	<1	18	<1	5	0.4	25	40	20	280
884	ND-033	12 58.38	11 18.74	5	<0.2	<1	13	<1	3	0.4	19	48	20	290
885	ND-034	12 58.20	11 18.46	7	<0.2	<1	13	<1	4	0.4	46	56	20	370
886	ND-035	12 57.99	11 18.29	2	<0.2	<1	12	<1	5	0.4	14	68	20	170
887	ND-036	12 57.78	11 18.10	4	<0.2	<1	16	<1	4	0.6	18	52	20	140
888	ND-037	12 57.58	11 17.84	18	<0.2	<1	13	<1	5	0.4	20	84	20	190
889	ND-038	12 57.33	11 17.70	4	<0.2	<1	9	<1	5	0.4	14	52	20	140
890	ND-039	12 57.11	11 17.51	3	<0.2	<1	9	<1	5	0.4	15	52	20	150
891	ND-040	12 56.88	11 17.41	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	10	48	20	150
892	ND-041	12 56.64	11 17.30	3	<0.2	<1	12	<1	4	0.2	26	66	20	170
893	ND-042	12 56.42	11 17.13	3	<0.2	<1	11	<1	4	0.2	22	72	20	150
894	ND-043	12 56.15	11 16.92	<1	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	15	56	20	150
895	ND-044	12 55.93	11 16.82	2	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	9	84	10	50
896	ND-045	12 55.56	11 16.80	6	<0.2	<1	3	<1	3	0.2	5	36	10	70
897	ND-046	13 02.53	11 20.21	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	10	56	20	80
898	ND-047	13 02.14	11 20.22	<1	<0.2	<1	27	<1	3	0.2	26	44	20	110
899	ND-048	13 01.87	11 20.21	<1	<0.2	<1	14	<1	4	0.2	18	66	20	120
900	ND-049	13 01.89	11 20.21	<1	<0.2	<1	9	<1	2	0.2	30	96	10	110
901	ND-050	13 01.33	11 20.19	<1	<0.2	<1	14	<1	3	0.4	22	56	20	110
902	ND-051	13 01.11	11 20.18	1	<0.2	<1	13	<1	4	0.2	14	60	20	100
903	ND-052	13 00.79	11 20.18	2	<0.2	<1	13	<1	4	0.2	24	56	20	140
904	ND-053	13 00.52	11 20.19	4	<0.2	<1	8	<1	5	0.2	14	50	20	90
905	ND-054	13 00.26	11 20.19	1	0.3	<1	8	<1	3	0.4	12	36	20	100
906	ND-055	12 59.99	11 20.17	<1	<0.2	<1	6	<1	3	0.2	11	40	20	100
907	ND-056	12 59.98	11 19.88	1	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	15	52	20	70
908	ND-057	13 00.26	11 19.91	<1	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	16	44	20	80
909	ND-058	13 00.53	11 19.92	<1	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	16	44	20	80
910	ND-059	13 00.79	11 19.92	2	<0.2	<1	9	<1	4	0.4	12	52	20	120
911	ND-060	13 01.07	11 19.92	6	<0.2	2	12	<1	4	0.2	19	48	20	130
912	ND-061	13 01.33	11 19.93	<1	<0.2	1	14	<1	6	0.4	18	52	20	120
913	ND-062	13 01.62	11 19.93	<1	<0.2	1	12	<1	5	0.4	22	44	30	100
914	ND-063	13 01.89	11 19.93	<1	<0.2	1	12	<1	4	0.4	18	44	30	100
915	ND-064	13 02.14	11 19.94	<1	<0.2	<1	4	<1	3	0.2	6	60	20	110
916	ND-065	13 02.42	11 19.91	<1	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	8	34	10	50
917	ND-066	13 02.66	11 18.56	5	<0.2	<1	8	<1	5	0.4	20	28	20	60
918	ND-067	13 02.37	11 18.57	27	<0.2	<1	6	<1	4	0.4	12	88	20	80
919	ND-068	13 02.11	11 18.55	17	<0.2	<1	8	<1	2	0.4	24	104	10	80
920	ND-069	13 01.84	11 18.56	5	<0.2	<1	8	<1	4	0.4	18	108	20	110
												68	10	90

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
921	ND-070	13 01	57	118 55	55	2	<0.2	<1	10	<1	5	0.4	16	80	10	120
922	ND-071	13 01	30	118 56	56	2	<0.2	<1	4	<1	4	0.2	12	76	20	120
923	ND-072	13 01	03	118 56	56	<1	<0.2	<1	10	<1	5	0.4	12	64	10	90
924	ND-073	13 00	76	118 56	56	3	<0.2	<1	10	<1	2	0.4	24	156	20	90
925	ND-074	13 00	49	118 55	55	3	<0.2	<1	5	<1	3	<0.2	12	188	20	90
926	ND-075	13 00	22	118 55	55	2	<0.2	<1	5	<1	2	<0.2	12	76	10	80
927	ND-076	12 59	95	118 56	56	<1	<0.2	<1	5	<1	5	<0.2	15	48	10	70
928	ND-077	12 59	36	118 28	28	3	<0.2	<1	7	<1	7	<0.2	12	62	20	110
929	ND-078	13 00	21	118 27	27	4	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	12	52	30	90
930	ND-079	13 00	50	118 27	27	9	<0.2	<1	7	<1	3	<0.2	12	42	20	80
931	ND-080	13 00	77	118 26	26	<1	<0.2	<1	5	<1	5	<0.2	12	56	20	80
932	ND-081	13 01	03	118 26	26	3	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	12	56	20	80
933	ND-082	13 01	29	118 27	27	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	8	44	20	70
934	ND-083	13 01	57	118 28	28	5	<0.2	<1	4	<1	9	<0.2	32	96	30	130
935	ND-084	13 01	84	118 28	28	4	<0.2	<1	15	<1	8	<0.2	30	72	20	130
936	ND-085	13 02	10	118 28	28	2	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	18	56	20	110
937	ND-086	13 02	38	118 28	28	3	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	23	60	20	100
938	ND-087	13 02	66	118 28	28	4	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	14	64	10	120
939	ND-148	13 00	30	113 56	56	5	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	9	40	10	150
940	ND-149	13 00	80	113 58	58	10	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	19	60	10	150
941	ND-150	13 00	05	113 58	58	4	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	16	44	10	130
942	ND-151	12 59	77	113 58	58	6	<0.2	<1	8	<1	7	<0.2	16	55	10	130
943	ND-152	12 59	50	113 59	59	6	<0.2	<1	8	<1	8	<0.2	14	48	20	140
944	ND-153	12 59	24	113 59	59	4	<0.2	<1	10	<1	10	<0.2	12	56	20	170
945	ND-154	12 59	24	113 30	30	6	<0.2	<1	10	<1	10	<0.2	14	54	20	180
946	ND-155	12 59	50	113 30	30	2	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	18	56	20	130
947	ND-156	12 59	74	113 31	31	5	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	16	70	10	170
948	ND-157	13 00	02	113 30	30	3	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	16	48	10	90
949	ND-158	13 00	30	113 30	30	5	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	16	88	20	120
950	ND-159	13 00	58	113 30	30	7	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	24	48	20	90
951	ND-160	13 00	84	113 30	30	29	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	8	40	10	70
952	ND-161	13 01	12	113 30	30	2	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	11	42	20	100
953	ND-162	13 01	40	113 31	31	<1	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	16	46	20	130
954	ND-163	13 01	65	113 31	31	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	14	48	10	150
955	ND-164	13 01	65	113 59	59	12	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	8	32	10	70
956	ND-165	13 01	40	113 59	59	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	10	40	20	90
957	ND-166	12 58	94	113 02	02	4	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	16	40	20	120
958	ND-167	12 58	95	113 31	31	1	<0.2	<1	6	<1	5	<0.2	8	52	20	130
959	ND-168	12 58	95	113 59	59	9	<0.2	<1	10	<1	8	<0.2	24	56	20	180
960	ND-169	12 58	94	113 86	86	67	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	48	56	20	280

Seri No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
961	ND-170	12 58.95	11 14.15	1	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	14	48	5	130
962	ND-171	12 58.95	11 14.42	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	18	56	10	160
963	ND-172	12 58.96	11 14.71	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	8	40	10	120
964	ND-173	12 58.95	11 14.99	1	<0.2	<1	2	<1	2	<0.2	6	32	10	180
965	ND-174	12 58.96	11 15.25	3	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	24	48	10	150
966	ND-175	12 58.68	11 14.95	2	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	26	52	20	140
967	ND-176	12 58.70	11 14.68	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	24	44	20	190
968	ND-177	12 58.70	11 14.40	<1	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	28	48	20	140
969	ND-178	12 58.70	11 14.11	<1	<0.2	<1	10	<1	7	<0.2	24	56	10	150
970	ND-179	12 58.68	11 13.86	<1	<0.2	<1	7	<1	5	<0.2	15	48	10	130
971	ND-180	12 58.70	11 13.57	<1	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	24	56	20	180
972	ND-181	12 58.69	11 13.29	3	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	18	72	30	200
973	ND-182	12 58.69	11 13.02	4	<0.2	<1	7	<1	6	<0.2	12	44	10	130
974	ND-183	12 58.68	11 13.02	<1	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	10	40	10	100
975	ND-184	13 01.66	11 13.03	<1	<0.2	<1	3	<1	1	<0.2	8	28	10	50
976	ND-185	13 01.38	11 13.03	<1	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	6	32	10	60
977	ND-186	13 01.11	11 13.02	<1	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	8	40	10	70
978	ND-187	13 00.86	11 13.02	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	8	36	10	80
979	ND-188	13 00.59	11 13.02	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	10	40	10	70
980	ND-189	13 00.29	11 13.02	2	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	9	44	20	90
981	ND-190	13 00.05	11 13.03	3	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	5	32	10	60
982	ND-191	12 59.78	11 12.75	<1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	14	60	10	160
983	ND-192	13 00.03	11 12.75	<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	10	36	10	80
984	ND-193	13 00.29	11 12.73	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	8	48	10	80
985	ND-194	13 00.57	11 12.72	<1	<0.2	<1	7	<1	5	<0.2	12	44	10	110
986	ND-195	13 00.84	11 12.73	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	8	44	10	80
987	ND-196	13 01.12	11 12.71	5	<0.2	<1	7	<1	5	<0.2	12	38	10	170
988	ND-197	13 01.38	11 12.74	<1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	8	32	10	60
989	ND-198	13 01.63	11 12.74	<1	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	12	44	10	100
990	ND-199	12 58.45	11 12.46	6	<0.2	<1	14	<1	6	<0.2	28	60	20	100
991	ND-200	12 58.45	11 12.20	2	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	18	52	10	160
992	ND-201	12 58.45	11 11.92	3	<0.2	<1	10	<1	6	<0.2	10	60	10	140
993	ND-202	12 58.45	11 11.65	1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	11	40	10	80
994	ND-203	12 58.46	11 11.38	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	10	42	10	90
995	ND-204	12 58.46	11 11.10	2	<0.2	<1	36	<1	4	<0.2	28	72	10	150
996	ND-205	12 58.46	11 10.83	<1	<0.2	<1	12	<1	5	<0.2	18	56	20	150
997	ND-206	12 58.20	11 10.84	1	<0.2	<1	14	<1	7	<0.2	18	56	20	110
998	ND-207	12 58.18	11 11.10	3	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	16	54	10	140
999	ND-208	12 58.17	11 11.35	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	8	28	20	170
1000	ND-209	12 58.17	11 11.63	2	<0.2	<1	12	<1	8	<0.2	20	48	20	130

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
1001	ND-210	12 58.18	11 11.89	<1	<0.2	<1	18	<1	4	<0.2	18	36	10	70
1002	ND-211	12 58.18	11 12.20	3	<0.2	<1	12	<1	7	<0.2	32	56	20	210
1003	ND-212	12 58.17	11 12.47	2	<0.2	<1	14	<1	8	<0.2	18	80	20	250
1004	ND-213	12 57.76	11 12.32	<1	<0.2	<1	8	<1	9	<0.2	24	48	20	120
1005	ND-214	12 57.78	11 12.06	<1	<0.2	<1	9	<1	4	<0.2	12	58	20	130
1006	ND-215	12 57.79	11 11.76	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	16	54	20	100
1007	ND-216	12 57.79	11 11.52	<1	<0.2	<1	10	<1	10	<0.2	10	64	20	110
1008	ND-217	12 57.80	11 11.22	2	<0.2	<1	8	<1	8	<0.2	14	64	10	130
1009	ND-218	12 57.81	11 10.93	<1	<0.2	<1	14	<1	9	<0.2	14	58	10	140
1010	ND-219	12 57.81	11 10.65	6	<0.2	<1	19	<1	8	<0.2	26	52	20	220
1011	ND-220	12 57.80	11 10.39	2	<0.2	<1	10	<1	7	<0.2	16	44	20	100
1012	ND-221	12 57.54	11 10.67	2	<0.2	<1	8	<1	8	<0.2	11	44	20	100
1013	ND-222	12 57.56	11 10.95	11	<0.2	<1	72	<1	8	<0.2	11	44	20	90
1014	ND-223	12 57.57	11 11.23	<1	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	14	76	20	130
1015	ND-224	12 57.57	11 11.30	3	<0.2	<1	10	<1	6	<0.2	14	40	20	100
1016	ND-225	12 57.55	11 11.81	2	<0.2	<1	19	<1	9	<0.2	28	44	20	150
1017	ND-226	12 57.53	11 12.08	3	<0.2	<1	69	<1	5	<0.2	36	66	20	230
1018	ND-227	12 56.85	11 12.29	3	<0.2	<1	4	<1	6	<0.2	10	76	10	170
1019	ND-228	12 56.82	11 12.54	3	<0.2	<1	4	<1	6	<0.2	10	44	10	90
1020	ND-229	12 56.80	11 12.82	2	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	24	52	10	120
1021	ND-230	12 56.79	11 13.09	3	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	22	52	20	180
1022	ND-231	12 56.78	11 13.39	<1	<0.2	<1	8	<1	10	<0.2	22	52	10	150
1023	ND-232	12 56.76	11 13.67	<1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	14	34	10	220
1024	ND-233	12 56.50	11 13.39	1	<0.2	<1	10	<1	7	<0.2	26	34	20	90
1025	ND-234	12 56.27	11 13.35	2	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	34	48	10	200
1026	ND-235	12 55.98	11 13.32	1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	8	32	10	280
1027	ND-236	12 56.27	11 13.10	<1	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	15	32	20	100
1028	ND-237	12 56.49	11 13.10	2	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	15	32	20	130
1029	ND-238	12 56.53	11 12.83	<1	<0.2	<1	4	<1	6	<0.2	34	50	10	200
1030	ND-239	12 56.30	11 12.83	4	<0.2	<1	12	<1	9	<0.2	30	66	20	280
1031	ND-240	12 56.56	11 12.55	<1	<0.2	<1	8	<1	8	<0.2	28	80	10	200
1032	ND-241	13 00.17	11 10.50	4	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	24	56	20	130
1033	ND-242	13 00.42	11 10.48	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	15	60	20	90
1034	ND-243	13 00.69	11 10.52	3	<0.2	<1	14	<1	6	<0.2	14	60	10	120
1035	ND-244	13 00.93	11 10.49	<1	<0.2	<1	50	<1	4	<0.2	32	72	20	110
1036	ND-245	13 01.21	11 10.53	<1	<0.2	<1	16	<1	2	<0.2	15	48	10	80
1037	ND-246	13 01.22	11 10.78	<1	<0.2	<1	4	<1	1	<0.2	9	32	20	60
1038	ND-247	13 01.49	11 10.75	1	<0.2	<1	12	<1	3	<0.2	28	72	20	180
1039	ND-248	13 01.45	11 10.54	<1	<0.2	<1	18	<1	3	<0.2	22	48	10	80
1040	ND-249	13 01.74	11 10.53	1	<0.2	<1	16	<1	4	<0.2	24	60	10	110

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Longitude d	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
1041	ND-250	13 01.99	110.53	<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	14	44	10	100
1042	ND-251	13 02.28	110.53	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	8	36	10	70
1043	ND-252	12 55.47	119.99	<1	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	9	80	10	60
1044	ND-253	12 55.30	119.78	<1	<0.2	<1	6	<1	1	<0.2	10	120	10	70
1045	ND-254	12 55.09	119.58	3	<0.2	<1	13	<1	1	<0.2	10	280	10	90
1046	ND-255	12 54.93	119.40	1	<0.2	<1	7	<1	1	<0.2	9	292	10	70
1047	ND-256	12 54.75	119.17	2	<0.2	<1	20	<1	2	<0.2	24	420	10	100
1048	ND-257	12 54.59	119.00	<1	<0.2	<1	14	<1	2	<0.2	16	88	10	70
1049	ND-258	12 54.42	118.80	<1	<0.2	<1	26	<1	1	<0.2	14	140	10	70
1050	ND-259	12 54.24	118.59	<1	<0.2	<1	16	<1	<1	<0.2	24	132	10	70
1051	ND-260	12 54.03	118.79	<1	<0.2	<1	16	<1	<1	<0.2	20	68	10	90
1052	ND-261	12 54.24	118.99	5	<0.2	<1	15	<1	2	<0.2	40	160	20	200
1053	ND-262	12 54.40	119.22	3	<0.2	<1	28	<1	1	<0.2	36	152	30	160
1054	ND-263	12 54.56	119.38	<1	<0.2	<1	2	<1	1	<0.2	8	40	20	60
1055	ND-264	12 54.72	119.57	<1	<0.2	<1	4	<1	<1	<0.2	8	144	10	50
1056	ND-265	12 54.91	119.76	2	<0.2	<1	6	<1	<1	<0.2	20	184	10	60
1057	ND-266	12 55.10	119.98	<1	<0.2	<1	9	<1	<1	<0.2	10	80	10	50
1058	NE-001	13 02.75	117.57	19	<0.2	<1	18	<1	<1	<0.2	38	80	30	180
1059	NE-002	13 02.66	117.33	5	<0.2	<1	10	<1	5	0.4	18	56	40	70
1060	NE-003	13 02.58	117.09	2	<0.2	<1	5	<1	5	0.2	11	36	20	60
1061	NE-004	13 02.43	116.85	1	<0.2	<1	6	<1	5	0.2	12	42	20	80
1062	NE-005	13 02.25	116.66	<1	<0.2	<1	8	<1	5	0.4	14	48	20	120
1063	NE-006	13 02.15	116.41	1	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	19	48	20	110
1064	NE-007	13 02.13	116.13	1	<0.2	<1	4	<1	2	0.2	10	34	20	70
1065	NE-008	13 02.10	115.84	1	<0.2	<1	10	<1	4	0.2	21	60	20	140
1066	NE-009	13 01.97	115.52	56	<0.2	<1	8	<1	6	0.4	18	48	20	120
1067	NE-010	13 01.86	115.23	1	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	20	52	20	150
1068	NE-011	13 01.89	114.95	<1	<0.2	<1	8	<1	4	0.2	18	52	20	140
1069	NE-012	13 01.90	114.66	<1	<0.2	<1	6	<1	4	0.2	14	48	10	120
1070	NE-013	13 01.90	114.34	2	<0.2	<1	7	<1	6	0.4	19	48	10	110
1071	NE-014	13 01.88	114.05	<1	<0.2	<1	8	<1	2	0.4	16	48	10	70
1072	NE-015	13 01.88	113.80	3	<0.2	<1	2	<1	5	0.2	16	48	20	110
1073	NE-016	13 01.91	113.55	<1	<0.2	<1	2	<1	2	0.2	6	28	20	60
1074	NE-017	13 01.95	113.26	<1	<0.2	<1	6	<1	1	0.2	17	36	10	110
1075	NE-018	13 01.97	112.95	<1	<0.2	<1	5	<1	4	0.2	18	48	10	110
1076	NE-019	13 02.03	112.66	26	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	12	40	10	80
1077	NE-020	13 02.13	112.38	65	<0.2	<1	8	<1	2	<0.2	22	44	20	110
1078	NE-021	13 02.20	112.07	1	<0.2	<1	14	<1	5	0.2	32	60	20	130
1079	NE-022	13 02.31	111.79	2	<0.2	<1	10	<1	7	0.2	22	52	20	120
1080	NE-023	13 02.46	111.51	<1	<0.2	<1	10	<1	5	0.2	22	52	20	120

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
1081	NE-024	13 02 68		11 25		2	<0.2	<1	10	<1	4	0.2	20	56	10	120
1082	NE-025	13 02 86		11 07		<1	<0.2	<1	6	<1	2	0.2	14	44	20	90
1083	NE-026	13 02 81		10 80		<1	<0.2	<1	4	<1	1	0.2	4	32	10	50
1084	NE-027	13 02 85		10 48		<1	<0.2	<1	2	<1	1	0.2	6	28	10	50
1085	NE-028	13 02 87		10 22		<1	<0.2	<1	2	<1	1	0.2	8	32	20	60
1086	NE-029	13 02 75		10 03		<1	<0.2	<1	4	<1	3	0.2	10	44	20	60
1087	NE-030	13 02 68		09 78		<1	<0.2	<1	4	<1	3	0.2	10	40	10	70
1088	NE-031	13 02 62		09 49		<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	12	40	10	50
1089	NE-032	13 02 56		08 22		<1	<0.2	<1	3	<1	2	0.2	15	32	20	70
1090	NE-033	13 02 53		08 94		<1	<0.2	<1	6	<1	3	0.2	14	48	20	70
1091	NE-034	13 02 53		08 68		2	<0.2	<1	2	<1	1	0.2	8	34	20	50
1092	NE-035	13 02 49		08 37		<1	<0.2	<1	3	<1	<1	0.4	8	28	10	40
1093	NE-041	13 02 41		08 01		<1	<0.2	<1	6	<1	<1	0.4	11	28	20	70
1094	NE-060	13 03 24		24 96		<1	<0.2	<1	4	<1	1	0.2	11	80	10	70
1095	NE-061	13 03 24		24 96		8	<0.2	1	15	<1	1	0.2	26	60	20	180
1096	NE-062	13 02 72		24 96		1	<0.2	3	4	<1	1	0.2	10	52	10	120
1097	NE-047	13 02 47		24 96		<1	<0.2	<1	4	<1	<1	0.2	12	68	20	80
1098	NE-065	13 02 18		24 96		2	<0.2	3	10	<1	<1	0.2	22	88	20	120
1099	NE-066	13 01 59		24 99		<1	<0.2	<1	16	<1	<1	0.4	20	68	20	110
1100	NE-068	13 01 64		24 98		2	<0.2	<1	14	<1	2	0.2	32	180	10	90
1101	NE-068	13 01 36		24 98		1	<0.2	<1	10	<1	1	0.2	22	84	10	140
1102	NE-069	13 01 08		25 25		1	<0.2	<1	14	<1	3	0.2	38	120	20	170
1103	NE-070	13 01 37		25 25		<1	<0.2	<1	6	<1	1	0.2	10	60	10	50
1104	NE-071	13 01 09		25 25		<1	<0.2	<1	10	<1	<1	0.4	15	300	20	70
1105	NE-072	13 01 65		25 25		<1	<0.2	<1	12	<1	<1	0.4	15	72	20	50
1106	NE-073	13 01 90		25 25		<1	<0.2	<1	12	<1	<1	0.4	15	84	10	80
1107	NE-074	13 02 17		25 24		<1	<0.2	3	10	<1	<1	0.4	12	64	20	120
1108	NE-075	13 02 45		25 24		3	<0.2	27	16	<1	2	0.4	22	72	20	170
1109	NE-076	13 02 72		25 24		2	<0.2	10	18	<1	1	0.4	14	64	20	110
1110	NE-077	13 02 98		25 23		2	<0.2	2	22	<1	1	0.4	14	72	20	170
1111	NE-078	13 03 26		25 25		3	<0.2	1	29	<1	2	0.4	17	104	20	110
1112	NE-079	13 03 53		25 25		3	<0.2	2	9	<1	6	<0.2	14	60	20	140
1113	NE-136	13 02 90		21 32		<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	16	32	10	110
1114	NE-137	13 02 64		21 33		<1	<0.2	<1	13	<1	5	<0.2	10	36	10	110
1115	NE-138	13 02 38		21 32		<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	8	32	10	80
1116	NE-139	13 02 11		21 31		<1	<0.2	<1	6	<1	5	<0.2	11	40	20	90
1117	NE-140	13 01 33		21 32		<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	10	40	20	110
1118	NE-141	13 01 33		21 32		<1	<0.2	<1	8	<1	5	<0.2	10	40	20	90
1119	NE-142	13 01 57		21 32		<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	10	68	20	240
1120	NE-143	13 01 29		21 31		<1	<0.2	<1	19	<1	7	<0.2	14	68	20	240
		13 01 02		21 31		2	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	10	44	20	130

Seri. No.	Sample Name	Latitude d	Latitude m	Longitude d	Longitude m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
1121	NE-144	13 00.76		1 21.30		2	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	22	48	20	170
1122	NE-145	13 00.48		1 21.31		<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	6	36	30	120
1123	NE-146	13 00.21		1 21.31		3	<0.2	<1	16	<1	9	<0.2	36	72	30	170
1124	NE-147	12 59.93		1 21.31		3	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	6	40	20	120
1125	NE-148	12 59.92		1 21.03		9	<0.2	<1	11	<1	6	<0.2	14	64	10	160
1126	NE-149	13 00.21		1 21.04		3	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	8	40	10	120
1127	NE-150	13 00.47		1 21.03		3	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	8	32	10	100
1128	NE-151	13 00.74		1 21.04		5	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	30	56	30	170
1129	NE-152	13 01.00		1 21.04		2	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	14	48	20	130
1130	NE-153	13 01.28		1 21.03		2	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	8	40	20	130
1131	NE-154	13 01.54		1 21.04		<1	<0.2	<1	17	<1	6	<0.2	16	68	10	240
1132	NE-155	13 01.83		1 21.05		<1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	10	38	20	130
1133	NE-156	13 02.08		1 21.04		<1	<0.2	<1	12	<1	4	<0.2	18	52	10	120
1134	NE-157	13 02.36		1 21.04		<1	<0.2	<1	14	<1	6	<0.2	12	44	10	120
1135	NE-158	13 02.61		1 21.04		<1	<0.2	<1	36	<1	6	<0.2	32	56	10	220
1136	NE-203	13 01.83		1 16.34		<1	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	6	32	10	60
1137	NE-204	13 01.55		1 16.32		<1	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	4	32	10	70
1138	NE-205	13 01.30		1 16.33		<1	<0.2	<1	2	<1	5	<0.2	5	28	20	50
1139	NE-206	13 01.03		1 16.31		<1	<0.2	<1	3	<1	7	<0.2	6	38	20	70
1140	NE-207	13 00.77		1 16.31		<1	<0.2	<1	4	<1	8	<0.2	10	40	20	90
1141	NE-208	13 00.50		1 16.32		1	<0.2	<1	2	<1	6	<0.2	6	34	20	70
1142	NE-209	13 00.21		1 16.30		1	<0.2	<1	6	<1	6	<0.2	10	40	20	90
1143	NE-210	12 59.94		1 16.30		<1	<0.2	<1	3	<1	7	<0.2	16	40	10	100
1144	NE-211	12 59.69		1 16.30		4	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	13	34	20	80
1145	NE-212	12 59.42		1 16.31		<1	<0.2	<1	8	<1	9	<0.2	12	42	20	90
1146	NE-213	12 59.41		1 16.04		<1	<0.2	<1	7	<1	8	<0.2	12	54	10	140
1147	NE-214	12 59.68		1 16.04		<1	<0.2	<1	10	<1	8	<0.2	18	48	10	130
1148	NE-215	12 59.96		1 16.05		5	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	18	56	10	180
1149	NE-216	13 00.21		1 16.03		1	<0.2	<1	5	<1	6	<0.2	16	44	20	160
1150	NE-217	13 00.48		1 16.06		3	<0.2	<1	4	<1	6	<0.2	8	36	20	110
1151	NE-218	13 00.75		1 16.06		<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	12	48	10	150
1152	NE-219	13 01.02		1 16.05		4	<0.2	<1	8	<1	7	<0.2	16	44	20	110
1153	NE-220	13 01.27		1 16.06		<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	8	40	10	100
1154	NE-221	13 01.54		1 16.06		<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	6	32	20	100
1155	NE-222	13 01.82		1 16.06		4	<0.2	<1	5	<1	3	<0.2	8	42	10	110
1156	NF-157	13 02.52		1 19.12		<1	<0.2	<1	7	<1	3	<0.2	14	80	20	140
1157	NF-158	13 02.24		1 19.12		21	<0.2	<1	7	<1	3	<0.2	18	92	20	100
1158	NF-159	13 01.96		1 19.11		1	<0.2	<1	8	<1	4	<0.2	12	80	20	90
1159	NF-160	13 01.69		1 19.12		1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	15	64	20	110
1160	NF-161	13 01.44		1 19.11		1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	19	56	20	120

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
1161	NF-162	13 01.17	119 11.11	3	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	28	64	20	140
1162	NF-163	13 00.89	119 10.10	<1	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	12	52	10	150
1163	NF-164	13 00.62	119 10.10	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	8	44	10	120
1164	NF-165	13 00.37	119 09.09	3	<0.2	<1	8	<1	3	<0.2	13	44	10	120
1165	NF-166	13 00.07	119 09.09	<1	<0.2	<1	13	<1	4	<0.2	20	56	20	180
1166	NF-167	12 59.82	119 08.80	5	<0.2	<1	20	<1	5	<0.2	26	64	20	190
1167	NF-168	12 59.81	118 80.82	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	12	32	10	80
1168	NF-169	13 00.10	118 82.81	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	12	40	20	80
1169	NF-170	13 00.37	118 81.82	<1	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	10	36	20	70
1170	NF-171	13 00.64	118 82.82	2	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	8	32	10	70
1171	NF-172	13 00.90	118 83.84	<1	<0.2	<1	5	<1	2	<0.2	8	48	10	60
1172	NF-173	13 01.19	118 84.85	<1	<0.2	<1	5	<1	3	<0.2	19	52	20	160
1173	NF-174	13 01.45	118 83.84	4	<0.2	<1	13	<1	1	<0.2	22	148	40	160
1174	NF-175	13 01.73	118 83.84	3	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	12	52	20	120
1175	NF-176	13 02.00	118 85.86	<1	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	16	60	20	110
1176	NF-177	13 02.25	118 84.85	3	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	8	56	20	80
1177	NF-178	13 02.54	118 84.85	3	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	8	56	20	80
1178	NF-248	13 03.59	124 34.14	1	<0.2	<1	2	<1	2	<0.2	24	172	20	100
1179	NF-250	13 03.42	124 14.14	2	<0.2	2	15	<1	3	<0.2	22	208	20	220
1180	NF-251	13 03.15	123 84.84	<1	<0.2	<1	11	<1	4	<0.2	26	78	20	200
1181	NF-252	13 03.92	123 83.83	<1	<0.2	<1	9	<1	2	<0.2	14	44	20	120
1182	NF-253	13 02.92	123 53.83	<1	<0.2	<1	9	<1	3	<0.2	26	72	20	190
1183	NF-254	13 02.66	123 23.23	<1	<0.2	<1	11	<1	4	<0.2	54	112	20	480
1184	NF-255	13 02.95	123 22.22	<1	<0.2	<1	11	<1	4	<0.2	28	60	20	260
1185	NF-256	13 03.22	123 23.23	<1	<0.2	<1	3	<1	4	<0.2	14	32	20	100
1186	NF-257	13 03.22	123 49.49	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	18	48	20	160
1187	NF-258	13 01.60	115 27.27	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	17	36	20	130
1188	NF-259	13 01.32	115 23.23	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	28	56	20	210
1189	NF-260	13 01.06	115 24.24	3	<0.2	<1	13	<1	5	<0.2	32	56	20	50
1190	NF-261	13 00.79	115 25.25	4	<0.2	<1	13	<1	6	<0.2	11	56	20	130
1191	NF-262	13 00.50	115 24.24	<1	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	18	30	20	50
1192	NF-263	13 00.24	115 24.24	<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	14	32	20	170
1193	NF-264	12 59.99	115 23.23	<1	<0.2	<1	7	<1	7	<0.2	18	44	20	110
1194	NF-265	12 59.70	115 24.24	2	<0.2	<1	9	<1	8	<0.2	22	48	20	110
1195	NF-266	12 59.44	115 25.25	<1	<0.2	<1	3	<1	4	<0.2	11	36	10	80
1196	NF-267	12 59.18	115 27.27	37	<0.2	<1	11	<1	4	<0.2	50	60	20	260
1197	NF-268	12 59.18	114 43.43	1	<0.2	<1	9	<1	8	<0.2	21	52	20	130
1198	NF-269	12 59.44	114 43.43	2	<0.2	<1	12	<1	6	<0.2	30	60	20	210
1199	NF-270	12 59.70	114 41.41	<1	<0.2	<1	9	<1	6	<0.2	22	48	20	160
1200	NF-271	12 59.99	114 42.42	4	<0.2	<1	13	<1	6	<0.2	24	64	20	200

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
1201	NF-272	13 00.26	1 14.42	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	14	40	20	110
1202	NF-273	13 00.53	1 14.42	2	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	16	44	20	100
1203	NF-274	13 00.82	1 14.42	<1	<0.2	<1	5	<1	6	<0.2	16	40	20	100
1204	NF-275	13 01.06	1 14.43	<1	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	20	48	20	140
1205	NF-276	13 01.34	1 14.43	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	16	40	20	110
1206	NF-277	13 01.60	1 14.45	<1	<0.2	<1	2	<1	2	<0.2	11	30	20	70
1207	NF-339	13 02.00	1 11.89	<1	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	12	32	20	70
1208	NF-340	13 01.72	1 11.89	8	<0.2	<1	17	<1	4	<0.2	20	40	10	80
1209	NF-341	13 01.45	1 11.88	<1	<0.2	<1	2	<1	2	<0.2	10	28	20	60
1210	NF-342	13 01.19	1 11.88	<1	<0.2	<1	6	<1	3	<0.2	15	36	20	60
1211	NF-343	13 00.90	1 11.88	<1	<0.2	<1	37	<1	4	<0.2	48	60	20	90
1212	NF-344	13 00.64	1 11.88	<1	<0.2	<1	22	<1	4	<0.2	50	52	20	110
1213	NF-345	13 00.36	1 11.88	<1	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	12	32	20	70
1214	NF-346	13 00.10	1 11.88	<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	14	36	20	80
1215	NF-347	12 59.82	1 11.88	<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	16	46	20	100
1216	NF-348	12 59.56	1 11.89	<1	<0.2	<1	3	<1	6	<0.2	14	36	20	80
1217	NF-349	12 59.58	1 11.60	<1	<0.2	<1	12	<1	9	<0.2	18	58	20	140
1218	NF-350	12 59.83	1 11.60	<1	<0.2	<1	10	<1	4	<0.2	11	32	20	50
1219	NF-351	13 00.10	1 11.61	<1	<0.2	<1	2	<1	4	<0.2	12	32	20	60
1220	NF-352	13 00.37	1 11.61	<1	<0.2	<1	4	<1	9	<0.2	20	44	10	100
1221	NF-353	13 00.65	1 11.60	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	30	44	10	120
1222	NF-354	13 00.92	1 11.60	<1	<0.2	<1	5	<1	8	<0.2	22	40	10	130
1223	NF-355	13 01.18	1 11.60	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	20	28	10	110
1224	NF-356	13 01.45	1 11.60	<1	<0.2	<1	1	<1	2	<0.2	10	28	10	60
1225	NF-357	13 01.72	1 11.60	<1	<0.2	<1	3	<1	5	<0.2	17	38	20	70
1226	NF-358	13 01.99	1 11.60	<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	14	48	20	150
1227	NF-381	12 59.66	1 21.17	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	15	36	20	110
1228	NF-382	12 59.66	1 20.90	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	10	36	20	140
1229	NF-383	12 59.66	1 20.63	<1	<0.2	<1	3	<1	5	<0.2	14	58	20	160
1230	NF-384	12 59.66	1 20.35	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	18	60	20	140
1231	NF-385	12 59.68	1 20.06	<1	<0.2	<1	12	<1	5	<0.2	18	60	20	160
1232	NF-386	12 59.67	1 19.79	<1	<0.2	<1	14	<1	4	<0.2	20	48	20	130
1233	NF-387	12 59.67	1 19.52	<1	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	7	32	20	80
1234	NF-388	12 59.67	1 19.25	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	12	40	10	120
1235	NF-389	12 59.66	1 18.97	<1	<0.2	<1	7	<1	5	<0.2	10	32	20	70
1236	NF-390	12 59.65	1 18.69	<1	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	12	30	20	100
1237	NF-391	12 59.65	1 18.41	<1	<0.2	<1	11	<1	5	<0.2	18	52	20	150
1238	NF-392	12 59.38	1 18.40	<1	<0.2	<1	9	<1	3	<0.2	17	44	20	160
1239	NF-393	12 59.40	1 18.67	<1	<0.2	<1	11	<1	5	<0.2	16	44	20	130
1240	NF-394	12 59.41	1 18.96	<1	<0.2	<1	6	<1	5	<0.2	10	36	20	90

Seri. No.	Sample Name	Latitude d m	Longitude d m	Au (ppb)	Ag (ppm)	As (ppm)	Cu (ppm)	Mo (ppm)	Pb (ppm)	Sb (ppm)	Zn (ppm)	Cr (ppm)	Hg (ppb)	F (ppm)
1241	NF-395	12 59.40	1 19.23	<1	<0.2	<1	6	<1	6	0.2	12	48	30	110
1242	NF-396	12 59.41	1 19.50	2	<0.2	<1	6	<1	3	0.2	15	36	20	120
1243	NF-397	12 59.39	1 19.77	1	<0.2	<1	14	<1	3	0.2	16	64	20	170
1244	NF-398	12 59.40	1 20.06	<1	<0.2	<1	15	<1	5	0.2	10	48	30	100
1245	NF-399	12 59.39	1 20.33	<1	<0.2	<1	9	<1	4	<0.2	14	50	20	130
1246	NF-400	12 59.40	1 20.62	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	14	50	20	130
1247	NF-401	12 59.41	1 20.89	<1	<0.2	<1	2	<1	3	<0.2	16	36	10	110
1248	NF-402	12 57.49	1 17.47	2	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	16	44	20	100
1249	NF-403	12 57.69	1 17.27	<1	<0.2	<1	5	<1	4	<0.2	10	48	20	120
1250	NF-404	12 57.88	1 17.07	2	<0.2	<1	3	<1	2	<0.2	6	32	20	150
1251	NF-405	12 58.09	1 16.88	<1	<0.2	<1	7	<1	4	<0.2	24	48	20	110
1252	NF-406	12 58.32	1 16.67	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	10	40	20	90
1253	NF-407	12 58.49	1 16.51	<1	<0.2	<1	4	<1	2	<0.2	16	28	20	70
1254	NF-408	12 58.69	1 16.32	<1	<0.2	<1	4	<1	3	<0.2	10	28	20	80
1255	NF-409	12 58.88	1 16.12	7	<0.2	<1	3	<1	3	<0.2	17	34	20	70
1256	NF-410	12 59.08	1 15.94	2	<0.2	<1	9	<1	4	<0.2	12	60	30	130
1257	NF-411	12 59.25	1 16.15	<1	<0.2	<1	8	<1	6	<0.2	12	60	30	120
1258	NF-412	12 59.06	1 16.34	<1	<0.2	<1	3	<1	2	<0.2	16	54	20	100
1259	NF-413	12 58.86	1 16.53	<1	<0.2	<1	3	<1	10	<0.2	10	52	20	140
1260	NF-414	12 58.67	1 16.70	<1	<0.2	<1	4	<1	4	<0.2	22	64	20	160
1261	NF-415	12 58.47	1 16.90	3	<0.2	<1	9	<1	1	<0.2	8	44	20	170
1262	NF-416	12 58.26	1 17.10	6	<0.2	<1	6	<1	1	<0.2	10	44	20	180
1263	NF-417	12 58.06	1 17.28	<1	<0.2	<1	9	<1	1	<0.2	10	52	20	130
1264	NF-418	12 57.87	1 17.47	6	<0.2	<1	9	<1	1	<0.2	7	64	20	210
1265	NF-419	12 57.68	1 17.67	<1	<0.2	<1	8	<1	1	<0.2	8	52	20	170
1266	NF-420	12 57.23	1 17.33	<1	<0.2	<1	10	<1	2	<0.2	10	44	20	180
1267	NF-421	12 57.44	1 17.13	<1	<0.2	<1	9	<1	4	<0.2	14	44	20	120
1268	NF-422	12 57.64	1 16.95	1	<0.2	<1	10	<1	5	<0.2	14	56	20	220
1269	NF-423	12 57.85	1 16.74	2	<0.2	<1	6	<1	2	<0.2	15	60	30	130
1270	NF-424	12 58.03	1 16.57	<1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	12	48	20	100
1271	NF-425	12 58.24	1 16.35	<1	<0.2	<1	5	<1	6	<0.2	13	46	30	90
1272	NF-426	12 58.44	1 16.19	<1	<0.2	<1	5	<1	5	<0.2	18	44	30	100
1273	NF-427	12 58.62	1 15.99	<1	<0.2	<1	4	<1	6	<0.2	18	44	30	90
1274	NF-428	12 58.84	1 15.79	<1	<0.2	<1	4	<1	5	<0.2	7	56	20	80
1275	NF-429	12 59.04	1 15.62	4	<0.2	<1	11	<1	6	<0.2	31	60	20	150
1276	NF-430	12 58.85	1 15.41	<1	<0.2	<1	3	<1	4	<0.2	8	40	20	90
1277	NF-431	12 58.66	1 15.58	<1	<0.2	<1	5	<1	8	<0.2	8	56	20	90
1278	NF-432	12 58.45	1 15.78	<1	<0.2	<1	7	<1	7	<0.2	18	60	30	90
1279	NF-433	12 58.26	1 15.97	<1	<0.2	<1	6	<1	4	<0.2	14	48	20	90
1280	NF-434	12 58.05	1 16.16	<1	<0.2	<1	3	<1	3	<0.2	8	36	20	70